


**СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ДРУГИХ
ПОЛИСАХАРИДОВ¹**

**III. СИНТЕЗ ПРИВИТОГО СОПОЛИМЕРА КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
И ПОЛИЭНАНТОАМИДА**


Сунь Тун, В. А. Деревицкая, З. А. Роговин

Все описанные в литературе методы получения привитых сополимеров основаны или на реакциях, протекающих по радикальному механизму — полимеризация мономера A в присутствии макрорадикалов — B — B — B — — B — B, или на реакции конденсации двух полимеров [1], один из которых содержит функциональную группу внутри цепи, а другой — только на конце цепи по схеме:



где X и Y — функциональные группы, Z — вновь образующаяся связь при конденсации, a — молекула H_2O , HCl , NH_3 и т. д.

В данной работе для получения привитого сополимера использована реакция сополиконденсации мономера A на полимере $(B)_n$. В качестве полимера $(B)_n$ пользовались метиловым эфиром карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) или амидом КМЦ и метилового эфира ζ -аминоэнантовой кислоты; в качестве мономера A — метиловым эфиром ζ -аминоэнантовой кислоты. Реакция протекала по следующей схеме:



¹ 84-е сообщение из серии «Исследование строения и свойств целлюлозы и ее производных».

Известно, что эфиры аминокислот значительно легче вступают в реакцию поликонденсации, чем свободные аминокислоты. В исследованных условиях аминокислоты не взаимодействуют с свободными карбоксильными группами КМЦ (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика привитых сополимеров КМЦ и полиэнантоамида

Исходный полимер	Степень замещения (γ) по OCH_3 исходного полимера	Время нагревания с $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$ при 100°	Характеристика привитого сополимера		
			содержание азота, %	содержание OCH_3 , %	средняя степень полимеризации боковых цепей
Инклюидированная КМЦ ($\gamma=85$)	0	4	0	0	0
Метиловый эфир КМЦ	75	4	4,0	6,9	1,5
	78	4	4,2	7,1	1,5
Амид КМЦ	78	2	5,1	—	1,93
	—	4	5,5	—	2,24
		6	I фракция ¹		
			5,5		2,24
			II фракция		
			7,3		4,4
		8 }	Полученный сополимер не удалось отделить от гомополиамида		
		10 }			

¹ Фракция I выделена экстракцией медноаммиачным раствором; II — 3%-ным раствором NaOH с последующим осаждением из раствора.

Получены привитые сополимеры КМЦ и полиэнантоамида разной степени замещения и с разной степенью полимеризации полиамида в боковых цепях. Методика получения амида КМЦ и метилового эфира ζ -аминоэнантовой кислоты описана нами ранее [2]. Метиловый эфир КМЦ получали при обработке КМЦ парами метилового спирта в присутствии следов H_2SO_4 в аппарате Сокслета. Вследствие непрерывного удаления воды, выделяющейся при реакции, удается достигнуть почти полной этерификации КМЦ. При использовании в качестве исходного продукта метилового эфира КМЦ, полученного указанным способом, вместо амида КМЦ значительно упрощается синтез привитого сополимера КМЦ с полиамидами.

Для получения привитого сополимера метиловый эфир КМЦ или амид КМЦ нагревали с метиловым эфиром ζ -аминоэнантовой кислоты в атмосфере инертного газа. В результате реакции получали смесь привитого сополимера и гомополиамида. Смесь разделяли экстракцией гомополиамида 20%-ным раствором CaCl_2 в метиловом спирте или растворением привитого сополимера в 3%-ном растворе щелочи или в медноаммиачном растворе с последующим осаждением разбавленной соляной кислотой.

Чтобы убедиться в надежности принятых методов отделения полиамида от привитого сополимера, были приготовлены смеси полиэнантоамида с КМЦ, амидом КМЦ и привитым сополимером. После отделения полиамида различными методами продукт анализировали на содержание азота (табл. 2). Как видно из данных, приведенных в табл. 2, указанными методами удается полностью отделить полиамид от смешанных с ним полимеров. Постоянство в содержании азота в привитом сополимере КМЦ с полиэнантоамидом, выделенном различными методами, указывает на полноту отделения от него полиамида.

Среднюю степень полимеризации полиэнантоамида в боковых цепях определяли двумя методами: 1) по содержанию азота в сополимере и метоксильных групп в исходной КМЦ; 2) по содержанию азота и метоксильных групп в сополимере. Последний метод можно использовать только

Таблица 2

Характеристика полноты разделения смесей КМЦ и ее производных с полиэнантоамидом

Смесь, предназначеннадля разделения	Выделенный продукт	Метод разделения	Содержание азота, %	Содержание ОСН, %
—	КМЦ	—	0	0
—	Амид КМЦ	—	3,36	7,5
—	Привитый сополимер КМЦ и полиэнантоамида	NaOH	4,4	0
Смесь КМЦ и полиэнантоамида	КМЦ	CaCl ₂ ·CH ₃ OH	0	0
		Cu(NH ₃) ₄ (OH) ₂	0	0
		NaOH	0	0
Смесь амида КМЦ и полиэнантоамида	Амид КМЦ	CaCl ₂ ·CH ₃ OH	3,36	7,2
		Cu(NH ₃) ₄ (OH) ₂	3,50	0
		NaOH	3,52	0
Смесь привитого сополимера КМЦ и полиэнантоамида	Привитый сополимер КМЦ и полиэнантоамида	CaCl ₂ ·CH ₃ OH	4,4	0
		Cu(NH ₃) ₄ (OH) ₂	4,45	0
		NaOH	4,47	0

в том случае, когда для разделения полимеров не применяется щелочной реагент, который омыляет метиловый эфир.

Характеристика полученных привитых сополимеров приведена в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что с увеличением содержания полиамида в привитых сополимерах, т. е. с увеличением длины боковых цепей при высокой степени замещения ($\gamma > 70$) сополимер постепенно теряет растворимость в растворителях для исходного полимера и начинает растворяться в растворителях для полиамидов, вследствие чего не удается отделить привитый сополимер от гомополиамида (табл. 3). Для устранения ука-

Таблица 3

Растворимость привитых сополимеров КМЦ и полиэнантоамида

Степень замещения (γ) исходного продукта (по ОСН, %)	Средняя степень полимеризации боковых цепей	Растворимость					
		CH ₃ OH	CaCl ₂ ·CH ₃ OH	Cu(NH ₃) ₄ (OH) ₂	3%ный NaOH	88%-ный раствор фенола	5%-ный раствор NH ₃
78	1	—	—	+	+	—	+
78	1,93	—	—	+	+	—	++
78	2,24	—	—	+	+	—	—
78	4,4	—	—	—	+	—	—
78	>4,4	—	+	—	—	+	—
25	3,2	—	—	—	—	—	—
25	6	—	—	—	—	—	—
20	1,45	—	—	—	—	+	—
20	2,52	—	—	—	—	—	—
20	3,34	—	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е. + растворим, — нерастворим.

занного затруднения и получения сополимера с более длинными боковыми цепями в качестве исходного полимера была взята КМЦ с более низкой степенью замещения¹ ($\gamma = 25$). Характеристика полученных сополимеров приведена в табл. 4.

¹ Пользуемся случаем выразить благодарность М. З. Финкельштейну за предоставленные нам образцы КМЦ с различной степенью замещения.

Таблица 4

Характеристика привитых сополимеров, полученных на основе метилового эфира КМЦ с низкой степенью замещения
(γ по COOH = 25)

Исходный продукт для получения привитого сополимера	Состав исходного продукта ¹		Время обработки, часы	Содержание азота в привитом сополимере, %	Содержание OCH ₃ -групп в привитом сополимере	Средняя степень полимеризации боковых цепей сополимера	
	γ по COOH	γ по OCH ₃				рассчитано по содержанию OCH ₃ , исходного продукта	расчетано по содержанию OCH ₃ -групп в привитом сополимере
Метиловый эфир КМЦ	0	25	8	4,0	2,77	3,20	3,20
Привитый сополимер КМЦ, полученный в опыте 1 (повторная обработка)	0	25	8	5,7	2,10	6,00	6,01
Метиловый эфир КМЦ	5	20	4	1,9	2,90	1,45	1,45
Привитый сополимер КМЦ, полученный в опыте 3 (повторная обработка)	5	20	4	2,9	2,56	2,52	2,50
Привитый сополимер КМЦ, полученный в опыте 4 (обработка в третий раз)	5	20	6	3,6	2,39	3,43	3,34

¹ Прививку проводили при 100° в токе азота.

Из данных табл. 4 видно, что в принятых условиях сополиконденсации максимальная степень полимеризации боковых полиамидных цепей сополимера равна 6.

В настоящее время мы исследуем условия получения сополимера с боковыми цепями более высокой степени полимеризации.

Экспериментальная часть

Метиловый эфир КМЦ. Переосажденную из водного раствора ацетоном натриевую соль КМЦ ($\gamma = 85$, степень полимеризации (СП) = 300; $\gamma = 25$, СП = 200) обрабатывают 1%-ным раствором серной кислоты при комнатной температуре в течение трех часов (модуль ванны 1 : 10). После фильтрации и отжима КМЦ помещают в прибор Сокслета, заполненный метанолом над прокаленным медным купоросом, и нагревают 24 часа. Полученный метиловый эфир КМЦ анализируют на содержание метоксильных групп.

Привитый сополимер КМЦ и полиэнантоамида. Метиловый эфир КМЦ или амид КМЦ (1 моль) нагревают с метиловым эфиром аминоэнантовой кислоты (20—25 молей) в колбе в токе азота или аргона при 100° в течение необходимого времени. Продукт после реакции подвергали разделению.

Отделение привитого сополимера от гомополиамида. Реакционную смесь после поликонденсации обрабатывали медноаммиачным раствором или 3%-ным раствором NaOH при комнатной температуре в течение суток, и раствор отфильтровывали от нерастворимой части. Из фильтрата осаждали полимер 2%-ной соляной кислотой, причем выпадал привитый сополимер в виде белых хлопьев. После тщательной промывки дестиллированной водой, затем метанолом и эфиром, полученный сополимер сушили при 100°.

Выводы

1. Разработан новый метод получения привитых сополимеров.
2. Впервые синтезирован привитый сополимер КМЦ с полиамидами (полиэнантоамидом).
3. Разработан метод разделения привитого сополимера от гомополиамида.

Московский текстильный
институт

Поступила в редакцию
15 VII 1959

ЛИТЕРАТУРА

1. F. Mich eel, J. Ewans, Makromolek. Chem. 3, 200, 1949.
2. Сунь Тун, В. А. Деревицкая, З. А. Роговин, Высокомолек. соед., 1, 1178, 1959.

SYNTHESIS OF NEW CELLULOSE AND OTHER POLYSACCHARIDE DERIVATIVES.

III. SYNTHESIS OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND POLYENANTHAMIDE GRAFT COPOLYMERS

Sun Tun, V. A. Derevitskaya, Z. A. Rogovin

S u m m a r y

A method has been developed for the synthesis of polyamide-carboxylated polysaccharide graft copolymers by the polycondensation of methyl aminoanthanate in the presence of the methyl ester of carboxymethylcellulose. A technique has been devised for separating the graft copolymer from the homopolyamide formed as a side product.

The mean degree of polycondensation of the polyamide in the graft copolymer side chains has been determined.