

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДИХЛОРСТИРОЛОВ И ХЛОРМЕТИЛСТИРОЛОВ СО СТИРОЛОМ

A. Ф. Докукина, З. А. Смирнова, М. М. Котон

Изучение кинетики термической полимеризации хлорзамещенных и хлорметилзамещенных стиролов показало, что по способности к полимеризации хлор- и хлорметилстиролы располагаются в ряд [1–3]: 2,5-дихлорстирол > 2-хлор-5-метилстирол > 3,4-дихлорстирол > 2,3-дихлор-4,5-диметилстирол > 2-хлор-3,5-диметилстирол > 4-хлор-3-метилстирол > 2-хлор-3,4-диметилстирол > стирол, т. е. наиболее реакционноспособным из указанных замещенных стиролов является 2,5-дихлорстирол; далее реакционная способность падает; медленнее всех полимеризуется 2-хлор-3,4-диметилстирол.

Представляло несомненный интерес изучение реакционной способности этих мономеров в реакции сополимеризации. С этой целью нами была изучена сополимеризация, определены константы сополимеризации r_1 и r_2 и рассчитаны факторы активности Q и e для следующих систем: 2,5-дихлорстирол — стирол; 3,4-дихлорстирол — стирол; 2-хлор-5-метилстирол — стирол; 4-хлор-3-метилстирол — стирол; 2-хлор-3,5-диметилстирол — стирол; 2-хлор-3,4-диметилстирол — стирол; 2-3-дихлор-4,5-диметилстирол — стирол.

Экспериментальные результаты

Сополимеризацию стирола с хлор- и хлорметилстиролами проводили в откаченных ампулах (в массе) при 60°. В качестве инициатора применяли динитрил азоизомасляной кислоты (0,2%). Исходные соотношения компонентов стирол : замещенный стирол были взяты в пределах от 5 : 1 до 1 : 2 (табл. 1). Полученные сополимеры для удаления не вошедших в реакцию мономеров подвергали переосаждению из бензола метанолом не менее 3–5 раз. Затем сополимеры сушили при 100° в вакууме до постоянного веса. Состав сополимеров определяли по содержанию хлора. Глубина превращения, определенная по выходу сополимеров, во всех опытах не превышала 25% (табл. 1).

Константы сополимеризации определяли аналитически по интегральному уравнению состава соополимеров (1) Майо и Льюиса [4] методом, усовершенствованным Штрайхманом [5]:

$$r_1 = \frac{\lg \frac{M_1^0}{M_1} + \frac{1}{p} \lg \frac{1 - p(M_2/M_1)}{1 - p(M_2^0/M_2)}}{\lg \frac{M_2^0}{M_2} + \lg \frac{1 - p(M_2/M_1)}{1 - p(M_2^0/M_2)}}, \quad (1)$$

где $p = (1 - r_2)/(1 - r_1)$; M_1^0 и M_2^0 — начальные концентрации мономеров, выраженные в мол. %; M_1 и M_2 — концентрации непрореагиро-

вавших мономеров в мол. % (M_1 и M_2 определяли экспериметально по анализу очищенных и высушанных сополимеров).

Для определения констант сополимеризации r_1 и r_2 производили по три опыта для каждой пары мономеров с разным содержанием мономеров в исходной смеси (табл. 1). Для наглядности во всех случаях r_1 и r_2 определяли также методом пересечений (примеры указаны на рис. 1, а, б и в). Константы сополимеризации систем стирол — замещенный стирол приведены в табл. 2.

Таблица 1

Сополимеризация хлор- и хлорметилстиролов M_1 со стиролом M_2

Взято в реакцию, мол. %			Глубина полимеризации, %	Сополимер содержит, мол. %		В реакцию не вошло, мол. %	
	M_1^0	M_2^0		M_1	M_2	M'_1	M'_2
2,5-Дихлорстирол (M_1) + стирол (M_2)							
24,04	75,96	2,5	14,17	17,52	67,65	44,08	55,92
32,08	67,92	2,2	17,91	21,98	60,11	59,51	40,49
61,45	38,55	1,0	18,57	56,62	24,81	69,08	30,92
3,4-Дихлорстирол (M_1) + стирол (M_2)							
22,81	77,19	8,5	20,25	16,55	63,18	27,88	72,12
29,06	70,94	8,5	21,08	17,58	51,33	39,26	60,74
45,79	54,21	8,0	18,38	35,73	45,89	52,56	47,43
2-Хлор-5-метилстирол (M_1) + стирол (M_2)							
20,62	79,38	8,0	20,95	14,50	64,54	29,11	70,88
40,99	59,01	7,0	15,15	33,18	55,66	51,48	48,51
49,54	50,46	7,0	22,79	36,15	41,06	55,36	44,63
4-Хлор-3-метилстирол (M_1) + стирол (M_2)							
17,96	82,03	7,2	15,33	14,89	89,77	20,25	79,74
29,69	70,30	7,2	22,11	25,29	52,59	32,05	67,94
48,02	51,97	6,0	13,45	39,88	46,66	60,96	39,08
2-Хлор-3,5-диметилстирол (M_1) + стирол (M_2)							
18,38	81,62	6,7	20,52	14,09	65,38	17,87	82,12
26,72	73,28	6,0	14,86	22,35	62,78	27,92	72,07
57,48	42,52	5,5	11,12	50,76	38,10	47,57	52,42
2-Хлор-3,4-диметилстирол (M_1) + стирол (M_2)							
19,41	80,59	16	18,12	15,18	66,69	13,85	86,14
28,59	71,40	15	16,17	24,43	59,70	21,66	78,33
32,39	67,60	14	13,92	27,65	58,43	20,91	79,08
2,3-Дихлор-4,5-диметилстирол (M_1) + стирол (M_2)							
26,84	73,16	7,0	18,01	20,56	61,42	35,74	64,25
32,98	67,02	5,0	15,28	27,07	57,64	39,02	60,97
53,14	46,85	4,0	19,67	42,76	37,56	53,03	46,96

При исследовании сополимеризации 2,5-дихлорстирола (M_1) со стиролом (M_2) нами получены следующие значения констант сополимеризации: $r_1 = 1,81 \pm 0,04$; $r_2 = 0,19 \pm 0,01$ (табл. 2). Система 2,5-дихлорстирол — стирол была исследована другими авторами [4], которые получили для r_1 значения от 1,8 до 2,2 и для r_2 от 0,23 до 0,31 (при 70°). Наши результаты хорошо согласуются с полученными ранее.

Из найденных величин констант сополимеризации были вычислены относительные активности ($1/r$) мономеров дихлорстиролов и хлорметилстиролов к радикалу стирола.

Для всех рассмотренных парных мономеров при помощи полукулоницкой схемы Прайса [4] $Q - e$ были определены факторы активности мономеров: удельная активность мономеров Q и полярность радикала e (табл. 3, рис. 2).




Рис. 1. Определение констант сополимеризации: а — 3,4-дихлорстирола со стиролом; б — 2-хлор-5-метилстирола со стиролом; в — 2,3-дихлор-4,5-диметилстирола со стиролом

а: $r_1 = 1,26 \pm 0,8$; $r_2 = 0,59 \pm 0,02$ (графически); $r_1 = 1,23 \pm 0,01$; $r_2 = 0,56 \pm 0,01$ (аналитически);

б: $r_1 = 1,31 \pm 0,06$; $r_2 = 0,51 \pm 0,03$ (графически); $r_1 = 1,28 \pm 0,01$; $r_2 = 0,50 \pm 0,01$ (аналитически);

в: $r_1 = 1,27 \pm 0,08$; $r_2 = 0,73 \pm 0,04$ (графически); $r_1 = 1,19 \pm 0,01$; $r_2 = 0,66 \pm 0,02$ (аналитически)

Значения констант Q и e определяли графически решением системы уравнений (2):

$$\begin{cases} \lg Q_1 = \lg Q_2 + \lg r_1 + (-e_1^2 - e_1 \cdot e_2) \cdot 0,4343, \\ \lg Q_1 = \lg Q_2 - \lg r_2 - (e_2^2 - e_1 \cdot e_2) \cdot 0,4343. \end{cases} \quad (2)$$

(Для стирола использованы значения $Q_2 = 1$ и $e_2 = -0,8$ [4]).

Кроме того, для ряда полученных сополимеров определены значения

Таблица 2

Константы сополимеризации систем замещенный стирол — стирол (M_2)

Замещенный стирол (M_1)	r_1	r_2	$r_1 \cdot r_2$
2,5-Дихлорстирол	$1,81 \pm 0,01$	$0,19 \pm 0,01$	0,34
3,4-Дихлорстирол	$1,23 \pm 0,01$	$0,56 \pm 0,01$	0,69
2-Хлор-5-метилстирол	$1,28 \pm 0,01$	$0,50 \pm 0,01$	0,64
4-Хлор-3-метилстирол	$1,01 \pm 0,01$	$0,78 \pm 0,01$	0,77
2-Хлор-3,5-диметилстирол	$1,04 \pm 0,01$	$0,78 \pm 0,04$	0,81
2-Хлор-3,4-диметилстирол	$0,95 \pm 0,01$	$0,81 \pm 0,09$	0,77
2,3-Дихлор-4,5-диметилстирол	$1,19 \pm 0,01$	$0,66 \pm 0,02$	0,78

теплостойкости по ИФП и характеристические вязкости бензольных растворов при 20° . Величины теплостойкости и характеристической вязкости приведены в табл. 4; там же указан состав сополимеров.

Таблица 3

Факторы активности мономеров (M_2 — стирол)

M_1	e	Q
Стирол [4]	-0,8	1
2,5-Дихлорстирол	0,23	2,31
2-Хлор-5-метилстирол	-0,13	1,20
3,4-Дихлорстирол	-0,19	1,10
2,3-Дихлор-4,5-диметилстирол	-0,31	1,02
2-Хлор-3,5-диметилстирол	-0,34	0,88
4-Хлор-3-метилстирол	-0,32	0,87
2-Хлор-3,4-диметилстирол	-0,29	0,83




Рис. 2. Значения Q и e для замещенных стиролов:

I — стирол; II — 2,5-дихлорстирол; III — m-хлорстирол; IV — o-хлорстирол; V — n-хлорстирол (с метилметакрилатом); VI — m-метилстирол (с метилметакрилатом); VII — n-метилстирол (с метилметакрилатом)

Значения Q и e, рассчитанные по литературным данным [5]:

I — 2,5-дихлорстирол; II — m-хлорстирол; III — o-хлорстирол; IV — n-хлорстирол (с метилметакрилатом); V — m-хлорстирол (с метилметакрилатом); VI — m-метилстирол; VII — n-метилстирол (с метилметакрилатом)

Таблица 4

Теплостойкости и характеристические вязкости сополимеров замещенных стиролов со стиролом

Система	Содержание, мол. %		Теплостойкость ИФП, °C	$[\eta]$ при 20°
	хлорзамещенного компонента, %	стирола		
2,5-Дихлорстирол + стирол	44,08	55,92	126	1,09
3,4-Дихлорстирол + стирол	52,56	47,43	89	0,42
2-Хлор-5-метилстирол + стирол	55,36	44,63	114	0,49
2-Хлор-3,4-диметилстирол + стирол	20,91	79,08	122	—
2-Хлор-3,5-диметилстирол + стирол	47,57	52,42	138	0,58
2,3-Дихлор-4,5-диметилстирол + стирол	54,20	45,79	147	0,56


Обсуждение результатов

Сопоставление результатов, полученных при изучении сополимеризации хлорметилзамещенных стиролов, позволяет нам сделать определенные выводы относительно активности изученных мономеров и составов образующихся сополимеров. Так, если представить константы сополимеризации в виде констант скорости присоединения мономеров к «своему» и «чужому» радикалам, то видно, что мономер 2,5-дихлорстирола (табл. 2) значительно активнее стирола к обоим типам полимерных радикалов. Из рассмотрения констант сополимеризации 3,4-дихлор-, 2-хлор-5-метил-, 4-хлор-3-метил-, 2-хлор-3,5-диметил- и 2,3-дихлор-4,5-диметилстиролов со стиролом (табл. 2) видно, что и все эти мономеры также активнее стирола к обоим типам полимерных радикалов. При сополимеризации 2-хлор-3,4-диметилстирола со стиролом, наоборот, оба мономера реаги-

рут быстрее с полимерной цепью, оканчивающейся на «чужой» радикал. Сополимеры 2,5-дихлор-, 3,4-дихлор-, 2-хлор-5-метил-, 4-хлор-3-метил-, 2-хлор-3,5-диметил- и 2,3-дихлор-4,5-диметилстирола со стиролом обогащены хлорсодержащим компонентом.

Произведение констант сополимеризации 2,5-дихлорстирола со стиролом (табл. 2) $r_1 \cdot r_2 = 0,34$ показывает, что полученная полимерная цепочка состоит преимущественно из правильно чередующихся звеньев. Этот сополимер имеет наиболее регулярное строение по сравнению со всеми изученными нами сополимерами. Остальные рассмотренные сополимеры имеют нерегулярное строение; произведение $r_1 \cdot r_2$ колеблется от 0,6 до 0,8 (табл. 2). Азеотропный полимер может образоваться только в системе 2-хлор-3,4-диметилстирол — стирол при содержании 2-хлор-3,4-диметилстирола в исходной смеси мономеров, равном 79,1%.

Сравнивая величины относительных активностей $1/r$ мономеров хлорзамещенных и хлорметилзамещенных стиролов к радикалу стирола, все изученные нами мономеры по уменьшению их активности можно расположить в ряд:



Аналогичный ряд был нами получен при исследовании кинетики термической полимеризации хлор- и хлорметилзамещенных стиролов. Эти результаты дают нам основание полагать, что сделанные нами ранее выводы о различии в реакционных способностях замещенных стиролов достоверны.

Показано, что как в случае гомополимеризации, так и при сополимеризации различных дихлорзамещенных стиролов (с заместителями в положениях 2,5 и 3,4) наибольшая реакционная способность наблюдается у 2,5-дихлорстирола. При замене одного атома хлора на метильную группу активность образующихся мономеров хлорметилстиролов падает, однако более реакционноспособным остается 2,5-замещенный изомер — 2-хлор-5-метилстирол. Введение второй метильной группы в хлорметилстирол вызывает дальнейшее снижение активности мономеров. Из двух мономеров трехзамещенных стиролов большая реакционная способность наблюдается у того изомера, у которого замещены положения 2 и 5, а именно 2-хлор-3,5-диметилстирола. 2,3-Дихлор-4,5-диметилстирол более активен, чем хлордиметилстиролы, благодаря наличию двух атомов хлора в непосредственной близости к винильной группе.

На рис. 2 сопоставлены значения Q и e для всех изученных нами мономеров замещенных стиролов (табл. 3). Для сравнения там же нанесен ряд значений Q и e мономеров хлорстиролов, которые были рассчитаны нами по литературным данным [4]. Такое сопоставление позволяет наглядно судить об удельной активности и полярности изученных мономеров в сополимеризации. Сравнение величин Q для всех изученных замещенных стиролов дает нам в общем такую же последовательность удельных активностей мономеров, как и при сопоставлении значений $1/r$. Однако схема $Q-e$ недостаточно точна, чтобы отметить небольшие различия в реакционных способностях изомерных замещенных стиролов (рис. 2),

табл. 3). Удельные активности Q и e 2-хлор-3,5-диметилстирола, 4-хлор-3-метилстирола и 2-хлор-3,4-диметилстирола близки между собой.

Изученные нами системы представляют не только научный интерес, с точки зрения установления закономерностей, связывающих химическое строение мономеров и их реакционную способность, но и практический интерес. Из табл. 4, где указаны величины теплостойкости и значения характеристической вязкости ряда сополимеров, видно, что полученные сополимеры достаточно высокомолекулярны и некоторые из них имеют повышенную теплостойкость: так, сополимер 2-хлор-3,5-диметилстирола со стиролом имеет теплостойкость 133°, сополимер 2,3-дихлор-4,5-диметилстирола со стиролом 147°.

Выводы

1. Изучена сополимеризация ряда хлор- и хлорметилзамещенных стиролов со стиролом, определены значения констант сополимеризации r_1 и r_2 , рассчитана относительная реакционная способность мономеров к стирольному радикалу $1/r$ и факторы активности Q и e .

2. По убыванию относительной реакционной способности по отношению к стирольному радикалу изученные нами мономеры можно расположить в ряд: 2,5-дихлорстирол > 2-хлор-5-метилстирол > 3,4-дихлорстирол > 2,3-дихлор-4,5-диметилстирол > 4-хлор-3-метилстирол, 2-хлор-3,5-диметилстирол > 2-хлор-3,4-диметилстирол.

3. Правильность полученных выводов подтверждается однозначностью результатов, полученных при изучении сополимеризации и гомополимеризации замещенных стиролов.

Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина

Поступила в редакцию
5 IV 1960

ЛИТЕРАТУРА

- М. М. Котон, Т. М. Киселева, Ф. С. Флоринский, Ж. прикл. химии, 26, 666, 1953.
- А. Ф. Докукина, М. М. Котон, К. Н. Крюкова, О. К. Минеева, В. А. Парубок, Ж. физ. химии, 30, 190, 1956.
- А. Ф. Докукина, М. М. Котон, Высокомолек. соед., 1, 1129, 1959.
- Т. А. Лфрей, Дж. Борер, Г. Марк, Сополимеризация, Изд. ин. лит., 1953.
- Г. А. Штрайхман, Диссертация, Ленинградский технол. ин-т, 1950.

COPOLYMERIZATION OF DICHLOROSTYRENES AND CHLOROMETHYLSTYRENES WITH STYRENE

A. F. Dokukina, Z. A. Smirnova, M. M. Koton

Summary

The copolymerization of a number of chloro- and chloromethyl substituted styrenes with styrene in bulk at $t = 60^\circ\text{C}$ has been investigated. The relative monomer reactivity constants have been determined and the relative reactivities of the substituted styrenes for the styrene radical as well as the activity factors Q and e have been calculated. It has been shown that in respect of decreasing reactivity the monomers form a series analogous to that obtained by us in studies on homopolymerization.