


УДК 542.952.6

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДИАЛЛИЛСИЛАНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
 γ -ИЗЛУЧЕНИЯ

*Л. Е. Гусельников, Н. С. Наметкин, Л. С. Полак,
Т. И. Чернышева*

При полимеризации мономеров, содержащих две или больше несопряженных двойных связей, обычно образуются спицевые полимеры. В 1951 г. Батлер [1] показал, что при полимеризации галоидных солей диаллиламина получаются линейные полимеры, содержащие пиперидиновые группировки в основной цепи. Позднее линейные полимеры были получены из ряда несопряженных диенов, в том числе из диаллилсиланов, причем в качестве инициаторов использовали органические перекиси и системы Циглера [2].


Диаллилсиланы в присутствии систем Циглера образуют растворимые полимеры различного молекулярного веса — от масел до порошков, в зависимости от природы заместителей у атома кремния, соотношения катализатора и т. п. [3—6]. При полимеризации в присутствии перекиси третичного бутила под давлением 5500 *at* диметил- и метилфенилдиаллилсиланы давали трехмеры [7]. Попытка полимеризации в присутствии перекиси бензоила в растворе в бензоле оказалась безуспешной [4]. Батлеру и Штакману удалось, однако, получить твердые растворимые полимеры полимеризацией диметил- и дифенилдиаллилсиланов в присутствии перекиси третичного бутила [6]. Полимеры, полученные в присутствии органических перекисей, так же как полимеры, полученные в присутствии катализатора Циглера, имели низкую остаточную ненасыщенность. Для растворимых полимеров предлагается структура, состоящая в основном из чередующихся шестичленных кремнийорганических циклов, связанных мостиковами:




Возможность радиационной полимеризации аллилгидридсиланов, содержащих от одной до трех аллильных групп, была показана в 1961 г. [8]. Растворимые полимеры были получены только в случае моноаллильных производных; диаллил- и триаллилсиланы при полимеризации в массе образовывали спицевые полимеры.

В настоящей работе нами исследовалась возможность использования γ -излучения для проведения полимеризации по внутримолекулярному — межмолекулярному механизму на примере диаллилсиланов. С этой целью

были синтезированы диаллилсиланы общей формулы:



и диаллилгидридсиланы:



действием аллилмагнийбромида на соответствующие дихлорсиланы:



Полученные мономеры имели физико-химические показатели, соответствующие приведенным в литературе.

Радиационная полимеризация диаллилсиланов
($I = 1,5 \cdot 10^6$ рентген/час, 30° , 20%-ный раствор в бензоле)

Мономер	Доза, 10^{-4} рентген	Выход полимера, вес. %	Температура перехода в жидкое состояние, $^\circ\text{C}$	Характеристическая вязкость $[\eta]$	Элементарный состав, %					
					найдено			вычислено		
					C	H	Si	C	H	Si
$(\text{CH}_3)_2\text{Si}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)_2$	4,5	56,7	50—65	0,06	68,59	10,99	19,41	68,48	11,5	20,02
$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Si}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)_2$	4,5	92,0	50—65	0,08	71,73	11,80	16,17	71,34	11,98	16,68
$\text{CH}_3(\text{C}_6\text{H}_5)\text{Si}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)_2$	4,5	75,2	60—65	0,05	77,23	9,09	13,20	77,15	8,97	13,88
$\text{CH}_2\text{SiH}(\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2)_2$	3,75	69,0	70—95	0,2	66,48	11,06	22,45	66,58	11,18	22,24
$\text{C}_2\text{H}_5\text{SiH}(\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2)_2$	3,75	74,0	58—80	0,18	68,60	11,45	20,22	68,48	11,5	20,02
$\text{C}_6\text{H}_5\text{SiH}(\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2)_2$	3,75	70,0	100—110	0,18	76,35	8,85	14,60	76,52	8,56	14,92

Полимеризацию проводили облучением раствора мономера в бензоле в стеклянных ампулах в отсутствие кислорода. Для облучения использовали источник Co^{60} . Мощность дозы составляла $1,5 \cdot 10^6$ рентген/час, температура 30° . Данные о полимеризации помещены в таблице.

Диаллилсиланы и диаллилгидридсиланы при дозе $3,75—4,5 \cdot 10^8$ рентген образовали легкорастворимые, плавящиеся порошки с выходом 50—90% в зависимости от радикала у атома кремния. Наибольший выход полимера был получен в случае этильных производных, что согласуется с данными о положительном влиянии этильных радикалов на полимеризацию [9]. Во всех случаях нерастворимая часть в полимере полностью отсутствовала. Элементарный состав полимеров соответствовал составу мономеров.

ИК-спектры метилдиаллилсилана, полиметилдиаллилсилана и полидиметилдиаллилсилана приведены на рис. 1. Как видно из приведенных спектров, интенсивность полосы $6,1 \mu$ (1640 cm^{-1}), принадлежащей валентным колебаниям $\text{C}=\text{C}$ -связи, соответствует незначительной остаточной ненасыщенности в полимерах. В случае полиметилдиаллилсилана количественная оценка остаточной ненасыщенности была проведена сравнением оптической плотности полосы двойной связи $6,1 \mu$ (1640 cm^{-1}) с оптической плотностью полосы $7,98 \mu$ (1258 cm^{-1}), принадлежащей группировке $\equiv\text{Si}-\text{CH}_3$. Как оказалось, содержание остаточных двойных связей в полимере не превышает 10%. В ИК-спектрах полимеров диаллилгидридсиланов не содержится полос $11,11 \mu$ (900 cm^{-1}) и $8,77—8,81 \mu$ ($1140—1135 \text{ cm}^{-1}$), характерных для группировок $\equiv\text{Si}-(\text{CH}_2)_3-\text{Si}\equiv$, и наблюдается очень сильное поглощение в области $4,65—4,70 \mu$ ($2150—2128 \text{ cm}^{-1}$), обусловленное валентными колебаниями $\equiv\text{Si}-\text{H}$ -связи.

Образование растворимых полимеров из диаллилсиланов можно объяснить либо протеканием реакции по механизму циклополимеризации (I), либо полимеризацией по одной двойной связи мономера (II). В случае





Рис. 1. ИК-спектры:
 а — метилдиаллилсилана, б — полиметилдиаллилсилана, в — полидиметилдиаллилсилана

диаллилгидридсиланов можно было бы ожидать образования полимера по механизму полиприсоединения (III):



как это имеет место в случае винилгидридсиланов [10]. Однако в случае полимеризации по схеме II и III в полимере должно сохраняться 50% остаточных двойных связей: кроме того, в случае полиприсоединения (III)





Рис. 2. ИК-спектры смесей различных концентраций метилдиаллилсилана (1) и метилдипропилсилана (2) в области валентных колебаний двойной связи.

Концентрация метилдиаллилсилана (%): а — 0, б — 4,5, в — 8,5, г — 16,0

ИК-спектр полимера должен содержать полосу, характерную для группировки $\equiv\text{Si}-(\text{CH}_2)_3-\text{Si}\equiv$, и не содержать полосы 4,65—4,70 μ (2150—2128 cm^{-1}), характерной для $\equiv\text{Si}-\text{H}$ -связи.

Как уже отмечалось, в ИК-спектрах полимеров диаллилгидридсиланов наблюдается очень интенсивная полоса поглощения $\equiv\text{Si}-\text{H}$ -связи, низкая остаточная ненасыщенность и отсутствие полос, принадлежащих двум атомам кремния, связанным посредством trimетиленового мостика.

Таким образом, образование растворимых полимеров из диаллилсиланов при радиационной полимеризации, очевидно, происходит по внутримолекулярному — межмолекулярному механизму, причем основным элементарным звеном в полимере является шестичленный кремнийорганический цикл:



В случае диаллилгидридисиланов реакция в основном протекает по аналогичной схеме. Полимеризацию, по-видимому, не играет существенной роли в процессе.

Экспериментальная часть

Полимеризация. В ампулу помещали 2 г мономера и 8 г бензола, перегнанного над натрием, и эвакуировали при -196° до остаточного давления 10^{-3} мм. Облучение проводили на источнике Co^{60} .

Мощность дозы $— 1,5 \cdot 10^6$ рентген/час, температура 30° , доза $3,75—4,5 \cdot 10^8$ рентген. По окончании облучения раствор полимера разбавляли двухкратным количеством

бензола и твердый полимер осаждали в десятикратный объем метанола. Твердый полимер промывали чистым метанолом и сушили в вакууме при комнатной температуре до постоянного веса. Температуру плавления определяли в капилляре. Полимеры растворимы в бензоле, хлороформе, CCl_4 , эфире и т. п.

ИК-спектры полимеров были сняты на спектрофотометре ИКС-14 с призмой из NaCl в области $3—15 \mu$. Количественное определение остаточной ненасыщенности в полиметилдиаллилсилане проводили по полосе $6,1 \mu$. В качестве внутреннего стандарта использовали полосу $7,98 \mu$, принадлежащую группировке $\equiv\text{Si}-\text{CH}_3$, интенсивность которой остается постоянной в мономере и полимере. Для построения калибровочного графика зависимости отношения оптических плотностей полос $6,1$ и $7,98 \mu$ от концентрации двойных связей, были сняты ИК-спектры в области этих полос для смесей различных концентраций метилдиаллилсилана и его гидрированного аналога метилдипропилсилана при оди-

Рис. 3. Зависимость $D_{\text{C}=\text{C}} / D_{\text{Si}-\text{CH}_3}$ от концентрации двойных связей.

A — содержание $\text{CH}_3\text{SiH}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)_2$ в смеси, %

наковой толщине слоя (рис. 2). Как и следовало ожидать, интенсивность полосы $7,98 \mu$ остается постоянной во всех случаях, в то время как интенсивность полосы $6,1 \mu$ растет с увеличением концентрации метилдиаллилсилана. По отношениям оптических плотностей полосы двойной связи и полосы $\equiv\text{Si}-\text{CH}_3$ при различных концентрациях метилдиаллилсилана в смеси был построен график (рис. 3). Отношение $D_{\text{C}=\text{C}} / D_{\text{Si}-\text{CH}_3}$ в полиметилдиаллилсилане (рис. 1, в) составляет 0,165, что соответствует остаточной ненасыщенности $7—8\%$.

Характеристическую вязкость определяли в растворе в бензоле при 25° .

Выходы

Получены растворимые твердые полимеры из ряда диаллилсиланов и диаллилгидридисиланов под действием γ -излучения.

Институт нефтехимического
синтеза АН СССР

Поступила в редакцию
20 I 1964

ЛИТЕРАТУРА

1. G. B. Butler, F. L. Ingle, J. Amer. Chem. Soc., **73**, 895, 1951.
2. C. S. Marvel, Химия и технология полимеров, 1960, № 7—8, 130.
3. В. Я. Богомольный, Высокомолек. соед., **1**, 1469, 1959.
4. Г. С. Колесников, С. Д. Давыдова, Т. И. Ермолаева, Высокомолек. соед., **1**, 1493, 1959.
5. C. S. Marvel, R. G. Woolford, J. Organ. Chem., **25**, 1641, 1960.
6. G. B. Butler, R. W. Stacman, J. Organ. Chem., **25**, 1643, 1960.
7. А. Д. Петров, А. М. Полякова, А. А. Сахарова, В. Б. Коршак, В. Ф. Миронов, Г. Н. Никишин, Докл. АН СССР, **99**, 785, 1954.
8. И. Н. Ляшенко, Н. С. Наметкин, Л. С. Полак, А. В. Топчиев, А. С. Фельдман, Т. И. Чернышева, Высокомолек. соед., **3**, 833, 1961.
9. А. М. Полякова, В. Б. Коршак, А. А. Сахарова, А. Д. Петров, В. Ф. Миронов, Г. Н. Никишин, Изв. АН СССР, Отд. хим. н., 1956, 979.
10. C. Eborg, H. Niedergüm, J. Chem. Soc., 1963, 797.

POLYMERIZATION OF DIALLYLSILANES UNDER THE ACTION
OF γ -RAYS

*L. E. Guselnikov, N. S. Nametkin, L. S. Polak,
T. I. Chernysheva*

S u m m a r y

The γ -ray-induced polymerization of a number of diallylsilanes according to the intramolecular-intermolecular mechanism has been investigated. It has been shown that under the influence of γ -radiation diallylsilanes polymerize with the formation of solid polymers with m. p. from 50 to 110°, depending on the monomer structure.