

УДК 678.674

**ЭФИРЫ ПОЛИВИНИЛЕНГЛИКОЛЯ И АРОМАТИЧЕСКИХ
КИСЛОТ***

М. Г. Краковяк, С. И. Кленин, С. С. Скороходов


Поливиниленгликоль (ПВГ), называемый в литературе также полидиоксиметиленом, в настоящее время может быть получен только гидролизом (предпочтительно в щелочной среде) или алкоголизом поливинилинкарбоната (ПВК) [1, 2]. Дальнейшая работа с ПВГ, в частности получение производных, очень затруднена его нерастворимостью в каких-либо органических растворителях. Единственной возможностью перевода ПВГ в раствор остается растворение его в крепких водных щелочах (20%). В этих условиях можно опасаться деструкции полимерной цепи, как это имеет место в щелочных растворах поливинилового спирта при повышенной температуре [3]. По сравнению с поливиниловым спиртом, ПВГ, как 1,2-гликоль, должен легче подвергаться окислительной деструкции [1].

Ответ на вопрос о том, происходит ли деструкция ПВГ, можно получать при сравнении степеней полимеризации исходного ПВК и какого-либо производного ПВГ, так как прямое исследование щелочных растворов ПВГ представляется затруднительным.

О производных ПВГ известно очень мало. Ранее сообщалось о получении ацетата, циннамата и фенилуретана низкомолекулярного ПВГ при проведении реакции в горячем растворе в диметилсульфоксиде (экспериментальная часть не описана) [5]. Шеффджену и Филду удалось осуществить ацетилирование набухшего в мочевине высокомолекулярного ПВГ уксусным ангидридом [1]. Ряд низкозамещенных и не растворяющихся в обычных органических растворителях простых эфиров и ацеталей был получен Климовой с сотрудниками [6]. Исключение составляли бензиловый эфир ПВГ со степенью замещения 82,5% и бутириль ПВГ со степенью замещения 58%, обладавшие хорошей растворимостью.

Для синтеза растворимых производных ПВГ нами была избрана этерификация ПВГ хлорангидридами ароматических кислот по Шоттен-Бауману. Подобная реакция была недавно проведена Цуда на примере поливинилового спирта и хлорангидрида коричной кислоты [7].

В нашем случае, помимо быстрого протекания реакции, метод удобен еще и тем, что щелочной раствор ПВГ, полученный растворением ПВК в 20%-ном NaOH, можно использовать для реакции с хлорангидридами, минуя промежуточное выделение ПВГ



* 2-е сообщение из серии «1,2-замещенные карбоцепные полимеры».

Однако тот факт, что частично ароилированный ПВГ теряет растворимость в водной щелочи и в то же время не переходит в органический слой, препятствует количественному протеканию реакции.

Описание типового синтеза *. 0,5 г ПВК (0,0058 моля) с характеристической вязкостью 3,4 (диметилформамид, 20°) [8] растворяли при перемешивании в 25 мл 20%-ного водного раствора NaOH. Затем при перемешивании и охлаждении реакционной колбы холодной водой добавляли раствор соответствующего хлорангидрида ** (0,0348 моля) в 25 мл углеводородного растворителя (толуол, петролейный эфир). Через 5–15 мин. выпадал объемистый белый осадок, который отфильтровывали, тщательно промывали водой и спиртом (до отрицательной реакции по фенолфталеину и до исчезновения пятен при испарении фильтрата на часовом стекле). Высущенный полимер фракционировали, экстрагируя бензолом растворимую часть. Нерастворившуюся часть отделяли центрифугированием, а растворившийся полимер переосаждали в петролейный эфир.

Обсуждение результатов

Для проведения этой реакции были использованы хлорангидриды бензойной кислоты и ряда ее алкильных производных (см. таблицу). Выбор заместителей определялся стремлением получить растворимые производные.

Свойства ароматических сложных эфиров поливиниленгликоля

Хлорангидрид	Выход полимера, % от теоретического при 100%-ном замещении	Растворимость в бензole	При фракционировании выделено, % от взятого на фракционирование полимера *		Элементарный анализ	Степень замещения, мол. % **	Т. пл., °C ***	Характеристическая вязкость (диметилформамид, 20°)
			вычислено для 100%-ного замещения	найдено				
	45	Выделять бензоль растворимую фракцию не удалось	C 71,63 H 4,51	67,55 5,13	61	Не плавится	—	
	35,4	Растворима	40	C 72,99 H 5,40	70,15 5,72	68,6	210–220	0,62
		Нерастворима	27	C 72,99 H 5,40	62,16 6,20	29,1	Не плавится	
	58,4	Растворима	60	C 74,67 H 6,21	72,80 6,54	81,5	190–205	0,63
		Нерастворима	10	C 74,67 H 6,21	68,40 6,59	48	Не плавится	—
	44,5	Растворима	50	C 75,76 H 7,42	73,71 7,12	71,7	265–275	0,79
		Нерастворима	33	C 75,76 H 7,42	67,71 7,29	35	Не плавится	—

* Синтез проводили в полумикроколичествах; поэтому потери при обработке полимера относительно велики и выходы занижены. ** Содержание сложноэфирных групп вычисляли по содержанию углерода, определенному элементарным анализом. *** За температуру плавления принимали температуру, при которой полимер, запаянный в капилляре в атмосфере азота, становился прозрачным.

Строение полученных полимеров доказывалось данными элементарного анализа и сравнением их ИК-спектров с ИК-спектрами ПВК и ПВГ. На рисунке приведены ИК-спектры ПВК, ПВГ, полученного растворением ПВК в 20%-ном водном растворе NaOH, и полимера, полученного в типовых условиях с применением бензоилхлорида. Для ПВК характерно поглоще-


* В экспериментальной части принимала участие М. Н. Горская.

** Хлорангидриды были получены действием хлористого тионила на соответствующие кислоты.

ние при $1820-1830 \text{ см}^{-1}$, обусловленное С=О-группой карбонатного цикла [9]. Эта полоса полностью исчезает у ПВГ. Наконец, у нового полимера появляются интенсивные полосы поглощения при 1730 см^{-1} (С=О-группа ароматических сложных эфиров), при 1600 и 1500 см^{-1} (С=О связи ароматического ядра), при 1260 см^{-1} (валентные колебания С—O) и при 700 см^{-1} (C=H связи ароматического ядра).

Полученные полимеры представляют собой белые порошки, частично растворимые в ароматических углеводородах. Бензолорастворимые фракции соответствующих полимеров отличаются более высокой степенью замещения и дают при нагревании до $190-275^\circ$ (см. таблицу) прозрачные бесцветные расплавы.

Для решения вопроса, о том, сопровождается ли гидролиз ПВК с растворением образующегося ПВГ в 20%-ной водной NaOH деструкцией его основных цепей, мы сравнили молекулярные веса исходного ПВК и полученных производных ПВГ (на примере бензолорастворимой фракции эфира ПВГ и *n*-толуиловой кислоты), определенные по инварианту Флори — Манделькера — Цветкова [10, 11]



ИК-спектры поглощения (измерены на приборе DS-301, Япония):

1 — ПВК (спектр снят на пленке толщиной 10μ , отлитой из ацетона); 2 — ПВГ (спектр снят в таблетке КBr); 3 — полимер, полученный из ПВГ и бензоилхлорида (спектр снят в таблетке КBr)

Молекулярный вес эфира ПВГ и *n*-толуиловой кислоты, рассчитанный по данным диффузии и вязкости в бензole ($D_0 = 2,8 \cdot 10^{-7}$, $[\eta] = 0,62$), составляет $M_{D\eta} = 283\,000$, что при степени замещения 0,686 соответствует 2550 атомам углерода в основной цепи. Так как анализ седиментационных диаграмм показал достаточно узкое молекулярновесовое распределение этих образцов, то с достаточной степенью точности можно считать $M_{S\eta} \approx M_{D\eta}$.

Полученные данные позволяют считать, что при гидролизе ПВК 20%-ной водной щелочью коэффициент полимеризации заметным образом не меняется, так как полученная разница в значениях n составляет всего $\sim 30\%$ и может быть отнесена за счет погрешностей при определениях элементарного состава и молекулярных весов полимеров.

Мы благодарны Е. И. Покровскому, Г. Ф. Федоровой и Г. В. Любимовой за снятие ИК-спектров.

Основные цепи, мы сравнили молекулярные веса исходного ПВК и полученных производных ПВГ (на примере бензолорастворимой фракции эфира ПВГ и *n*-толуиловой кислоты), определенные по инварианту Флори — Манделькера — Цветкова [10, 11]

$$\frac{\eta_0 N}{1 - v \rho_0} S_0 ([\eta]/M^2)^{1/3} = \\ = \frac{\eta_0 N}{RT} D_0 ([\eta] M)^{1/3} = 2,5 \cdot 10^6,$$

где S_0 и D_0 — константы седиментации и диффузии при бесконечном разбавлении, $[\eta]$ — характеристическая вязкость, v — удельный парциальный объем, ρ_0 и η_0 — плотность и вязкость растворителя, R — газовая постоянная, N — число Авогадро, T — абсолютная температура и M — молекулярный вес.

Молекулярный вес ПВК, рассчитанный по данным седиментации и вязкости в диметилформамиде ($S_0 = 4,07 \cdot 10^{-13}$, $[\eta] = 3,4$), оказался равным $M_{S\eta} = 158\,000$; тогда число атомов углерода в основной цепи составляет 3680.

Выводы

1. Впервые для синтеза производных поливиниленгликоля применена реакция Шоттен — Баумана.
2. Получен ряд эфиров ПВГ и ароматических кислот, определены степени замещения и исследованы некоторые их свойства (растворимость, температура плавления, ИК-спектры).
3. Показано, что растворимые в бензole фракции соответствующих полимеров отличаются более высокой степенью замещения.
4. Сравнением молекулярных весов исходного ПВК и растворимой фракции эфира ПВГ и *n*-толуиловой кислоты установлено, что при гидролизе ПВК 20%-ной водной щелочью цепи полимера заметной деструкции не подвергаются.

Институт высокомолекулярных
соединений АН СССР

Поступила в редакцию
17 X 1964

ЛИТЕРАТУРА

1. N. D. Field, J. R. Schaeffgen, J. Polymer Sci., **58**, 533, 1962.
2. С. С. Скороходов, С. З. Левин, А. Л. Шапиро, Химич. волокна, 1963, № 4, 1.
3. M. Shiraishi, M. Matsumoto, Makromolek. Chem., **63**, 227, 1963.
4. W. A. Waters, Mechanisms of Oxidation of Organic Compounds, London, 1964, p. 49.
5. C. C. Ullrich, D. A. Smith, J. Organ. Chem., **23**, 625, 1958.
6. О. М. Климова, А. М. Курас, В. В. Степанов, Н. И. Харламова, Ж. прикл. химии, **37**, 1152, 1964.
7. M. Tsuda, Makromolek. Chem., **72**, 174, 183, 1964.
8. В. Д. Немировский, М. А. Павловская, В. В. Степанов, С. С. Скороходов, Высокомолек. соед., **7**, 1580, 1965.
9. A. Simon, G. Heintz, Chem. Ber., **95**, 2333, 1962.
10. P. Flory, Principles of Polymer Chemistry, New-York, 1953, p. 303.
11. В. Н. Цветков, С. И. Кленин, Докл. АН СССР, **88**, 49, 1953.

ESTERS OF POLYVINYLENEGLYCOL AND AROMATIC ACIDS

M. G. Krakovyak, S. I. Klenin, S. S. Skorokhodov

Summary

Polyvinylene glycol (PVG) esters have been synthesized by Schotten — Bauman reaction of an alkaline solution of (PVG) and a number of alkylbenzoyl chlorides and some properties of the products (degree of substitution, solubility, IR spectra, etc.) have been investigated. It has been shown by measuring the molecular weight of a soluble ester PVG that the polymerization coefficient of the original polyvinylene carbonate does not undergo appreciable change on alkaline hydrolysis to PVG.
