

ному весу полимера, полученного в работе [7]. Характер диполей в *цис*- и *транс*-полихлоропренах обуславливает различия в электрических свойствах обоих полимеров.

Физические свойства *цис*- и *транс*-1,4-полихлоропренов

Образец полимера	Уд. вес	ϵ_{20} при 1 кгц	$\operatorname{tg} \delta_{20}$ при 1 кгц	ρ_v^{20} , ом·см
Наирит П <i>транс</i> -1,4	1,238	6,0	0,03	$4 \cdot 10^{11}$
<i>цис</i> -1,4	1,29 *	3,0	0,06	$3 \cdot 10^{15}$

* Удельный вес полимера, полученного в [7], равен 1,283 при 25°.

Выводы

- Предложен метод получения *цис*-1,4-полихлоропрена из *транс*-1,4-полибутиадиена путем полимераналогичных превращений.
- Полученный полимер — аморфный порошок, трудно растворимый в большинстве органических растворителей.

Всесоюзный научно-исследовательский
и проектный институт
полимерных продуктов

Поступила в редакцию
25 X 1967

ЛИТЕРАТУРА

- J. T. Maynard, W. E. Mochel, J. Polymer Sci., **13**, 251, 1954.
- H. F. Mark, S. M. Atlas, Chem. Engng, **11**, 143, 1962.
- N. G. Gaylord, I. Kössler, M. Stolka, J. Vodehnal, J. Amer. Chem. Soc., **85**, 64, 1963.
- N. Jamazaki, K. Sasaki, T. Nishimura, S. Kambara, J. Amer. Chem. Soc., Div. Polymer Chem., Preprints, **5**, 667, 1964; Chem. Abstrs, **64**, 12810, 1966.
- Б. Л. Ерусалимский, И. Г. Красносельская, В. В. Мазурек, Высокомолек. соед., **6**, 1294, 1964.
- C. A. Aufdermarch, Chem. Engng News, **16**, 26, 1963.
- C. A. Aufdermarch, I. Pariser, J. Polymer Sci., **A2**, 4727, 1964.
- M. Hoff, K. Greenly, J. Amer. Chem. Soc., **73**, 3329, 1951.
- Г. А. Чухаджян, Э. О. Ажанджян, Л. Г. Мелконян, Арм. химич. ж., **19**, 597, 1966.
- Э. О. Ажанджян, Л. Г. Мелконян, Арм. химич. ж., **20**, 98, 1967.
- N. G. Gaylord, T. K. Kwei, H. F. Mark, J. Polymer Sci., **42**, 417, 1960.

УДК 541.64:678.675

СИНТЕЗ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ГОМО- И СМЕШАННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИИМИДОВ

Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, О. И. Пафесишвили

Ароматические полииимида, обладающие хорошими физико-механическими свойствами и повышенной термостойкостью, являются в настоящее время объектом интенсивных исследований [1—6].

Изучаются не только условия синтеза, но и зависимость свойств полииимида от их строения и состава. В настоящее время удалось показать [7], что полииимида, содержащие в цепи группировки большого объема, растворяются в органических растворителях, в то время, как подавляющее большинство полииимида не растворимы в них. Последнее обстоятельство позволило Котону с сотр. [8] предположить, что в процессе имидизации полiamидокислот происходит образование поперечных имидных связей.

Нам казалось интересным выяснить, как будет влиять на свойства полииамида введение в макромолекулу атома фосфора наряду с объемистым ароматическим радикалом. С этой целью мы попытались синтезировать полииimid из 4,4'-диаминодифенилосида (ДДО) и диангидрида окси迪-(3,4-дикарбоксифенил)фенилфосфина (ДФФ), а также получить смешанные полииимида, используя тот же диамин и смеси ДФФ с пиромеллитовым диангидридом (ПМДА). Взаимодействием ДДО и ДФФ в диметилацетамиде была получена фосфорсодержащая полииамидокислота, растворимая в диметилацетамиде. Из растворов полииамидокислоты в диметилформамиде были получены пленки. В ИК-спектре полученной полииамидокислоты (рис. 1) содержатся полосы поглощения, характерные для амидной группы (1540 и 1650 cm^{-1}). Дегидратация полииамидокислоты нагреванием в вакууме привела к образованию полииимидов, в ИК-спектре которого отсутствуют полосы поглощения, характерные для группы CONH и COOH , но появляются полосы поглощения, характерные для имидных циклов (1715 и 1770 cm^{-1}). Полученный фосфорсодержащий гомополииimid растворим при нагревании в диметилформамиде. Смешанный полииimid, синтезированный при

мольном соотношении ДФФ : ПМДА = $1 : 1$, неполностью растворяется при нагревании, причем незначительный нерастворимый остаток сильно набухает.

Термогравиметрический анализ полученных полииамидокислот показал (рис. 2), что имидизация, сопровождающаяся выделением воды, происходит в интервале температур 180 — 250° .




Рис. 2. Изменение веса гомополимера (а) и смешанного полимера (б) в зависимости от температуры

Наблюдающиеся потери в весе до температуры имидизации можно объяснить удалением адсорбированной влаги и растворителя, а также распадом комплекса полииамидокислоты с растворителем.

Экспериментальная часть

Окись ди-(3,4-дикарбоксифенил)фенилфосфина получали окислением ди-(3,4-ксилил)фенилфосфина по методике, описанной Морганом и Херром [9] для окисления окиси бис-(*n*-толил)фенилфосфина.

Синтезированную тетракарбоновую кислоту использовали для получения диангидрида. ДФФ получали кипячением окиси ди-(3,4-дикарбоксифенил)фенилфосфина в смеси уксусного ангидрида и хлористого ацетила в течение нескольких часов.

После отгонки большей части уксусного ангидрида выпадал ДФФ. После трехкратной перекристаллизации из уксусного ангидрида ДФФ имел т. пл. 293—294°, выход около 40% от теоретич.

Найдено, %: С 63,34; 63,17; Н 2,86; 2,79; Р 6,90; 7,07; кислотное число 530.
C₂₂H₁₁O₇P. Вычислено, %: С 63,16; Н 2,63; Р 7,42; кислотное число 535.

ПМДА очищали перекристаллизацией из уксусного ангидрида с последующей возгонкой в вакууме, т. пл. 285—286°; по литературным данным, т. пл. 286° [10].

ДДО после перекристаллизации из хлорбензола имел т. пл. 185—186°, что согласуется с литературными данными [11].

Диметилацетамид обезвоживали кипячением над фосфорным ангидридом и перегоняли, отбирая фракцию с т. кип. 166—167°.

Полиамидокислоты получали сополимеризацией ДДО с ДФФ или со смесью ДФФ с ПМДА, взятых в мольном соотношении 1 : 1.

К раствору ДДО в диметилацетамиде (0,5 моль/л) добавляли небольшими порциями при постоянном перемешивании в атмосфере инертного газа эквимолекулярное количество диангидрида. Реакцию проводили при 15° в течение 5—6 часов. Полиамидокислоту осаждали из реакционной смеси сухим бензолом.

Циклодегидратацию осуществляли ступенчатым нагреванием полиамидокислоты при 200—300° в вакууме (2—3 мм) в течение 6 час.

Выводы

1. Синтезированы фосфорсодержащие гомо- и смешанные полииамиды. Строение полученных полимеров подтверждено данными ИК-спектроскопии.

2. Установлено, что полученные фосфорсодержащие полииамиды характеризуются повышенной растворимостью.

Московский химико-технологический институт
им. Д. И. Менделеева

Поступила в редакцию
26 X 1967

ЛИТЕРАТУРА

1. Н. А. Адррова, М. М. Котон, Е. М. Москвина, Докл. АН СССР, 165, 1069, 1965.
2. З. Ю. Плонка, В. М. Альбрехт, Высокомолек. соед., 7, 2177, 1965.
3. С. В. Виноградова, В. В. Коршак, Я. С. Выгодский, Авт. свид. 171552; РЖХим, 1966, 14C285.
4. А. Я. Ардашников, И. Е. Кардаш, Б. В. Котов, А. Н. Праведников, Докл. АН СССР, 164, 1293, 1965.
5. C. E. Sroog, S. V. Abramo, C. E., Begg, W. M. Edwards, A. L. Endrey, K. L. Olivier, Amer. Chem. Soc., Polymer Preprints, 5, 132, 1964.
6. Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, Э. И. Хоффбауэр, В. Г. Шелгава, Высокомолек. соед., А9, 612, 1967.
7. С. В. Виноградова, В. В. Коршак, Я. С. Выгодский, Высокомолек. соед., 8, 809, 1966.
8. А. П. Рудаков, М. И. Бессонов, М. М. Котон, Е. И. Покровский, Е. Ф. Федорова, Докл. АН СССР, 161, 517, 1965.
9. P. W. Morgan, B. C. Hegg, J. Amer. Chem. Soc., 74, 4528, 1952.
10. W. Untermark, W. Schicke, Schmelzpunkttabellen organischer Verbindungen, Akademie-Verlag, Berlin, 1963.
11. Словарь органических соединений, т. I, Изд-во иностр. лит., стр. 644.