


**РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ  
ПОЛИЭТИЛЕНДЕГИДРОСЛИЗАТА**  
**Л. Г. Казарян, Ф. М. Медведева**

Полиэтилендегидрослизат (ПЭДС) — полиэфир 2,5-фурандикарбоновой кислоты и этиленгликоля — по химическому составу и по многим свойствам похож на полиэтилентерефталат (ПЭТФ): оба полимера имеют близкие температуры плавления и стеклования, проявляют высокую химическую стойкость по отношению к растворителям и являются волокнообразующими полимерами [1, 2]. Замена в ПЭТФ бензольного кольца фурановыми приводит к уменьшению периода вдоль оси полимерной цепи и соответственно к увеличению плотности самого полимера. В таблице приведены некоторые данные для ПЭДС и ПЭТФ.

В работе [2] была впервые получена рентгенограмма ориентированного волокна ПЭДС, но никаких данных относительно размеров ячеек и рентгеновской плотности кристаллического ПЭДС не приводилось.

В настоящей работе определялась пространственная решетка кристаллического ПЭДС и вычислялась плотность кристаллической фазы.

Для изучения структуры ПЭДС нами были получены волокна ПЭДС из расплава, растянуты в 2 раза при 90°, отожжены под нагрузкой при 160° в течение одного часа. Рентгенограмма волокон показывает наличие аксиальной текстуры вокруг оси полимерной цепи. Однако степень кристалличности полимера невысока. На рентгенограмме мало рефлексов и сильный аморфный фон: три рефлекса на первой слоевой, два на второй. Видны слабые штрихи на восьмой, девятой и десятой слоевых линиях (рисунок). Период вдоль оси текстуры равен 20,1 Å. По расчету длина одного звена вдоль оси цепи составляет 10,2 Å. При предположении, что кислороды O<sub>2</sub> и O<sub>3</sub> находятся в транс-положении, как в кристаллическом ПЭТФ, в ячейку ПЭДС входят два мономерных звена, и вероятнее всего осуществляется цис-конфигурация в расположении кислородов O<sub>2</sub> и O<sub>3</sub>. Ниже приведено схематическое изображение структуры цепи, входящей в ячейку.



Расположение рефлексов у ориентированного ПЭДС на нулевой и первой слоевых линиях такое же, как и у ориентированного ПЭТФ: межплоскостное расстояние первого рефлекса на первой слоевой 5,52 Å, а межплос-



Схематическое расположение рефлексов на рентгенограмме

цепи, входящей в ячейку

Наименование полимера	T <sub>с</sub> , °С	T <sub>пл</sub> , °С	ρ <sub>ам</sub> , г/см <sup>3</sup>	ρ <sub>кр</sub> , г/см <sup>3</sup>	ρ <sub>рент</sub> , г/см <sup>3</sup>
ПЭДС	80	216	1,433	1,466	
ПЭТФ	80	255	1,333	1,400	1,455

костное расстояние первого рефлекса на нулевой слоевой 4,95 Å. Такое расположение первых рефлексов говорит о том, что ось С не перпендикулярна экваториальной плоскости. Три близко расположенных экваториальных рефлекса укладываются в двумерную решетку, в которой угол между осями не равен 90°. Поскольку экваториальная решетка не ортогональная, а ось С не перпендикулярна ей, пространственная решетка ПЭДС будет триклинической. Имея в виду одинаковость структуры ПЭТФ и ПЭДС, мы проиндицировали рентгенограмму ПЭДС аналогично рентгенограмме ПЭТФ. Первым трем рефлексам приписаны индексы 100, 110, 010. Двум рефлексам на первой слоевой приписаны индексы 101, 111.

В результате расчетов для параметров ячейки получены следующие значения:  $a = 5,75 \text{ \AA}$ ,  $b = 5,35 \text{ \AA}$ ,  $c = 20,1 \text{ \AA}$ ,  $\alpha = 133^\circ 30'$ ,  $\beta = 90^\circ$ ,  $\gamma = 112^\circ$ . Объем элементарной ячейки равен  $388 \text{ \AA}^3$ . Рассчитанная плотность кристаллических областей равна  $1,565 \text{ g/cm}^3$  и хорошо согласуется с экспериментальной плотностью кристаллического полимера  $1,466 \text{ g/cm}^3$ .

Авторы выражают благодарность Л. А. Игонину и Н. В. Андриановой за постоянный интерес к работе.

### Выводы

Проведено изучение пространственной решетки кристаллического полиэтиленгидрослизата (ПЭДС). Выяснено, что ячейка кристаллического ПЭДС триклиническая, определены параметры ячейки:  $a = 5,75 \text{ \AA}$ ;  $b = 5,35 \text{ \AA}$ ,  $c = 20,1 \text{ \AA}$ ,  $\alpha = 133^\circ 30'$ ,  $\beta = 90^\circ$ ,  $\gamma = 112^\circ$ . Объем элементарной ячейки  $V = 388 \text{ \AA}^3$ , плотность кристаллических областей  $\rho_{\text{кр}} = 1,565 \text{ g/cm}^3$ .

Научно-исследовательский  
институт пластических масс

Поступила в редакцию  
21 VI 1967

### ЛИТЕРАТУРА

1. R. Lukeš, M. Janda, Чехосл. пат. 87 340, 1956.
2. R. Lukeš, M. Janda, Z. Zamorskí. Сб. тр. химико-технологического института, Прага, 1959, № 3, 7.

УДК 678.675:678.01:53

## ВЛИЯНИЕ РАСТИГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КРИСТАЛЛИЧНОСТЬ ВОЛОКОН КАПРОНА

*И. И. Новак, А. В. Савицкий, У. Г. Гафуров*

Высокотемпературная вытяжка позволяет существенно повысить прочностные свойства полимерных волокон.

Так, в работе [1] было показано, что с повышением температуры увеличивается степень предельной ориентационной вытяжки и разрывная прочность волокон капрома. Получение высокой прочности неизбежно связано с большими напряжениями, возникающими в процессе ориентации полимера, которые могут влиять на его молекулярную структуру. Поэтому для понимания процессов, происходящих при упрочнении полимерных волокон, представляет научный и практический интерес исследование изменений надмолекулярной структуры, в частности, кристалличности при действии растягивающих усилий во всем интервале температур ориентационной вытяжки. В настоящей работе методом ИК-спектроскопии изучали изменения при различных температурах степени кристалличности напряженных и ненапряженных волокон капрома.