


**ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПОЛОСЫ В ИК-СПЕКТРАХ
МОНОМЕРОВ И ПОЛИМЕРОВ С ОКСАДИАЗОЛЬНЫМИ ЦИКЛАМИ**


Г. Д. Литовченко, Н. В. Михайлов

В настоящее время проводятся обширные исследования по получению новых термостойких полимеров. Среди них широко распространены полимеры, которые содержат в своих звеньях оксадиазольные циклы:




где R_1 и R_2 — фенильные кольца или другие радикалы [1—5]. Обычно для идентификации синтезированных мономеров и полимеров применяют ИК-спектры, однако систематических данных о спектрах оксадиазолов нет.


С целью установления общих закономерностей нами получены ИК-спектры в области 400—3600 cm^{-1} ряда мономеров и полимеров, содержащих в своей структуре оксадиазольные циклы. Спектры записаны на двухлучевом ИК-спектрофотометре UR-10. Щелевая программа — 4, скорость записи — 50 $\text{cm}^{-1}/\text{мин}$. Для получения спектров мономеров их прессовали в таблетки с КВГ в весовом отношении 1:50. Пленки полимеров для записи спектров имели толщину 20—25 μm . Структурные формулы веществ * и основные частоты, наблюдавшиеся в спектрах, приведены ниже, а ИК-спектры указанных соединений даны на рисунке.




2,5-ди-(4-нитрофенил)-1,3,4-оксадиазол; полосы 475, 500, 530, 682, 720, 858, 870, 970, 1012, 1075, 1115, 1250, 1280, 1315, 1360, 1395, 1410, 1430, 1490, 1545, 1560, 1570, 1620, 3000—3100 cm^{-1} .




2,5-ди-(4-нитродифениловый эфир)-1,3,4-оксадиазол; полосы 505, 538, 575, 650, 675, 687, 712, 750, 845, 862, 882, 955, 970, 1020, 1070, 1118, 1172, 1205, 1260, 1315, 1350, 1420, 1430, 1490, 1525, 1600, 1620, 2800—3200 cm^{-1} .



2,5-ди-(4-аминофенил)-1,3,4-оксадиазол; полосы 508, 535, 605, 650, 708, 748, 830, 970, 1015, 1082, 1110, 1180, 1280, 1315, 1348, 1500, 1570, 1595, 1620, 3210, 3330, 3420, 3480 cm^{-1} .




2,5-ди-(4-аминодифениловый эфир)-1,3,4-оксадиазол; полосы 492, 510, 702, 745, 840, 860, 873, 965, 1015, 1070, 1100, 1170, 1205, 1245, 1425, 1495, 1520, 1620, 3230, 3360, 3430 cm^{-1} .





* Авторы выражают благодарность Ф. М. Мандросовой, Н. П. Окромчедидзе и Ю. Л. Панкратову за любезное предоставление изученных веществ.

1,4-бис-(*n*-нитрофенил-1,3,4-оксадиазол)-*n*-фенилен; полосы 415, 495, 530, 685, 720, 772, 810, 858, 880, 910, 980, 1015, 1075, 1110, 1180, 1255, 1305, 1320, 1350, 1420, 1440, 1490, 1530, 1562, 1620, 2800—3200 cm^{-1} .




1,4-бис-(*n*-аминофенил-1,3,4-оксадиазол)-*n*-фенилен; полосы 415, 515, 625, 685, 710, 742, 770, 810, 835, 910, 965, 980, 1020, 1072, 1180, 1260, 1315, 1450, 1507, 1560, 1570, 1590, 1620, 3240, 3350 cm^{-1} .







ИК спектры оксадиазолов (номера спектров соответствуют номерам соединений в тексте)



полиоксадиазол — полипиромеллитимид; полосы 520, 570, 630, 700, 720, 745, 760, 800, 830, 850, 870, 920, 965, 1020, 1080, 1130, 1200, 1272, 1370, 1430, 1465, 1510, 1625, 1740, 1790, 3000—3100 cm^{-1} .



полиоксациазол — полiamидокислота; полосы 520, 665, 705, 750, 790, 845, 900, 970, 1020, 1080, 1110, 1190, 1265, 1325, 1425, 1510, 1540, 1580, 1618, 2800—3600 cm^{-1} .



полиоксациазол; полосы 520, 675, 715, 742, 770, 845, 875, 965, 1020, 1075, 1105, 1175, 1250, 1312, 1425, 1500, 1560, 1617, 3000—3100 cm^{-1} .

Отметим особенности проявления некоторых полос в спектрах оксациазолов. У всех изученных соединений наблюдается полоса с частотой 970 cm^{-1} . Эта полоса имеет невысокую интенсивность, но она весьма характерна по частоте. Интервал изменения частоты в нашем ряду соединений всего 15 cm^{-1} (965—980 cm^{-1}). Полосу с частотой 970 cm^{-1} относят к колебаниям оксациазольного цикла [3]. Фрэзер и др. [4] отмечают в спектрах полимеров с оксациазольными циклами поглощение в области 1000—1025 cm^{-1} , относимое ими к валентным колебаниям $=\text{C}-\text{O}-\text{C}$ -группы. Действительно, у изученных нами соединений всегда наблюдается ряд полос в указанной области спектра. Исследуя спектры оксациазолов, мы обратили внимание на поглощение с частотой 1620 cm^{-1} . Ранее Кубота и Наканиси [5] в спектрах ароматических полибензоксазолов нашли поглощение с частотой 1620 cm^{-1} . Авторы [5] указали, что эта полоса является характеристической для бензоксазольного кольца. Из наших данных следует, что и у оксациазолов также наблюдается поглощение с частотой 1620 cm^{-1} (соединения 1—9). Несмотря на то, что вопрос об отнесении этой полосы является открытым, можно утверждать о характеристичности ее по частоте. Таким образом, если в структуре молекулы имеются оксациазольные циклы, то в спектрах обязательно появление трех полос с частотами 970, 1020, 1620 cm^{-1} . Указанные полосы могут быть применены для структурно-группового анализа оксациазолов по их ИК-спектрам.

Авторы [6] в спектрах поли-1,3,4-оксациазолов с простыми эфирными связями в основных цепях указывают частоту 1560 cm^{-1} , которую относят к валентным колебаниям связи $\text{C}=\text{N}$ в цикле. Однако известно, что колебание связи $\text{C}=\text{N}$ нехарактерично ни по частоте, ни по интенсивности [7, 8]. Например, нам не всегда удавалось обнаружить в спектрах оксациазолов полосы с частотой 1560 cm^{-1} , а можно лишь указать интервал 1510—1595 cm^{-1} , внутри которого наблюдаются полосы, относящиеся, по-видимому, к валентным колебаниям связи $\text{C}=\text{N}$. Здесь же отметим, что в спектрах веществ 1—9 обнаруживается полоса с частотой 1070 cm^{-1} . Частота полосы изменяется мало для различных соединений (1070—1080 cm^{-1}), а интенсивность ее выше интенсивности полосы 970 cm^{-1} . Тем не менее, ввиду неоднозначности отнесения полосы*, ее невозможно использовать для структурной идентификации оксациазолов.

В литературе нам не удалось найти расчетов, позволяющих надежно отнести частоты, наблюдаемые в спектрах оксациазолов. Широкое применение соединений с оксациазольными циклами [9] делает такой расчет особенно актуальным.

* В указанной области спектра возможно появление полос, относящихся к внев плоскостным деформационным колебаниям связей $\text{C}-\text{H}$ замещенных фенильных кольц [7, 8].

Выводы

1. Изучены ИК-спектры в области 400—3600 см⁻¹ ряда мономеров и полимеров, содержащих в своей структуре оксадиазольные циклы.
2. Показано, что в спектрах оксадиазолов являются характеристическими полосы с частотами 970, 1020, 1620 см⁻¹.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт искусственного волокна

Поступила в редакцию
27 VI 1968

ЛИТЕРАТУРА

1. Е. Д. Разводовский, Химия и технология полимеров, 1964, № 12, 62; 1965, № 3, 63.
2. В. В. Коршак, М. М. Котон, Новое в химии полимеров, изд-во «Знание» 1967.
3. M. Hasegawa, T. Unishi, J. Polymer Sci., B2, 237, 1964.
4. A. H. Fraser, W. Sweeny, F. P. Wallenberger, J. Polymer Sci., A2, 1157, 1964.
5. T. Kubota, R. Nakanihi, J. Polymer Sci., B2, 655, 1964.
6. Е. С. Кронгауз, В. В. Коршак, А. Л. Рusanov, Б. В. Локшин, Высоко-молек. соед., A9, 87, 1967.
7. А. Беллами, Инфракрасные спектры сложных молекул, Изд-во иностр. лит., 1963.
8. Применение спектроскопии в химии, под ред. В. Веста, Изд-во иностр. лит., 1959.
9. Advances in heterocyclic chemistry, ed. by A. R. Katritzky and A. J. Boulton, vol. 7, pp. 183—224. Acad. Press, New York — London, 1966.

УДК 678.01:54:678.742

О РОЛИ ЖЕЛЕЗА В РЕАКЦИИ ИНГИБИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Л. Л. Ясина, В. Б. Миллер, Ю. А. Шляпников

Промышленный полипропилен (ПП) обычно загрязнен солями железа, образующимися вследствие разрушения стальных частей аппаратуры и трубопроводов под действием хлористого водорода, всегда присутствующего среди продуктов разложения катализатора Циглера. Зола, образующаяся при сжигании ПП, содержит до 30% окислов железа.

В литературе имеется много данных о влиянии солей железа на окисление органических веществ, разложение гидроперекисей и перекиси водорода. Есть указания, что железо «катализирует» разветвление цепей [1, 2].

В настоящей работе исследована роль железа (вносимого в виде хлорида двухвалентного железа) при ингибионном окислении ПП.

Очистку ПП, измерение периодов индукции и анализ антиоксиданта проводили по методикам, описанным ранее [3, 4]. Ингибитор 2,2'-метилен-бис-(4-метил-6-трет.-бутилфенол) (22-46) очищали возгонкой в вакууме (т. пл. 126°). В работе использовали безводное хлористое железо (FeCl_2), полученное сжиганием железных опилок в токе хлористого водорода. Хлористое железо вносили в полимер в виде раствора в абсолютном метиловом спирте. В атмосфере кислорода двухвалентное железо, очевидно, превращалось в трехвалентное.

Опыты по ингибионному окислению проводили при 200° и давлении кислорода 300 мм рт. ст., а опыты по разложению гидроперекиси ПП — при 130 и 150°.

Как показано на рис. 1, в присутствии FeCl_2 заметно сокращается период индукции окисления ПП, содержащего ингибитор, главным образом за счет увеличения его критической концентрации, ниже которой ингибитор почти не влияет на величину периода индукции. Поскольку критическая концентрация ингибитора выражается формулой [5]:

$$[\text{IH}]_{\text{кр}} = \frac{\delta k_2 [\text{RH}]}{(1 - \delta) k_3}, \quad (1)$$