

Показатели очищенных N-BK и 2-ВП были близки к литературным данным, анализ сополимеров на азот проводился по модифицированному методу Кельдяля.

Ю. Д. Семчиков, А. В. Рябов, В. Н. Кашиева

Поступило в редакцию  
2 IV 1970

#### ЛИТЕРАТУРА


1. M. Imoto, T. Otsu, B. Yamada, A. Shimizu, Makromolek. Chem., 82, 277, 1965.

УДК 541(64+49)

### О МЕХАНИЗМЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ АКТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Глубокоуважаемый редактор!

Для выяснения механизма влияния комплексообразователей на скорости элементарных актов радикальной полимеризации [1] мы исследовали процесс возникновения и превращения радикалов при фотолизе замо-



Кинетика накопления радикалов, ответственных за синглетный сигнал ЭПР S (1), за семикомпонентный ЭПР-сигнал R<sub>1</sub> (2)

рожденных ( $77^\circ$ ) стеклообразных смесей бутилметакрилата (БМА) и диэтилалюминийхлорида методом ЭПР.

При облучении чистого стеклообразного мономера заметного образования парамагнитных продуктов не наблюдается. В бинарных системах, содержащих мономер и комплексообразователь, уже при малых временах облучения (3–5 мин., лампа ДРШ-250,  $\lambda > 400$  мкм) появляется широкий синглетный сигнал ( $S$ ) ( $\Delta H_p = 75$  э) и окраска ( $\lambda_{\max} = 430$  мкм). При дальнейшем облучении на синглет накладывается другой спектр, содержащий 7 компонент сверхтонкой структуры ( $\Delta H_p = 22$  э) и отвечающий радикалу  $(\text{CH}_3)_2\text{CCOOC}_4\text{H}_9$  ( $R_1$ ) [2]. Наиболь-

ший выход радикалов наблюдается при соотношении БМА:  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl} = 2$ . Фотоактивную частицу, отвечающую такому составу смеси, обозначим  $K$ . Изменение концентраций обоих радикалов со временем показано на рисунке. Вид кинетических кривых позволяет предположить, что процесс образования радикала является, по меньшей мере, двухстадийным и протекает через образование промежуточного продукта, ответственного за спектр  $S$ . Из сопоставления наклонов начальных участков накопления  $E$  и  $R_1$  при  $[S] = [S]_{\text{стад}}$  следует, что реакция образования  $S$  является обратимой. Темновые процессы в рассматриваемой системе отсутствуют, поэтому весь процесс может быть описан схемой:  $K \xrightleftharpoons[\hbar\nu_2]{\hbar\nu_1} S \rightarrow R_1$ . Реакцию дезактивации  $S \rightarrow K$  в чистом виде можно наблюдать при облучении системы светом  $\lambda > 400 \text{ мкм}$  или при разогревании ее до температуры выше  $110^\circ \text{К}$ . При этом образец обесцвечивается. Кинетический анализ приведенной схемы показывает, что она хорошо описывает все детали изученного процесса.

Таким образом, мы имеем дело с особым механизмом инициирования, имеющим глубокие аналогии с явлением фотохромизма [3]. Этот процесс включает в себя, по видимому, стадию переноса электрона от свободного к комплексно-связанному мономеру. На втором этапе после поглощения нового кванта промежуточный продукт переходит в первичный радикал  $R_1$ . При температурах  $120 - 130^\circ \text{К}$  первичный радикал переходит в радикал роста цепи  $\sim \text{CH}_2 - \overset{|}{\text{C}} - \text{COOC}_2\text{H}_5$ . Аналогичные процессы проис-

ходят в тройных смесях: углеводородный мономер (бутадиен, стирол, изопрен) — БМА — диэтилалюминийхлорид, где полимеризация в жидкой фазе приводит к чередующимся сополимерам [4].

В работах [5, 6] сделано предположение, что взаимодействие свободного и комплексно-связанного мономера приводит к образованию бирадикалов, ведущих дальнейшую полимеризацию. Обнаружение первичных монорадикалов БМА ( $R_1$ ) на стадии инициирования при  $77^\circ \text{К}$  и их переходов в радикалы роста при повышении температуры, по-видимому, исключает непосредственное участие бирадикалов в процессах инициирования и роста цепи в рассматриваемых системах.

*Г. С. Георгиев, В. И. Пергушов,  
В. П. Зубов, В. Б. Голубев*

Поступило в редакцию  
7 IV 1970

#### ЛИТЕРАТУРА

1. В. А. Кабанов, Международный симпозиум по макромолекулярной химии, Будапешт, 1969.
2. J. Sakai, M. Iwasaki, J. Polymer Sci., 7, A-1, 1749, 1969.
3. R. Dessaeger, J. P. Paris, Advances in Photochem., 1, 275, 1963.
4. M. Horooka, H. Yabuuchi, J. Iseki, Y. Nakai, J. Polymer Sci., 6, A-1, 1381, 1968.
5. N. G. Gaylord, A. Takahashi, J. Polymer Sci., B6, 743, 749, 1968.
6. A. Takahashi, N. Gaylord, Polymer Preprints, 10, 546, 1969.