

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. А. Сухарева, В. А. Воронков, П. И. Зубов, Инженерно-физический ж., 9, 211, 1965.
 2. Л. Беллами, Инфракрасные спектры сложных молекул, Изд-во иностр. лит., 1963.
 3. М. Р. Киселев, Э. И. Евко, В. М. Лукьянович, Заводск. лаб., 32, 201, 1966.
 4. Л. А. Сухарева, В. А. Воронков, П. И. Зубов, Высокомолек. соед., A11, 407, 1969.
 5. А. А. Берлин, Сб. Успехи химии и технологии полимеров, Госхимиздат, 1955.
-

УДК 541.64 : 547(431.2 + 239.1)


ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ИЗОТИОЦИАНАТОВ И α -ТИОКИСЕЙ В ПРОЦЕССЕ АНИОННОЙ ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ

**Ж. Д. Чернова, А. И. Кольцов, Г. П. Белоносская,
Л. С. Андрианова, Б. А. Долгоплоск**

Высокая реакционная способность изотиоцианатов (RNCS) по отношению к нуклеофильным агентам, связанная с низкой электронной плотностью на углероде — NCS-группы [1], в значительной степени зависит от природы радикала R. При изучении влияния строения заместителя R изотиоцианатов на их реакционную способность при взаимодействии с ионом OH⁻ или RNH₂ [2—4] показано, что в ряду алкилизотиоцианатов с увеличением радикала R и возрастанием $+J$ -эффекта константа скорости нуклеофильного присоединения k_1 и относительная скорость реакции уменьшаются. Значительное увеличение k_1 в этих реакциях наблюдается при переходе к арилизотиоцианатам. Так, при замене R изотиоцианата с $-\text{C}_6\text{H}_5$ на $-\text{C}_6\text{H}_5-$, несмотря на большой стерический эффект фенильной группы, k_1 в реакции с OH-ионом возрастает более, чем в три раза, а энергия активации уменьшается с 12 до 9 ккал/моль. Высокую реакционную способность фенилизотиоцианата (ФИТ) к нуклеофильному присоединению авторы связывают с $+J$ -эффектом фенильной группы и значительным понижением электронной плотности на углероде изотиоцианатной группы.

Представляло интерес выяснить, проявляются ли эти закономерности в процессе анионной сополимеризации алкил- и арилизотиоцианатов с α -тиоокисями. Известно, что под влиянием возбудителей анионного типа изотиоцианаты сополимеризуются с тиранами с образованием сополи-

меров идеально чередующейся структуры типа $\left[\begin{array}{c} \text{R} & \text{NR} \\ | & || \\ -\text{CH}-\text{CH}_2-\text{S}-\text{C}-\text{S}- \\ | & | \\ \text{R} & \text{R} \end{array} \right]_n$ [5, 6]. В этом процессе раскрытие связи $>\text{C}=\text{S}$ изотиоцианатов происходит при нуклеофильной атаке активного центра $-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{S}-\text{Me}^+$ на углерод группы — NCS.



Настоящая работа посвящена изучению относительной реакционной способности различных изотиоцианатов при их сополимеризации с α -тиоокисями в растворе тетрагидрофурана под влиянием литийбутила. Для этой цели мы изучали состав сополимеров, полученных на начальных стадиях превращения при проведении процесса сополимеризации этиленсульфида (ЭС) со смесью двух изотиоцианатов, различающихся природой радикала, с переменным соотношением ЭС : RNCS : R'NCS. При изменении соотношений ЭС : пропиленсульфида (ПС) : RNCS оценена относительная реакционность этилен- и ПС в этих процессах.

Экспериментальная часть

Синтез и очистка мономеров и растворителей и методика сополимеризации аналогичны описанным ранее [7—9]. Метил- и этилизотиоцианаты синтезировали по известной методике [10]. Чистота основной фракции 99,8—99,9%.

Метилизотиоцианат — т. кип. 117—119°; n_D^{40} 1,5245 (литературные данные 1,5245).

Этилизотиоцианат (ЭИТ) — т. кип. 131—132°; n_D^{18} 1,5144 (литературные данные 1,5142).

Состав сополимеров изотиоцианатов с α -тиоокисями в зависимости от соотношения мономеров в исходной смеси (по данным ПМР)

($[LiC_4H_9] = 0,01$ моль/л, 20°, в растворе тетрагидрофурана, выход сополимера до 10% от теоретич.)

Опыт, №	Состав исходной смеси мономеров, мол. %					Состав сополимера, мол. %				
	ЭС	ПС	C_6H_5NCS	C_2H_5NCS	CH_3NCS^2	ЭС	ПС	C_6H_5NCS	C_2H_5NCS	CH_3NCS
1	50	--	50	--	--	50	--	50	--	--
2	50	--	--	50	--	50	--	--	50	--
3*	--	50	50	--	--	--	50	50	--	--
4	50	--	15	35	--	50	--	50	0	--
5	50	--	25	25	--	50	--	50	0	--
6	50	--	35	15	--	50	--	50	0	--
7*	--	50	15	35	--	--	50	50	0	--
8*	--	50	35	15	--	--	50	50	0	--
9	50	--	15	--	35	50	--	50	--	0
10	50	--	35	--	15	50	--	50	--	0
11	50	--	--	35	15	50	--	--	23	27
12	50	--	--	15	35	50	--	--	9	41
13*	35	15	50	--	--	39	9	50	--	--
14*	15	35	50	--	--	25	23	50	--	--

* Опыты с ПС проводили при 0° для подавления вторичных реакций. Для ускорения процесса использовали добавки гексаметилфосфортриамида [9].

Для определения состава сополимера использовали метод ПМР. Содержание звеньев различных типов оценивали по интенсивности соответствующих сигналов ПМР с погрешностью 3—5%. Ниже в шкале τ [11] даны химические сдвиги сигналов ПМР различных групп изучаемых сополимеров: $-\text{CH}_3$ в звеньях ПС и ЭИТ — 8,6—8,8 τ ;



$-\text{CH}_3$ в звеньях $-\overset{\parallel}{\text{C}}-\text{S}-$; $-\text{CH}_2$ в звеньях ЭС, ПС, ЭИТ и $-\overset{|}{\text{CH}}$ в звеньях ПС — 6,0—

6,8 τ ; $-\text{C}_6\text{H}_5$ в звеньях $-\overset{\parallel}{\text{C}}-\text{S}-$ — 2,7—3,1 τ .

Спектры ПМР получены на частоте 40 $Mg\mu$ (спектрометр JNM-3) при комнатной температуре для 10%-ных растворов сополимеров в CDCl_3 или CCl_4 . Внутренним эталоном служил гексаметилдисилоксан (9,95 τ).

Обсуждение результатов

Как следует из данных таблицы, в процессе сополимеризации ЭС со смесью ФИТ и алкилизотиоцианатов в широком диапазоне соотношений образуется только сополимер ЭС с ФИТ. Даже в случае метилизотиоцианата, более высокая реакционная способность которого по сравнению с ЭИТ отмечена в работе [3] (см. также наши данные: опыты 11 и 12 таблицы), ионная пара — $\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\text{Li}^+$ атакует преимущественно углеродный атом — NCS-группы ФИТ.

Реакционная способность изотиоцианатов в ряде случаев оценивалась также методом ИК-спектроскопии. Так, в ИК-спектре сополимера (опыт 5) отсутствует полоса 1340 cm^{-1} , соответствующая деформационным колебаниям CH_2 -группы, что свидетельствует о вхождении в цепь только ФИТ (рис. 1, спектр 3).





Рис. 1. ИК-спектры сополимеров ЭС с ФИТ (50 мол.%) (1); ЭИТ (50 мол.%) (2); сополимер, полученный из исходной смеси мономеров: ЭС — ЭИТ — ФИТ в мольном соотношении 50 : 25 : 25 (3)

Построением стерических моделей Бриглеба — Стюарта нами доказано отсутствие каких-либо запретов или затруднений для образования «статистических» сополимеров ЭС с изотиоцианатами типа



С другой стороны, показано [6], что кинетические и энергетические параметры процесса сополимеризации α -тиоокисей с изотиоцианатами определяются в основном относительно медленной стадией — раскрытием α -тиоокисного кольца под влиянием малоактивной ионной пары $\text{NR}-\text{C}-\text{S}-\text{Li}^+$. Тот факт, что скорость процесса сополимеризации не за-

висит от природы радикала R изотиоцианата (рис. 2), позволяет сделать вывод о незначительном влиянии радикала R на активность ионной пары $\text{NR}^{\parallel} \text{—C—S—Li}^+$ при нуклеофильной атаке углерода гетероцикла.

Таким образом, в процессе анионной сополимеризации α -тиоокисей с изотиоцианатами природа радикала R изотиоцианата в значительной степени определяет его относительную реакционноспособность к нуклео-




Рис. 2

Рис. 2. Сополимеризация ЭС с ФИТ (1) и ЭИТ (2); $[\text{LiC}_4\text{H}_9] = 0,01$ моль/л, 20°
Рис. 3. Кривая ДТА блок-сополимера, полученного при сополимеризации исходной смеси мономеров ЭС, ФИТ, ЭИТ (50 : 25 : 25)





Рис. 3

фильной атаке ионной пары $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S—Li}^+$, причем ФИТ, обладающий наименьшей плотностью электронов на углероде — NCS-группы по сравнению с алкилизотиоцианатами, проявляет исключительно высокую относительную реакционность в этом процессе.

Процесс избирательной сополимеризации α -тиоокисей с изотиоцианатами, в котором вначале идет сополимеризация только с ФИТ и лишь после его исчерпания — с алкилизотиоцианатом, позволяет использовать эту особенность процесса, обусловленную высокой относительной реакционной способностью ФИТ для синтеза блочных сополимеров типа



где n и m определяются только составом исходной смеси мономеров.

При соотношении ЭС : ФИТ : ЭИТ, равном 50 : 25 : 25, нами получен блок-сополимер с выходом, близким к теоретическому. Блочная структура сополимера доказана дифференциальным термическим анализом (рис. 3). На кривой ДТА имеются два пика, соответствующие температурам плавления 60 (блок II) и 135° (блок I).

Природа радикала изотиоцианатов может сказываться на реакционно-способности групп $\text{—S}-\overset{\text{NR}}{\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{||}}} \text{S—}$ сополимеров α -тиоокисей с изотиоцианатами. Известно [5, 7], что под влиянием нуклеофильных агентов, атакующих углерод группы $\text{—S}-\overset{\text{NR}}{\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{||}}} \text{S—}$, сополимеры претерпевают распад с образованием дитиоланов $\left[-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SC}\overset{\text{NR}}{\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{||}}} \text{S—} \right]_n \xrightarrow{\text{A}^-} \text{CH}_2-\text{S}\left(\text{CH}_2-\text{S}\right)\text{C=NR}$ [5, 7, 12].

$\begin{array}{c} \text{NC}_6\text{H}_5 \\ || \\ \text{Reакционная способность группы } \sim \text{S}-\underset{\text{NC}_2\text{H}_5}{\text{C}}-\text{S}- \end{array}$
значительно выше,
чем группы $\sim \text{S}-\underset{\text{||}}{\text{C}}-\text{S}-$,
и в связи с этим распад сополимеров а-тиоокисей с ФИТ под влиянием нуклеофильных агентов должен происходить с относительно большей скоростью и при более низкой температуре, чем сополимеров с алкилизотиоцианатами.

Нами изучался распад сополимеров ЭС с ФИТ и ЭИТ, полученных в идентичных условиях. Под влиянием литийбутила сополимер ЭС с ФИТ $\left[-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\underset{\text{RN}}{\text{C}}-\text{S}- \right]_n$ в растворе тетрагидрофурана полностью распадается с образованием дитиолана при 35° за 1 час. В аналогичных условиях сополимер ЭС с ЭИТ не претерпевает никаких изменений, и его распад осуществляется в более жестких условиях (за 6 час. при 70° и более высокой концентрации литийбутила в дитиолан превращалось лишь 30% полимера).

Данные по сополимеризации ФИТ со смесью ЭС с ПС (опыты 13 и 14) показывают, что ЭС относительно более реакционноспособен к действию

активного центра $\sim \underset{\text{RN}}{\text{C}}-\text{S}^-\text{Li}^+$, что подтверждает полученные ранее данные о его большей активности в процессе анионной сополимеризации [12, 13].

Авторы выражают глубокую признательность Е. Н. Покровскому и Т. Н. Карповской за помощь в изучении физико-химических характеристик сополимеров и блок-сополимеров.

Выводы

1. С привлечением метода ПМР и ИК-спектроскопии изучена относительная реакционноспособность изотиоцианатов и алкенсульфидов в процессе анионной сополимеризации.

2. Показано, что по сравнению с алкилизотиоцианатами фенилизотиоцианат (ФИТ) обладает исключительно высокой относительной реакционной способностью по отношению к нуклеофильной атаке ионной пары $\text{R}^- \text{—CH}=\text{CH}_2-\text{S}^-\text{Li}^+$. Этиленсульфид более реакционноспособен к действию ионной пары $\sim \underset{\text{RN}}{\text{C}}-\text{S}^-\text{Li}^+$, чем пропиленсульфид.

3. Природа радикала R изотиоцианата определяет также стабильность сополимеров в растворе к действию нуклеофильных агентов. Сополимеры а-тиоокисей с ФИТ менее стабильны в растворе, чем сополимеры с алкилизотиоцианатами.

Институт высокомолекулярных
соединений АН СССР

Поступила в редакцию
23 XI 1970

ЛИТЕРАТУРА

- D. Vlachová, R. Zahradník, K. Antoš, P. Kristián, A. Hulká, Collect. Czechosl. Chem. Commun., 27, 2826, 1962.
- R. Zahradník, D. Vlachová, J. Kouťeky, Collect. Czechosl. Chem. Commun., 27, 2336, 1962.
- R. Zahradník, Collect. Czechosl. Chem. Commun., 24, 3407, 1959.
- R. Zahradník, Collect. Czechosl. Chem. Commun., 24, 3422, 1959.
- В. С. Эглис, А. П. Синеоков, Г. А. Разуваев, Химия гетероциклич. соед., 1967, № 2, 223.
- Ж. Д. Чернова, Г. П. Белоновская, Б. А. Долгоплоск, Докл. АН СССР, 178, 376, 1968.

7. Ж. Д. Чернова, Г. П. Белоносская, Б. А. Долгоплоск, Высокомолек. соед., **B11**, 144, 1969.
8. Л. А. Коротнева, Г. П. Белоносская, И. Б. Бондаренко, Б. А. Долгоплоск, Докл. АН СССР, **171**, 129, 1966.
9. Ж. Д. Чернова, Г. П. Белоносская, Л. С. Андрианова, Б. А. Долгоплоск, Высокомолек. соед., **B14**, 543, 1972.
10. Синтез органических препаратов, сб. З, Изд-во иностр. лит., 1952, стр. 301.
11. Дж. Эмсли, Дж. Финней, Л. Сатклиф, Спектроскопия ЯМР высокого разрешения, т. 1, изд-во «Мир», 1968.
12. Л. А. Коротнева, Диссертация, 1969.
13. S. Boileau, M. F. Borsali, Compt. rend., **C268**, 590, 1969.

УДК 541.64 : 547.65 : 542.943

ОКИСЛЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО СМЕСЬЮ ФЕНИЛ- β -НАФТИЛАМИНА И ДИЛАУРИЛТИОДИПРОПИОНата

И. А. Шляпникова, В. Б. Миллер, Ю. А. Шляпников

В работах [1, 2] сообщалось о результатах исследования окисления полипропилена, стабилизированного смесью восстановителя гидроперекиси со слабыми фенольными антиоксидантами, которые в отсутствие




Рис. 1. Зависимость периода индукции окисления полипропилена от концентрации фенил- β -нафтиламина при $[R_2S] = \text{const}$:
 а — 200°; $[R_2S] = 0$ (1); 0,001 (2); 0,002 (3); 0,005 (4) и 0,01 моль/кг (5);
 б — $[R_2S] = 0,01$ моль/кг при 200 (1), 210 (2) и 220° (3)

второго компонента не способны перевести процесс окисления в стационарную область и лишь незначительно удлиняют период индукции [3]. Однако восстановители гидроперекиси повышают также эффективность антиоксидантов других классов и химической природы. Один из таких