


УДК 541.64:547.458.81

**ВВЕДЕНИЕ АЗИДНЫХ ГРУПП В МОЛЕКУЛУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
И ПРЕВРАЩЕНИЕ АЗИДОПРОИЗВОДНЫХ
В АМИНОПОЛИСАХАРИДЫ**

А. И. Усов, Н. И. Носова, С. И. Фирганг, О. П. Голова

Азиды целлюлозы могут служить промежуточными соединениями в синтезе разнообразных функциональных производных этого полисахарида. Однако до настоящего времени имеется всего одна работа, в которой описано получение азидодезоксицеллюлозы с относительно невысокой степенью замещения 0,25 [1]. Целью нашего исследования был синтез 6-азидо-6-дезоксицеллюлозы, получение диазидодизодезоксипроизводного из дитозилата целлюлозы, а также превращение азидов в соответствующие аминополисахариды.



I: R₁ = Tr, R₂ = H; II: R₁ = Tr, R₂ = CONHC₆H₅; III: R₁ = H, R₂ = = CONHC₆H₅; IV: R₁ = Ts; R₂ = CONHC₆H₅; V: X = N₃, R = CONHC₆H₅; VI: X = NH₂·HCl, R = H; VII: X = NH₂, R = H.

Для введения азидной группы в положение 6 ангидроглюкозного звена целлюлозы мы воспользовались реакцией 2,3-ди-O-фенилкарбамоил-6-O-тозилцеллюлозы (IV) с азидом натрия. Производное IV было получено из целлюлозы по известной схеме, включающей тритилирование по C₆, замещение гидроксильных групп при C₂ и C₃, детритирирование и тозилирование освободившихся первичных OH-групп. Фенилуретановые группировки в качестве защиты положений 2 и 3 были выбраны благодаря их устойчивости в условиях детритирирования, тозилирования и последующего нуклеофильного замещения тозилоксигрупп.

Было показано, что обмен тозилоксигрупп на азидные группы протекает при нагревании раствора IV и азидом натрия в диметилсульфоксиде (ДМСО) при 80° за 3 часа. Образующаяся 2,3-ди-O-фенилкарбамоил-6-азидо-6-дезоксицеллюлоза (V) имеет в ИК-спектре интенсивную полосу поглощения азидной группы при 2120 см⁻¹. Анализ V показывает, что вещество содержит остаточные тозилоксигруппы (степень замещения 0,07). Увеличение времени нагревания с азидом натрия до 6 час. не приводит к обмену этих групп на азидные; можно предполагать поэтому, что остаточные тозильные группировки связаны со вторичными OH-группами и появились в молекуле полисахарида за счет неполной избирательности тритирирования [2].

Фенилкарбамат 6-азидо-6-дезоксицеллюлозы V растворим во многих органических растворителях, в том числе в тетрагидрофуране (ТГФ) и диоксане, поэтому для получения 6-амино-6-дезоксицеллюлозы, по аналогии с синтезом аминопроизводных амилозы [3, 4], мы воспользовались восстановлением V алюмогидридом лития в ТГФ. Одновременно с превращением азидных групп в аминные в этих условиях происходит удаление защитных фенилуретановых группировок. Образующаяся 6-амино-6-дезоксицеллюлоза была выделена после обработки реакционной смеси соляной кислотой в виде хлоргидрата (VI), хорошо растворимого в воде. Обработка такого водного раствора бикарбонатом натрия привела к осаждению аминополисахарида — основания VII. Согласно аналитическим данным, полученная 6-амино-6-дезоксицеллюлоза имеет степень замещения по аминогруппам, равную 0,89.

Для получения диазидного производного была исследована реакция дитозилата целлюлозы (VIII) (степень замещения по тозильным группам 1,86, по хлору 0,14) с азидом натрия. В этом случае для обмена вторичных тозилоксигрупп на азидные потребовалось более продолжительное нагревание исходного вещества с азидом натрия в ДМСО. При проведении реакции при 80° в течение 28 час. образуется азидодезоксиполисахарид (IX) со степенью замещения по азидным группам 1,59, в течение 75–80 час.— со степенью замещения 1,87. Растворимость последнего вещества в ТГФ позволила и для его восстановления применить обработку алюмогидридом лития, в результате чего был получен аминополисахарид (X) со степенью замещения по аминогруппам, равной 1,87. Таким образом, обмен тозилоксигрупп в дитозилате целлюлозы на азидные группы с последующим восстановлением позволяет замещать на аминогруппы не только первичные, но и вторичные OH-группы целлюлозы. Следует отметить, что замещение вторичных тозилоксигрупп может проходить через промежуточное образование 2,3-ангидроцикла, который раскрывается далее азиданионом; преобладающее расположение и конфигурации вторичных азидогрупп, а следовательно, и аминогрупп при C₂ и C₃ полученного аминополисахарида пока не установлены.

Экспериментальная часть

Исходным материалом служила гидратцеллюлоза, приготовленная омылением триацетата хлопковой целлюлозы 15%-ным NH₄OH при 20° в течение 10 суток. Полноту омыления контролировали определением содержания ацетильных групп по методу [5]. Степень полимеризации полученной гидратцеллюлозы, определенная по вязкости ее растворов в кадмийэтилендиаминовом комплексе по методу [6], равнялась 313.

Упаривание растворов проводили в вакууме при 35°, высушивание веществ — в вакууме над P₂O₅. Органические растворители абсолютизировали обычными методами. Фенилизоцианат очищали перегонкой, а n-толуолсульфохлорид — по методике [7], с последующей перекристаллизацией из сухого эфира. Содержание тритильных групп определяли весовым методом [8], аминного азота — методом Ван-Слайка [9]. Для качественного обнаружения аминогрупп применяли окрашивание с нингидрином [10]. ИК-спектры сняты на двулучевом спектрофотометре UR-20.

6-O-Тритицеллюзу (I) получали по методике [11, 12] из 10 г гидратцеллюлозы и 40 г трифенилхлорметана в 170 мл сухого пиридина при размешивании в течение 16 час. при 100°; вещество осаждали метанолом и дважды переосаждали, выход 95%, степень замещения 1,04.

2,3-Ди-О-фенилкарбамоил-6-O-тритицеллюзу (II) получали по методике [13, 14]. К раствору 10 г I в 74 мл абсолютного диметилформамида (ДМФА) прибавляли 0,08 г ацетилацетоната железа, через 20 мин.— 17,3 г фенилизоцианата, перемешивали 36 час. при 60°, полученный вязкий раствор разбавляли ДМФА и при интенсивном перемешивании прибавляли метанол. Выпавший осадок промывали 80%-ным этанолом и дважды переосаждали метанолом из пиридинового раствора. Выход II 90%.

Найдено, %: N 4,37; 4,10; [C₆H₇O₂(OC(C₆H₅)₃)_{1,04}(OCONHC₆H₅)_{1,06}]_n. Вычислено, %: N 4,24.

2,3-Ди-О-фенилкарбамоилцеллюзу (III) получали по методике [11]. 12,5 г II выдерживали в смеси 5 мл конц. HCl и 150 мл диоксана 23 часа при 20°, вы-

ливали в метанол, осадок дважды переосаждали метанолом из пиридинового раствора и промывали метанолом. Выход III 98%, тритильные группы отсутствуют.

2,3-Ди-О-фенилкарбамоил-6-O-тозилцеллюлозу (IV) получали по методике [11]. К раствору 7,56 г III в 40 мл пиридина прибавляли раствор 60,5 г *n*-толуолсульфоксилата натрия в 120 мл пиридина, через 20 час. охлаждали до 0°, прибавляли по каплям при энергичном размешивании 200 мл 90%-ного водного ацетона, полученный раствор выливали в большой объем дистиллированной воды и осадок дважды переосаждали водой из ацетонового раствора. Выход IV 90%.

Найдено, %: S 5,71; 5,61. $[C_6H_7O_2(OH)_{0,08}(OSO_2C_7H_7)_{0,96}(OCONHC_6H_5)_{1,96}]_n$. Вычислено, %: S 5,66.

2,3-Ди-О-фенилкарбамоил-6-азидо-6-дезоксицеллюлоза (V). К раствору 7,4 г, IV в 35 мл ДМСО приливали раствор 4,3 г азигидрата натрия в 115 мл ДМСО, перемешивали 3 или 6 час. при 80° в токе аргона, затем выливали в ледяную воду. Осадок промывали водой и дважды переосаждали. Выход V 90%. ИК-спектр (cm^{-1}): 2120 (N_3^-).

Найдено, %: N 15,27; 15,01; S 0,49; 0,53; $[C_6H_7O_2(OH)_{0,08}(N_3)_{0,89}(OCONHC_6H_5)_{1,96} \cdot (OSO_2C_7H_7)_{0,07}]_n$. Вычислено, %: N 15,13, S 0,52.

Хлоргидрат 6-амино-6-дезоксицеллюлозы (VI). К раствору 3 г V в 70 мл ТГФ при сильном перемешивании прибавляли по каплям суспензию 2,5 г литийалюминийгидрида в 100 мл ТГФ. Реакционную смесь выдерживали при перемешивании 16 час. при 25°, кипятили 2 часа, охлаждали до 0°, избыток литийалюминийгидрида разлагали водой, затем приливали 1 н. соляную кислоту до $\text{pH} = 4-5$ и концентрировали до объема 50 мл. Осадок отделяли, промывали водой, объединенные растворы концентрировали, снова фильтровали, диализовали против дистиллированной воды и упаривали. Получали 0,73 г VI. Осадок растворяли в 2 н. соляной кислоте, раствор диализовали и упаривали, получали дополнительно 0,08 г VI. Общий выход VI 57%. ИК-спектр (cm^{-1}): отсутствует полоса 2120 cm^{-1} (N_3^-).

Найдено, %: C 37,98; 37,91; H 6,29; 6,26; Cl 15,30; 15,10; N_{общ} 6,79; 7,03, N_{аминный} 6,05, 6,74; S 0,88; 0,84. $[C_6H_7O_2(OH)_{2,04}(NH_3Cl)_{0,89}(OSO_2C_7H_7)_{0,07}]_n$. Вычислено, %: C 38,11; H 6,01; Cl 15,43; N 6,10; S 1,4.

6-Амино-6-дезоксицеллюлоза (VII). К раствору 0,1787 г VI в 10 мл воды прибавляли 20 мл насыщенного раствора NaHCO₃, полученную суспензию диализовали против дистиллированной воды, осадок отделяли и промывали водой. Выход VII 0,079 г.

Найдено, %: N 7,28; 7,39. $[C_6H_7O_2(OH)_{2,04}(NH_2)_{0,89}(OSO_2C_7H_7)_{0,09}]_n$. Вычислено, %: N 7,24. При упаривании диализованного раствора получено дополнительно 0,1 г VII, общий выход 67,3%.

2(3)-6-Ди-О-тозилцеллюлозу (VIII) получали по методике [15, 16] из 10 г гидратцеллюлозы, активированной пиридином, и 117 г *n*-толуолсульфоксилата в 200 мл пиридина при встряхивании (4 суток, 20°). К охлажденной до 0° реакционной смеси прибавляли при перемешивании 400 мл 90%-ного водного ацетона, полученный раствор выливали в 2 л ледяной воды, осадок отделяли и промывали метанолом. Выход VIII 98%.

Найдено, %: Cl 2,37; 2,38; N 0,50; 0,55; S 12,66; 12,77. $[C_6H_7O_2(OH)_{0,83}(OSO_2C_7H_7)_{1,86} \cdot Cl_{0,14}(C_5H_5N^+Cl^-)_{0,17}]_n$. Вычислено, %: Cl 2,35; N 0,51, S 12,74.

Реакция VIII с NaN₃ и получение хлоргидрата диаминодизоксицеллюлозы (X). 10 г VIII и 15,5 г NaN₃ в 500 мл ДМСО перемешивали в токе аргона 80 час. при 80°. Образующийся диазидодизоксицеллюлоза выделяли как описано выше для V; выход IX 70%. ИК-спектр (cm^{-1}): 2120 (N_3^-).

Найдено, %: Cl 2,4; 2,0; N 30,82; 30,74; S 2,81; 2,74. $[C_6H_7O_2(OH)_{0,83}(N_3)_{1,87} \cdot (OSO_2C_7H_7)_{0,23}(C_5H_5N^+Cl^-)_{0,17}]_n$. Вычислено, %: Cl 2,30; N 30,82; S 2,81.

После восстановления 3 г этого вещества LiAlH₄, как описано выше для V, получали 1,11 г (42%) хлоргидрата диаминодизоксицеллюлозы X, дающего интенсивную окраску с никгидрином. ИК-спектр (cm^{-1}): отсутствует полоса 2120.

Найдено, %: C 35,09; 35,07; H 6,45; 6,41; Cl 21,25; 21,50; N_{общ} 11,58; 11,87; N_{аминный} 10,00; 10,95; S 1,30; 1,43. $[C_6H_7O_2(OH)_{1,04}(NH_2)_{1,87}(OSO_2C_7H_7)_{0,09}(HCl)_{1,36}]_n$. Вычислено, %: C 35,58; H 6,20; Cl 21,55; N 11,71; S 1,30.

N-Ацетилирование диаминодизоксицеллюлозы X проводили по методике [17]. К 6 мл дайэкс 1 × 4 (CO₃²⁻) приливали раствор 0,1 г X в 6 мл воды, 0,2 мл метанола и 0,2 мл (CH₃CO)₂O, встряхивали 2 часа, фильтровали, анионит промывали водой и объединенные фильтраты упаривали. Получали N-ацетат диаминодизоксицеллюлозы X, выход 80%. Вещество не дает окраски с никгидрином.

Найдено, %: N 10,51; 10,76; 10,69. $[C_6H_7O_2(OH)_{1,04}(NHCOCH₃)_{1,87}(OSO_2C_7H_7)_{0,09}]_n$. Вычислено, %: N 10,36.

Выводы

1. Взаимодействием 2,3-ди-О-фенилкарбамоил-6-O-тозилцеллюлозы с азидом натрия получена 2,3-ди-О-фенилкарбамоил-6-азидо-6-дезоксицеллюлоза.

2. Восстановлением 2,3-ди-O-фенилкарбамоил-6-азидо-6-дезоксицеллюлозы алюмогидридом лития получена 6-амино-6-дезоксицеллюлоза со степенью замещения 0,89.

3. Реакцией дитозилата целлюлозы с азидом натрия получено диазидопроизводное, восстановление которого литийалюминийгидридом дало диаминодидезоксиполисахарид со степенью замещения 1,87.

Институт органической химии
им. Н. Д. Зелинского АН СССР

Поступила в редакцию
8 VII 1971

ЛИТЕРАТУРА

1. D. M. Clode, D. Horton, Carbohydrate Res., **12**, 477, 1970.
2. J. Honeymann, J. Chem. Soc., 1947, 168.
3. R. L. Whistler, D. G. Medcalf, Arch. Biochem. and Biophys., **104**, 150, 1964.
4. M. L. Wolfson, H. Kato, M. I. Taha, A. Sato, G. U. Yuen, T. Kinoshita, E. J. Soltes, J. Organ. Chem., **32**, 3086, 1967.
5. Methods in Carbohydrate Chemistry, Ed. R. L. Whistler, New-York — London, 1963, vol. III, p. 201.
6. Л. С. Болотникова, С. Н. Данилов, Т. И. Самсонова, Ж. прикл. химии, **39**, 176, 1966.
7. T. S. Gardner, C. B. Purves, J. Amer. Chem. Soc., **64**, 1539, 1942.
8. Methods in Carbohydrate Chemistry, Ed. R. L. Whistler, New-York — London, 1963, vol. III, p. 330.
9. Губен-Вейль, Методы органической химии, Госхимиздат, 1963, т. 2, стр. 703.
10. Methods in Carbohydrate Chemistry, Ed. R. L. Whistler, New-York — London, 1962, vol. I, p. 218.
11. W. M. Hearon, G. D. Hiatt, C. R. Fordyce, J. Amer. Chem. Soc., **65**, 2449, 1943.
12. B. Helferich, H. Koester, Ber., **57**, 587, 1924.
13. А. И. Воложин, О. П. Козьмина, С. Н. Данилов, Ж. прикл. химии, **37**, 2077, 1964.
14. В. Арипханов, Диссертация, 1970.
15. K. Hess, N. Lubitsch, Liebigs Ann. Chem., **507**, 62, 1933.
16. E. Heuser, M. Heat, W. H. Shockley, J. Amer. Chem. Soc., **72**, 670, 1950.
17. S. Roseman, J. Ludowieg, J. Amer. Chem. Soc., **76**, 301, 1954.

INTRODUCTION OF AZIDE GROUPS INTO A CELLULOSE MOLECULE AND CONVERSION OF AZIDODERIVATIVES INTO AMINOPOLYSACCHARIDES

*A. I. Usov, N. I. Nosova, S. I. Firgang,
O. P. Golova*

Summary

The interaction of 6-O-tozyl-2,3-di-O-phenylcarbamoyl cellulose with sodium azide has yielded 6-azido-2,3-di-O-phenylcarbamoyl-6-desoxycellulose, the reduction of which has given 6-amino-6-desoxycellulose with the substitution degree 0.89. By reaction of di-O-tozylcellulose with sodium azide, a diazidoderivative has been synthesized, the reduction of this derivative giving diamino-didesoxypolysaccharide with the substitution degree 1.87.