

ПОЛИДИСПЕРСНОСТЬ И МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА С АКРИЛОНИТРИЛОМ

*B. M. Беляев, B. F. Казанская, C. B. Смирнова,
Э. Е. Иванова, С. Я. Френкель*

Сополимеры стирола с акрилонитрилом (АН) представляют большой практический интерес и являются объектами всестороннего изучения многих авторов. Наибольший интерес представляет изучение молекулярного веса и полидисперсности сополимеров, которые во многих случаях определяют свойства сополимера (перерабатываемость и др.).

В данной работе исследовано влияние меркаптанов, содержащих 12 углеродных атомов, различающихся положением сульфидильной группы, на молекулярный вес и полидисперсность сополимеров азеотропного состава, получающихся при сополимеризации стирола с АН, инициируемой перекисями. Стирол и АН в силу своей химической природы по-разному относятся к меркаптанам [1]; кроме того, в исследуемой системе инициирование осуществляется в присутствии перекисей лаурила и бензоила, ведущих себя различно в процессе радикальной полимеризации стирола при высоких конверсиях [2].

Экспериментальная часть

Стирол и АН использовали свежеперегнанными, с содержанием основного вещества 99,8 и 99,5% соответственно. Чистота перекиси бензоила (ПБ) составляла 99,8%, перекиси лаурила (ПЛ) — 97,7%. Меркаптаны очищали перегонкой. Чистота нормального додецилмеркаптана (НДМК) составляла 98,05%, n_D^{20} 1,4600, третичного додецилмеркаптана (ТДМК) — 98,8% n_D^{20} 1,4658.

Сополимеризацию азеотропного состава смеси стирола и АН (38,3 мол.% АН) проводили в массе в присутствии ПБ ($2,36 \cdot 10^{-2}$ моль/л) при $74 \pm 01^\circ$ и ПЛ ($2,35 \cdot 10^{-2}$ моль/л) при $64 \pm 0,1^\circ$. Сополимеры стирола с АН (СН) выделяли двукратным переосаждением метанолом из раствора в дихлорэтане при достижении 15 и 98% конверсии.

Молекулярный вес сополимера определяли вискозиметрически в метилэтилкетоне (МЭК) при 30° [3]. Измерения проводили в вискозиметре типа Уббелоде с подвешенным уровнем. Время истечения МЭК при 30° составляло 68,3 сек. Полидисперсность сополимера исследовали методом седиментации на ультрацентрифуге Г-110 (фирма МОМ, Венгрия). Измерения проводили в МЭК при $20 \pm 0,5^\circ$. Скорость вращения ротора 42837 об./мин (130 000 g). Исключение концентрационных эффектов проводили путем экстраполяции кривых распределения по коэффициентам седиментации, полученных при конечных концентрациях, к нулевой концентрации.




Рис. 1. Ненормированное распределение по коэффициентам седиментации S азеотропного сополимера стирола с АН

Интервалы съемки диаграмм, сек: 1 — 3000, 2 — 4200; w — 43 000 об/мин

На рис. 1 представлено типичное распределение по коэффициентам седиментации сополимера СН. Видно, что не наблюдается заметного искажения распределения по коэффициентам седиментации со временем, что позволило в дальнейшем пренебречь влиянием эффекта диффузии и гидростатического сжатия на распределение по коэффициентам седиментации. Обычно считают, что азеотропный сополимер однороден по составу [3].

Как было показано ранее [4], при исследовании однородных по составу сополимеров искажение седиментационных графиков, вызванное различием показателей преломления компонентов, сополимера, отсутствует, что позволило сравнить распределение по коэффициентам седиментации при оценке полидисперсности изучаемых сополимеров.

Результаты и их обсуждение

В таблице представлены результаты вискозиметрических и седиментационных измерений сополимеров, полученных при сополимеризации реакционной смеси азеотропного состава, содержащей 38,3 мол. % АН. Температура сополимеризации была выбрана специально поставленными опытами так, чтобы скорость сополимеризации в начальной стадии процесса в присутствии ПБ и ПЛ была одинаковой. Как видно из таблицы, сополимеры, полученные в присутствии ПБ и НДМК, на начальной стадии имеют




Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения по S сополимера, синтезированного без регулятора (1), с ТДМК (2) и с НДМК (3) в присутствии ПБ, конверсия 15 (а) и 95% (б) и ПЛ, конверсия 98% (в)

близкие молекулярные веса. Для сополимеров, полученных с добавкой меркаптанов, на низких конверсиях наблюдается снижение молекулярного веса, причем наибольшее снижение дает введение НДМК.

Седиментационные измерения, проведенные на тех же образцах сополимера, согласуются с результатами вискозиметрических данных. На рис. 2, а представлены кривые распределения по коэффициентам седиментации сополимера, выделенного на низкой степени конверсии. Как видно из таблицы и рис. 2, а, для сополимера СН, выделенного при конверсии 15 %, наибольшее снижение молекулярного веса происходит с НДМК.

Различное влияние меркаптанов на низкой степени конверсии согласуется с кинетикой их расхода в процессе полимеризации стирола: расход НДМК в течение 1 часа достигает 60 %, в то время как ТДМК на этой стадии расходуется всего 5–10 % [5]. Это приводит к заметному снижению молекулярного веса и уменьшению полидисперсности сополимера при полимеризации с НДМК.

На глубоких конверсиях с добавкой НДМК наблюдается возрастание молекулярного веса (рис. 2, б, таблица) и M_n выше, чем у сополимера, по-

лученного без меркаптана. ТДМК расходуется в процессе сополимеризации постепенно, и его регулирующее действие проявляется на высоких конверсиях. Природа перекиси не оказывается существенным образом в начальной стадии процесса сополимеризации. На глубоких конверсиях в силу протекания вторичных процессов наблюдается повышение молекулярного веса в присутствии ПЛ (таблица). Зависимость подобного рода была всесторонне изучена при полимеризации стирола [2]. Наличие в исследуемой системе АН, как показали наши результаты, не повлияло на закономерности, установленные для полимеризации стирола в присутствии ПБ и ПЛ.

Значения молекулярного веса и коэффициентов седиментации сополимера СН

Инициатор	Сополимер	Конверсия, %					
		15			98		
		[η], дл/г	$M_{\eta} \cdot 10^{-3}$	S_0 , ед. седеберга	[η], дл/г	$M_{\eta} \cdot 10^{-3}$	S_0 , ед. седеберга
ПБ	—	0,84	275,4	8,05	0,98	353,2	9,87
	ТДМК	0,6	158,0	7,58	0,85	275,5	7,23
	НДМК	0,4	82,0	5,77	1,15	436,8	10,26
	—	0,77	237,0	—	1,74	892,0	12,54
ПЛ	—	0,57	144,5	—	0,76	229,0	7,35
	ТДМК	0,35	64,8	—	1,49	692,0	10,65

На рис. 2, б, в представлены дифференциальные кривые распределения по коэффициентам седиментации полимера, выделенного на глубоких конверсиях. Видно, что сополимер, полученный в присутствии НДМК, имеет достаточно широкое МВР, поскольку НДМК энергично расходуется на ранних стадиях сополимеризации [5]. Введение ТДМК, действующего на всех стадиях процесса, позволяет получить сополимер с наиболее узким МВР. Таким образом, применяя соответствующие перекиси и регуляторы, можно получить сополимер с различной степенью полидисперсности и различного молекулярного веса.

Выходы

- Изучены молекулярные веса и полидисперсность сополимеров стирола с акрилонитрилом азеотропного состава, синтезированных в присутствии перекисей бензоила и лаурила, нормального додецилмеркаптана (НДМК) и трет.додецилмеркаптана (ТДМК).
- На низких конверсиях НДМК позволяет получить низкомолекулярные сополимеры с узким распределением; ТДМК — фактически не оказывает влияния на молекулярный вес сополимера.
- При полном превращении мономеров характер воздействия регуляторов одинаков независимо от применяемых перекисей; наиболее эффективным регулятором молекулярного веса на высокой степени конверсии является ТДМК.

Научно-производственное объединение
«Пластполимер»
Институт высокомолекулярных соединений
АН СССР

Поступила в редакцию
7 VI 1971

ЛИТЕРАТУРА

- C. Walling, J. Amer. Chem. Soc., 70, 2561, 1948.
- C. C. Иванчев, В. И. Галибей, А. И. Юргенко, Высокомолек. соед., 7, 74, 1965.
- Y. Shimura, S. Mita, H. Kambe, J. Polymer Letters, B2, 403, 1964.
- В. М. Беляев, В. П. Будтов, Н. В. Даниэль, С. Я. Френкель, Высокомолек. соед., А14, 2335, 1972.
- В. Ф. Казанская, В. М. Беляев, С. В. Смирнова, Э. Е. Иванова, Высокомолек. соед., Б11, 489, 1969.