



УДК 541.64 : 542.954

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ АРОМАТИЧЕСКИХ
ПОЛИИМИДОВ (ПОЛИАРИМИДОВ) И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

M. M. Котон



В статье излагается современное состояние исследований в области ароматических полиимидов (полиаримидов), полизэфироимидов, полизэфироамидоимидов, полiamидоимидов, пирронимидов и спирополиимидов и перспективы дальнейшего изучения этого класса высокотермостойких полигетероариленов.

Среди термостойких полигетероциклических полимеров ароматические полиимиды (полиаримиды) занимают особое место благодаря тому, что они обладают необычным комплексом ценных химических, механических и диэлектрических свойств, радиационной и термической стабильностью, что предопределило области их практического использования. Если вначале это были материалы для изоляции проводов и кабелей, то в последующие годы диапазон их применения в различных областях техники значительно расширился. Это — изоляция проводов, заливочные компаунды, клеи, пластмассы, волокна и связующие для создания высокотермостойких армированных материалов [1]. Такое развитие полимерных материалов на основе полиаримидов связано с тем, что в настоящее время известны не только чисто ароматические полиимиды (ПИ), но и содержащие в своем составе алифатические, алициклические, гетероциклические звенья, а также атомы различных элементов (фтора, фосфора, кремния). Разнообразие в химической структуре полиаримидов достигается за счет модификации диаминной и диангидридной компонент. В этом направлении работает большое число исследователей. В Советском Союзе ведутся как поисковые исследования по синтезу новых полиаримидов, так и исследования по изучению их структуры и свойств, а также областей их практического использования (В. В. Коршак, М. М. Котон, А. А. Берлин, С. В. Виноградова, Г. И. Кудрявцев, А. Н. Праведников, Б. А. Жубанов, М. И. Бессонов, В. Д. Воробьев и ряд других ученых).

Полипиромеллитимида

Первые сведения о полипиромеллитимидах (ППМИ), получаемых на основе диангидрида пиromеллитовой кислоты и различных диаминов, как о новом классе термостойких полимеров появились в литературе в 1962—1963 гг. [2, 3]. Подробно описан двухстадийный способ получения различных ППМИ химиками фирмы «Дюпон» [4]. Коршаком с сотр. [5, 6] был предложен одностадийный синтез ППМИ с фталидными, фталимидовыми, флуореновыми и анtronовыми циклами, растворимых в полярных растворителях. Было установлено, что введение в ароматические диамины гетероатомов кислорода и серы в виде звеньев $\text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{S} \end{array} \text{--}$ и $\text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{--}$ [7, 8], а еще лучше в виде фрагментов $\text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{--} \text{O} \text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{--} \text{O} \text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{--}$, $\text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{S} \end{array} \text{--} \text{S} \text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{S} \end{array} \text{--} \text{S} \text{--} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4 \\ \parallel \\ \text{S} \end{array} \text{--}$

и $-\text{C}_6\text{H}_4-\text{S}-\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-$ [9] приводит к улучшению механических свойств волокнообразующих ППМИ. Высокотермостойкие ППМИ (значительные потери в весе выше 500°) были получены на основе 2,7-диаминоксантона [10]. Ряд ППМИ синтезирован на основе 4,4'-диаминодифениламина и его производных [11], из которых получали прочные пленки; начало их деструкции на воздухе наблюдалось в пределе температур 340–430° в зависимости от природы диамина. При сопоставлении свойств ППМИ, содержащих в диаминной компоненте звенья $-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-$ и $-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-$, было показано, что эти полимеры имеют одинаковую термическую стабильность [12]. Получены фторополипиромеллитимиды на основе алифатических и ароматических диаминов формул



[13, 14]. ППМИ на основе кремнийсодержащих диаминов, содержащих звенья $[-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-\text{O}-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-]_{1-4}$, при наличии метиленовых групп были плавкими (т. пл. 230–240°) и разлагались при 350°; замена метиленовых групп на бензольные кольца ухудшила растворимость, но повышаясь температура размягчения (т. размягч. 340–360°) и разложения (~500°) [15, 16].


Ароматические полиимиды (полиаримиды)

Наибольшее развитие исследования в области ароматических полиимидов (полиаримидов) получили в связи с синтезом различных тетракарбоновых кислот, что позволило значительно изменять строение и свойства ПИ, получать ряды полимеров и таким образом находить зависимости между химическим строением ПИ и их свойствами. Котон с сотр. [17] на примере ПИ на основе диангидрида 3,3',4,4'-дифенилтетракарбоновой кислоты показали, что замена бензольного кольца на бифенильное в диангидридной компоненте делает полимерную цепь менее жесткой, чем в случае полипиромеллитимидов. Поэтому использование таких достаточно жестких ароматических диаминов, как *n*-фенилендиамин и бензидин, позволило получать прочные пленки, устойчивые на воздухе до 450–500°. В то же время [18] ПИ на основе диангидрида 2,2',6,6'-дифенилтетракарбоновой кислоты имели начальную температуру разложения около 400°. Коршак с сотр. [19] получили ПИ на основе диангидридов тетракарбоновых кислот и 4,4'-дианилино-, 3,3'-диаминодифенила, устойчивые на воздухе до 400–500°.


Новые ПИ были синтезированы [20–24] на основе диангидридов кислот: 3,4,3',4'-бензофенонтетракарбоновой, 3,4,3',4'-дифенилсульфонтетракарбоновой, 3,4,3',4'-дифенилоксидтетракарбоновой. Во всех случаях через стадию образования полиамидокислот (ПАК) двухстадийным методом были получены ПИ в виде прозрачных окрашенных прочных пленок с хорошими диэлектрическими свойствами и высокой термостойкостью. Харт и Райт [25] провели систематическое исследование большого числа ПИ, полученных на основе четырех диангидридов тетракарбоновых кислот и 21 диамина. Авторы убедительно показали, что исследования термостабильности ПИ в изотермическом и динамическом режимах ТГА приводят к различным результатам. Поэтому целесообразно проводить все сравнительные исследования термостойкости ПИ в изотермическом режиме. Они

изучили синтезированные ПИ на пленках при 400° на воздухе и получили следующие зависимости термостойкости ПИ от химического строения исходных диаминов и диангидридов.


1. Для диангидридов (с *n*-фенилендиамином)




2. Для диаминов (с пиromеллитовым диангидридом)



и




3. Для $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{X}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$ (с пиромеллитовым диангидридом) получены следующие ряды со значениями X:




На основании полученных данных авторы делают общий вывод о том, что простота и максимальная симметричность структуры придают ПИ наивысшую термическую стабильность. Мало реакционноспособные диамины дают низкомолекулярные ПИ со сравнительно низкой термостабильностью.


Получены ПИ [26] на основе диаминов



содержащих в боковой цепи бензольные и циклогексановые кольца. При этом было показано, что ПИ на основе диамина II был нерастворим и обладал заметно меньшей термической стабильностью (начало разложения на воздухе $360-380^\circ$), чем ПИ на основе диамина I, который был растворим и начинал разлагаться при $400-410^\circ$.

Синтезированы ПИ, содержащие в основной и боковой цепи имидные циклы






Полученные ПИ были растворимы в амидных растворителях и обладали температурами разложения в интервале 400–500° [27].


Новые термостойкие ПИ синтезированы [28], исходя из диангидрида 2,3,6,7-антрахинонитетракарбоновой кислоты с 2,6-диаминоантрахиноном, а также с *m*-фенилендиамином. ПИ образуют хрупкие пленки в виде порошков, не имеют потерь в весе до 450° на воздухе и до 550° в атмосфере гелия. При деструкции этих ПИ в продуктах распада обнаружены CO, CO₂ и HCN. Получены также хинон- и гидрохинонсодержащие ПИ [29].

Ряд исследований посвящен синтезу фторсодержащих ПИ. Исходя из диангидридов тетракарбоновых кислот, содержащих различное число перфторалкиленовых звеньев



и 4,4'-диаминодифенилового эфира [30] была получена серия ПИ, температура размягчения которых изменялась в широких пределах. На основе ароматических диаминов, содержащих перфторалкиленовые группы, получены прочные нерастворимые пленки с температурой разложения ~400° [31].


Исходя из 1,3-бис-(3,4-диметоксикарбонилфенил)гексафторметана ($\text{CH}_3\text{OOC}_2\text{C}_6\text{H}_3(\text{CF}_2)_2\text{C}_6\text{H}_3(\text{COOCH}_3)_2$, $n=4, 6, 7, 8, 16-22$), синтезированы [32] соответствующие диангидриды тетракарбоновых кислот, которые конденсировали с 4,4'-диаминодифениловым эфиром. Аналогичным образом были синтезированы фторсодержащие ПИ общей формулы



где $\text{R} = \text{H}_3\text{C}_6-(\text{CF}_2)_n\text{C}_6\text{H}_3$ ($n=3, 4, 7, 16-22$), а $\text{R}' = -\text{H}_3\text{C}_6-(\text{CF}_2)_m-\text{C}_6\text{H}_4-$ ($m=3, 5$).

Эти ПИ образуют пленки и волокна с т. пл. от 175° до неплавких и различной структуры (от аморфной до умеренно кристаллической); большей частью они были нерастворимы. Предполагается, что эти полимеры не спицаны, но имеют сильное межмолекулярное взаимодействие.


Фторсодержащие полимеры с повышенной эластичностью и термостойкостью получены [33] на основе диаминов общей формулы



и диангидрида 3,3',4,4'-бензофенонитетракарбоновой кислоты. ПИ, у которых $x+y=3$, имеют относительное удлинение при разрыве >200%. Фторсодержащие ПИ вызывают большой интерес при применении в качестве высокотермостойких клеев для склеивания металлов в самолетостроении:


по сравнению с полипиромеллитимидами они обладают повышенной влагостойкостью и образуют более прочный kleевой шов [34].

Новые термостойкие гетероциклические полимеры получены [35] взаимодействием ароматических диаминов с сульфокислотами карбосульфокислот и их производных



Состав полимеров сложнее, чем приведенная форма звена, так как в процессе синтеза наблюдается уменьшение общего содержания серы в полимерах, которые нерастворимы и не разлагаются в азоте до 400°; при 600° они имеют 16% потери в весе и при 1000° – 36%.


Гидразинсодержащие ПИ синтезированы [36] на основе N,N'-диамино-1,4,5,8-нафталинтетракарбоксидимида



Образование ПИ идет с трудом, так как полимер быстро окисляется из-за легкости разрыва связи N–N. Конденсацией 4,4'-диаминоазобензола с диангидридами тетракарбоновых кислот получены прочные пленки с хорошими механическими и электрическими свойствами [37].


Синтезу алифатических ПИ посвящен ряд работ. Наибольшее число исследований проведено на основе диангидридов этан- и бутантетракарбоновых кислот [38, 39]. Описаны ПИ на основе диангидрида 1,2,3,4-бутантетракарбоновой кислоты и различных ароматических диаминов [40]; эти полимеры имеют температуру размягчения >260°, образуют пленки с хорошими механическими и электрическими свойствами. На основе ПИ, полученных из диангидридов 1,2,3,4-бутантетракарбоновой кислоты и диангидрида 1,2,3,4-циис,циис,циис,циис-цикlopентантетракарбоновой кислоты, получены пластмассы, устойчивые до 300° [42]. На основе алифатических диаминов (1,6-гексаметилендиамина и 1,8-октаметилендиамина) методом одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе получен ряд ПИ с высокой тепло- и термостойкостью [43].

Получен ПИ на основе диангидрида трицикло-(4,2,2,0^{2,5})-дека-10-ен-3,4,7,8-тетракарбоновой кислоты




с алифатическими и ароматическими диаминами. Полимеры были растворимы и имели т. размягч. 230–300° и выше, а т. разл. 350° [39].

Интересные полиимиды образуются [44] в результате двойного 1,3-присоединения бензалазина к бисмалеинимидам




где R=—(CH₂)₆, —C₆H₄—; полимеры были низкомолекулярны, нерасторимы и высокоплавки (выше 350°).

Берлин с сотр. [45] описали синтез ПИ на основе диангидридов, получаемых по реакции диенового синтеза из производных фурана и малеинового ангидрида общей формулы




При взаимодействии таких диангидридов с ароматическими диаминами получены полимеры, образующие пленки, устойчивые на воздухе до 350–450°.

Получены ПИ на основе 1,3-диаминоадамантана [46]. Интерес исследователей вызывает синтез и исследование свойств ароматических ПИ, содержащих в своем составе сложные ароматические циклы, гетероциклы, а также возможность получения чисто гетероциклических ПИ. Большое число исследований посвящено синтезу ПИ, содержащих в основной цепи гетероциклические звенья (оксазол, тиазол, бензимидазол, оксадиазол, триазол, хиноксалин и др.). Наиболее простым путем синтеза таких ПИ является введение гетероциклических звеньев в состав ароматических диаминов, например



где X=O, S, NH.


Далее двухстадийным методом с диангидридами тетракарбоновых кислот получают ПИ, обладающие высокими температурами размягчения, очень термостойкие, кристаллизующиеся, способные к образованию прочных пленок и волокон [47–55]. Отмечается, что такие ПИ выдерживают длительное нагревание (332 часа) при 325° без заметного понижения гибкости пленок, а потери в весе при этом не превышают 4–18%. ПИ, содержащие в своем составе бензоксазольные циклы (в виде волокон), стойки к окислению при высокой температуре, сохраняют 80% от исходной прочности после 7 недель нагревания при 300° и 36% – после нагревания при 500° [56]. Сравнение ПИ, содержащих различные гетероциклы в своем составе, показывает, что бензоксазольный цикл обладает большей термостойкостью, чем имидный [57]. Хирш [58] описал получение полностью гетероциклического полимера на основе диангидрида пиразинтетракарбоновой кислоты и диаминотиадиазола



с высокой термической стабильностью, превышающей термостойкость полипиromеллитимида. Однако при более подробном изучении ПИ на основе диангидрида пиразинтетракарбоновой кислоты и ряда ароматических и гетероциклических диаминов было показано [59], что гетероциклические ПИ имеют меньшую термическую стабильность, чем ароматические. Это зависит от низкой реакционной способности гетероциклических диаминов,


а также от того, что сама пиразинтетракарбоновая кислота легко декарбоксилируется.

ПИ, полученные на основе диангидрида 2,3,5,6-пиридинтетракарбоновой кислоты [60], также были менее термостойкими, чем ППМИ. В то же время ПИ, содержащие нафтилиновые звенья, обладали термической стабильностью выше 400° [61, 62]. Фенилированные полихиноксалинимы, получаемые одностадийной конденсацией в растворе ароматических тетрааминов с N,N'-бис-(4-бензилил)пиromеллитимидом




представляют собой прочные пленки с т. разл. 495–550° [63]. Ароматические бензофенонимидхиноксалины также образуют из растворов прочные пленки с температурами разложения между 490 и 530° [64].

Поли-1,3,4-оксадиазолимиды были получены на основе ди-тетразолов по уравнению




(R = —, —C₆H₄—; R' = (CH₂)₄, —C₆H₄—). Полимеры растворимы в полярных растворителях в присутствии LiCl, термически стабильны: при 300° они теряют в весе 3–4%, а при 400° – 6–17% [65]. Различные полиароматические гетероциклы, содержащие в своем составе имидные циклы, синтезированы [66] конденсацией орто-дизамещенных ароматических диаминов с хлорформилфталевым ангидридом с образованием соответствующих диангидридов



Эти диангидриды с ароматическими диаминами (например с 4,4'-диаминодифениловым эфиром) двухстадийным методом образуют ПИ различного строения. Описаны полибензоксазолимид, бензиазолимид, бензимидазолимид, образующие пленки и волокна, с высокой механической прочностью и термостойкостью.

Особый интерес представляет полибензоксазинонимид




образующий прочные пленки, по термостойкости превосходящие другие ПИ.

Термореактивные ПИ синтезированы [67], исходя из линейных полимеров на основе *m*-фенилендиамина и диангидрида 3, 4, 3', 4'-бензофенонетракарбоновой кислоты, частично модифицированных путем замены части *m*-фенилендиамина на 2,4-диаминоацетанилид, (2,4-диаминофенокси)ацетанилид и 3,5-диаминобензойную кислоту. При термической обработке в изделиях за счет реакции свободных карбоксильных и ацетамидных групп происходило спшивание полимерных цепей. Полученные таким путем стеклопластики можно применять при температурах 315°, по прочности они вдвое превосходят линейные ПИ.

Структурированные ПИ были получены также реакцией имидизации и спшивания [68] при взаимодействии полiamидокислот на основе кислых эфиров бензофенонетракарбоновой кислоты с ароматическими диаминами (80–150°). В этом процессе существенное значение имеет природа диамина. Наплучшие результаты получены в случае 4,4'-диаминосульфида, когда структурированные ПИ теряли в весе при 400° только 5%. Структурированные ПИ были получены [69] и при поликонденсации диангидрида 3, 4, 3', 4'-бензофенонетракарбоновой кислоты с 2,7-диаминофлуореном. Сшивание осуществляли за счет взаимодействия групп >CH₂ и >CO с образованием связи >C=C<.

Описано получение хелатов ПИ [70–72] с целью повышения термических свойств ПИ путем введения в состав различных полиимидов ионов металлов: марганца, железа, кобальта, никеля, меди, серебра, цинка. Структура хелатов, полученных на основе пиромеллитимида, может быть представлена следующим образом:



На основе такого рода хелатов получены гибкие пленки, но менее прочные, чем для обычных ПИ; выше 440° наблюдается термический распад хелатов.


Синтезированы фосфорсодержащие ПИ на основе как фосфорсодержащих ангидридов тетракарбоновых кислот [73–76], так и фосфорсодержащих диаминов [77–79]. ПИ на основе диангидрида окси-ди-(3,4-дикарбоксифенилен)фенилфосфина и ароматических диаминов растворимы в органических растворителях, образуют прочные пленки, термически стабильные до 360–400° [75]. Также устойчивы до 400° полиимиды, полученные на основе бис-(*n*-аминофенил)фенилфосфиноксида [77]. Описаны

ПИ на основе $\text{H}_2\text{N}-\text{R}-\text{NH}-\overset{\text{||}}{\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{P}}}(\text{O})-\text{NH}-\text{R}-\text{NH}_2$ [78]. Фосфорсодержа-

щие ПИ трехмерной структуры получены на основе триаминометилен-фосфиноксида и диангидридов пиromеллитовой и тримеллитовой кислот с последующим отверждением. Такого рода полимеры обладают повышенной работоспособностью [79].


Полиэфириимида


Полиэфириимиды (ПЭИ) представляют собой полимеры, в основной цепи которых содержатся сложноэфирные группы и имидные циклы. Поэтому ПЭИ обладают как свойствами полиэфиров, так и свойствами полиимидов. Как правило, сложноэфирные группы в ПЭИ находятся в ангидридной компоненте, но могут быть и в диаминной. Обычно ПЭИ получают на основе диангидридов, синтезируемых взаимодействием диацетоксисоединений с тримеллитовым ангидридом или взаимодействием хлорформилфталевого ангидрида с ароматическими диоксисоединениями. Такого рода арилен-бис-(тримеллитат)диангидриды общей формулы



при поликонденсации с ароматическими диаминами двухстадийным методом образуют ПЭИ, из которых получают пленки и волокна с хорошими механическими свойствами и высокой термостойкостью [80]. ПЭИ благодаря большой полярности обладают хорошей адгезией к медным проводам и не требуют присутствия пластификаторов; поэтому их рекомендуют для электрической изоляции проводов [81].

ПЭИ сшитой структуры, содержащие в своем составе нафтилиновые кольца, были получены [82] взаимодействием полiamидокислот (ПАК) на основе диангидридов тетракарбоновых кислот и ароматических диаминов с диоксисоединениями с последующей циклизацией и спиванием при 300°






Они образуют прочные пленки с хорошими диэлектрическими свойствами, термически устойчивые до 420–500° (в зависимости от природы Ar в диамине).

Полиэфироамидоимиды


Полиэфироамидоимиды содержат в основной цепи сложноэфирные и амидные группы и имидный цикл. Они были получены конденсацией дигидразидов ароматических дикарбоновых кислот с ангидридами арилен-*bis*-(тримеллитата) и имели следующее строение полимерного звена [83, 84]:



Полиэфироамидоимиды образуют высокомолекулярные прочные пленки и волокна, устойчивые при нагревании на воздухе до 330–350°.


Полиамидоимиды

Полиамидоимиды (ПАИ) содержат в своем составе амидные связи и имидный цикл, сочетая, таким образом, свойства полiamидов и полиимидов. В 1965 году в США фирма «Amoco» под названием «AI Polymer» предложила ПАИ, обладающий хорошими механическими и диэлектрическими свойствами для электрической изоляции проводов на температуру 220° [85]. Одним из способов получения ПАИ является взаимодействие ангидридов тетракарбоновых кислот с дигидразидами ароматических дикарбоновых кислот двухстадийным методом. Эти ПАИ имели следующее строение:



Они растворимы в органических растворителях, образуют пленки и волокна. Алифатические ПАИ быстро разлагаются при 360°, ароматические – термостойки и разлагаются выше 380° [86–89]. Более распространенным методом получения ПАИ является конденсация ангидридов трикарбоновых кислот с ароматическими диаминами. Так были получены

ПАИ на основе хлорангидрида 3, 4, 4'-дифенилоксидтрикарбоновой кислоты [90], 4-хлорсульфонилфталевого ангидрида [91], 1, 4, 5-нафталинтрикарбоновой кислоты [92, 93], *транс*-1, 2, 3-циклогексанитрикарбоновой кислоты [94], тримеллитовой [95] и гемимеллитовой [96] кислот при их взаимодействии с ароматическими диаминами. Синтезирован ряд ПАИ общей формулы




и изучена их термическая стабильность в зависимости от природы R.


В качестве R были взяты $\text{--}\text{C}_6\text{H}_5\text{--}$, $\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--}$, $\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$;
 $\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--O--C}_6\text{H}_4\text{--}$, $\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--SO}_2\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$ и $\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--CH}_2\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$.

Пленки этих ПАИ на воздухе при 300° сохраняли гибкость при
 $\text{R}=\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$ — 3 дня, при $\text{R}=\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--O--C}_6\text{H}_4\text{--}$ — 3 недели и при
 $\text{R}=\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--SO}_2\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$ и $\text{--}\text{C}_6\text{H}_4\text{--CH}_2\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$ — 1 месяц [97].


Термостойкие ПАИ синтезированы поликонденсацией сложного диамина




с дихлорангидридами дикарбоновых кислот. Пленки на их основе имели т. разлож. $400\text{--}500^\circ$ [98]. Другой способ получения термостойких ПАИ — конденсация дихлорангидридов дикарбоновых кислот, содержащих в своем составе имидный цикл, например, строения



с различными диаминами. ПАИ на их основе образуют гибкие прочные пленки с началом разложения $360\text{--}400^\circ$ [99]. Растворимые ПАИ получены реакцией ароматических диаминов с димидализолидами дикарбоновых кислот, содержащими в своем составе имидные циклы






Эти полимеры образуют прочные пленки, деструкция которых наступает при 450° [100].

ПАИ рекомендованы как термостойкие изоляционные лаки и связующие для стеклопластиков. Несмотря на то, что они менее термостойки, чем ароматические полиамиды и полиимиды, их легче синтезировать и перерабатывать в изделия, способные длительное время работать при 220 – 240° [101, 102]. В Японии в 1965 г. фирмой «Hitachi» на основе ПАИ был создан изоляционный лак, а в 1969 г.— пленка под названием Paifron с высокими механическими, химическими и электрическими свойствами на температуру до 240° [103]. Во Франции фирмой «Rhône-Poulenc Textile» на основе ПАИ создано негорючее термостойкое волокно Kermel, исходя из тримеллитового ангидрида и диизоцианатов. Волокно Kermel сохраняет высокие механические свойства и стабильность при 260° ; оно разлагается при температуре выше 380° [104, 105].

Лестничные и полуустничные производные полиимидов

Кроме линейных ароматических полиимидов известны полимеры, имеющие полную или неполную лестничную структуру, получаемые на основе диангидридов тетракарбоновых кислот и ароматических три- и тетрааминов. Ввиду того, что полимеры на основе ароматических тетрааминов и диангидридов тетракарбоновых кислот (пирроны) хорошо известны, целесообразно рассмотреть менее известные полимеры, получаемые на основе ароматических триаминов, и «спирополимеры».


Пирронимиды представляют собой полимеры, имеющие неполную лестничную структуру; их получают поликонденсацией 1, 2, 4-триамино-бензола и диангидридов тетракарбоновых кислот. Пирронимиды, синтезированные двухстадийным методом, имели следующую общую формулу:




Они образуют окрашенные прочные пленки с высокой термостойкостью (при 400° потери в весе составляют 1–2%). Таким образом, пирронимиды по термической устойчивости близки к наиболее термостабильным полимерам класса пирронов и полиимидов [106, 107].

Спирополимииды. Первая попытка получения спирополиимидов на основе *bis*-2,2-аминометил-1,3-диаминопропана и диангидрида пиромеллитовой кислоты была неудачной. Успешнее прошел синтез спироими-

дов, исходя из спиротетрааминов и диангидридов тетракарбоновых кислот. При использовании диангидрида пиромеллитовой кислоты и 1,4-диамино-1,4-диаминометилциклогексана




были получены темноокрашенные низкомолекулярные полимеры. С диангидридом 1, 4, 5, 8-нафтилентетракарбоновой кислоты были получены термостойкие полимеры зеленого цвета, растворимые в HCOOH и H₂SO₄; потеря в весе у этих полимеров наблюдалась при температурах выше 400° [108]




(Ar — остаток нафтилентетракарбоновой кислоты).

Спирополимеры были получены также на основе диангидридов тетракарбоновых кислот и диамина




В случае диангидрида 1, 4, 5, 8-нафтилентетракарбоновой кислоты синтезирован полностью циклизованный полимер



устойчивый в вакууме до 500° и на воздухе до 400° [109].

Новый класс спирополиимидов получен на основе диангидридов N, N', N'-алкилендиаминтетрауксусных кислот и ароматических диаминов по двухстадийной схеме [110, 111]. Полимеры имели строение



Они растворимы в полярных растворителях, образуют коричневого цвета пленки и термически устойчивы; начало потерь в весе у них наблюдается в интервале 270—400° в зависимости от природы R и R'.

Как видно из приведенных данных, в настоящее время в результате широкого варьирования химического строения ароматических ПИ и их производных получено большое число новых высокотермостойких полимеров, обладающих комплексом ценных свойств. Вместе с тем в области ПИ имеется ряд нерешенных задач, связанных, в первую очередь, с повышением их термической устойчивости в условиях длительной эксплуа-

тации в различных температурных режимах. Как и в области других полигетероариленов, важное значение имеют исследования по изысканию путей, приводящих к завершенности реакций циклообразования в макромолекулах полиаримидов, особенно на последних стадиях реакций (создание бездефектных структур циклоцепных макромолекул).

Разработка одно- и двухстадийных способов синтеза ПИ позволила значительно увеличить число известных новых полимеров, содержащих в своих макромолекулах различные функциональные группы и циклические группировки. Однако, несмотря на кажущуюся простоту протекания первой стадии образования ПИ из диаминов и диангидридов тетракарбоновых кислот, в последние годы было показано, что образование ПАК является сложным процессом. Обнаружено образование комплексов с переносом заряда, установлено влияние природы растворителей и основности диаминов на протекание реакции образования ПАК. Поэтому необходимо развивать дальнейшие исследования по изучению кинетики и механизма образования ПАК, по определению молекулярного веса и молекулярно-весовых характеристик ПАК, изучать условия, определяющие стабильность ПАК и нахождение оптимальных условий превращения полиамиокислот в полиаримиды (термические и химические методы). Повышение термической стабильности полиаримидов тесно связано с процессами их деструкции, которые изучают масс-спектрометрическим анализом продуктов распада ПИ и специально синтезированных модельных соединений. В результате этих исследований будут получены достоверные данные о термическом поведении ПИ в зависимости от их химического строения. Сюда примыкают работы по стабилизации ПИ и повышению их огнестойкости.

За последние годы развиваются исследования структуры и физических свойств ПИ; широко изучаются релаксационные, оптические, электрические и механические свойства полиаримидов.

Много нового получено при изучении кристаллизации и деформирования ПИ. Дальнейшее развитие этих исследований будет способствовать углубленному пониманию особенностей строения ПИ и нахождению путей модификации их свойств.

Все изложенное выше показывает, что в настоящее время интенсивно ведутся комплексные исследования в области ароматических полиимидов (полиаримидов) и их производных, позволяющие получать новые экспериментальные данные и на их основе создавать теоретические представления об особенностях строения, структуры и свойств этого интересного класса высокотермостойких полигетероариленов.

Институт высокомолекулярных
соединений АН СССР

Поступила в редакцию
14 I 1974

ЛИТЕРАТУРА

1. Н. А. Адррова, М. И. Бессонов, Л. А. Лайус, А. П. Рудаков, Полиимиды — новый класс термостойких полимеров, «Наука», 1968.
2. J. Jones, F. Ochynski, F. Rackley, Chem. Ind., 1962, 1686.
3. G. Bower, L. Frost, J. Polymer Sci., A1, 3135, 1963.
4. C. E. Sroog, A. L. Endrey, S. G. Abramo, C. E. Berr, W. M. Edwards, K. L. Olivier, J. Polymer Sci., A3, 1373, 1965.
5. С. В. Виноградова, В. В. Коршак, Я. С. Выгодский, Высокомолек. соед., 8, 809, 1966.
6. С. В. Виноградова, Г. Л. Слонимский, Я. С. Выгодский, А. А. Аскадский, А. И. Мжельский, Н. А. Чурочкина, В. В. Коршак, Высокомолек. соед., A11, 2725, 1969.
7. А. В. Токарев, Т. А. Любова, Г. И. Кудрявцев, Высокомолек. соед., B9, 634, 1967.
8. С. А. Закошников, К. П. Померанцева, Л. Н. Емельянова, Высокомолек. соед., B9, 757, 1967.
9. Н. А. Адррова, М. М. Когон, А. М. Дубнова, Высокомолек. соед., B10, 354, 1968.
10. Р. К. Мозгова, В. В. Коршак, С. Г. Левицкая, Пласт. массы, 1968, № 10, 14.
11. П. Д. Малегина, Г. А. Гордина, Б. В. Когон, В. С. Воищев, А. Н. Ираведников, Высокомолек. соед., B14, 143, 1972.

12. *J. Imai, C. Hara*, Chem. High Polymers Japan, **27**, 661, 1970.
13. *Н. Я. Цукерман, А. Л. Клебанский, И. А. Боровикова, Г. А. Селиванская, Г. А. Алексейчук*, Высокомолек. соед., **B14**, 541, 1972.
14. *Б. Р. Лившиц, С. В. Виноградова, И. Л. Кнуянц, Г. Л. Берестнева, Т. Х. Дымшиц*, Высокомолек. соед., **A15**, 961, 1973.
15. *H. Kuckertz*, Makromolek. Chem., **98**, 101, 1966.
16. *S. Nishizaki, A. Fukami*, J. Chem. Soc. Japan, **68**, 3, 1965.
17. *Н. А. Адррова, М. М. Котон, Е. М. Москвина*, Докл. АН СССР, **165**, 1065, 1965.
18. *O. Goins, R. Van-Deusen*, J. Polymer Sci., **B6**, 821, 1968.
19. *В. В. Коршак, А. Л. Русанов, Р. Д. Кацарава, Д. С. Тугуши*, Изв. АН СССР, серия химич., 1968, 1654.
20. *С. А. Закошников, Г. А. Руженцова*, Высокомолек. соед., **8**, 1231, 1966.
21. *Н. А. Адррова, М. М. Котон, Л. И. Иванова*, Высокомолек. соед., **B9**, 22, 1967.
22. *С. А. Закошников, К. Н. Власова, Г. М. Золотарева*, Высокомолек. соед., **B9**, 234, 1967.
23. *Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, Э. И. Хоффбаэр, В. Г. Шелгаева*, Высокомолек. соед., **A9**, 612, 1967; **A12**, 323, 1970.
24. *Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, Х. Суфи*, Высокомолек. соед., **B10**, 742, 1968.
25. *R. D. Dine-Hart, W. W. Wright*, Makromolek. Chem., **153**, 237, 1972.
26. *С. Н. Харьков, З. И. Лаврова, А. С. Чегolla, Е. П. Краснов*, Высокомолек. соед., **B12**, 349, 1970.
27. *В. В. Коршак, А. Л. Русанов*, Изв. АН СССР, серия химич., 1968, 2418.
28. *Ch. E. Browning*, Chem. and Engng News, **48**, 53, 1970.
29. *Э. Н. Телешов, И. В. Васильева, А. Н. Праведников*, Высокомолек. соед., **A14**, 150, 1972.
30. *J. M. Burton, J. P. Critschley*, Polymer, **11**, 212, 1970.
31. *А. Якубович, Р. М. Гитина, Е. Л. Зайцева, Г. С. Маркова, А. П. Симонов*, Высокомолек. соед., **A12**, 2520, 1970.
32. *J. P. Critchley, P. A. Grattan, M. A. White, J. S. Pipetti*, J. Polymer Sci., **10**, A-1, 1789, 1809, 1972.
33. *J. A. Webster, J. M. Burton, T. J. Morrow*, Polymer Preprints, **13**, 612, 1972.
34. *Chem. and Engng News*, **51**, 16, 1973.
35. *G. F. D'Alelio, W. A. Fessler, G. Giza, D. M. Feigle, A. Chang, M. Saha, J. Macromol. Sci.*, **A5**, 1097, 1971.
36. *R. A. Dine-Hart*, J. Polymer Sci., **6**, A-1, 2755, 1968.
37. *F. Agolini, F. P. Gay*, Macromolecules, **3**, 349, 1970.
38. *T. Asahara, M. Fuki*, J. Chem. Japan, Industr. Chem. Soc., **70**, 2388, 1967.
39. *F. Nakanishi, M. Hasegawa*, Polymer, **14**, 440, 1973.
40. *В. В. Кудрявцев, А. Н. Рудаков, М. М. Котон*, Высокомолек. соед., **A9**, 1985, 1967.
41. *D. F. Loncrini, J. M. Witzel*, J. Polymer Sci., **7**, A-1, 2185, 1969.
42. *В. В. Кудрявцева, А. Н. Рудаков, М. М. Котон, Б. Л. Молдавский, О. Е. Баталин, Э. И. Рубинштейн*, Ж. прикл. химии, **41**, 1825, 1968.
43. *С. В. Виноградова, И. А. Чурочкина, Я. С. Выгодский, Г. В. Жданова, В. В. Коршак*, Высокомолек. соед., **A13**, 1146, 1971.
44. *J. Stille, R. Morgan*, J. Polymer Sci., **A3**, 2397, 1965.
45. *А. А. Берлин, Б. И. Лиогонький, Б. И. Западинский*, Высокомолек. соед., **B10**, 315, 1968.
46. *С. С. Радченко, А. П. Хардин, И. А. Новиков, Т. С. Кондрашов*, Сб. Функциональные органические соединения и полимеры, Волгоград, 1972, стр. 42.
47. *J. Preston, W. Black*, J. Polymer Sci., **5**, A-1, 2429, 1967.
48. *J. Preston, W. Dewinter, W. Black*, J. Polymer Sci., **7**, A-1, 283, 1969.
49. *L. W. Frost, G. W. Bower, J. H. Freeman, H. A. Burton, E. J. Traynor, C. R. Rufing*, J. Polymer Sci., **6**, A-1, 215, 1968.
50. *I. Imai, H. Uchiyama*, Chem. High Polymers Japan, **27**, 669, 1970.
51. *Н. А. Адррова, М. М. Котон, Т. А. Маричева, Л. А. Березко*, Высокомолек. соед., **B13**, 824, 1971.
52. *В. В. Коршак, Г. М. Цейтлин, З. Т. Хайдар, М. А. Сильченко, В. И. Скворцов*, *М. С. Акутин*, Пласт. массы, 1970, № 12, 33.
53. *А. В. Токарев, Л. В. Чикурина, Г. И. Кудрявцев, А. И. Смирнова, Г. Д. Литовченко*, Химич. волокна, 1970, № 5, 20.
54. *Н. П. Кузнецов, М. И. Бессонов, Т. М. Киселева, М. М. Котон*, Высокомолек. соед., **A14**, 2034, 1972.
55. *Н. А. Адррова, В. Н. Багал, А. М. Дубнова, И. Я. Кеитко, М. М. Котон, Н. П. Кузнецов, Ф. С. Флоринский*, Высокомолек. соед., **B15**, 509, 1973.
56. *Plastics*, **33**, 1180, 1968.
57. *В. В. Коршак, А. В. Виноградова, В. В. Родз, Г. М. Цейтлин, З. Т. Хайдар*, Высокомолек. соед., **A14**, 1528, 1972.
58. *St. S. Hirsch*, J. Polymer Sci., **7**, A-1, 15, 1969.
59. *G. Y. Vaughan, J. S. Rose, G. P. Brown*, J. Polymer Sci., **9**, A-1, 1117, 1971.
60. *Sh. Hashimoto, J. Nagasuna*, Chem. High Polymers Japan, **24**, 633, 1971.
61. *З. Ю. Плонка, В. М. Альбрехт*, Высокомолек. соед., **7**, 2177, 1965.
62. *S. Nishizaki*, J. Chem. Soc. Japan, **68**, 2756, 1965.

63. J. M. Augl, J. Polymer Sci., 8, A-1, 3145, 1970.
64. J. M. Augl, J. V. Duffy, J. Polymer Sci., 9, A-1, 1343, 1971.
65. M. Bruma, L. Stoicescu-Czivetz, J. Zugravescu, Rev. Roum. Chim., 16, 935, 1971.
66. N. Dokoshi, Sh. Tohyama, S. Fujita, M. Kurihara, N. Goda, J. Polymer Sci., 8, A-1, 2197, 1970.
67. G. Bower, J. Freeman, E. Trayner, L. Frost, H. Burgman, C. Ruffing, J. Polymer Sci., 6, A-1, 877, 1968.
68. Л. И. Чудина, Л. Н. Суворова, С. И. Литовченко, В. Д. Воробьев, Пласт. массы, 1972, № 12, 11.
69. О. Я. Федотова, Е. И. Нестерова, В. В. Коршак, М. А. Ильинко, Высокомолек. соед., A15, 1502, 1973.
70. Y. Nakado, S. Kono, Sh. Watanuki, J. Chem. Soc. Japan, Industr. Chem. Soc., 72, 2040, 1969.
71. Л. Г. Гиндин, И. Я. Равич, Т. Н. Торопцева, Н. С. Лидоренко, Докл. АН СССР, 190, 1374, 1970.
72. М. М. Котон, Л. П. Гаврюченкова, Л. А. Лайус, А. И. Артюхов, Докл. АН СССР, 200, 118, 1971.
73. Н. А. Адрова, М. М. Котон, Л. К. Прохорова, Докл. АН СССР, 177, 579, 1967.
74. Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, О. И. Паресишвили, Высокомолек. соед., B10, 781, 1968.
75. Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, О. И. Паресишвили, С. Ф. Белевский, Высокомолек. соед., A12, 317, 1970.
76. О. Я. Федотова, Н. М. Козырева, В. В. Коршак, Б. А. Киселев, И. Ф. Давыдова, Г. А. Попова, З. С. Федотова, Высокомолек. соед., B15, 760, 1973.
77. Н. А. Адрова, М. М. Котон, Л. К. Прохорова, Высокомолек. соед., B13, 235, 1971.
78. M. Yokoyama, S. Konya, J. Chem. Soc. Japan, Industr. Chem. Sec., 71, 599, 1968.
79. Е. Б. Тростянская, Е. С. Бенкова, Ю. А. Михайлин, Высокомолек. соед., B10, 841, 1968.
80. М. М. Котон, Высокомолек. соед., A15, 310, 1973.
81. D. Lindenberger, Farbe und Lack, 76, 365, 1970.
82. D. Sek, U. Gaix, Z. Edlinski, Europ. Polymer J., 9, 593, 1973.
83. D. Loucrini, W. Walton, R. Hughes, J. Polymer Sci., 4, A-1, 440, 1966.
84. Н. А. Адрова, М. М. Котон, Т. А. Маричева, А. Мирзаев, Н. П. Кузнецов, Высокомолек. соед., B14, 819, 1972.
85. Mod. Plast., 42, 220, 1965.
86. T. Unishi, J. Polymer Sci., B3, 679, 1965.
87. J. Imai, K. Uno, G. Iwakura, Makromolek. Chem., 94, 114, 1966.
88. В. В. Коршак, Л. С. Федорова, К. К. Мозгова, Химия гетероциклич. соед., 1968, 993.
89. Н. А. Адрова, М. М. Котон, Т. А. Маричева, А. П. Рудаков, Высокомолек. соед., B11, 507, 1969.
90. Г. С. Колесников, О. Я. Федотова, Э. И. Хоффбауэр, Е. И. Нестерова, Высокомолек. соед., A10, 1845, 1968.
91. J. Imai, H. Okuno, J. Polymer Sci., Polymer. Chem. Edit., 11, 611, 1973.
92. В. В. Коршак, Ю. Е. Дорошенко, А. А. Изынеев, Д. М. Могнонов, А. Н. Кузьминичев, М. Верок, Высокомолек. соед., B15, 691, 1973.
93. I. Iamazaki, T. Suzuki, J. Chem. Soc. Japan, Chem. Ind. Chem., 1971, 1029.
94. T. Shono, M. Mitani, R. Oda, J. Chem. Soc. Japan, Industr. Chem. Sec., 72, 1392, 1969.
95. С. Р. Рафиков, Б. А. Жубанов, С. А. Машкевич, К. В. Прокофьев, Е. И. Атаназевич, Высокомолек. соед., B11, 165, 1969.
96. Б. А. Жубанов, С. Р. Рафиков, Е. В. Гуцалюк, Высокомолек. соед., B13, 208, 1971.
97. W. Wrasiclo, J. M. Augl, J. Polymer Sci., 7, A-1, 1589, 1969.
98. W. M. Alvino, L. W. Frost, J. Polymer Sci., 9, A-1, 2209, 1971.
99. M. Arul, G. Neomut, E. Manalata, J. Zugravescu, Rev. Roum. Chim., 16, 941, 1971.
100. I. Hayano, H. Komoto, J. Polymer Sci., 10, A-1, 1263, 1972.
101. M. Russo, Mater. plast ed elast., 35, 47, 1969.
102. Л. И. Чудина, С. И. Литовченко, Т. Н. Спирина, А. Т. Чукров, Пласт. массы, 1970, № 8, 12.
103. A. Marnoka, T. Koyma, M. Nakano, Japan. Plast. Age, 11, 47, 1973.
104. S. Ferney, J. Keating, J. Zielinski, J. Polymer Sci., 8, A-1, 683, 1970.
105. J. Chambion, Chim. Ind. Gen. Chim., 106, 398, 1973.
106. W. Dünnavant, J. Polymer Sci., B6, 113, 1968.
107. Н. А. Адрова, М. М. Котон, Л. А. Лайус, М. И. Бессонов, Т. А. Маричева, Ю. Н. Сазанов, Ф. С. Флоринский, Высокомолек. соед., B15, 512, 1973.
108. J. Heller, J. Hodkin, F. Martinelli, J. Polymer Sci., B6, 153, 1968.
109. J. H. Hodkin, J. Heller, J. Macromol. Sci., A3, 1067, 1969.
110. J. Imai, Makromolek. Chem., 138, 293, 1970.
111. L. F. Lee, E. M. Pearce, St. S. Hirsch, J. Polymer Sci., 9, A-1, 3169, 1971.