

высокоупорядоченной структуры аксиального типа [2]. Таким образом, изменение степени деформирования, как и температуры, может привести к изменению подсостояний внутри стеклообразного состояния полимеров, и можно экспериментально оценить граничные деформации этих переходов.

В. В. Коврига, Е. Г. Лурье, М. Л. Лебединская

Поступила в редакцию
16 I 1974


ЛИТЕРАТУРА

1. А. А. Аскадский, Деформация полимеров, «Химия», 1973, стр. 423.
2. Е. Г. Лурье, Л. Г. Казарян, В. В. Коврига, М. Л. Лебединская, Э. Л. Участкина, М. Л. Доброхотова, Л. Н. Емельянова, Пласт. массы, 1970, № 8, 59.
3. Е. Г. Лурье, В. В. Коврига, М. Л. Лебединская, Механика полимеров, 1972, 45.

УДК 539.3:541.64

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ В АДСОРБИОННО-АКТИВНЫХ СРЕДАХ

Нами исследованы процессы усадки аморфных полимеров (полиэтилентерефталат (ПЭТФ), поликарбонат (ПК), полистирол, полиметилметакрилат и нитроцеллюлоза) после их растяжения при комнатной температуре в *n*-пропиловом спирте. Оказалось, что растянутые таким образом полимеры способны к большим обратимым деформациям в процессе ухода поверхности-активной среды после деформации. На рисунке (кривые 1) представлены результаты измерения усадки пленок на основе ПК (а)



Зависимость усадки ε от степени вытяжки λ для ПК (а) и ПЭТФ (б):

1 — деформация в сухом состоянии; 2 — деформация при увлажнении поверхности образца пропиловым спиртом

и ПЭТФ (б) в зависимости от степени растяжения на воздухе. В этом случае наблюдается небольшая усадка, характерная для полимеров, образующих шейку при растяжении ниже температуры стеклования. Кривые 2 отражают величину обратимой деформации полимеров, растянутых в среде *n*-пропилового спирта и после этого высушанных. Нетрудно заметить, что в этом случае деформация практически обратима, так как величина усадки достигает 80—95 %. Интересно отметить, что если растянутый в спирте образец высушить в зажимах, т. е. зафиксировать его размеры, то после освобождения из зажимов он не обнаруживает заметной усадки. Исследование процесса высушивания растянутого в жидкой среде полимера с зафиксированными размерами в поляризационном оптическом микроскопе показало, что при уходе спирта двулучепреломление внутри микротрещин погасает, а сам образец начинает светиться из-за развития в нем напряжений, по-видимому, ответственных за наблюдавшуюся усадку.

Таким образом, впервые показана возможность реализации больших (для ПЭТФ до 200%) обратимых деформаций в аморфных стеклообразных полимерах. Поскольку сегментальное движение в этих условиях подавлено, например, ПК в наших экспериментах находился примерно на 120° ниже температуры стеклования, то это явление связано, по-видимому, с каким-то новым механизмом эластичности полимеров, природы которого выясняется.


А. Л. Волынский, Т. И. Хециуриани, Н. Ф. Бакеев

Поступило в редакцию
4 II 1974

УДК 541.64:547.281.1

ПОСТ-ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРИ 5° К

Ранее пост-полимеризацию формальдегида (ФА) наблюдали вплоть до 15° К [1]. На рисунке представлены результаты эксперимента, демонстрирующие протекание пост-полимеризации в ФА при 5° К. Для измерения скорости пост-полимеризации использовали калориметрическую технику, аналогичную описанной в [2]. Для быстрого выключения инициирующего γ -излучения использовали магнитный сбрасыватель. Из рисунка



Зависимость скорости тепловыделения w от времени

(кривая 1) видно, что в поле радиации при 5° К калориметр регистрирует полимеризацию ФА с радиационным выходом $\sim 1 \cdot 10^3$ молекул/100 эв [2] (навеска ФА 0,27 г, мощность дозы 60 рад/сек, температура 5° К). После быстрого выключения γ -излучения полимеризация не прекращается тотчас же и скорость ее спадает через 18–20 сек. Кривая 2 – аналогичный эксперимент, но с ПФА, демонстрирующий эффектную длительность выключения радиации. Таким образом, экспериментально продемонстрировано протекание цепной пост-полимеризации ФА при 5° К в отсутствие облучения.

Д. П. Кирюхин, И. М. Баркалов, В. И. Гольданский

Поступило в редакцию
4 II 1974