

Константы сополимеризации МА (M₁) с ДЭФБ (M₂) при 70°

ДМФА : : МА	<i>r</i> ₁	<i>r</i> ₂	<i>r</i> ₁ <i>r</i> ₂	1/ <i>r</i> ₂
0	0,071±0,02	0,15±0,03	0,0105	6,7
3	0,3±0,12	0,12±0,08	0,036	8,3
10	0,92±0,08	0,05±0,01	0,046	20,0

наблюдалось при сополимеризации с акриловой кислотой при введении в систему нафталина [3, 5], со стиролом и метилметакрилатом в присутствии диметиланилина или фенантрена [6], с акрилонитрилом в растворе ДМФА и ряде других растворителей [7]. Из таблицы видно также, что введение ДМФА уменьшает тенденцию мономеров к чередованию.

Известно [11], что сильно полярные растворители уменьшают константу образования слабых КПЗ, этим, по-видимому, и объясняется влияние ДМФА и ДМСО на реакционную способность МА в реакциях сополимеризации с ДЭФБ. Таким образом, введение электронодонорных соединений дает возможность варьировать состав сополимеров МА в ДЭФБ в очень широких пределах.

Институт органической и
физической химии
им. А. Е. Арбузова АН ССР

Поступила в редакцию
9 XI 1972

ЛИТЕРАТУРА

1. S. Iwatsuki, Y. Yamashita, Makromolek. Chem., 89, 205, 1965.
2. С. Н. Новиков, Р. А. Карабанов, А. Н. Праведников, Высокомолек. соед., B9, 8, 1967.
3. А. А. Эль-Сайд, С. Я. Мирина, В. А. Каргин, Докл. АН ССР, 177, 380, 1967.
4. С. Г. Башкатова, В. И. Клейнер, Л. Л. Стоцкая, Б. А. Кренцель, Высокомолек. соед., A11, 2603, 1969.
5. А. А. Эль-Сайд, С. Я. Мирина, В. А. Каргин, Высокомолек. соед., A11, 282, 1969.
6. С. Н. Новиков, А. Н. Праведников, Высокомолек. соед., B11, 784, 1969.
7. В. Л. Андюонская, А. И. Езрилев, Е. С. Роскин, Высокомолек. соед., B13, 648, 787, 1971.
8. С. Б. Шулындина, Х. С. Санатуллин, Э. Ф. Губанов, Б. Е. Иванов, Высокомолек. соед., B14, 644, 1972.
9. Лабораторная техника органической химии, «Мир», 1966.
10. F. R. Mayo, F. M. Lewis, J. Amer. Chem. Soc., 66, 1594, 1944.
11. G. Briggle, J. Czekalla, Angew. Chem., 72, 401, 1960.

УДК 541.64:547(538.141+39)

ОСОБЕННОСТИ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА С МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТОДА ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ИНИЦИРОВАНИИ

В. Д. Безуглый, А. П. Карпинец, Л. А. Коршиков

Одним из весьма перспективных методов получения полимеров является метод электрохимического инициирования полимеризации [1, 2]. Несмотря на значительный интерес к нему, метод остается малоизученным. Одной из неясных проблем является выяснение механизма сополимеризации, причем большой интерес представляет изучение особенностей сопо-

лимеризации на поверхности электрода по сравнению с объемом системы, что может иметь и определенное практическое значение в связи с возможностью получения полимерных покрытий указанным методом [3, 4]. В настоящей работе изучен процесс электрохимически инициированной сополимеризации стирола и метилметакрилата (ММА); основное внимание уделено исследованию механизма этого процесса на стадии роста цепи.

Экспериментальная часть

Электролизу в гальваническом режиме подвергали систему, состоящую из ДМФА (40 об. %), стирола и MMA (60 об. %) и 0,4 вес. % $(C_2H_5)_4NClO_4$, применяемого в качестве токопроводящего электролита [5]. Мономеры предварительно очищали от ингибиторов, сушили CaO и непосредственно перед опытом перегоняли в вакууме в атмосфере аргона (т. кип. стирола $45^\circ/15$ tor; т. кип. MMA $30^\circ/15$ tor). ДМФА осушали сульфатом магния и дважды перегоняли в вакууме в атмосфере аргона (т. кип. $51^\circ/15$ tor). Использовали электрохимическую ячейку, в которой катодное и анодное пространства были разделены диафрагмой (фильтр Шотта № 2). Опыты по сополимеризации проводили в атмосфере аргона * при 10° . Катодом служила стальная пластина, анодом — стеклографитовая (площадью 10 см^2). Получаемые при электролизе полимерные покрытия подвергали сушке при 80° в течение 2 час. Полимер из объема осаждали метанолом, подкисленным соленой кислотой. Фракционирование по составу образцов сополимеров проводили согласно методике [6]. Состав выделенных сополимеров определяли методом ИК-спектроскопии (по изменению интенсивности полосы при 1028 см^{-1} [7]).

Результаты и их обсуждение

Сополимеризацию смесей стирола с MMA в системе ДМФА — $(C_2H_5)_4NClO_4$ проводили в оптимальном режиме электролиза — силе тока $I=85\text{ мА}$ и продолжительности электролиза 1 мин. В этих условиях был получен максимальный выход покрытий на электроде и достигался максимальный выход по току полимеров в объеме системы. На основании результатов поляризационных измерений, проведенных в идентичных усло-

Таблица 1

Влияние ингибиторов анионной полимеризации на состав сополимеров, полученных на поверхности катода

Ингиби- тор	Содержание звеньев сти- рола в сополимере (мол. доли) при мольном соотношении стирол (M_1) : MMA (M_2)	
	$M_1 : M_2 = 1$	$M_1 : M_2 = 9$
—	0,01	0,40
Метанол	0,24	0,46
Вода	0,25	0,47

Таблица 2

Влияние добавок на состав сополимеров, выделенных из объема раствора

Ингиби- тор	Концен- трация ингиби- тора, моль/л	Содержание звеньев стирола в сополи- мере, мол. доли	
		$M_1 : M_2 =$ $= 1$	$M_1 : M_2 =$ $= 9$
—	—	0,01	0,76
Метанол	0,18	0,29	0,83
Вода	0,044	0,35	0,84
Толуол	0,54	0,01	0,72
α -Нафтил- амин	0,18	0,01	0,67


виях, было установлено, что соответствующий этому значению I потенциал электрода составляет $2,25\text{ в}$ (насыщенный каломельный электрод) и отвечает восстановлению на стальном катоде наряду со взятыми мономерами также фонового электролита.

На рисунке представлена кривая зависимости состава фракционированных образцов сополимеров, полученных на поверхности электрода, от состава исходной смеси мономеров. В соответствии с литературными дан-

* Специальными опытами по электрохимическому инициированию сополимеризации стирола с MMA было установлено, что состав и выход сополимеров не зависят от наличия растворенного кислорода воздуха в системе. Этот факт, по-видимому, является специфичным для указанного процесса и, несомненно, представляет практический интерес.

ными [8] обнаруженная нами зависимость указывает на анионный механизм роста полимерной цепи на поверхности электрода. Для подтверждения этого вывода было исследовано влияние добавок метанола (0,18 моль/л) и воды (0,044 моль/л), являющихся ингибиторами анионной полимеризации (табл. 1).

Как видно из табл. 1, введение указанных выше соединений приводит к возрастанию содержания звеньев стирола в сополимерах (особенно при эквимольном соотношении мономеров), а также к понижению выхода полимеров, что, по-видимому, связано с усилением доли радикальных процессов в этих условиях. Добавки значительных количеств ингибиторов



полностью подавляют образование полимерного продукта на поверхности электрода — соответствующие предельные концентрации ингибиторов для сополимера при исходном составе $M_1 : M_2 = 9$ составляют 1,12 моль/л в случае метанола, 0,28 моль/л — в случае воды.

Введение в систему электролиза радикальных ингибиторов — гидрохинона и α -нафтиламина (0,18 моль/л) — практически не приводит к заметному понижению выхода полимерных покрытий. Таким образом, действие ингибиторов подтверждает анионный механизм роста цепи при сополимеризации стирола с MMA на поверхности стального катода. Следует подчеркнуть, что протеканию процесса роста цепи на поверхности электрода по анионному механизму способствует применение в качестве фонового электролита тетраэтиламмониевой соли (адсорбция тетраалкиламмониевого катиона на поверхности катода [9] приводит к вытеснению воды и других примесей, подавляющих анионный процесс, и гидрофобизации поверхности [10]).

Исходя из состава сополимера, выделенного из объема раствора (рисунок, кривая 2), следует, что в этом случае происходит рост полимерной цепи одновременно по радикальному и анионному механизмам. Подтверждением этого вывода служат данные о влиянии добавок доноров протонов (табл. 2), а также уменьшение (на ~30%) выхода сополимеров в присутствии α -нафтиламина и гидрохинона (0,18 моль/л). Нами было также обнаружено понижение выхода сополимеров на 13–25% в присутствии добавок (0,54 моль/л) ароматических соединений (бензола, толуола и хлорбензола), являющихся, как известно [11], передатчиками цепи в процессе радикальной полимеризации. На выход образующихся в этих условиях полимерных покрытий указанные соединения влияния не оказывают.

Следовательно, результаты ингибирующего влияния доноров протонов и радикальных ингибиторов подтверждают наличие наряду с анионным определенной доли радикального процесса роста цепи в объеме системы.

Как видно из табл. 2, введение протонодонорных соединений в систему электролиза приводит к возрастанию содержания звеньев стирола в сополимере. В случае же добавок α -нафтиламина и толуола происходит

обогащение сополимера звеньями ММА, что, по-видимому, указывает на увеличение в этих условиях доли анионной полимеризации.

Таким образом, в настоящей работе обнаружены различия в особенностях процесса сополимеризации стирола с ММА на поверхности электрода и в объеме раствора. В частности, показано, что указанный процесс в первом случае является анионным, тогда как в объеме системы сополимеризация осуществляется по смешанному анионно-радикальному механизму.

Украинский заочный
политехнический институт

Поступила в редакцию
6 XII 1972

ЛИТЕРАТУРА

1. N. Yamazaki, Advances Polymer Sci., 6, 377, 1969.
2. J. W. Breitenbach, O. F. Olaj, F. Sommer, Advances Polymer Sci., 9, 47, 1972.
3. Asahara, M. Seno, M. Tsuchiya, J. Metal. Finish. Soc. Japan, 19, 511, 1968; 20, 2, 99, 411, 414, 1969.
4. A. F. Bogenschütz, J. L. Gostan, P. W. Krusemark, Calvanotechnik, 60, 750, 1969.
5. Л. А. Коршиков, Л. И. Кравцова, В. Д. Безуглый, Электрохимия, 10, 106, 1974.
6. C. G. Overberger, N. Yamamoto, J. Polymer Sci., 4, A-1, 3101, 1966.
7. G. Schnell, Ber. Bunsengesell. phys. Chem., 70, 297, 1966.
8. C. Walling, E. R. Briggs, W. Cumming, F. R. Mayo, J. Amer. Chem. Soc., 72, 48, 1950.
9. Л. Г. Феоктистов, А. П. Томилов, И. Г. Севастьянова, Электрохимия, 1, 1300, 1965.
10. J. H. Utley, Chem. Ind., 54, 230, 1972.
11. R. A. Gregg, F. R. Mayo, Disc. Faraday Soc., 2, 328, 1947.

УДК 541.64:537.5

РОЛЬ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ В ВОЗДУХЕ, В ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСТИРОЛА

*M. A. Багиров, Р. Х. Абрамов, В. П. Малин,
В. А. Осколонов*

Электрические разряды в воздушных порах и включениях полимерной изоляции являются основной причиной ухудшения ее свойств в процессе эксплуатации. Воздействие разрядов при этом носит комплексный характер и состоит из электронной и ионной бомбардировки, тепловыделения, УФ-излучения и действия газообразных продуктов разряда. Наиболее существенные изменения свойств полимеров наблюдаются, если разряды действуют в кислородсодержащей среде. В этом случае происходит понижение пробивного напряжения $U_{пр}$ и электрической прочности $E_{пр}$, возрастание тангенса угла диэлектрических потерь $\tg \delta$ и диэлектрической проницаемости ϵ , электро проводности γ и изменение структуры полимеров вследствие процессов спивания, деструкции и окисления их макромолекул [1-3]. Поэтому в настоящее время становится актуальным исследование роли газообразных продуктов разряда в воздухе (в основном озона и окислов азота) в изменении свойств и структуры полимеров, т. е. выделение этого фактора из комплекса, характеризующего действие разрядов на полимерные материалы.

Сопоставление изменений электрических свойств [1, 2] и структуры [3] пленки полистирола (ПС), вызванных действием разряда в воздухе и выдержкой в смеси озона с окислами азота, показало, что в отличие от действия разрядов в воздухе выдержка ПС в смеси их газообразных продуктов не приводит к образованию ОН-групп и двойных углеродных связей, а также не вызывает существенного изменения $U_{пр}$. Однако данные работ [1-3] не позволяют в полной степени судить о роли газообразных продуктов разряда, поскольку в них не учитывались эффекты, могущие возникнуть при наличии одновременного действия разрядов и их газообразных продуктов.