

# ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Том (A) XVII

1975

№ 5

УДК 541(64+49)

## КОМПЛЕКСЫ ХЛОРМЕТИЛИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА С КИСЛОТАМИ ЛЬЮИСА

*В. И. Карцовник, Н. И. Васильев, Н. С. Ениколопян*


Спектроскопически и вискосиметрически изучены комплексы пятихлористой сурьмы и хлорметилированного полистирола (ХМПС) и его низкомолекулярных аналогов — хлорметилированных толуола и мезитилена. Показано, что при комплексообразовании ХМПС с  $SbCl_5$  происходит резкое падение характеристической вязкости раствора, а при относительно высоких концентрациях их — образование геля. Комплексы  $SbCl_5$  с  $ArCH_2Cl$  имеют характерные полосы поглощения с максимумами при 470—505  $\text{nm}$  в растворе нитробензола и 550  $\text{nm}$  — в бензole, однако ХМПС при небольших степенях хлорметилирования в растворе нитробензола имеет оба максимума, а при еще меньших (содержание  $Cl < 3\%$ ) — только один, при 550  $\text{nm}$ , что указывает на наличие полимерной микросреды в комплексе  $SbCl_5$  с ХМПС. Падение вязкости и гелеобразование объяснены возникновением полидентатных комплексов и обсуждены возможные структуры этих комплексов.

Комплексы кислот Льюиса с электронодонорными соединениями широко применяются в качестве катализаторов полимеризации. Было интересно выяснить, какое влияние оказывает на строение и свойства таких комплексов использование сокатализатора полимерной природы.

В настоящей работе обсуждаются некоторые свойства комплексов хлорметилированного полистирола (ХМПС) с кислотами Льюиса, в основном с пятихлористой сурьмой, и его отличия от комплексов с мономерными хлорметилированными ароматическими углеводородами.

ХМПС получали хлорметилированием полистирола  $M=70\,000 - 80\,000$ monoхлорметиляовым эфиром в присутствии хлорного олова [1]. Растворители сушили и очищали по стандартной методике. Кислоты Льюиса ( $SbCl_5$ ,  $SnCl_4$ ,  $TiCl_4$ ) применяли свежеперегнанные в вакууме. Хлорметилирование мезитилена и толуола проводили по методике [2]; т. кип.  $\alpha$ -хлор- $n$ -ксилола 98—100°/20 tor;  $\eta_{D}^{20}$  1,5375;  $\alpha$ -хлоризодурол (ХИД) т. кип. 119—23°/16 tor; т. пл. 49—50° [3]. Спектры в видимой области снимали на спектрофотометрах СФ-4 и СФ-10, толщина кюветы 1,0 см.

Комплексообразование  $SbCl_5$  с ХМПС, по-видимому, должно приводить к образованию полимера, у которого вдоль главной цепи располагаются заряженные центры в виде свободных ионов или ионных пар:



Количество таких центров вдоль цепи можно варьировать изменением концентрации  $SbCl_5$  или числа хлорметильных групп в ХМПС.

Такой комплекс, содержащий арилалкильные катионы, в отличие от нейтральной макромолекулы должен иметь характерный спектр, а также более высокую характеристическую вязкость, свойственную полиэлектролитам.

Действительно, при сливании бесцветного раствора ХМПС и желтого раствора  $SbCl_5$  раствор приобретает красное или фиолетовое окрашивание (рис. 1). Аналогичное окрашивание наблюдается и в случае комплексов  $SbCl_5$  с хлорметилированными толуолом и мезитиленом (рис. 2). Интересно отметить, что положение максимума поглощения зависит от полярности растворителя (в бензole — 540–550 нм, в нитробензole — 470–505 нм). Степень хлорметилирования полистирола сильно влияет на характер спектра раствора комплекса в нитробензole: для ХМПС, содержащего 14% хлора (т. е. одну хлорметильную группу на два мономерных звена), наблюдался один пик при 505 нм, для ХМПС с 7,6% хлора — два пика 505




Рис. 1




Рис. 2

Рис. 1. Спектры поглощения комплекса ХМПС в растворе в нитробензole при  $[ХМПС]=8,3$  (1); 7,2 (2) и 5,2 г/л (3);  $[SbCl_5] \cdot 10^2=0,78$  (1); 1,03 (2) и 0,63 моль/л (3);  $[Cl]=14,15$  (1); 6,7 (2) и 2,9% (3)

Рис. 2. Спектры поглощения ХИД+ $SbCl_5$  в растворе в бензole (1) и нитробензole (2) при  $[ХИД] \cdot 10^2=10$  (1) и 3,8 моль/л (2);  $[SbCl_5] \cdot 10^2=0,3$  (1) и 2,35 моль/л (2)




Рис. 3




Рис. 4

Рис. 3. Влияние добавки пятихлористой сурьмы на приведенную вязкость раствора ХМПС в бензole

Рис. 4. Зависимость характеристической вязкости ХМПС от содержания хлора

и 550 нм, а для 3,5% хлора — только один пик при 550 нм. И бензольные растворы комплексов  $SbCl_5$  с ХИД при избытке последнего показывают наличие двух максимумов. Таким образом, при переходе от полярных растворителей к неполярным имеет место значительный батохромный сдвиг.

Из таблицы видно, что в неполярном растворителе происходит постепенное увеличение вязкости по мере увеличения содержания хлора. Добавление небольших количеств  $SbCl_5$  к раствору ХМПС приводит к резкому изменению приведенной и характеристической вязкости раствора. Из рис. 3 видно, что приведенная вязкость раствора ХМПС в бензole, равная 1,32 (первая точка), резко уменьшается до 0,56 (вторая точка) после введения 0,5 мл бензольного раствора  $SbCl_5$  (3-кратный избыток

$\text{SbCl}_5$ , к числу хлорметильных групп), мало изменяясь при дальнейшем разбавлении бензолом.

Интересным и неожиданным оказалось гелеобразование при сливании гомогенных бензольных или нитробензольных растворов ХМПС относительно больших концентраций ( $0,5\text{--}1,0 \text{ г/л}$ ) и  $\text{SbCl}_5$  ( $\geq 1 \cdot 10^{-2} \text{ моль/л}$ ). Гель образуется также при действии других кислот Льюиса ( $\text{TiCl}_4$  и  $\text{SnCl}_4$ ) и исчезает при добавлении раствора тритиляхлорида.

Ариалкил-катионы, как правило, характеризуются двумя полосами поглощения, причем пик в видимой области более устойчив [4]. Как отмечают некоторые авторы, он обусловлен поглощением продуктов неопределенного строения, получающихся при дальнейшем превращении нестабильных катионов [5]. Поэтому можно предположить, что и в нашем случае пики в видимой области обусловлены такими же процессами. Одним из возможных превращений бензильного катиона является его изомеризация в более стабильный тропилий-катион, причем последний может образовать комплекс с переносом заряда (КПЗ) с ароматическими углеводородами. На возможность такого перехода указано в работе [6], а образование таких КПЗ, которые в основном состоянии находятся в виде ионных пар, показано спектрофотометрически на примере тропилийперхлората или тетрафторбората Фельдманом и Уинстейном [7]. Установленный для такого рода КПЗ сильный батохромный сдвиг полос поглощения при уменьшении полярности растворителя [8] объясняет зависимость положения максимумов от природы растворителей в нашем случае, а также факт наличия двух максимумов в смеси полярного и неполярного растворителей.

Комплекс  $\text{SbCl}_5$  с ХМПС в данном отношении представляет особый случай, иллюстрируя специфическую особенность высокомолекулярного компонента. Наличие максимума при  $550 \text{ нм}$  в нитробензоле при малых содержаниях хлора свидетельствует о том, что КПЗ теряет в этих условиях возможность сольватироваться полярным растворителем. Эта возможность тем меньше, чем меньше образуется зарядов в цепи макромолекулы, приводя к одному максимуму при содержании хлора меньше 3%. Так как неполярный полимер хуже растворяется в полярном растворителе, то при достаточно малых содержаниях хлора, когда полимер еще не приобрел четко выраженного полярного характера, макромолекула сворачивается в клубок, образуя в полярном растворителе сравнительно мало-полярные области, куда доступ полярным молекулам растворителя затруднен. Вероятно, роль такого рода «полимерной микросреды» оказывается не только на спектральных характеристиках полимерных комплексов, но и на реакционной способности и кинетике реакций, протекающих в полимерных растворах [9].

Увеличение полярности полимера с повышением содержания хлора приводит к исчезновению неполярных областей в нитробензольном растворе ХМПС, что проявляется в исчезновении полосы поглощения при  $550 \text{ нм}$  (рис. 1). В то же время введение полярной группы в макромолекулу неполярного полимера приводит к увеличению отталкивания между сегментами цепи и увеличению объема макромолекулы в растворе. Формально такое взаимодействие может выразиться в увеличении среднеквадратичной длины цепи ( $\bar{r}^2$ ) $^{1/2}$  в формуле Флори — Фокса  $[\eta] = \Phi (\bar{r}^2)^{1/2} / M$ , где  $\Phi$  — константа Флори. По-видимому, введение хлорметильных групп приводит к увеличению объема полимерного клубка, причем в большей степени, чем просто в силу увеличения объема бокового заместителя. Другими

Характеристические вязкости ХМПС разной степени хлорметилирования

Содержание хлора в ХМПС, %	[η], дж/г	
	в бензоле	в нитробензоле
0	0,42	0,86
4,9	0,75	0,88
12,75	1,56	—
14,15	1,90	1,65

словами, решающий вклад в увеличение объема может внести диполь-дипольное взаимодействие полярных групп, что приводит к увеличению жесткости цепи и размеров статистического сегмента. Любопытно при этом, что в бензольном растворе наблюдается линейная зависимость между  $\eta^3$  и числом введенных в полистирол хлорметильных групп (рис. 4).

На поведение макромолекул при образовании полимерной микросреды помимо сродства к растворителю влияют и другие факторы; в разбавленных растворах возможно существование достаточно изолированных клубков, по мере повышения концентрации полимера большую роль начинают играть ассоциаты макромолекул. Кроме того, при комплексообразовании с участием функциональных групп полимера усиливается взаимодействие полимер — полимер, что способствует образованию более компактных и изолированных клубков и ассоциатов.


При допущении образования КПЗ легко объяснить и факт резкого падения характеристической вязкости ХМПС при действии  $SbCl_5$ . Нейтральная молекула полимера, заряжаясь, начинает разворачиваться, при этом характеристическая вязкость раствора сильно возрастает. Молекула ХМПС при комплексообразовании с кислотой Льюиса в противоположность этому сворачивается в компактный клубок за счет внутреннего комплексообразования, что приводит к падению вязкости.

Гелеобразование при обработке ХМПС кислотами Льюиса можно было бы объяснить спшиванием по реакции Фриделя — Крафтса, но против такого довода можно привести следующие факты. Во-первых, об отсутствии спшивки говорят данные Коккельберга и Сметса, относящиеся к системе ХМПС — хлористый алюминий [10]. Во-вторых, как было упомянуто выше, при обработке раствором тритилхлорида гель разрушается, переходя в гомогенный раствор с образованием тритил-катиона (судя по спектральным данным). В-третьих, нами получен привитой сополимер полистирола и полиформальдегида с лучшей растворимостью, чем гомополиформальдегид (это было бы невозможно при самоалкилировании комплекса) [11].


Выяснение природы связей, спивающих полимерные цепи, и интерпретация спектров поглощения в области 470–550 нм вызывает значительные затруднения.

Возможность образования семикоординированной сурьмы рассмотрена в работе [12] на примере соединения формулы  $MgSbCl_7$ . Дэвис и Баган [13], исследовав электропроводность соединений типа  $RCI$  ( $R$  — бензил, циклогексил, дифенилметил и др.) в расплаве треххлористой сурьмы, пришли к выводу, что эти соединения главным образом находятся в виде  $R_2Cl^+SbCl_4^-$ , благодаря стабилизации путем распределения заряда, что является одним из примеров специфической сольватации электронов донарами. Но структура соединений  $R_2Cl^+SbCl_4^-$  ими не обсуждалась.

Весьма вероятно, что образование комплексов  $SbCl_5(RCH_2Cl)_n$ , где  $n \geq 2$ , можно объяснить возникновением КПЗ, аналогичных найденным Фельдманом и Уинстейном [7], причем связывание КПЗ происходит с ароматическим кольцом стирольного звена, более активного, чем растворитель — бензол. Образование спшивки при этом дополнительно стабилизирует изомеризовавшийся бензил-катион.



Вероятно, образование такого комплекса с  $\text{ArCH}_2\text{Cl}$  предпочтительнее, чем с  $\text{ArR}$ , так как атом хлора является хорошим π-донором [14]




В таком соединении частичное увеличение степени делокализации электронов приведет к батохромному сдвигу. Но батохромный сдвиг может объясняться и сольватацией неполярным растворителем, в том числе звеньями полистирола в нитробензольном растворе, что объясняет наличие двух максимумов раствора ХМПС в полярном растворителе (рис. 1, кри- вая 2). Стоит отметить, что прибавление  $\text{SbCl}_5$  к бензольному раствору полистирола не привело к гелеобразованию.


Не исключено объяснение двух максимумов поглощения образованием как простого арилалкильного катиона  $\text{ArCH}_2^+$  (или равновесного продукта его дальнейшего превращения), так и двойного комплекса, связанного мостиком семикоординационной сурьмы



В этом случае для первого этапа реакции (образование комплекса 1 : 1)



где A — акцептор электронов ( $\text{SbCl}_5$ ), D — донор электронов ( $\text{ArCH}_2\text{Cl}$ ), X — продукт взаимодействия, поглащающий при 490—500 нм, можно рас- считать константу равновесия реакции  $K_p$  по методу Драго [15]. Для это- го необходимо было провести обработку спектров комплексов  $\text{SbCl}_5$  и ХМПС с целью выделения отдельных полос поглощения для 500 нм. Найденные значения оптической плотности, соответствующие исходным кон- центрациям  $\text{SbCl}_5$  и ХМПС (порядка  $10^{-2}$  моль/л), позволили рассчитать  $K_p$  и мольный коэффициент экстинкции  $\epsilon$  для комплексов 1 : 1 ( $\lambda_{\max} = 505$  нм);  $K_p = 342$  л/моль и  $\epsilon = 45,6$  л/моль·см. Для комплексов с соот- ношением реагентов 1 : 2, т. е. для реакции



где  $X_2$  — комплекс, поглащающий при 550 нм, рассчитать эти константы в условиях нашего эксперимента было невозможно.

Таким образом, комплексы кислот Льюиса и полимеров, содержащих подвижные атомы хлора, являются примером аprotонных полиэлектро- литов, линейных или сетчатых. По-видимому, они могут быть пригодны для получения своеобразных структурированных катализаторов, сочетаю- щих наличие гомогенных условий для проникновения реагентов к актив- ным центрам с пространственными ограничениями вблизи активных цент- ров, что является спецификой гетерогенных катализаторов.

Институт химической физики  
АН СССР

Поступила в редакцию  
12 XII 1973

#### ЛИТЕРАТУРА

1. K. Pepper, H. Paisley, M. Young, J. Chem. Soc., 1953, 4097.
2. K. Hohenlohe-Oehringen, Monatsh. Chem., 89, 479, 1958; Chem. Abstrs, 53, 11300d, 1959.
3. B. Van Zanten, W. Th. Nauta, Recueil trav. chim., 79, 1211, 1960.
4. J. Hanazaki, S. Nagakura, Tetrahedron, 21, 2447, 1965.
5. C. A. Olah, C. K. Pittman, R. Waack, M. A. Doran, J. Amer. Chem. Soc., 88, 1488, 1966.
6. E. L. Eliel, J. D. McCollum, P. N. Rylander, J. Amer. Chem. Soc., 83, 2481, 1961.

7. M. Feldman, S. Winstein, J. Amer. Chem. Soc., 83, 3338, 1961.
  8. E. M. Kosower, J. Chem. Phys., 61, 230, 1964.
  9. В. И. Карцовник, Н. И. Васильев, Н. С. Ениколопян, Докл. АН СССР, 213, 379, 1974.
  10. G. Kockelberg, G. Smets, J. Polymer Sci., 33, 227, 1958.
  11. Н. И. Васильев, В. И. Иржак, В. И. Карцовник, Н. С. Ениколопян, Высокомолек. соед., A12, 2006, 1970.
  12. H. M. Neumann, J. Amer. Chem. Soc., 76, 2611, 1954.
  13. A. G. Davies, E. C. Baughan, J. Chem. Soc., 1961, 1711.
  14. Г. Грей, Электроны и химическая связь, «Мир», 1967, стр. 213.
  15. N. Y. Rose, R. S. Drago, J. Amer. Chem. Soc., 81, 6138, 1959.
-