

зать условия перехода к единственному предельному режиму аналитической хроматографии полимеров. При этом выполнение условий, требуемых критериальными характеристиками, весьма существенно и для анализа молекулярно-весового распределения, так как проведение процесса в «начальном» режиме приведет к нарушению основных принципов, заложенных в идеи существующих методов хроматографического, в частности гель-хроматографического, фракционирования полимеров по молекулярным весам, где предполагается существование симметричных зон для узких фракций веществ и постоянство скорости их перемещения вдоль колонки.

Ленинградский химико-фармацевтический
институт
Институт высокомолекулярных соединений
АН СССР

Поступила в редакцию
23 VII 1973

ЛИТЕРАТУРА

1. A. P. Martin, R. S. Syngle, Biochem. J., 35, 138, 1941.
2. Н. Н. Туницкий, Диффузия и случайные процессы, «Наука», 1970.
3. А. А. Жуховицкий, Л. И. Забежинский, А. Н. Тихонов, Ж. физ. химии, 19, 253, 1945.
4. C. E. Bresler, Я. С. Уффланд, Ж. техн. физики, 23, 1443, 1953.
5. I. Porath, Pure Appl. Chem., 6, 233, 1963.
6. T. C. Laurent, J. Killander, J. Chromatogr., 14, 317, 1964.
7. J. B. Rosen, J. Chem. Phys., 20, 387, 1952.
8. И. Я. Мясников, К. А. Гольберг, Ж. физ. химии, 27, 1311, 1953.
9. П. П. Золотарев, Л. В. Радушкевич, Изв. АН СССР, серия химич., 1968, 1906.
10. П. П. Золотарев, Изв. АН СССР, серия химич., 1968, 2403, 2408.
11. Л. К. Цабек, Ж. физ. химии, 44, 2425, 1970.
12. Н. С. Кошляков, Э. Б. Глинер, М. М. Смирнов, Уравнения в частных производных математической физики, «Высшая школа», 1970.
13. Г. Джейфрис, Б. Свирлс, Методы математической физики, «Мир», 1970, вып. 3.
14. W. W. Yay, C. P. Malone, J. Polymer Sci., B5, 663, 1967.
15. M. Hess, R. F. Kratz, J. Polymer Sci., 4, A-2, 7311, 1966.
16. J. C. Giddings, K. L. Mallik, Analyt. Chem., 38, 997, 1966.

УДК 541.64:539(107+26)

О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ СОПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ СВЕТОРАССЕЯНИЯ

И. А. Барановская, В. Е. Эскин

Выполнены две серии измерений кажущегося молекулярного веса M_k для статистического сополимера стирола с метилметакрилатом (весовая доля стирола 0,32) в наборе растворителей с использованием разных способов приготовления и очистки растворов. Для исследованного образца сополимера не обнаружено различия в дисперсности раствора в зависимости от растворителя и процедуры: во всех случаях получены величины M_k для данного растворителя, совпадающие в пределах погрешности измерений. Композиционная неоднородность сополимера Q/M , по данным всех измерений в пяти растворителях равна 0,070.

Известно, что светорассеяние является одним из немногих экспериментальных методов количественного изучения композиционной неоднородности сополимеров (неоднородности по химическому составу макромолекул). Поэтому в работах, посвященных изучению композиционной неоднородности сополимеров светорассеянием, значительное место уделяется методике эксперимента, границам чувствительности метода и погрешности в определении параметров композиционной неоднородности [1–3].

В частности, в работе [4] было сообщено, что неполная растворимость некоторых сополимеров (возможное наличие полимолекулярных агрегатов) может вызывать получение в определенных растворителях завышенных значений кажущегося молекулярного веса M_k и, как следствие, высоких значений параметра неоднородности $Q = \sum_i \gamma_i M_i (\Delta x_i)^2$ (γ_i – весовая доля молекул с молекулярным весом M_i и отклонением Δx_i состава от среднего по образцу x). С целью проверки, в какой мере

наблюдение, сделанное в работе [4], может иметь общий характер, мы предприняли, в дополнение к прежним измерениям [5], еще две серии измерений для одного из образцов статистического сополимера стирола с метилметакрилатом (Ст-ММА) (получен полимеризацией в блоке при соотношении мономеров 24,5 : 75,5 и 60°; конверсия – 0,46%, $x=0,32$, инициатор – перекись бензоила).

Аналогично процедуре, использованной в работе [4], в серии I мы подвергали растворы очистке (фильтрование, центрифугирование) через 1 час после растворения полимера, затем проводили измерения светорассеяния. В серии II растворы использовали через 48 час. после растворения полимера, а растворы в хлорбензоле прогревали при 100° в течение 12 час. Из таблицы видно, что во всех случаях измерения дали величины M_K , совпадающие в пределах обычной для светорассея-

Свойства сополимера Ст-ММА

Растворитель	dn/dc	$M_K \cdot 10^{-5}$	Растворитель	dn/dc	$M_K \cdot 10^{-5}$
Метилэтилкетон	0,147	2,7 [5]	Бензол	0,038	4,2 (I)
		2,6 (I)			4,4 (II)
		2,8 (II)	Хлорбензол	0,016	10,0 (I)
Диоксан	0,103	2,8 [5]			11,4 (II)
Толуол	0,043	3,3 [5]			

ния погрешности измерений (5–10%). Композиционная неоднородность сополимера Q/M_w , по данным всех измерений в пяти растворителях, равна 0,07. Очевидно, что в данном случае получение большой величины Q/M_w не связано с неполной растворимостью сополимера, и результаты работы [4] не могут, таким образом, иметь общее значение. В свете работы [4] ясно, однако, что при исследованиях неоднородности сополимеров процедуре растворения и очистки растворов следует уделять особое внимание. Возможно, что лучшая или худшая растворимость сополимера находится в связи с условиями получения образца (заметим, что в отличие от нашей работы сополимеры Ст-ММА в работе [4] получены в растворах в бензоле, инициатор – ДАК, конверсия – 10,5 и 20%).

Институт высокомолекулярных
соединений АН СССР

Поступила в редакцию
21 X 1974

ЛИТЕРАТУРА

1. И. А. Барановская, А. Д. Литманович, М. С. Протасова, В. Е. Эскин, Высокомолек. соед., **B9**, 773, 1967.
2. E. Jordan, J. Polymer Sci., **6**, A-1, 2209, 1968.
3. И. А. Барановская, В. Е. Эскин, Высокомолек. соед., **B12**, 434, 1970.
4. J. Lamprecht, C. Strarielle, J. Dayantis, H. Benoit, Makromolek. Chem., **143**, 285, 1971.
5. И. А. Барановская, Диссертация, 1970.