


ПОЛИКАРБАМИДОАМИДИНЫ, ПОЛИКАРБАМИДОАМИДРАЗОНЫ И ПОЛИ-С-АМИНОТРИАЗОЛЫ

Г. С. Гольдин, В. Г. Поддубный, Е. С. Смирнова


Данная работа посвящена синтезу не описанных ранее полимеров на основе дикарбамидоиминоэфиров и соединений, содержащих аминные и гидразинные группы.

Поликонденсацию 1,6-бис-(N-карбамидоацетиминоэфиро)гексана (I) с бутилендиамином и 2,4-бис-(N-карбамидоацетиминоэфиро)толлила (II) с гексаметилендиамином осуществляли при 60–80° в бензоле при эквимольном соотношении компонентов. В результате реакции были синтезированы поликарбамидоамидины




В реакциях с гидразином и его производными карбамидоиминоэфиры образуют поликарбамидоамидразоны, причем нуклеофильная атака гидразина на дикарбамидоиминоэфир определяется характером заместителей у атомов азота гидразина.

Так, взаимодействием I с гидразином синтезирован поликарбамидо-амидразон




С N',N''-диметилэтилендигидразином II реагирует с образованием поликарбамидоамидразона, содержащего NH-группы в цепи.



В этилендигидразине более реакционноспособными являются замещенные атомы азота, поэтому в результате реакции этилендигидразина с I образуется поликарбамидоамидразон, имеющий в обрамлении основной це-

пи свободные аминные группы




Поликарбамидоамиды и поликарбамидоамидразоны представляют собой порошки, бесцветные или слегка окрашенные в желтый цвет.


Образующиеся полимеры в процессе поликонденсации выпадают в осадок, что, по-видимому, является причиной прекращения роста цепи макромолекулы и образования полимеров со сравнительно невысокой вязкостью ($\eta_{sp} = 0,8 - 0,14 \text{ д.л./л.}$).

Ранее было показано, что моно- и бискарбамидоамидразоны, обладающие подвижным атомом водорода при азоте гидразинной группы, способны при нагревании выше температуры плавления подвергаться циклизации с образованием моно- и бис-С-аминотриазолов [1]. Эта реакция была использована для получения на основе некоторых из синтезированных поликарбамидоамидразонов полимеров, содержащих триазольные фрагменты.

Так, термическим воздействием в вакууме на поликарбамидоамидрозон VII удалось получить поли-С-аминотриазол



Аналогичные превращения осуществляются и в случае нагревания в вакууме описанного в работе [2] поликарбамидоамидразона



Термогравиметрические исследования показали, что наличие триазольных колец повышает термостойкость полимера с 200 до 330°.

Поли-С-аминотриазолы представляют собой порошки светло-желтого цвета, растворимые в *m*-крезоле, при нагревании — ДМФ и нерастворимые в углеводородах и воде. *ппр.* продуктов находится в пределах 0,22—0,35 д.г./

Состав и строение всех полученных соединений подтверждены данными элементного анализа и ИК-спектров.

В ИК-спектрах поликарбамидоамидинов III, IV и поликарбамидоамидозонов V–VII отсутствуют полосы поглощения 1050 cm^{-1} , относящиеся к валентным колебаниям C—O—C-групп, что свидетельствует о протека-

нии реакции по алcoxильным группам. Кроме того, в ИК-спектрах поликарбамидоамидинов и поликарбамидоамидразонов имеются полосы поглощения 1700—1680 см^{-1} (валентные колебания C=O-групп) 3100—3300 и 1580—1560 см^{-1} (валентные и деформационные колебания NH-групп, соответственно).

Для поликарбамидоамидразона VII имеются пики при 3350 и 3445 см^{-1} , характеризующие валентные колебания NH₂-группы.

Для ИК-спектров поли-C-аминотриазолов VIII и X характерно отсутствие полос поглощения в области 1708—1740 см^{-1} , относящихся к валентным колебаниям C—O-групп; на спектрах этих полимеров имеются максимумы 3350 и 1580 см^{-1} , соответствующие валентным и деформационным колебаниям N—H-группы, а также поглощение в области 1620 см^{-1} , характерное для связи C—N.

Исходные вещества. Дикарбамидоиминоэфиры синтезированы по описанной ранее методике [3]. Амины и гидразины перед вводом в реакцию подвергали тщательной сушке KOH и двукратной перегонке.

Поликарбамидоамидины III—IV. В колбе с мешалкой и обратным холодильником при перемешивании и нагревании до температуры кипения растворяли 0,1 моля дикарбамидоиминоэфира в 100 мл бензола. Затем вводили в раствор диамины в количестве 0,1 моля. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали абсолютным этианолом и сушили при 100°/2 тор на ротационной сушилке в течение 4 час. III — выход 81%, т. размягч. 162°; IV — выход 80%, т. размягч. 128°.

Поликарбамидоамидразоны (V—VII). К 0,1 моля дикарбамидоиминоэфира в 100 мл бензола при нагревании и перемешивании вносили 0,1 моля гидразина. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали абсолютным этианолом и сушили при 100°/2 тор на ротационной сушилке. V — выход 81%, т. размягч. 170°; VI — выход 79%, т. размягч. 196°; VII — выход 89%, т. размягч. 182°.

Поли-C-аминотриазолы (VIII, X). 0,1 моля поликарбамидоамидразона помещали в стеклянный сосуд с отводом и нагревали при остаточном давлении 5 тор и постепенном подъеме температуры до 180—200° в течение 2 час.; полученный продукт промывали абсолютным этианолом и сушили при 100° в вакууме. VIII — выход 75%, т. размягч. 230°; X — выход 72%, т. размягч. 190°.

ИК-спектры синтезированных соединений регистрировали на спектрометре UR-10 с призмами из KBr и NaCl. Образцы готовили в виде спрессованных таблеток с бромистым калием.

Термогравиметрические исследования проводили на дериватографе при скорости нагревания 5 град/мин в атмосфере воздуха. $\eta_{\text{пр}}$ 0,5%-ных растворов полимеров в ДМФ определили при 20°; температуры размягчения определяли по термомеханическим кривым, снятым на приборе типа весов Каргина.

Поступила в редакцию
30 I 1975

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. С. Гольдин, В. Г. Поддубный, Е. С. Смирнова, Химия гетероциклич. соед., 9, 526, 1974.
2. Г. С. Гольдин, В. Г. Поддубный, Е. С. Смирнова, Высокомолек. соед., A17, 512, 1975.
3. Г. С. Гольдин, В. Г. Поддубный, Е. С. Смирнова, А. А. Симонова, В. П. Козюков, Ж. общ. химии, 42, 2222, 1972.