

вой между двумя найденными глубинами конверсии и осью абсцисс (заштрихованный участок на рис. 2, а). Величину теплового эффекта для 100%-ного превращения находили расчетом.

Средняя величина теплового эффекта полициклотримеризации ЦФП  $\Delta H = -56,8 \text{ ккал/моль}$  или  $-28,4 \text{ ккал/моль}$ , считая на одну группу  $-\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ . Близкое совпадение этой величины с тепловым эффектом циклотримеризации фенилцианата ( $\Delta H = -28,1 \text{ ккал/моль}$ ) [1] дает основание полагать, что тепловой эффект гелеобразования в данном случае мал по сравнению с теплотой образования *s*-триазинового цикла. Кроме того, близкие значения тепловых эффектов образования *s*-триазинового цикла как при циклотримеризации фенилцианата, так и при полициклотримеризации ЦФП еще раз подтверждают высокую селективность полициклотримеризации арилдицианатов.

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова  
Институт элементоорганических  
соединений АН СССР

Поступила в редакцию  
17 X 1973

#### ЛИТЕРАТУРА

1. А. К. Бонецкая, М. А. Кравченко, П. М. Френкель, В. А. Панкратов, С. В. Виноградова, В. В. Коршак, Докл. АН СССР, 212, 1353, 1973.
2. Г. М. Чиль-Геворгян, А. К. Бонецкая, С. М. Скуратов, Ж. физ. химии, 34, 1794, 1965.
3. С. В. Виноградова, В. А. Панкратов, А. Г. Пучин, В. В. Коршак, Изв. АН СССР, серия химич., 1971, 837.
4. R. G. Charles, M. A. Pawlikowski, J. Phys. Chem., 62, 440, 1958.

УДК 541.64:547.538

#### СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ИЗОМЕРОВ КАЛИЕВОЙ СОЛИ СТИРОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ И ЕЕ ФТОРАНГИДРИДОВ С ИЗОМЕРАМИ ДИВИНИЛБЕНЗОЛА

С. Б. Макарова, К. М. Ройзен, Е. В. Егоров

Полимеры и сополимеры стиролсульфокислоты и ее производных представляют интерес в качестве исходных продуктов для получения полиэлектролитов, ионообменных мембран, а также ионитов с заранее заданными свойствами. В литературе имеется лишь одна работа, посвященная описанию сополимеризации *n*-стиролсульфоната калия (ССК) с техническим дивинилбензолом и стиролом. Процесс проводили в растворе диметилформамида (ДМФ) в присутствии третичного бутилперацетата при 100° в атмосфере азота [1].

В настоящей статье приведены результаты по исследованию реакционной способности изомеров ССК и стиролсульфонилфторидов при сополимеризации их с изомерами дивинилбензола.

Исходные продукты. *n*-ССК синтезирован по методу [1], уточненному в работе [2]. Содержание основного вещества 95—98%. *n*-Дивинилбензол (*n*-ДВБ) РТУЛ 63-49-67 выделен из технического ДВБ через медно-аммиачный комплекс, т. пл. 30° [3]. *m*-Дивинилбензол (*m*-ДВБ) выделен из технического ДВБ через медный комплекс,  $n_D^{20}$  1,5770. *n*- и *m*-Изомеры стиролсульфонилфторидов (ССФ) синтезированы по методу [4]. *m*-ССФ —  $n_D^{25}$  1,5270; *n*-ССФ —  $n_D^{20}$  1,5370. Динитрил азоизомасляной кислоты (ДАК) перекристаллизован из метанола. *m*-ССК синтезирован омылением *m*-ССФ, содержание основного вещества 98—99%.

**Определение констант сополимеризации сульфостиролов с изомерами дивинилбензола.** Сополимеризацию проводили в растворе ДМФ для изомеров ССК, для изомеров ССФ — в бензole при 70 и 80° соответственно и в присутствии 0,5 вес. % ДАК до глубины превращения 6—10%. Количество сульфостирола в сополимере определяли по содержанию серы и количеству кислотных групп. Расхождение параллельных опытов  $\pm 3\text{--}4\%$ .

О реакционной способности мономеров судили по величинам констант сополимеризации  $r_1$ ,  $r_2$  и параметров  $Q$  и  $e$ . Результаты приведены в табл. 1. Расчет  $r_1$  и  $r_2$  проводили по уравнению Файнемана — Росса методом наименьших квадратов, исходя из значений которых и используя уравнение Алфрея — Прайса, были рассчитаны параметры  $Q_1$  и  $e_1$ . Величины  $Q_2$  и  $e_2$  для изомеров ДВБ принимались для: *n*-ДВБ  $Q_2 = 1,06$ ,  $e_2 = -0,14$ ; *m*-ДВБ  $Q_2 = 1,03$ ,  $e_2 = -0,22$  [5].

Из данных табл. 1 следует, что *n*-ССК лучше сополимеризуется с *m*-ДВБ. При реакции с *n*-ДВБ сополимер в значительной степени обога-

Таблица 1  
Параметры сополимеризации сульфостиролов ( $M_1$ ) с изомерами ДВБ ( $M_2$ )

$M_1$	$M_2$	$r_1$	$r_2$	$\sqrt{r_1 r_2}$	$Q_1$	$e_1$
<i>n</i> -ССК	<i>n</i> -ДВБ	$0,24 \pm 0,05$	$1,50 \pm 0,30$	0,36	0,63	0,18
	<i>m</i> -ДВБ	$0,20 \pm 0,05$	$0,54 \pm 0,20$	0,11	0,91	1,22
<i>n</i> -ССФ	<i>n</i> -ДВБ	$0,15 \pm 0,05$	$0,50 \pm 0,20$	0,08	1,26	1,48
	<i>m</i> -ДВБ	$0,30 \pm 0,05$	$0,10 \pm 0,10$	0,03	3,91	1,65
<i>m</i> -ССФ	<i>n</i> -ДВБ	$0,15 \pm 0,05$	$1,10 \pm 0,30$	0,16	0,63	1,20
	<i>m</i> -ДВБ	$0,60 \pm 0,10$	$0,32 \pm 0,10$	0,19	1,67	1,06
<i>m</i> -ССК	<i>n</i> -ДВБ	$0,3 \pm 0,1$	$2,1 \pm 0,3$	0,63	0,407	0,54
	<i>m</i> -ДВБ	$0,5 \pm 0,1$	$1,1 \pm 0,3$	0,55	0,605	0,64

Таблица 2  
Функция распределения  $f$  отрезков сульфостирола ( $M_1$ ) и дивинилбензола ( $M_2$ ) в сополимере

$M_1$ (в исходной смеси), мол. %	Изомер ДВБ ( $M_2$ )	Значения $n$ в $f$	Сульфостирол ( $M_1$ )			
			<i>n</i> -ССК	<i>n</i> -ССФ	<i>m</i> -ССФ	<i>m</i> -ССК
87 (изомер) ССФ	<i>n</i> - пара-	1	0,40	0,50	0,50	0,39
		2	0,23	0,25	0,25	0,24
		3	0,15	0,13	0,13	0,15
		4	0,09	0,06	0,06	0,10
84 ( <i>n</i> -ССК)	<i>m</i> - мета-	1	0,50	0,33	0,20	0,28
		2	0,25	0,32	0,16	0,20
		3	0,12	0,15	0,43	0,45
		4	0,06	0,11	0,11	0,11
$M_2$ (в исходной смеси), мол. %	Сульфостирол ( $M_1$ )	Значения $n$ в $f_n$	Изомер ДВБ ( $M_2$ )			
			<i>n</i> - пара-	<i>m</i> - мета-		
16 ( <i>n</i> -ССК)	<i>n</i> -ССК	1	0,78		0,91	
		2	0,18		0,09	
13 (изомер ССФ)	<i>n</i> -ССФ	3	0,03		0,00	
		1	0,93		0,98	
	<i>m</i> -ССФ	2	0,06		0,01	
		1	0,86		0,95	
	<i>m</i> -ССК	2	0,12		0,04	
		1	0,71		0,83	
		2	0,20		0,14	

щен дивинилбензольным компонентом. Подобная картина наблюдается при сополимеризации стирола с изомерами ДВБ [3]. Сополимеры *m*- и *n*-изомеров ССФ с *m*-ДВБ содержат больше сульфогрупп, а *m*-ССФ с *n*-ДВБ и *m*-ССК с *n*- и *m*-ДВБ обогащены звеньями ДВБ.

В табл. 2 приведены значения функции распределения  $f$  звеньев изомеров ССК и ССФ ( $M_1$ ) в сополимерах с изомерами ДВБ ( $M_2$ ), вычисленные по формулам

$$f_n(M_1) = \frac{\left[ r_1 \cdot \left( \frac{M_1}{M_2} \right) \right]^{n-1}}{\left[ 1 + r_1 \left( \frac{M_1}{M_2} \right) \right]^n}; \quad f_n(M_2) = \frac{\left[ r_2 \left( \frac{M_2}{M_1} \right) \right]^{n-1}}{\left[ 1 + r_2 \left( \frac{M_2}{M_1} \right) \right]^n}$$

Из изложенного следует, что введение сульфогруппы в бензольное ядро приводит к повышению реакционной способности сульфостиролов по сравнению со стиролом. Самой высокой реакционной способностью обладает *n*-ССФ.

Всесоюзный научно-исследовательский  
институт химических реагентов и  
особо чистых химических веществ

Поступила в редакцию  
16 XI 1973

#### ЛИТЕРАТУРА

1. R. H. Wiley, S. F. Reed, J. Amer. Chem. Soc., 78, 2171, 1956.
2. К. М. Ройзен, И. М. Билик, Методы получения химических реагентов и препаратов, ИРЕА, вып. 20, 1969, стр. 118.
3. Т. А. Аптова, Ю. Я. Бабушкин, Е. А. Гукасова, В. Е. Егоров, Г. В. Королев, С. Б. Макарова, Б. Р. Смирнов, Т. М. Черняевская, Высокомолек. соед., A12, 1246, 1970.
4. К. М. Ройзен, Т. Н. Коровина, С. Б. Макарова, Методы получения химических реагентов и препаратов, ИРЕА, вып. 25, 1973, стр. 20.
5. Р. А. Мелнгальве, Диссертация, 1973.

УДК 541.64:539.2

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ КОГЕЗИИ УРЕТАНОВОГО КАУЧУКА СЛОЖНОЭФИРНОЙ ПРИРОДЫ

**Ю. Н. Хакимуллин, Ю. О. Авверко-Антонович,  
П. А. Кирпичников, М. А. Гасникова**

Известно, что плотность энергии когезии ( $\Pi_{\text{ЭК}} = \delta_{\text{пп}}^2$ , где  $\delta_{\text{пп}}$  — параметр растворимости полимера) является мерой интенсивности межмолекулярных взаимодействий в полимере и имеет первостепенное значение для оценки растворимости и совместимости полимеров. Для уретановых каучуков этот важный фактор зависит, прежде всего, от природы олигомерного диола, примененного для синтеза эластомера, возрастаая с увеличением полярности олигомерной цепи. Так, для полиуретана на основе олигоизопрендиола  $\Pi_{\text{ЭК}} = 81 \text{ кал}/\text{см}^3$  [1], на основе олигобутадиенинитрилдиола —  $86 \text{ кал}/\text{см}^3$  [2], на основе простых олигоэфирдиолов —  $90$ — $95 \text{ кал}/\text{см}^3$  [3]. Относительно  $\Pi_{\text{ЭК}}$  уретановых каучуков на основе сложных олигоэфиров данные различных исследователей существенно расходятся — от 96 [4] до  $144 \text{ кал}/\text{см}^3$  [3]. Во всех этих работах был применен метод Джи, основанный на допущении, что максимальная степень равновесного набухания слабо спиртого эластомера достигается в растворителе, параметр растворимости которого  $\delta_r$  равен  $\delta_{\text{пп}}$  (в настоящее время это допущение вызывает серьезные возражения [5]).