

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Г. Никольский, Н. Я. Бубен. Докл. АН СССР, 134, 134, 1960.
2. В. Г. Никольский, Soviet Sci. Rev., 3, 77, 1972.
3. В. Г. Никольский, Н. А. Миронов, Заводск. лаб., 39, 1272, 1973.
4. В. Г. Никольский, Диссертация, 1966.
5. Н. Я. Бубен, В. И. Гольданский, Л. Ю. Златкевич, В. Г. Никольский, В. Г. Радевский. Высокомолек. соед., А9, 2275, 1967.
6. Л. В. Масагутова, Л. Ю. Златкевич, В. И. Гусева, В. Г. Никольский, Высокомолек. соед., Б13, 881, 1971.
7. В. Г. Никольский, Г. И. Бурков, Химия высоких энергий, 5, 416, 1971.
8. Р. А. Тертерян, А. И. Динцес, М. В. Рысаков, Нефтехимия, 3, 719, 1963.
9. Р. А. Тертерян, Ю. И. Бараш, Л. Н. Шапкина, Высокомолек. соед., А10, 1673, 1968.
10. L. E. Nielsen, J. Polymer Sci., 42, 357, 1960.
11. F. R. Reding, J. A. Faucher, R. W. Whitman, J. Polymer Sci., 57, 483, 1962.
12. R. H. Illers, Kolloid-Z. und Z. für Polymere, 190, 16, 1963.
13. M. Kakizaki, J. Shigemi, J. Teramoto, K. Janada, T. Hidemitsu, Rep. progr. Polymer Phys. Japan, 12, 387, 1969.
14. Р. А. Тертерян, С. С. Лещенко, С. Д. Лившиц, Ю. Л. Лелюхина, Н. С. Соболева, В. Н. Монастырский, В. Л. Карпов, Высокомолек. соед., Б16, 181, 1974.
15. Р. А. Тертерян, С. С. Лещенко, С. Д. Лившиц, В. Н. Монастырский, В. Л. Карпов, Н. С. Соболева, Пласт. массы, 1973, № 7, 3.
16. В. А. Аулов, Диссертация, 1971.
17. В. Г. Никольский, И. А. Красоткина, Н. С. Тихомирова, И. А. Тубасова, Химия высоких энергий, 5, 145, 1971.
18. В. Г. Никольский, Л. Ю. Златкевич, Л. А. Осинцева, М. Б. Константинопольская, Высокомолек. соед., Б16, 2755, 1974.
19. W. Pechhold, J. Polymer Sci., C32, 123, 1971.

УДК 541.64 : 547.391.4

РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИНА И АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В МЕТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

И. В. Савинова, Н. А. Федосеева, В. П. Евдаков

Недавно было убедительно показано, что растворители или специальные вводимые вещества — модификаторы, способные образовывать с мономером и радикалом различного рода связи, могут существенно влиять на кинетические параметры радикальной полимеризации [1]. Можно ожидать, и это было подтверждено экспериментально для ряда мономеров, что кинетические параметры радикальной полимеризации ионогенных мономеров будут существенно зависеть от природы среды — диэлектрической проницаемости растворителя, его сольватирующей способности, ионной силы раствора, pH [2, 3].

В данной работе была поставлена задача изучения влияния растворителя, обладающего высокой сольватирующей способностью по отношению к мономерам, и pH среды на кинетические параметры радикальной сополимеризации 2-метил-5-винилпиритиона (МВП) и акриловой кислоты (АК).

Сополимеризация МВП и АК была проведена в метанольном растворе (концентрация мономеров 37,8 вес. %) и в тех же условиях с добавлением NaOH (pH 12,8). Мономеры, растворитель и инициатор очищали по известным методикам. Приготовление исходных мономерных смесей вели в вакууме.

Полимеризацию инициировали термораспадом ДАК при 60° и $c_{\text{и}} = 5 \cdot 10^{-3}$ моль/л. Скорость полимеризации определяли дилатометрическим и гравиметрическим методами

на начальных стадиях превращения. Сополимеры очищали переосаждением из метанола в эфир. Состав сополимеров определяли по данным элементного анализа. Молекулярный вес гомополимера ПМВП определяли вискозиметрически в метанольном растворе по формуле $[\eta] = 2,56 \cdot 10^{-2} \cdot F_n^{0,615}$ [4]; молекулярный вес гомополимера АК по вязкости в диоксане при 30° определяли из уравнения $[\eta] = 8,5 \cdot 10^{-4} \cdot M^{0,5}$ [5].

В литературе имеются данные по сополимеризации МВП и АК, однако фактически ни в одной из них не приведены достаточно полные кривые состава сополимеров, не описаны свойства сополимеров в зависимости от их состава [6, 7]. Количественное изучение сополимеризации МВП и АК в массе затруднено протеканием побочных процессов.

На рис. 1 представлены зависимости вязкости растворов МВП и АК от состава в отсутствие разбавителя (кривая 1) и в растворе метанола




Рис. 1.




Рис. 2

Рис. 1. Изменение вязкости смеси МВП и АК от соотношения мономеров в смеси:
1 — в массе, 2 — в растворе метанола
($[АК] + [МВП] = 37,8\%$)

Рис. 2. Зависимость скорости сополимеризации МВП и АК от состава исходной смеси: 1 — в массе, 2 — в метаноле




Рис. 3

(кривая 2). Видно, что в областях составов МВП : АК = 1 : 1—1 : 9 вязкость смеси мономеров без растворителя резко возрастает. Это обусловлено самопроизвольной олигомеризацией АК [8]; в среде метанола при смешении мономеров побочных процессов не наблюдается.

Скорость сополимеризации в растворе метанола монотонно изменяется при переходе от чистого МВП к чистой АК (рис. 2, кривая 2) в отличие от аналогичной зависимости в массе (рис. 2, кривая 1). На рис. 3 представлены зависимости составов сополимеров от составов исходных смесей для обоих случаев. Можно видеть, что условия реакции сильно влияют на ход этих зависимостей; в обоих случаях, хотя и наблюдается эффект чередования мономерных звеньев, однако при переходе от полимеризации в

метаноле к полимеризации в щелочной среде в метаноле происходит значительное обогащение сополимера звеньями АК.

На основании полученных данных аналитическим методом были рассчитаны эффективные константы сополимеризации.

Условия реакции	в метаноле	метанол + NaOH (pH 12,8)
$r_{1\text{эф}}$	$0,340 \pm 0,170$	$0,190 \pm 0,107$
$r_{2\text{эф}}$	$0,0296 \pm 0,012$	$0,55 \pm 0,170$

Можно видеть, что состав растворителя сильно влияет на $r_{1\text{эф}}$ и $r_{2\text{эф}}$.

Увеличение содержания звеньев АК в сополимере при проведении сополимеризации в щелочной среде в метаноле, по-видимому, можно объяснить следующим образом: при pH 12,8, где ионизованы и АК (рК_{АК} 4,8), и звенья АК, входящие в состав растущего полимерного радикала (рК_{ПАК} 6,4), возможно образование ионных тройников на концах растущих радикалов с участием карбоксилат-анионов и катионов натрия $\sim\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COO}^+ \text{Na}^+\text{OOC}-\text{HC}=\text{CH}_2$. Образованием подобных структур Топчиев и др. [2] объясняют резкое возрастание скорости полимеризации АК в водных растворах при pH 8–10. Можно ожидать, что в метаноле создаются еще более благоприятные условия для существования подобных пар, чем

Зависимость скоростей полимеризации МВП и АК и их молекулярных весов от условий проведения реакции
([ДАК] = $5 \cdot 10^{-3}$ моль/л, 60°, [M] = 37,8%)

Мономер	Среда	Скорость реакции, %/мин	$\bar{M}_v \cdot 10^{-3}$
МВП	Метанол	0,060	46,4
МВП	Метанол + NaOH (pH 12,8)	0,050	50
АК	Метанол	1,250	108
АК	Метанол + NaOH (pH 12,8)	1,600	126
АК + Ру (1 : 1)	Метанол	0,456	0,497
АК + Ру (1 : 1)	Метанол + NaOH (pH 12,8)	1,000	12

в воде. Косвенно эти выводы можно подтвердить изучением гомополимеризации МВП и АК в исследованных средах. Результаты этих измерений представлены в таблице. Видно, что присутствие щелочи существенно влияет на скорость полимеризации АК и молекулярный вес ПАК: при добавлении пиридина (Ру) скорость полимеризации АК и молекулярный вес полимера резко снижаются, что, возможно, объясняется разрушением димерных комплексов АК [9,10]; добавление щелочи — даже в присутствии Ру способствует образованию на концах растущих радикалов ионных тройников, и полимеризация проходит со скоростью, близкой к скорости гомополимеризации АК в метаноле. Скорость полимеризации МВП и молекулярный вес образующегося полимера существенно не меняются при добавлении щелочи.

Таким образом, на примере системы МВП — АК удалось показать возможность направленного влияния среды на кинетические параметры радикальной сополимеризации ионогенных мономеров.

Институт биофизики

Поступила в редакцию
18 XII 1973

ЛИТЕРАТУРА

1. В. П. Зубов, В. А. Кабанов, Высокомолек. соед., A13, 1305, 1971.
2. В. А. Кабанов, Д. А. Топчиев, Высокомолек. соед., A13, 1324, 1971.
3. D. J. Currio, F. S. Dainon, W. S. Waff, Polymer, 6, 451, 1963.

4. А. В. Топчев, М. М. Кусаков, Нефтехимия, 5, 90, 1961.
 5. С. Е. Schildknecht, Vinyl and related polymer, New York — London, p. 302, 1952.
 6. С. Я. Любина, И. А. Стремина, Ж. Г. Согомонянц, С. И. Дмитриева, О. З. Короткина, Г. В. Тарасова, В. С. Сказка, В. М. Ямчиков, Высокомолек. соед., A12, 1560, 1970.
 7. А. И. Киппер, Л. А. Дмитриенко, О. Б. Птицын, Ж. С. Согомонянц, Молек. биол., 4, 175, 1970.
 8. И. В. Савинова, В. П. Зубов, В. А. Кабанов, Высокомолек. соед., A15, 1660, 1973.
 9. А. В. Рябов, Ю. Д. Семчиков, Н. Н. Славницкая, Высокомолек. соед., A12, 583, 1970.
 10. А. В. Рябов, Ю. Д. Семчиков, Н. Н. Славницкая, Докл. АН СССР, 145, 822, 1962.
-

УДК 541.64 : 547(391 +361)

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛОВОГО СПИРТА С АКРИЛАТОМ КАЛИЯ

Е. Ф. Панарин, И. Н. Бузина, И. И. Гаврилова

Сополимеры винилацетата (ВА) и винилового спирта (ВС) с акриловой кислотой (АК) и другими ненасыщенными карбоновыми кислотами представляют определенный практический интерес благодаря их хорошей адгезии и высоким флокуляционным свойствам [1, 2]. Сополимеры ВС и АК получают кислотным или щелочным гидролизом сополимеров ВА с метилакрилатом (МА) [3—5] или ВА с АК [6]. В ряде работ [3—6] изучена кинетика омыления сополимера ВА и МА, показано влияние соседнего звена на скорость омыления и отмечена склонность сополимеров ВС и АК к лактонизации в кислой среде. При этом указывалось, что сополимеры с небольшим содержанием акрилатных звеньев лактонизованы полностью [4].

В связи с этим представлялось целесообразным выяснить структуру и степень лактонизации образующихся сополимеров в зависимости от условий омыления. Поскольку ВА и МА сильно различаются по своей реакционной способности в процессе сополимеризации [7], и полученные сополимеры характеризуются высокой степенью гетерогенности, то для изучения лактонизации сополимера ВС и АК целесообразным было использовать в качестве исходного сополимер с относительно низким содержанием МА. С этой целью нами был синтезирован сополимер ВА и МА, содержащий ~10 мол. % МА. Сополимер ВА и МА подвергали метанолизу при 55° в присутствии от 0,1 до 1 моля КОН на звено сополимера. При этом оказалось, что структура образующегося сополимера и степень его лактонизации в значительной степени зависят от количества используемой при омылении щелочи (таблица).

Как видно из таблицы, содержание карбоксилатных групп в сополимере и степень лактонизации полученного сополимера существенно зависят от количества щелочи, используемой в реакции омыления. При использовании 0,1 моля щелочи на звено сополимера в продукте омыления практически не содержится карбоксильных групп. С увеличением количества щелочи до 0,75—1,0 моля содержание карбоксилатных групп возрастает, но не достигает теоретического. Для выяснения структуры полученных сополимеров и подтверждения данных функционального анализа были сняты ИК-спектры пленок сополимеров (рис. 1) и проведено сопоставление ИК-спектров сополимеров, полученных при использовании различного количества КОН. ИК-спектры сополимеров независимо от условий их получения имеют широкую полосу поглощения в области 3200—3400 cm^{-1} , характерную для ОН-групп ПВС, 2950 cm^{-1} (ν -метиленовых