

УДК 541.64:543.422:547.792

**СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРОВ ИЗ КЛАССА 2-(2'-ОКСИФЕНИЛ)-  
БЕНЗОТРИАЗОЛОВ В БЛОЧНОМ ПОЛИСТИРОЛЕ**

***M. H. Волкотруб, Т. А. Рубцова, А. Ф. Луковников***

Изучена эффективность светостабилизаторов из класса 2-(2'-оксифенил)бензотриазола в блочном полистироле. Показано, что светостабилизирующая эффективность определяется прочностью Н-связи в хелатном цикле и экранирующей способностью изучаемых соединений.

Для защиты полимеров от воздействия света применяют светостабилизаторы различной химической структуры, наибольшее распространение из которых получили производные 2-оксибензофенона и 2-оксифенилбензотриазола. Эти соединения имеют в своей структуре квазиароматический цикл, возникающий в результате внутримолекулярной водородной связи. Показано [1], что при возбуждении Н-связь в квазиароматическом цикле не нарушается, а даже упрочняется за счет возрастания доли энергии π-электронного взаимодействия. Именно этот цикл обусловливает высокое поглощение 2-оксифенилбензотриазолов в области 300—400 нм [2] и обеспечивает быстрый процесс диссипации поглощенной энергии без химического разрушения самих соединений. Изучение светостабилизирующей эффективности 2-оксибензофенонов показало, что их защитный эффект в значительной степени зависит от прочности водородной связи в квазиароматическом цикле [3].

Поскольку производные 2-(2'-оксифенил)бензотриазола также содержат в своей структуре цикл с внутримолекулярной Н-связью, представилось целесообразным получить некоторые спектроскопические параметры, характеризующие абсорбционные свойства и прочность Н-связи в таком цикле, а также установить их влияние на светозащитные свойства стабилизаторов. Такие данные позволяют углубить знания о процессах светостабилизации полимеров и синтезировать более эффективные светостабилизаторы в данном ряду соединений.

Исследование светостабилизирующей эффективности изучаемых продуктов проведено фотоокислением пленок из блочного полистирола при облучении их нефильтрованным светом лампы ПРК-2. Оценку эффективности светостабилизаторов из класса 2-(2'-оксифенил)бензотриазолов проводили методом ИК-спектроскопии по накоплению в процессе облучения кислородсодержащих групп, на что указывает рост интенсивности полос поглощения в области валентных колебаний карбонильных и карбоксильных групп ( $1650-1840 \text{ см}^{-1}$ ). В качестве величины, характеризующей степень старения пленок, принимали отношение площади  $\Delta S$  полос поглощения в области  $1650-1840 \text{ см}^{-1}$  облученной и необлученной пленки. При исследовании защитной эффективности светостабилизаторов концентрацию их варьировали от 0,014 до 0,05 моль/кг. Полученные результаты по кинетике процесса фотоокисления показывают (таблица), что изучаемые соединения являются довольно эффективными светостабилизаторами блочного ПС. Производные 2-(2'-оксифенил)бензотриазола известны как активные УФ-сорбенты. Коэффициент их поглощения в пленке с полимером в обла-


сти 300—400 нм составляет 18 000—7200 кг/моль·см. В связи с этим была измерена экранирующая способность этих соединений, для расчета которой использовали электронные спектры поглощения в области 350—360 нм. Численное значение экранирующей способности светостабилизатора определяли по формулам [4].

$$i_{\phi} = \frac{D_u}{D_{ct} + D_u} \cdot \frac{1 - 10^{-D_{ct} - D_u}}{1 - 10^{-D_u}}; \quad \mathcal{E} = (1 - i_{\phi}) \cdot 100$$

( $i_{\phi}$  — коэффициент экранирования,  $\mathcal{E}$  — экранирующая способность %,  $D_{ct}$ ,  $D_u$  — оптические плотности стабилизированных и исходных пленок). Оптические плотности стабилизированных пленок при толщине 50 мкм определяли по калибровочным графикам, построенным для каждого светостабилизатора. Численные значения экранирующих способностей, приведенные в таблице, характеризуют рассматриваемые соединения как довольно эффективные УФ-сорбенты. Было установлено, что с изменением концентрации светостабилизаторов в интервале 0,01—0,06 моль/кг значение  $\mathcal{E}$  возрастает незначительно (на 10—12%).

Видимо, для полного экранирования дальнейшее увеличение концентрации нецелесообразно, ибо оно может привести к нежелательным процессам диффузии стабилизатора из полимера. Поскольку для 2-(2'-оксифенил)бензотриазолов ответственным за абсорбционные свойства в области 300—400 нм является хелатный цикл, была оценена его прочность измерением энергии внутримолекулярной водородной связи  $E_H$ . Расчет энергии Н-связи проводили по ИК-спектрам двумя методами — по относительному смещению полосы валентного колебания OH-группы (метод Соколова — Шигорина [5]) и по интенсивности этой полосы (метод Иогансена [6]), что приводило практически к одному значению  $E_H$  (таблица). Кроме того, прочность хелатного цикла оценивали по значению химического сдвига  $\delta$  хелатированного протона в спектрах ЯМР. Линейная зависимость между  $E_H$  и  $\delta$  позволяет использовать их для характеристики прочности внутримолекулярной водородной связи в хелатном цикле. Полученные значения  $E_H$  показывают, что энергия водородной связи зависит от размера и положения заместителя в бензольном кольце, содержащем OH-группу. Так, при введении в орто-положение к OH-группе объемистого заместителя, способствующего пространственному сближению донорных и акцепторных групп (соединения 2, 4 и 9, таблица), наблюдается увеличение энергии внутримолекулярной водородной связи. Полученные спектральные характеристики были сопоставлены со светозащитной эффективностью изучаемых соединений. Существование линейной зависимости между экранирующей способностью и эффективностью показывает (рисунок), что в пленках толщиной 50 мкм главным вкладом в светостабилизирующую эффективность производных 2-оксифенилбензотриазола служит экранирующая способность этих соединений.

Одновременно с этим наблюдается прямо пропорциональная зависимость светозащитной эффективности и значения энергии внутримолекулярной водородной связи в цикле (рисунок). Такая зависимость показывает,



Зависимость стабилизирующей эффективности от экранирующей способности при  $c=0,014-0,02$  моль/кг (1) и энергии внутримолекулярной водородной связи  $E_H$  при концентрации светостабилизаторов 0,014—0,02 (2), 0,03 (3), 0,05 моль/кг (4).


одновременно с этим наблюдается прямо пропорциональная зависимость светозащитной эффективности и значения энергии внутримолекулярной водородной связи в цикле (рисунок). Такая зависимость показывает,

**Спектроскопические характеристики и эффективность производных  
2-(2'-оксифенил)бензотриазола**

Соединение, №	Формула соединения *	Коэффициент экстинкции $\varepsilon \cdot 10^{-4}$ , $\text{см}^2/\text{моль}\cdot\text{см}$	$\vartheta$ , %	$\delta$ хелатирован- ного протона, м.д.	$E_H$ , мкал/моль	$\Delta S$ при концентра- ции стабилизатора (моль/кг)		
						0,014— 0,02	0,03	0,05
1		8	52,6	10,72	4,82	2,54	2,4	2,32
2		16,8	69,1	11,8	5,27	1,92	2,00	1,94
3		12,4	60,6	8,76 12,87	—	2,30	2,00	2,02
4		13	64,0	11,27	5,27	2,1	2,30	2,08
5		14,8	59,4	11,2	5,31	2,16	2,22	2,10
6		18	65,2	11,33 11,7	5,33	1,95	2,15	2,07
7		7,6	50,9	—	4,5	2,44	—	—
8		6,08	46,1	10,0	3,9	2,92	2,75	2,42
9		18,3	69,2	11,47	5,4	1,88	2,1	2,04
10		7,3	47,7	10,5	4,3	2,6	—	—

Продолжение таблицы

Соединение, №	Формула соединения *	Коэффициент экстинкции $\epsilon \cdot 10^{-3}$ , кг/моль·см	$\vartheta$ , %	$\delta$ , хелатирован- ного протона, м.д.	$E_H$ , ккал/моль	$\Delta S$ при концен- трации стабилизатора (моль/кг)		
						0,014—0,02	0,03	0,05
11		8,7	49,7	10,32	4,2	2,78	2,52	2,3



что, чем выше прочность связи в цикле, тем выше стабилизирующая эффективность производных 2-(2'-оксифенил)бензотриазола. Изменение наклона прямых при различных концентрациях светостабилизаторов показывает, что оптимальной концентрацией последних при изучении такой зависимости является 0,014—0,02 моль/кг. При дальнейшем возрастании концентрации эффективность стабилизирующего действия выражается менее отчетливо, видимо, вследствие уменьшения совместимости.

Таким образом, как и в случае 2-оксибензофенонов, светостабилизирующяя эффективность производных 2-(2'-оксифенил)бензотриазола линейно связана с прочностью водородной связи в хелатном цикле, а последняя зависит от характера заместителей в бензольном кольце, содержащем OH-группу. Полученные спектроскопические характеристики и их корреляции с эффективностью светостабилизаторов могут быть использованы для выбора рациональных путей синтеза более эффективных светостабилизаторов в ряду 2-(2'-оксифенил)бензотриазола. Линейная зависимость между спектроскопическими характеристиками и эффективностью в данном ряду соединений позволяет использовать спектры поглощения для быстрой оценки эффективности светостабилизаторов.

Пленки получали методом полива из 5%-ного раствора ПС в бензоле на целлофановую подложку, предварительно вводили стабилизатор. Растворитель удаляли испарением (1—2 суток). Полученные таким образом пленки ( $70 \pm 5 \text{ мкм}$ ) легко отделяются от подложки. Размер пленок для испытания методом ИК-спектроскопии  $110 \times 260 \text{ мм}$ . ИК-спектры снимали на приборе UR-10. Ускоренное светостарение проводили под нефильтрованным светом лампы ПРК-2 (интенсивность облучения  $20000 \pm 500 \text{ лк}$ , температура на поверхности образцов  $35^\circ$ ). УФ-спектры пленок снимали на приборе MPS-50L (Япония). ЯМР-спектры регистрировали на спектрометре высокого разрешения T-60 фирмы «Вариан» (рабочая частота  $60 \text{ Мгц}$ ). В качестве светостабилизаторов полистирола использовали производные 2-(2'-оксифенил)бензотриазола (таблица). Погрешности в определении составляют:  $\delta = \pm 0,05—0,1 \text{ м.д.}$ ,  $E_H = \pm 0,02—0,03 \text{ ккал/моль}$ ,  $\vartheta = \pm 1—2\%$ .

НИИХИМПолимер

Поступила в редакцию  
28 IV 1975

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Р. Н. Нурмухаметов, Ю. И. Козлов, Д. Н. Шигорин, В. А. Пучков, Докл. АН СССР, 143, 1145, 1962.
2. Н. А. Глазунова, И. П. Маслова, Р. С. Байракова, В. М. Коцина, Сб. Сопоставительные обзоры по отдельным производствам химической промышленности, вып. 3, НИИТЭХИМ, 1971.
3. М. Н. Волкогруд, Т. А. Рубцова, А. Ф. Луковников, А. А. Скрипко, Р. С. Бурмистрова, Пласт. массы, 1974, № 9, 76.
4. А. П. Пивоваров, А. Ф. Луковников. Высокомолек. соед., A9, 2727, 1967.
5. Д. Н. Шигорин, А. П. Скодинов, Т. С. Рябчикова, Докл. АН СССР, 149, 341, 1963.
6. А. В. Иогансен, Докл. АН СССР, 164, 610, 1965.