

Для наших образцов величина  $L_0/L_a$  для ПП составляла 2,1, для ПЭТФ — 1,6—2,3, для ПКА-6 — 2—2,7 в зависимости от температуры вытяжки. Вычисленное значение  $\varepsilon_{\text{ц}}$ , представленное в таблице, как оказалось, не зависит от величины отношения  $L_0/L_a$  и совпадает для образцов, полученных при разных температурах вытяжки.

Отметим, что при вычислении значения деформации цепи уже не учитывалось предположение относительно справедливости закона Гука и спектроскопическая ошибка в определении  $\bar{\Sigma}$ , а использовалось только экспериментальное значение прироста деформации  $\Delta e$  и данные по рентгеноструктурному анализу.

Эти два способа оценки деформации цепи не зависят друг от друга. Поскольку значения  $\varepsilon_{\text{ц}}$  при этом совпадают, можно полагать, что закон Гука для перенапряженных цепей выполняется с достаточной точностью.

В заключение оценим, какую долю в деформации цепи может вносить искажение валентных углов. Для простоты предположим, что длина связей в скелете полимерной молекулы не изменяется, и в максимально напряженном состоянии цепь представляет собой прямую. Значения длин связей и конформаций полимерных цепей взяты из [15, 16]. Результаты расчета по такому предположению представлены в таблице. Видно, что деформация цепей  $\varepsilon_{\text{теор}}$  за счет искажения валентных углов под действием растягивающих сил соответствует значениям деформации цепи, определенным экспериментально.

Московский государственный  
педагогический институт  
им. В. И. Ленина

Поступила в редакцию  
13 IV 1976

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе  
АН СССР

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Э. Е. Томашевский, А. И. Слуцкер, Заводск. лаб., 23, 934, 1963.
2. К. Ю. Фридланд, Диссертация, 1975.
3. В. И. Веттегрен, И. И. Новак, Физика твердого тела, 15, 417, 1973.
4. V. I. Vettegren, I. I. Novak, K. Yu. Friendland, Intern. J. Fracture, 11, 789, 1975.
5. I. Sakyrada, T. Ito, K. Nakomae, J. Polymer Sci., C15, 75, 1966.
6. T. R. Manley, C. G. Martin, Polymer, 14, 491, 1973.
7. Л. И. Слуцкер, Л. Е. Утевский, З. Ю. Черейский, И. М. Старк, Н. Д. Минькова, Высокомолек. соед., A15, 2372, 1973.
8. М. А. Гезалов, В. С. Куксенко, А. И. Слуцкер, Механика полимеров, 1972, 51.
9. P. Flory, G. Joeve, A. Ciferri, J. Polymer Sci., 34, 337, 1959.
10. И. И. Новак, М. В. Шаблыгин, П. М. Пахомов, В. Е. Корсуков, Механика полимеров, 1975, 1077.
11. K. Yu. Friendland, K. Nitzsche, V. I. Vettegren, Faserforsch. und Textiltechn., 26, 128, 1975.
12. K. Ness, H. Mahl, E. Gutter, Kolloid-Z., 155, 1, 1957.
13. С. И. Журков, А. И. Слуцкер, А. А. Ястребинский, Физика твердого тела, 6, 3601, 1964.
14. С. И. Журков, В. И. Веттегрен, В. Е. Корсуков, И. И. Новак, Физика твердого тела, 11, 290, 1969.
15. Р. Хувинк, А. Ставерман, Химия и технология полимеров, т. 1, «Химия», 1965.
16. Справочник химика, т. 1, «Химия», 1962, стр. 352.

УДК 541.64:536.7

#### ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ

**P. Я. Сагитов, А. И. Маклаков**

В ряде случаев возникает необходимость получения аморфного состояния полимеров путем закалки расплава. Решение этой задачи представляет определенные трудности в случае полимеров, имеющих значительную скорость кристаллизации. Возможность закалки определяется несколькими параметрами, в первую очередь размерами образца, скоро-

стью кристаллизации полимера и условиями охлаждения, т. е. температурой охлаждающей среды и коэффициентом теплоотдачи.

В настоящей работе рассматривается возможность переохлаждения образцов ряда широко распространенных полимеров, имеющих различную скорость кристаллизации: полиамида-6 (ПА-6), ПЭТФ, изотактического ПС и НК.

Аморфизованный образец может быть получен охлаждением расплава лишь в том случае, когда  $t_k \geq t_0$ , где  $t_k$  — время, необходимое для того, чтобы в ходе его охлаждения возникла минимально заметная для измерения кристалличность,  $t_0$  — время охлаждения образца от температуры плавления  $T_{\text{пл}}$  до температуры стеклования  $T_c$ , при которой образец заведомо не кристаллизуется. Тогда поставленная задача состоит в определении величин  $t_0$ ,  $t_k$  и сравнении их для конкретных условий.

**Определение времени охлаждения.** Не ограничивая общности предлагаемого метода, рассмотрим задачу об охлаждении цилиндрического образца радиуса  $r_0$  и бесконечной длины [1]. Пусть в начальный момент  $t=0$  все точки образца имеют одинаковую температуру  $T_0$ , а на поверхности имеет место теплообмен со средой (ее температура  $T_i$ ), пропорциональный разности температур образца и среды. Тогда в цилиндрической системе координат, если ось образца совпадает с  $OZ$ , уравнение теплопроводности, начальные и краевые условия будут иметь вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \left( \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1)$$

при  $t=0$  и  $r_0 \geq r \geq 0$   $T_0 = \text{const}$ ,  $T_i = \text{const}$ ;

$$\text{при } t > 0 \quad (\partial T / \partial r)_{r=0} = 0, \quad (\partial T / \partial r)_{r=r_0} = -\frac{\alpha}{\lambda} (T - T_i)_{r=r_0}$$

Здесь  $a = \lambda / \rho c$  — коэффициент температуропроводности,  $\lambda$ ,  $\rho$  и  $c$  — коэффициент теплопроводности, плотность и удельная теплоемкость полимера соответственно,  $\alpha$  — коэффициент теплоотдачи на поверхности образца. Решение уравнения (1) имеет вид

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]} J_0(\mu_n R) \exp(-\mu_n^2 F o), \quad (2)$$

где  $\theta = T - T_i / T_0 - T_i$ ,  $R = r / r_0$ ,  $F o = at / r_0^2$  — критерий Фурье,  $J_0$  и  $J_1$  — функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядков,  $\mu_n$  — корни характеристического уравнения

$$\frac{J_0(\mu)}{J_1(\mu)} = \frac{\mu}{Bi}, \quad (3)$$

где  $Bi = \alpha r_0 / \lambda$  — критерий Био.

Для определения коэффициента теплоотдачи (для свободной конвекции) вычисляли критерий Нуссельта по уравнению [2]

$$Nu = \frac{\alpha l_0}{\lambda} = C(GrPr)^m, \quad (4)$$

где  $Gr = g \beta l_0^3 \Delta T / v^2$  — критерий Грасгофа,  $Pr = v / a$  — критерий Прандтля,  $C$  и  $m$  — константы, значения которых зависят от произведения  $GrPr$  и находятся из таблицы [2],  $g$  — ускорение силы тяжести,  $\beta$  — коэффициент объемного расширения,  $v$  — кинематическая вязкость,  $a$  — температуропроводность среды,  $l_0$  — размер охлаждаемого образца (диаметр),  $\Delta T$  — разность температур среды и образца. Характеристики охлаждающих сред взяты из работ [3, 4], полимеров — из [5—8] (таблица). Потери тепла через излучение не учитывались. В случае  $Fo \geq 0,2$ , что оказывается справедливым для рассмотренных систем, ряд (2) быстро сходится.

**Некоторые характеристики переохлаждаемых образцов**

Характеристики образцов		Образцы							
		ПА-6		ПЭТФ		ПС		НК	
$\rho$ , кг/м <sup>3</sup>	1130	1330		1040		910		910	
$\lambda$ , дж/м·сек·град	0,234	0,171		0,105		0,134		0,134	
$c$ , дж/кг·град	2300	1520		1340		1880			
Охлаждающая среда	Вычисляемые параметры	Радиус образцов $M$							
		0,005	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001
Воздух, 20°	$\theta_c$	0,1		0,2		0,36		—	—
	$\alpha$ , дж/м <sup>2</sup> ·сек·град	48	72	50	76	50	76	—	—
	$Bi_c$	1	0,3	1,5	0,4	2,3	0,7	—	—
	$Fo_c$	1,35	4,6	0,9	2,4	0,54	1,04	—	—
	$t_0$ , сек.	374	51	265	28	180	14	—	—
Вода, 20°	$\theta_c$	0,1		0,2		0,36		—	—
	$\alpha$ , дж/м <sup>2</sup> ·сек·град	1120	1700	1200	1800	1210	1810	—	—
	$Bi_c$	24	7	35	10	58	17	—	—
	$Fo_c$	0,56	0,66	0,37	0,44	0,28	0,33	—	—
	$t_0$ , сек.	155	7,3	110	5,2	93	4,4	—	—
Жидкий азот-196°	$\theta_c$	0,56		0,58		0,68		0,56	
	$\alpha$ , дж/м <sup>2</sup> ·сек·град	2600	2830	2700	2900	2700	2900	2170	2430
	$Bi_c$	56	12	80	17	128	28	80	18
	$Fo_c$	0,22	0,24	0,17	0,21	0,16	0,2	0,2	0,22
	$t_0$ , сек.	61	2,7	60	2,5	53	2,7	64	2,8
	$t_k$ , сек.	2,6		19,6		1960		4400	

Тогда для температуры на оси цилиндра ( $R=0$ ), как самой высокой

$$\theta_{R=0} \simeq \frac{2J_1(\mu_1)}{\mu_1 [J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1)]} \exp(-\mu_1^2 Fo) \quad (5)$$

Выражение  $2J_1(\mu_1)/\mu_1 [J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1)]$  зависит только от корня  $\mu_1$  уравнения (3) и в конечном итоге является функцией критерия  $Bi^*$ , т. е. известных размера образца и коэффициентов  $\alpha$  и  $\lambda$ . Оно может быть заранее рассчитано. По графикам зависимости  $\theta$  от  $Fo$  для заданного значения  $Bi$  [1] можно определить величину  $Fo_c$ , соответствующую достижению  $T_c$ , и, следовательно, время охлаждения  $t_0$  точек на оси образца до значения  $\theta_c = T_c - T_i/T_0 - T_i$ , когда полимер переходит в стеклообразное состояние. Очевидно, остальные точки образца будут иметь более низкую температуру.  $T_0$  принималась равной  $T_{pl}$  полимера.

По графикам [1], полученным на основании уравнения (5), были определены времена охлаждения  $t_0$  расплавов названных выше полимеров до  $T_c$  при двух выбранных значениях радиусов 5 и 1 мм, которые приведены в таблице.

**Определение времени кристаллизации.** Время кристаллизации  $t$ , в течение которого достигается степень кристалличности  $X$  в ходе охлаждения образца, может быть определено из уравнения кинетики кристаллизации. Во время охлаждения образца кристаллизация происходит в неизотермических условиях. Как показано в работе [9], кинетика неизотермической кристаллизации при линейном изменении температуры описы-

\* Если  $Bi < 0,1$  для нахождения  $t_0$  можно использовать закон охлаждения Ньютона, не решая уравнения теплопроводности.

вается соотношением

$$X(t) = 1 - \exp \left\{ -\ln 2 \left[ \int_0^t \frac{dt}{\tau_{0.5}(t)} \right]^n \right\}, \quad (6)$$

где  $\tau_{0.5}(t)$  — полупериод кристаллизации,  $n$  — индекс Авраами. Поскольку нахождение явного вида функции  $\tau_{0.5}(t)$  связано со значительными трудностями, мы сделаем некоторые упрощающие допущения: 1) предположим, что за время охлаждения образца до  $T_c$  происходит кристаллизация со средней скоростью, равной половине максимальной, 2) экспоненциальный спад температуры в интервале  $T_{\text{пл}} - T_c$  заменим линейным. Эти допущения только увеличивают рассчитанную степень кристалличности по сравнению с истинной и поэтому являются оправданными. При наших допущениях уравнение (6) запишется в виде

$$X(t) \approx 1 - \exp [-\ln 2 (t/2\tau_m)^n], \quad (7)$$

где  $\tau_m$  — полупериод кристаллизации при температуре максимальной скорости кристаллизации. Таким образом, неизотермическая кристаллизация формально сводится к изотермической, описываемой уравнением Авраами со средней константой скорости кристаллизации. Время  $t_k$ , необходимое для достижения определенной степени кристалличности  $X$  из выражения (7), равно

$$t_k = \left[ \frac{\ln(1-X)}{\ln 0.5} \right]^{1/n} 2\tau_m \quad (8)$$

Если учесть, что экспериментальная точность определения кристалличности не превышает 1%, то величину можно принять в качестве условно допустимой при получении аморфного полимера. По уравнению (8) для рассмотренных полимеров были определены  $t_k$  для  $n=3$  (если  $n=4$ ,  $t_k$  возрастает), соответствующие  $X=0.01$ . Значения  $t_k$  даны в таблице, из которой видно, что для медленно кристаллизующихся ПС и НК условие  $t_k > t_o$  выполняется при охлаждении во всех приведенных в таблице сроках, и, следовательно, образцы указанных размеров должны легко переохладиться. Закалка быстро кристаллизующихся ПЭТФ и ПА-6 требует более жестких условий охлаждения. Так, образцы ПА-6 радиусом 1 мм можно закалить лишь в жидким азоте, а образцы ПЭТФ того же размера переохлаждаются также в воде.

Предложенный метод позволяет также оценивать максимальные размеры полимерных образцов, при которых их можно переохладить. Вычисление максимальных радиусов для образцов ПА-6, ПЭТФ, ПС и НК при охлаждении их в жидким азоте (время охлаждения брали равным  $t_k$ ) дает 1; 2.5; 27 и 37 мм соответственно.

Авторы выражают благодарность Э. И. Нагумановой и В. С. Смирнову за полезную дискуссию.

Казанский инженерно-строительный  
институт  
Казанский государственный университе-  
т им. В. И. Ульянова-Ленина

Поступила в редакцию:  
23 IV 1976

#### ЛИТЕРАТУРА

1. В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел, Телепередача, «Энергия», 1969, стр. 84.
2. Д. Д. Рябинин, Ю. Е. Лукач, Червячные машины для переработки пластмасс, «Машиностроение», 1965, стр. 112.
3. Г. Эберт, Краткий справочник по физике, Физматгиз, 1963.
4. И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некляч, Краткий справочник по химии, Изд-во АН УССР, 1963.
5. Ф. Х. Джайл, Полимерные монокристаллы, «Химия», 1968, стр. 451.
6. Ю. С. Липатов, А. Е. Несторов, Т. М. Гриценко, Р. А. Веселовский, Справочник по химии полимеров, «Наукова думка», 1971.

7. А. П. Григорьев, Практикум по технологии полимеризационных пластмасс, «Высшая школа», 1964, стр. 273.
8. Л. Манделькерн, Кристаллизация полимеров, «Химия», 1966, стр. 257.
9. В. А. Бородовский, К. А. Гаспарян, Р. Г. Мирзоев, Л. К. Севастьянов, В. Г. Баранов, Высокомолек. соед., Б17, 35, 1975.

УДК 541.64+49

## СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИАМИНОСТИРОЛОВ, ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

А. П. Доня, А. М. Шур, С. И. Сохина,  
З. З. Малинина

Полимеры, содержащие хинолиновые циклы, способны связывать переходные и некоторые тяжелые металлы [1—4]. В настоящем сообщении приведены результаты синтеза ионообменников, содержащих 8-оксихинолиновые группировки, на основе сополимеров *n*- и *m*-аминостиролов и стирола и дана характеристика ионогенных групп по статистической объемной емкости (СОЕ) на ионы меди. Представляло интерес также изучение влияния положения аминогруппы в сополимерах и соответствующих им полифеназоксинах на их обменную емкость.

Ионообменники, содержащие 8-оксихинолиновые группировки, получали из гомополимеров *n*- и *m*-аминостиролов (I и VII) и сополимеров их со стиролом (II—VI и VIII—XII) различного состава (методика синтеза полимеров и сополимеров и их характеристики описаны в работах [5, 6]) полимераналогичным азосочетанием диазотированных аминополимеров с 8-оксихинолином. Диазотирование поли-*n*-аминостирола (I) проводили по Мартынову [7] с той лишь разницей, что для улучшения растворимости полимера в реакционную смесь вводили 30 мл ДМФ. В стакане емкостью 100 мл растворяли 1,19 г (0,01 моля) I в 20 мл ДМФ, содержащем 6 мл HCl (1 : 1). Раствор охлаждали смесью льда и соли до 0° и при помешивании в него вводили 0,7 г (0,01 моля) NaNO<sub>2</sub> в 2 мл воды. Через 40 мин. при 0—4° к реакционной смеси прибавляли раствор 1,45 г (0,01 моля) 8-оксихинолина в 10 мл ДМФ. Кислоту нейтрализовали мелкорастертым Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> и добавляли 10 мл уксусной кислоты. Смесь размешивали в течение 2 час., прибавляли концентрированный раствор Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (избыток), выливали содержимое в стакан с 300 мл воды, отсасывали полимерный феназоксин, промывали горячей водой, 0,1 н. раствором едкого натра, 0,1 н. раствором соляной кислоты и водой до нейтральной реакции, сушили в вакууме при 50° до постоянного веса и анализировали на содержание азота по Дюома.

По аналогии с описанным поступали при синтезе других полифеназоксинов из сополимеров аминостиролов. Реакционные навески содержали по 0,01 моля аминостирольных звеньев.

Используя метод расчета глубины конверсии полимераналогичного превращения, описанный в работе [6], определили степень азосочетания в цепях макромолекул аминополимеров (табл. 1).

Идентификацию полифеназоксинов проводили сопоставлением их ИК-спектров со спектрами исходных аминополимеров и проведением анализа на азот. Повышение содержания азота в продуктах модификации по сравнению с исходными полимерами свидетельствует о химическом присоединении остатков оксиана. Образование полифеназоксинов подтверждается появлением в их спектрах полос поглощения в области 750, 1540—1600, 3100—3500 см<sup>-1</sup> [8].

Для полученных серий полифеназоксинов измерена статистическая объемная емкость по меди в зависимости от pH среды (табл. 2) по методике [9]. Емкость всех образцов полифеназоксинов имеет тенденцию увеличиваться при pH ≥ 8, так как в этом интервале pH начинают реагировать