

**ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
ХЛОРМЕТИЛИРОВАННЫХ СОПОЛИМЕРОВ СТИРОЛА
И ДИВИНИЛБЕНЗОЛА**

**C. B. Макарова, Н. В. Шабанова, С. И. Безуевская,
E. B. Егоров**

Хлорметилированные сополимеры стирола и дивинилбензола являются исходными продуктами для целого ряда ионообменных материалов. Реакцию хлорметилирования обычно проводят обработкой сополимеров стирола и дивинилбензолаmonoхлордиметиловым эфиром в присутствии катализаторов Фриделя — Крафтса. Таким образом, удается ввести в сополимер до 22% хлора, т. е. одну хлорметильную группу на стирольное звено. Хлорметилирование в присутствии хлористого тионила позволяет повысить содержание хлора в сополимерах до 30%, т. е. ввести 1,5 хлорметильные группы в стирольное звено [1].


Такие сополимеры представляют большой интерес как исходные продукты для создания селективных к поливалентным катионам материалов. Структура таких сополимеров не изучена.

Цель данной работы — изучение структуры хлорметилированных сополимеров, полученных разными способами, методом ИК-спектроскопии.

В работе исследовали сополимеры стирола с 2% *n*-дивинилбензола, используемые в синтезе ионообменных смол аналитического назначения [2]. Хлорметилирование проводили двумя способами: monoхлордиметиловым эфиром с безводным SnCl_4 в качестве катализатора [3] и monoхлордиметиловым эфиром с хлористым тионилом и безводным SnCl_4 [4]. Содержание хлора в образце, полученным по первому методу, составляло 20, по второму — 27%. Содержание хлора в образцах определяли методом нейтронного активационного анализа по β -излучению Cl^{38} . Облучению в реакторе ИРТ-2000 подвергали эталон (ПВХ) и исследуемый образец. Наряду с этим количество хлора определяли скжиганием с последующим аргентометрическим титрованием [5].

ИК-спектры образцов в виде таблеток из КBr записывали на регистрирующем спектрофотометре UR-20 в области 400—2000 cm^{-1} .

Из приведенных ИК-спектров (рисунок) видно, что после введения в сополимер хлорметильной группы (спектр 1) в спектре первого хлорметилированного производного (спектр 2) появляется ряд новых полос поглощения. Полоса при 675 cm^{-1} характеризует валентное колебание $\text{C}-\text{Cl}$, при 840 cm^{-1} внеплоскостное деформационное колебание CH *пара*-диазамещенного бензола, при 1270 cm^{-1} — колебание группы CH_2Cl . В спектре 3 образца с повышенным содержанием хлора значительно увеличивается интенсивность полос поглощения хлорметильной группы. Появление в спектре этого образца полосы поглощения при $\sim 900 \text{ cm}^{-1}$, обусловленной внеплоскостными деформационными колебаниями CH -групп трехзамещенного ароматического соединения, дает основание предполагать, что образовался сополимер с двумя хлорметильными группировками. По мере введения хлорметильных группировок в сополимеры



ИК-спектры поглощения сополимера (1) и хлорметилированного производного с 20 (2) и 27% хлора (3)

образца с повышенным содержанием хлора значительно увеличивается интенсивность полос поглощения хлорметильной группы. Появление в спектре этого образца полосы поглощения при $\sim 900 \text{ cm}^{-1}$, обусловленной внеплоскостными деформационными колебаниями CH -групп трехзамещенного ароматического соединения, дает основание предполагать, что образовался сополимер с двумя хлорметильными группировками. По мере введения хлорметильных группировок в сополимеры

лимер интенсивность полос его собственного поглощения (полосы при 545, 700, 765, 1500, 1605 cm^{-1}) резко падает [6, 7].

Отсутствие в ИК-спектре полосы поглощения при 1100 cm^{-1} , обусловленной валентными колебаниями связи С—О простых эфиров, свидетельствует о том, что в применяемых нами условиях хлорметилирования не происходит взаимодействия метанола, выделяющегося в реакции, с хлорметильной группой. Кроме того, в этих условиях не происходит окисление хлорметильной группы, наблюдаемое другими авторами на сополимерах стирола с техническим дивинилбензолом [8], о чем свидетельствует отсутствие полосы поглощения при 1700 cm^{-1} , характеризующей валентные колебания С=О карбоксильной группы. Таким образом, показано, что в процессе хлорметилирования первая хлорметильная группа направляется преимущественно в *пара*-положение, а затем образуется трехзамещенное ароматическое соединение.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт химических реагентов
и особо чистых химических
веществ

Поступила в редакцию
21 IV 1975

ЛИТЕРАТУРА

1. В. П. Подвязный, Авт. свид. 188665, 1963.
2. Е. В. Егоров, С. Б. Макарова, И. М. Билик, Т. А. Апрова, ЖВХО им. Д. И. Менделеева, 18, 558, 1968.
3. С. Б. Макарова, С. И. Безуевская, Е. Г. Тищенко, Е. В. Егоров, Труды ИРЕА, НИИТЭХИМ, 34, 60, 1972.
4. Г. Боэн, А. Гиббонс, Радиоактивный анализ, Атомиздат, 1968.
5. Дж. Торп, М. Уайтли, Практическое руководство по органическому синтезу, ОНТИ, 1937, стр. 59.
6. Л. Беллами, Инфракрасные спектры сложных молекул, Изд-во иностр. лит., 1963.
7. Применение спектроскопии в химии, под ред. В. Веста, Изд-во иностр. лит., 1959.
8. Н. Hoffmann, R. Hauptmann, Z. Chem., 9, 232, 1969.

УДК 541.64:547(313.3 + 35):546.844

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПРОПИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ХЛОРИДЫ ТИТАНА И АЛЛИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

В. А. Захаров, А. В. Трубников, В. К. Дудченко,
Ю. И. Ермаков

Изучение влияния природы металлоорганических катализаторов на активность и стереоспецифичность катализаторов Циглера — Натта позволило сформулировать ряд гипотез [1] о составе активных центров и механизме полимеризации на данных катализитических системах. При этом во многих случаях существенная роль отводится металлоорганическим соединениям непереходных металлов групп I — III периодической системы. Аллильные комплексы переходных металлов как компоненты сложных катализитических систем описаны в работах Долгоплоска и сотр. [2], а также в патентной литературе [3, 4].

В данной работе изучено влияние природы некоторых аллильных соединений переходных металлов на активность и стереоспецифичность TiCl_3 в полимеризации пропилена и получен ряд кинетических данных.