


**СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ДИАНГИДРИДА  
N,N'-бис-[3,4-дикарбоксибензоил]-  
N,N'-дифенил-n-фенилендиамина**

**A. В. Трезов, О. Я. Федотова, В. Л. Пляев**


Известно, что термическая устойчивость полиамидов и полиимидов определяется устойчивостью амидных и имидных связей и в первую очередь их гидролитической устойчивостью [1]. В связи с этим следует упомянуть исследования стабилизирующего действия третичного атома азота в амидной и карбамидной группах в процессе окисления полиамидов и поликарбамидов при повышенных температурах [2]. Настоящая работа посвящена исследованию синтеза и свойств полиамидоимидов, подвижный атом водорода амидных связей которых замещен на устойчивый фенильный радикал. Наличие объемистого заместителя при атоме азота, помимо улучшения термических свойств, должно было привести к повышению растворимости образующихся полимеров [3].

С этой целью был синтезирован диангидрид N,N'-бис-[3,4-дикарбоксибензоил]-N,N'-дифенил-n-фенилендиамина и на его основе получены и исследованы некоторые ароматические полиамидоимиды. Диамидодиангидрид был получен взаимодействием 4-хлорформилфталевого ангидрида (4-ХФФА) с N,N'-дифенил-n-фенилендиамином




Наряду со способами получения амидов тримеллитового ангидрида, описанными в работах [4–6], реакцию проводили в органических растворителях при более низких температурах с использованием в качестве катализаторов третичных аминов.

Известно, что хлорангидриды кислот образуют с третичными аминами аддукты, обладающие сильным ацилирующим действием [7]. По аналогии с четвертичными аммониевыми солями им приписывают следующее строение:



В настоящее время для подобных реакций ацилирования обычно предлагаю схему нуклеофильного катализа [8]



По сравнению с атомом хлора группа  $\overset{+}{\text{NR}_3}$  обладает более сильными электроноакцепторными свойствами, поэтому при взаимодействии 4-ХФФА с триэтиламином (ТЭА) замена атома хлора ( $\sigma_{\text{тафта}} = +0,47$ ) на группу  $\overset{+}{\text{N(C}_2\text{H}_5)_3}$  ( $\sigma_{\text{тафта}} = +0,92$ ) способствует увеличению электрофильтности углеродного атома карбонильной группы 4-ХФФА и уменьшению энергетического барьера его взаимодействия с нуклеофильным аминным компонентом.

Рис. 1. УФ-спектры ТЭА (1), 4-ХФФА (2) и комплексов ТЭА — 4-ХФФА при мольном соотношении 0,5 : 1 (3); 1 : 1 (4); 1,5 : 1 (5); 2 : 1 (6); 3 : 1 (7),  $c_{\text{4-ХФФА}} = 2 \cdot 10^{-3}$  моль/л;  $d = 0,1$  см; растворитель — дихлорэтан

Рис. 2. УФ-спектрофотометрическое определение состава комплексов ТЭА — 4-ХФФА.  $\lambda = 297$  нм,  $c = 2 \cdot 10^{-3}$  моль/л,  $d = 0,1$  см, растворитель — дихлорэтан

Рис. 3. Термомеханические кривые ПАИ на основе 4,4'-диаминодифенилметана (1) и 4,4'-диаминодифенилоксида (2)




Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3

Исследование условий образования аддуктов 4-ХФФА и ТЭА проводили с помощью УФ-спектрофотометрии. Близкие значения оптических плотностей растворов исходного 4-ХФФА и его продуктов взаимодействия с ТЭА определили необходимость исследования состава образующихся продуктов методом мольных отношений [9]. На основе данных УФ-спектров растворов ТЭА, 4-ХФФА и их смесей в дихлорэтане (рис. 1) были определены длины волн максимального поглощения, характерные для 4-ХФФА (303, 312 нм), и длины волн максимального поглощения смесей (297, 306 нм). Наблюдаемый гипсохромный сдвиг полос поглощения и изменение его интенсивности являются характерными признаками образования комплекса. Результаты исследования состава образующихся комплексов показали наличие комплексов двух типов: 1) при мольном соотношении ТЭА : 4-ХФФА = 1 : 1; 2) при мольном соотношении ТЭА : 4-ХФФА = 2 : 1. Этим двум составам соответствуют два пика на кривой насыщения (рис. 2). Образование комплексов ТЭА—4-ХФФА позволяет

понизить температуру реакции 4-ХФФА с N,N'-дифенил-*n*-фенилендиамином до 80°.

Полиамидоимиды (ПАИ) были получены двухстадийной поликонденсацией диамидодиангидрида с различными первичными ароматическими диаминами в аprotонных растворителях. Были определены оптимальные условия синтеза образующихся на первой стадии высокомолекулярных полiamидокислот (ПАК) и последующей циклодегидратации с образованием поламидиомидов (ПАИ) [1, 10].



Полученные ПАИ представляют собой порошки желто-коричневого цвета, растворимые в крезоле. Из данных динамического ТГА на воздухе ПАК на основе 4,4'-диаминодифенилметана и 4,4'-диаминодифенилоксида видно, что процесс циклодегидратации заканчивается в основном к 200°. Из рассмотрения зависимости деформации ПАИ от температуры определены температуры перехода ПАИ в область вязкотекучего состояния (рис. 3). Наличие растворимости и четко выраженных интервалов вязкого течения, лежащих значительно ниже температур разложения, определяет возможность переработки данных ПАИ методами, обычными для термопластов.

УФ-спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре СФ-4А в дихлорэтане в герметически закрытой кювете с толщиной слоя 0,1 см. Степень очистки и осушки применяемых органических растворителей определяли хроматографически. Исходный 4-ХФФА получали по методике [11]. N,N'-Дифенил-*n*-фенилендиамин перекристаллизовывали из гептана с прокаленной Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, т. пл. 145–146°.

Получение диангидрида N,N'-бис-[3,4-Дикарбоксибензоил]-N,N'-дифенил-*n*-фенилендиамина. 4-ХФФА растворяли в тетрахлорэтане, к раствору добавляли ТЭА, а затем N,N'-дифенил-*n*-фенилендиамин (мольное соотношение реагентов 2 : 1). Реакционную смесь нагревали до 80° в токе аргона и выдерживали в течение 1 часа. Продукт отфильтровывали, промывали абсолютированным спиртом, высушивали и перекристаллизовывали из смеси уксусного ангидрида с хлористым ацетилом; т. пл. 299–300°. Найдено, %: C 69,85; H 3,46; N 4,31. C<sub>36</sub>H<sub>20</sub>O<sub>8</sub>N<sub>2</sub>. Вычислено, %: C 71,00; H 3,30; N 4,60.

ПАИ синтезировали по методикам, аналогичным [5]. ПАК циклизовали термическим способом по ступенчатому режиму. Полимеры перед исследованием подвергали длительной экстракции ацетоном в аппарате Сокслета. Потери в весе на воздухе определяли на дериватографе; скорость подъема температуры 6 град/мин, размер частиц полимера не более 200 меш, навеска 100 мг. Термомеханические исследования проводили на приборе с постоянно приложенной нагрузкой 2,5 кГ/см<sup>2</sup>.

Московский химико-технологический  
институт им. Д. И. Менделеева

Поступила в редакцию  
6 IV 1976

## ЛИТЕРАТУРА

1. Г. Ли, Д. Стоффи, К. Невилл, Новые линейные полимеры, «Химия», 1972.
2. В. И. Горюхов, О. Я. Федотова, В. В. Коршак, Высокомолек. соед., А16, 359, 1974.
3. В. В. Коршак, С. В. Виноградова, Г. Л. Слонимский, Я. С. Выгодский, С. Н. Салазкин, А. А. Аскадский, А. И. Мжельский, В. П. Сидорова, Высокомолек. соед., А10, 2058, 1968.
4. F. F. Holub, Пат. США 3410875, 1968.
5. F. F. Holub, Пат. США 3440215, 1969.
6. F. F. Holub, Пат. США 3749722, 1973.
7. И. Е. Кардаш, Н. П. Глухоедов, А. Н. Праведников, С. С. Медведев, Докл. АН СССР, 169, 876, 1966.
8. М. Бендер, Механизмы катализа нуклеофильных реакций производных карбоно-вых кислот, «Мир», 1964.
9. В. Б. Колычев, В. И. Парамонова, Сб. Спектроскопические методы в химии комплексных соединений, «Химия», 1964.
10. Н. А. Адррова, М. И. Бессонов, Л. А. Лайус, А. П. Рудаков, Полиимида — новый класс термостойких полимеров, «Наука», 1968.
11. R. G. Barker, K. Ward, J. W. Green, J. Chem. Soc., 1964, 3475.

УДК 541.64:547.439

## СИНТЕЗ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДИЭПОКСИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕРРОЦЕНА

*C. Л. Сосин, В. П. Алексеева, М. Д. Литвинова,  
В. В. Коршак, А. Ф. Жигач*

Ряд авторов отмечает затруднения, связанные с синтезом эпоксипроизводных ферроцина с высоким выходом, в частности на стадии их выделения и очистки [1—3].

Ранее нами [4] было получено моноэпоксипроизводное ферроцина глицидилэфирного типа из 1,1'-( $\alpha$ -оксиэтил)ферроцина через стадию моноалкоголята и обработку последнего эпихлоргидрином (ЭХГ). Вторую гидроксильную группу в тех же и более жестких условиях не удалось ввести в реакцию с ЭХГ, возможно, вследствие пространственных затруднений.

Цель настоящей работы — синтез диэпоксидных производных ферроцина другого строения с глицидильными группами как удаленными от ферроценового ядра, так и непосредственно с ним связанными, и получение полимеров на основе этих производных.

Производное первого типа — диглицидиловый эфир ферроцендикарбоновой кислоты (ДЭФК)  $\text{CH}_2-\text{CH}(\text{O})-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{C}=\text{C}(\text{O})-\text{Fe}-\text{C}(\text{O})-\text{C}=\text{C}(\text{O})-\text{COCH}_2-\text{CH}(\text{O})-\text{CH}_2$

— получали по разработанной нами методике, исходя из дихлорангидрида 1,1'-ферроцендикарбоновой кислоты и глицидола. Смесь обоих компонентов обрабатывали металлическим натрием в условиях, исключающих полимеризацию глицидола под влиянием промежуточно образующегося алкоголята.