

УДК 541.64:547.315

**ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДИЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ПРИСУТСТВИИ АЗОНИТРИЛЬНЫХ ИНИЦИАТОРОВ,
СОДЕРЖАЩИХ КАРБОКСИЛЬНЫЕ И ГИДРОКСИЛЬНЫЕ ГРУППЫ**

*Картавых В. И., Драч В. А., Баранцевич Е. Н.,
Абраменко Е. Л.*

Исследована радикальная полимеризация бутадиена и изопрена в присутствии 4,4'-азо-бис-(4-циановалериановой кислоты) и 4,4'-азо-бис-(4-цианпентанола) при 70°. Определены величины $k_p/k_0^{1/2}$ этих мономеров при полимеризации в растворе ацетона. Константы скорости распада и эффективность инициирования указанных инициаторов были рассчитаны из кривой «конверсия мономера — время полимеризации» с использованием метода итераций.

Наиболее распространенным методом синтеза низкомолекулярных полимеров с концевыми функциональными группами является метод радикальной полимеризации диеновых углеводородов в растворе в присутствии азотнитрильных инициаторов общей формулы $\Phi\text{CH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CN})-\text{N}-=\text{N}-(\text{CN})\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\Phi$, где Φ функциональная группа, например COOH или CH₂OH. Ранее нами было сообщено [1] об определении констант скорости распада (k_d) 4,4'-азо-бис-(4-цианвалериановой кислоты), которые определяли волюметрически в различных растворителях и в полимеризационной среде по методу Тобольского.

В данной работе приведены результаты определения кинетических параметров радикальной полимеризации бутадиена и изопрена, протекающей в присутствии таких инициаторов — 4,4'-азо-бис-(4-цианвалериановой кислоты) (АЦВ) и 4,4'-азо-бис-(4-цианпентанола) (АЦП).

Простейшая система дифференциальных уравнений, описывающая кинетику радикальной полимеризации, имеет вид

$$\begin{aligned} d[\text{I}]/dt &= -k_d[\text{I}], \\ d[\text{R}_i^\cdot]/dt &= 2k_d[\text{I}]f - k_i[\text{M}][\text{R}_i^\cdot], \\ d[\text{R}_{m^\cdot}]/dt &= k_i[\text{M}][\text{R}_i^\cdot] - k_t[\text{R}_{m^\cdot}]^2, \\ d[\text{M}]/dt &= -k_p[\text{M}][\text{R}_{m^\cdot}], \end{aligned} \quad (1)$$

где [I], [M], [R_i[·]] и [R_m[·]] — концентрации инициатора, мономера, радикалов инициатора и макрорадикалов соответственно; k_d , k_i , k_t , k_p — константы скорости распада инициатора, инициирования, обрыва и роста макрорадикалов, откуда из условия стационарного состояния, когда $d[\text{R}_i^\cdot]/dt=0$ и $d[\text{R}_{m^\cdot}]/dt=0$ для скорости полимеризации получим выражение

$$w = \frac{k_p[\text{M}]}{k_t^{1/2}} (2k_d f[\text{I}])^{1/2} \quad (2)$$

Из этого уравнения порядок скорости полимеризации по инициатору может быть найден как тангенс угла наклона прямой в координатах $\lg(w/[M]) - \lg[I]$.

На рис. 1 представлены начальные скорости полимеризации бутадиена при разных исходных концентрациях АЦВ, АЦП и изопрена при разных исходных концентрациях АЦВ, температуре полимеризации 70°, концентрациях бутадиена 5,3–5,6, изопрена 4,9–5,1 моль/л.

При полимеризации бутадиена тангенс угла наклона прямых равен 0,51 в присутствии АЦВ и 0,49 для АЦП, а при полимеризации изопрена под действием АЦВ тангенс угла наклона равен 0,51. Порядок скорости




Рис. 1. Зависимость $\lg(w/[M])$ для бутадиена (1, 2) и изопрена (3) от исходной концентрации инициатора ($\lg[I]$): 1 – АЦВ, 2 – АЦП, 3 – АЦВ




Рис. 2. Зависимость $1/\bar{P}_n$ от $w/[M]^2$ для полимеризации бутадиена (1) и изопрена (2) в присутствии АЦВ при температуре 70°

полимеризации по инициатору, равный 0,5, свидетельствует об отсутствии обрыва полимерных радикалов ингибирующими примесями и радикалами инициатора.

Важной характеристикой полимеризационного процесса является величина k_p^2/k_t , так как она определяет основные параметры полимеризации: скорость и среднюю длину полимерных цепей.

Величина k_p^2/k_t найдена из наклона прямой в координатах $(1/\bar{P}_n) - (w/[M]^2)$ (рис. 2) в соответствии с уравнением (3)

$$\frac{1}{\bar{P}_n} = \left[\left(\frac{1+\lambda}{2} \right) / (k_p^2/k_t) \right] (w/[M]^2) + (k_m/k_p) + (k_s/k_p) ([S]/[M]) \quad (3)$$

В формуле (3) $\lambda=0$, так как обрыв макрорадикалов бутадиена и изопрена происходит путем рекомбинаций. Отношение $[S]/[M]$ во всех опытах поддерживалось постоянным. С учетом этого были определены величины k_p^2/k_t для бутадиена и изопрена, которые имели значения $3,33 \cdot 10^{-3}$ и $3,56 \cdot 10^{-3}$ (л/моль·сек)^{1/2} соответственно. Последняя величина согласуется с литературным значением [2], а для бутадиена она определена впервые.

Зная k_p^2/k_t из начальной скорости полимеризации (уравнение 2), можно определить величины произведения $k_d \cdot f$, данные по определению которых представлены в таблице. Значение $k_d \cdot f$ для АЦВ при полимеризации бутадиена близко к полученному ранее для полимеризации изопрена [1].

Однако для кинетического описания полимеризационного процесса определенных выше параметров недостаточно. Как следует из уравнения

$$[\text{M}_t]/[\text{M}_0] = \exp [-(2/k_d) k_p (2k_d [\text{I}_0] f/k_t)^{1/2} (1 - e^{-k_d t/2})], \quad (4)$$

**Расчет кинетических констант полимеризации бутадиена
в присутствии АЦВ и АЦП***

[M]	[I]	[S]	$W \cdot 10^5$, моль/л·сек	$(k_d \cdot f) \cdot 10^6$	$k_d \cdot 10^{15}**$	f^{**}
мол/л				сек ⁻¹		
Инициатор – АЦВ						
5,30	2,13	6,79	1,92	2,75	4,50	0,64
5,39	1,97	6,27	1,90	2,84	4,70	0,71
5,42	4,36	6,20	3,03	3,20	4,47	0,68
5,48	1,93	6,17	—	—	4,42	0,72
5,60	4,47	6,39	3,02	2,93	—	—
5,63	2,00	6,39	2,10	3,15	4,80	0,66
				2,97	4,58	0,68
Инициатор – АЦП						
6,56	6,82	5,00	4,48	3,13	4,12	0,75
6,63	2,44	5,14	2,75	3,20	—	—
6,63	6,87	5,04	4,70	3,31	—	—
6,66	2,38	5,03	2,83	3,40	4,21	0,75
6,66	2,40	5,06	2,77	3,24	4,25	0,82
6,84	2,35	4,93	2,72	3,05	4,45	0,79
				3,22	4,26	0,78

* Растворитель ацетон, температура 70°.
** Определено методом итерации.

полученного решением системы (1), для определения концентрации мономера в заданный момент времени — $[M_t]$, k_d и f должны быть найдены раздельно, а не в виде произведения. Эти константы могут быть рассчитаны из экспериментальных данных изменения концентрации мономера от времени.

Обозначим

$$2k_p(2[I_0]f/k_t \cdot k_d)^{1/2} = A, \quad k_d/2 = B \quad (5)$$

Логарифмируя уравнение (4) и вводя указанные обозначения (5), получим

$$\ln([M_t]/[M_0]) = A[\exp(-Bt) - 1] \quad (6)$$

Ясно, что после определения величин A и B константы k_d и f находятся из (5) однозначно. Логарифмируя (6), получим

$$\ln[\ln([M_t]/[M_0]) + A] = -Bt + \ln A \quad (7)$$

Построим итерационный процесс для нахождения констант k_d и f , используя таблицу экспериментальных значений $[M_t]_i = \varphi(t_i)$, где $i=1, 2, \dots, N$. Требуется найти такие значения A и B , при которых функция

$$F_{j+1} = \sum_{i=1}^{N-1} \{\ln[\ln([M_t]_i/[M_0]) + A_j] + B_{j+1}t_i - \ln A_{j+1}\}^2$$

(где $j=0, 1, 2, \dots$ — номер итерации) принимает наименьшее значение.

Для каждого j величины B_j и $\ln A_j$ определяются методом наименьших квадратов. Начальное приближение A_0 (при $j=0$) определяется из выражения: $A_0 = \ln([M_t]_0/[M_0])$. Итерационный процесс прекращается после одновременного выполнения условий

$$|k_{d(j+1)} - k_{d(j)}| \leq \varepsilon_1; \quad |f_{j+1} - f_j| \leq \varepsilon_2,$$

где ε_1 и ε_2 — числа, заданные исходя из точности эксперимента.

Величины k_d и f для АЦВ и АЦП, найденные путем расчета данных опыта методом итераций, приведены в таблице, из которой следует, что величины k_d и f в присутствии АЦВ и АЦП различаются незначительно, что, вероятно, обусловливается общностью структур этих соединений и удаленностью (четыре углеродных атома) функциональных групп от азогруппы.

Используя найденные средние значения k_d и f , можно рассчитать по уравнению (4) кривую «конверсия — время». Во всех случаях наблюдается хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных точек, что служит дополнительной проверкой найденных констант и подтверждением того, что порядок по инициатору равен 0,5, а по мономеру — 1,0.

Описанный выше итерационный метод расчета k_d и f из кривой конверсия — время по нашему мнению имеет ряд преимуществ по сравнению с методом «пределных превращений» Тобольского, в основе которого лежит определение точки «пределной» конверсии мономера (x_∞), что часто затруднено экспериментально. Кроме того, результаты расчета k_d по уравнению Тобольского $\ln(1-x_t)/\ln(1-x_\infty)=1-e^{-k_d \cdot t^{1/2}}$ существенно зависят от точности нахождения всего одной точки — x_∞ , и ошибка в ее определении приводит к значительным погрешностям.

В предлагаемом итерационном методе расчета не требуется определения x_∞ . Для расчета k_d и f в качестве начального приближения используется любое значение x_t при достаточно глубоких конверсиях.

При последующих приближениях значения констант уточняются, и итерационный процесс прекращается при достижении заданной точности.

Исходные материалы. АЦВ получена по видоизмененному методу Хайнса и Уотерса [3] с $T_{пл}=113,5^\circ$ (разл.). Элементный состав соответствовал расчетному. Чистота продукта по карбоксильным группам 99,5%. АЦП получен из ацетопропилового спирта в соответствии с [4]. Элементный состав соответствовал расчетному.

Ацетон марки х.ч. использовали без дополнительной очистки, бутадиен и изопрен имели содержание основного вещества не менее 99,6%.

Методика проведения эксперимента. Кинетику полимеризации изучали дилатометрическим методом. Заполнение дилатометров проводили на вакуумной установке (10^{-4} тор) по общепринятой методике, после чего дилатометры запаивали под вакуумом. Точность терmostатирования при кинетических измерениях $\pm 0,05^\circ$.

Скорость полимеризации w определяли из тангенса угла наклона в координатах «объем реакционной смеси при температуре полимеризации — время полимеризации», рассчитывая по формуле

$$w = \frac{(v_2 - v_1) \cdot 1000}{(t_2 - t_1) M (v_{уд.м} - v_{уд.п}) \cdot v_1}$$

где v_1 , v_2 — объем в мл реакционной смеси в моменты времени полимеризации t_1 и t_2 в сек.; M — молекулярный вес мономера в г/моль; $v_{уд.м}$ — объем 1 г мономера при температуре, равной температуре полимеризации в мл/г; $v_{уд.п}$ — объем 1 г полимера при температуре полимеризации в мл/г.

Конверсию мономера K , % вычисляли по формуле

$$K = \frac{(v_1 - v_0) \cdot 100}{v_m (v_{уд.м} - v_{уд.п}) / v_{уд.м}}$$

где v_0 — объем реакционной смеси в начальный момент полимеризации, т. е. при $t_1=0$; v_m — объем мономера в начальный момент полимеризации.

Среднечисленный молекулярный вес определяли эбулиоскопически. Расчет констант k_d и f производили на ЭВМ.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт синтетического каучука
им. С. В. Лебедева

Поступила в редакцию
29 X 1974

ЛИТЕРАТУРА

1. T. A. Тиме, Е. Н. Баранцевич, В. П. Каргавых, Д. Г. Брыль, Высокомолек. соед., Б16, 255, 1974.
2. В. К. Грищенко, Ю. А. Спирин, В. И. Крахмалова. Сб. Синтез и физико-химия полиуретанов, «Наукова думка», 1967, стр. 62.
3. R. T. Haines, W. A. Waters, J. Chem. Soc., 1955, 4256.
4. C. H. Bamford, A. D. Jenkins, R. P. Wayne, Trans. Faraday Soc., 56, 935, 1960.