

6. S. Bywater, D. J. Worsfold, G. Hollingsworth, Macromolecules, 5, 389, 1972.
7. M. Kašpar, J. Trecová, Collect. Czechosl. Chem. Commun., 41, 1356, 1976.
8. M. Fontanille, G. Helary, International Symposium on Macromolecules, Dublin, v. 1, 1977, p. 49.
9. R. Ohlinger, Dissertation, Hamburg, 1974.

УДК 541.64:536.4:539.5

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО СТАРЕНИЯ НА ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСУЛЬФОНА

Перепечко И. И., Насонов А. Д., Рейтбурд Л. Е., Семенкова А. Э.

Известно, что длительный отжиг может приводить к существенному изменению физических свойств линейных аморфных полимеров. Нами было обнаружено, что длительный отжиг полисульфона (ПСФ) марки «А», имевшего молекулярную массу 30 000 и плотность $\rho=1,242 \text{ г/см}^3$, при температурах, меньших температуры стеклования T_g данного полимера, приводит к существенному изменению его механических свойств. Так, у ПСФ, отожженного в течение 100 час. при 150° , относительное удлинение при разрыве ε уменьшилось в 7 раз по сравнению с исходным, неотожженным полимером. В таблице приведены результаты измерения относительного удлинения при разрыве у ПСФ, отожженного при других температурах.

Анализ этой таблицы показывает, что во всех случаях длительный отжиг при температурах, меньших T_g , приводит к значительному уменьшению ε . Заметим, что у исходного ПСФ $\varepsilon=70\%$. Нам представляется, что это связано с тем, что при длительном отжиге изменяются параметры пространственной сетки зацеплений. В результате тепловых флуктуаций наиболее напряженные участки цепей испытывают разрыв, поэтому пространственная сетка зацеплений после отжига становится редкой. В полимере, имеющем более редкую пространственную сетку зацеплений, элементы полимерных цепей, находящиеся в стеклообразном состоянии, испытывают более сильное межмолекулярное взаимодействие, что и приводит к уменьшению ε .

Для проверки этого предположения нами были изучены акустические свойства ПСФ как исходного, так и подвергнутого отжигу при температуре 150° (в течение 100 час.) на обратном крутильном маятнике [1, 2] на частоте $\sim 1 \text{ Гц}$. Были измерены динамический модуль сдвига G' и тангенс угла механических потерь $\tan \delta$ в интервале температур $-196 - +230^\circ$. Относительная погрешность при измерении G' составляла $\sim 3\%$, $\tan \delta$ не превышала 8% . Так как нам удалось провести измерения в области плато высокояластичности, то по известным формулам [1, 3] была рассчитана средняя молекулярная масса M_c между двумя соседними узлами пространственной сетки зацеплений.

Для исходного образца $M_c=1040 \text{ г/моль}$, а для отожженного — 1650 г/моль . Следовательно, у отожженного ПСФ M_c в 1,6 раза больше, чем в исходном. Таким образом, оказалось, что в результате отжига сетка зацеплений у ПСФ становится более редкой.

Если наш вывод об изменении сетки зацеплений ПСФ в процессе отжига является правильным, то можно было ожидать, что в стеклообразном состоянии должна наблюдаться аномальная зависимость динамического

Результаты измерения относительного удлинения при разрыве

Время, часы	Относительное удлинение при разрыве, %	
	90°	120°
5	62	31
24	50	14
100	12	10




Рис. 1. Температурная зависимость низкочастотной скорости сдвиговых волн C_l и тангенса угла механических потерь $\operatorname{tg} \delta$ в ПСФ: 1, 1' – исходный ПСФ; 2, 2' – отожженный ПСФ




Рис. 2. Температурная зависимость динамического модуля сдвига G' для исходного (1) и для отожженного (2) ПСФ: а – в исследованном интервале температур; б – вблизи T_c

модуля сдвига и низкочастотной скорости сдвиговых волн от густоты пространственной сетки зацеплений. Действительно, ранее было показано, что во многих сетчатых полимерах в стеклообразном состоянии наблюдается такая зависимость динамического модуля упругости и скорости звука от степени спшивки $v = \rho/M_c$, при которой эти вязкоупругие параметры уменьшаются с увеличением v [1]. В то же время в высокоэластическом состоянии для этих полимеров G' прямо пропорционален v . Такая зависимость динамического модуля от v была обнаружена, например, для спицких эпок-

сидных полимеров и сополимеров ненасыщенных полиэфиров, а также ряда других полимеров [1].

Следовательно, аномальную зависимость G' от v можно было ожидать и в нашем случае при температурах, расположенных ниже T_c . Из рис. 1 и 2 видно, что именно такая зависимость G' и C_v от степени спшивки наблюдается в нашем эксперименте. Действительно, если в области плато высокого эластичности G' исходного ПСФ ($v=12 \cdot 10^{-4}$ моль/см³) больше в 1,6 раза, чем у отожженного ПСФ ($v=7,6 \cdot 10^{-4}$ моль/см³), то ниже 155° G' исходного образца, имеющего более густую сетку зацеплений, несколько меньше, чем G' отожженного. Интересно, что точка инверсии, в которой меняется G' от v , находится вблизи T_c , как это имеет место для полимеров, имеющих поперечные химические связи.

Известно, что аномальная зависимость G' от v сопровождается падением общего уровня механических потерь в стеклообразном состоянии при уменьшении степени поперечного спшивания. Именно такая зависимость $\text{tg } \delta$ от степени поперечного спшивания наблюдается и в нашем случае (в интервале температур -60 — +160°).

Московский областной педагогический
институт им. Н. К. Крупской

Поступила в редакцию
24 X 1977

ЛИТЕРАТУРА

1. И. И. Перепечко, Акустические методы исследования полимеров, «Химия», 1973.
2. И. И. Перепечко, О. В. Старцев, Акуст. ж., 20, 755, 1974.
3. Дж. Ферри, Вязкоупругие свойства полимеров, Изд-во иностр. лит., 1963.

УДК 541.64:542.952


РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДВУХ МОНОМЕРОВ В ГЕТЕРОГЕННОЙ СИСТЕМЕ

*Будорагин Л. В., Китина И. Г., Панченков Г. М.,
Баранов В. Я.*

В настоящее время сополимеризация двух мономеров в гетерогенной системе изучена недостаточно. В частности, не существует уравнения, позволяющего установить однозначное соответствие между составом мономерной смеси и составом образующегося сополимера. Для получения сополимеров заданного состава в гетерогенной системе обычно пользуются подбором состава мономерной смеси, что является трудоемкой операцией.

В настоящей работе нами сделана попытка описать гетерогенную сополимеризацию двух мономеров из раствора, использовав при этом уравнение Майо — Льюиса [1] для гомогенной сополимеризации.

Метод Майо — Льюиса предполагает, что сополимеризация включает четыре стадии роста:



При гетерогенной сополимеризации, когда процесс идет в основном на поверхности раздела фаз необходимо принять во внимание адсорбцию мономеров на поверхности твердой подложки

