

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Краткие сообщения

Том (Б) XXI

1979

№ 7

УДК 541.64:546(17+26)

**ДИФФУЗИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ АЗОТА И УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА В ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНЕ**

Купряжкин А. Я., Попов Е. В.

Использование фторопласта в качестве материала вакуумных уплотнений и техники высоких давлений невозможно без изучения микропроцессов, характеризующих его взаимодействие с газовой средой [1].

В данной работе проведено изучение процессов переноса N_2 и CO_2 в политетрафторэтилене (фторопласт-4) на экспериментальной установке, аналогичной описанной в работе [2].

В качестве образца использовали мембранны (толщина $h=8,5 \cdot 10^{-2}$ см) из политетрафторэтилена со степенью кристалличности $\sim 48\%$. Основные характеристики образца и экспериментальной установки даны в работе [3].

Исследование диффузии газов в образце проводили методом проницаемости [4]. С одной стороны предварительно обезгаженной полимерной мембранны поддерживали определенное давление, а с другой — с помощью емкостного дифференциального манометра [5] определяли изменение давления газа во времени.

В предварительных опытах по измерению коэффициентов переноса при различных давлениях отклонения от закона Генри обнаружено не было. Поэтому значения коэффициентов диффузии и растворимости определяли из решения диффузионной задачи проницаемости с граничными условиями первого рода.

**Температурная зависимость коэффициента диффузии D и коэффициента
расторимости S углекислого газа и азота в политетрафторэтилене**

Углекислый газ			Азот		
$T, ^\circ K$	$D \cdot 10^6, см^2/сек$	$S \cdot 10^2, см^3/см^3 \cdot атм$	$T, ^\circ K$	$D \cdot 10^6, см^2/сек$	$S \cdot 10^2, см^3/см^3 \cdot атм$
346,8	$0,64 \pm 0,01$	$31,2 \pm 1,5$	323,2	$0,26 \pm 0,01$	$8,2 \pm 0,4$
357,3	$0,83 \pm 0,01$	$26,0 \pm 1,1$	344,2	$0,72 \pm 0,01$	$8,2 \pm 0,4$
368,2	$1,13 \pm 0,01$	$22,3 \pm 1,1$	364,2	$1,15 \pm 0,01$	$7,1 \pm 0,4$
383,2	$1,50 \pm 0,01$	$10,0 \pm 0,4$	383,7	$1,89 \pm 0,04$	$5,6 \pm 0,4$

Результаты обработки кривых проницаемости приведены в таблице.

Температурные зависимости коэффициентов переноса в исследованном температурном интервале описываются экспоненциальным законом.

Для азота получено

$$D_{N_2} = (0,74^{+0,78}_{-0,52}) \cdot 10^{-1} \exp \left[-\frac{4,05 \pm 0,85}{RT} \right] \quad (1)$$


$$S_{N_2} = (0,97^{+0,93}_{-0,48}) \cdot 10^{-2} \exp \left[\frac{1,42 \pm 0,47}{RT} \right]. \quad (2)$$

Для углекислого газа

$$D_{CO_2} = (0,67^{+0,50}_{-0,29}) \cdot 10^{-2} \exp \left[-\frac{3,42 \pm 0,40}{RT} \right] \quad (3)$$

$$S_{CO_2} = (0,20^{+0,31}_{-0,19}) \exp \left[\frac{8,4 \pm 2,1}{RT} \right] \quad (4)$$

Значения энталпий активации диффузии и растворимости в выражениях (1)–(4) приведены в ккал/моль, значения коэффициентов диффузии и растворимости – в см²/с и см³/см³·атм соответственно. Из соотношений (2), (4) видно, что энталпия сорбции для исследованных газов является отрицательной, т. е. с ростом температуры растворимость уменьшается. Для возможного объяснения этого результата рассмотрим график зависимости энталпии сорбции ΔH_s от параметра ϵ/k потенциала 6–12 Леннард–Джонса [6] (рисунок), отчасти характеризующего степень взаимодействия молекулы газа с твердым телом. На графике для сравнения приведены данные по растворимости водорода идейтерия в политетрафторэтилене [3].



Зависимость энталпии сорбции ΔH_s водорода (1), дейтерия (2), азота (3) и углекислого газа (4) от параметра ϵ/k

Закона Генри обнаружено не было) можно предположить, что основной вклад в энталпию сорбции вносит слагаемое, описывающее растворение газа в полимере, т. е. энталпия растворения.

Смену знака энталпии растворения газов с возрастанием параметра ϵ/k , по-видимому, можно объяснить внутренней структурой политетрафторэтилена (наличием кристаллических и аморфных участков).

Молекулы водорода и дейтерия, обладая малыми размерами и большой подвижностью, растворяются в основном в кристаллической части, которая характеризуется большой плотностью и, следовательно, положительной энталпиией растворения. С увеличением размеров молекул и параметра ϵ/k (азот и углекислый газ) вероятность растворения в кристаллической части уменьшается. Молекулы более тяжелых газов растворяются в аморфной части, которая характеризуется меньшей плотностью структуры и может обладать значительными полостями, обусловливающими отрицательное значение энталпии растворения.

Уральский политехнический
институт им. С. М. Кирова

Поступила в редакцию
30 VI 1978

ЛИТЕРАТУРА

1. С. А. Рейтлингер, Проницаемость полимерных материалов, «Химия», 1974.
2. А. Я. Купряжкин, П. В. Волобуев, П. Е. Суетин, Ж. техн. физики, 44, 1774, 1974.
3. А. Я. Купряжкин, И. А. Королев, П. В. Волобуев, П. Е. Суетин, Ж. техн. физики, 47, 2429, 1975.
4. H. A. Daynes, Proc. Roy. Soc., 97, 273, 1920.
5. С. Ф. Борисов, Б. А. Калинин, Б. Т. Породнов, П. Е. Суетин, Приборы и техника эксперимента, 4, 209, 1972.
6. Д. Гиршфельдер, Ч. Кертис, Р. Берд, Молекулярная теория газов и жидкостей, Изд-во иностр. лит., 1961.