

конкретных задач, а также регулировать концентрацию кислорода в обогащенном потоке и производительность газоразделительных устройств в довольно широких пределах.

Институт нефтехимического
синтеза АН СССР

Поступила в редакцию
15 V 1979

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. США 3854804, класс 55-158.
2. *H. E. Huckins, K. Kammermeyer*, Chem. Engng Progr., 49, 180, 1953.

УДК 541(64+24+49):547(46+584)

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С ПОЛИ-*N*-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАСС

*Литманович А. А., Сусь Т. А., Карапутадзе Т. М.,
Кириш Ю. Э., Написов И. М.*

Известно, что равновесия в реакциях



(матрица — высокомолекулярный полимер; термин «олигомер» условен, и показывает лишь, что его цепи существенно короче цепей матрицы) сильно зависит от степени полимеризации олигомера ν [1]. Экспериментальные данные о зависимости устойчивости поликомплексов от длины цепей олигомеров могут дать ценную информацию об относительной устойчивости поликомплексов из разных олигомеров и матриц [1]. Такая информация, в частности, необходима для количественного анализа реакций макромолекулярного замещения, возможность протекания которых была показана в работах [2, 3].

В данной работе изучена зависимость связывания полиакриловой (ПАК) и полиметакриловой (ПМАК) кислот, матриц, с поли-*N*-винилпирролидоном (ПВПД) от его молекулярной массы в интервале $\bar{M}_n = 600 - 6000$.

Использовали ПМАК $\bar{M}_v = 2,6 \cdot 10^5$ и ПАК $\bar{M}_v = 2 \cdot 10^5$, полученные радикальной полимеризацией в бензоле при 60° с азо-бис-изо-бутиронитрилом в качестве инициатора. Молекулярные массы ПМАК и ПАК определяли вискозиметрически в 0,0002 н. HCl и 2 н. NaOH соответственно [4, 5]. Методика получения preparативных и аналитических фракций ПВПД в интервале молекулярных масс 600–6000 описана в работе [6].

На рис. 1, 2 приведены зависимости pH и относительного изменения удельной вязкости растворов ПМАК и ПАК от количества добавленного олигомера (ПВПД различных молекулярных масс). Аналогичные зависимости наблюдались ранее [1] в системах ПАК — полиэтиленгликоль (ПЭГ) и ПМАК — ПЭГ. Одновременное понижение η_{sp} и концентрации протонов в растворе следует связать с образованием соответствующих поликомплексов, которое сопровождается компактизацией макромолекул за счет взаимодействия и, как следствие, экранирования гидрофильных групп матрицы и олигомера в поликомплексе. Из рис. 1, 2 следует, что состав поликомплексов отвечает эквимольному соотношению компонентов; это согласуется с данными работ [7, 8].




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Рис. 1. Зависимость pH раствора от основомольного отношения ПВПД : ПМАК (1) и ПВПД : ПАК (2). Концентрация поликислот $1,16 \cdot 10^{-2}$ осново-моль/л, 25° .

Рис. 2. Зависимость относительного изменения удельной вязкости раствора поликислоты при добавлении ПВПД от основомольного отношения ПВПД : ПМАК (а) и ПВПД : ПАК (б).

Молекулярная масса ПВПД 5600 (1), 4000 (2), 3000 (3), 1500 (4), этилпирролидон (5). Концентрация поликислот $1,16 \cdot 10^{-2}$ осново-моль/л, 25° .

Рис. 3. Зависимость относительного изменения удельной вязкости раствора матрицы в эквимольной смеси с олигомером от длины цепи олигомера

Матрица: ПМАК (1, 3), ПАК (2); олигомер: ПВПД (1, 2), ПЭГ (3). Концентрация матриц и олигомеров $1,16 \cdot 10^{-2}$ осново-моль/л. Кривая 3 взята из работы [10], 25° .

Рис. 4. Зависимость относительного изменения удельной вязкости раствора ПМАК и ПВПД от молекулярной массы ПВПД при соотношении ПВПД : ПМАК = 1 : 10. $[\text{ПМАК}] = 1,16 \cdot 10^{-2}$ осново-моль/л, $[\text{ПВПД}] = 1,16 \cdot 10^{-3}$ осново-моль/л, 25° .

На рис. 3 приведены зависимости относительного изменения вязкости растворов от v для изученных систем. Видно, что равновесие (1) в системе ПАК – ПВПД начинает смещаться вправо при $M_n \approx 3000$, тогда как комплекс ПМАК – ПВПД устойчив уже при $M_n \approx 1500$. По принятому способу фракционирования получить достаточные для вискозиметрических измерений количества узких фракций ПВПД с $M_n < 1000$ весьма затруднительно. Поэтому для уточнения области длин цепей ПВПД, в которой при выбранных условиях (T° С, концентрация) происходит смещение равновесия (1) вправо в системе ПМАК – ПВПД, были проведены специальные эксперименты по измерению вязкости растворов, содержащих ПМАК и узкие аналитические фракции ПВПД (рис. 4) в соотношении ПВПД : ПМАК = 1 : 10. Из рис. 3 (кривая 1) видно, что при $M_n \approx 2000$ равновесие (1) практически полностью смещено вправо, поэтому факт уменьшения η_{ud} при повышении M_n ПВПД от 500 до 2000 (рис. 4) можно ин-

терпретировать как смещение равновесия (1) вправо по мере увеличения длины цепи олигомера; середина перехода на кривой 1 соответствует молекулярной массе ПВПД~600.

Поскольку область длин цепей олигомера, в которой при данных условиях происходит смещение равновесия (1) вправо, может служить мерой устойчивости поликомплекса [9], можно заключить, что комплексы ПМАК – ПВПД и ПАК – ПВПД прочнее, чем комплекс ПМАК – ПЭГ, так как длины цепей ПВПД, при которых он начинает заметно взаимодействовать с ПМАК и ПАК (~5 и ~30 соответственно), значительно меньше, чем длины цепей ПЭГ, при которых этот олигомер начинает в аналогичных условиях взаимодействовать с теми же поликислотами (~50 и ~120 соответственно).

Этот вывод согласуется с данными работы [2] по избирательному связыванию ПВПД из его смеси с ПЭГ матрицей ПМАК и по «узнаванию» растущей дочерней цепью ПМАК матрицы ПВПД, когда в полимеризационной смеси одновременно присутствуют матрицы ПВПД и ПЭГ [3].

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступила в редакцию
25 VII 1979

ЛИТЕРАТУРА

1. И. М. Паписов, Докторская диссертация, МГУ, 1975.
2. И. М. Паписов, Ц. И. Недялкова, Н. К. Аврамчук, В. А. Кабанов, Высокомолек. соед., A15, 2003, 1973.
3. Ц. И. Недялкова, Кандидатская диссертация, МГУ, 1974.
4. A. Katchalsky, H. Eisenberg, J. Polymer Sci., 6, 145, 1951.
5. C. Ruety, J. Chem. Soc. Japan, Pure Chem. Sec., 83, 386, 1962.
6. Ю. Э. Кирш, Т. А. Сусь, Т. М. Карапутадзе, Высокомолек. соед., A19, 2774, 1977.
7. F. Boyer-Kawenoki, Compt. rend., C263, 203, 1966.
8. F. Boyer-Kawenoki, Compt. rend., C263, 278, 1966.
9. И. М. Паписов, А. А. Литманович, Высокомолек. соед., A19, 716, 1977.
10. А. Д. Антипина, В. Ю. Барановский, И. М. Паписов, В. А. Кабанов, Высокомолек. соед., A14, 941, 1972.