

**ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА  
СОПОЛИМЕРОВ ПРИ АНИОННОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ  
 $\epsilon$ -КАПРОЛАКТАМА С  $\omega$ -ДОДЕКАЛАКТАМОМ**

***Котельников В. А., Иванов М. П., Фрунзе Т. М.,  
Курашев В. В., Давтян С. П.***

Ограниченнaя растворимость сополиамидов, получаемых анионной активированной полимеризацией лактамов, затрудняет определение их состава. Предложенные в работе [1] методы определения состава сополимеров  $\epsilon$ -капролактама (КЛ) и  $\omega$ -додекалактама (ДЛ) при помощи методов ПМР и ИК-спектроскопии основаны на использовании в качестве растворителя трифтормукусной кислоты. Однако при увеличении молекуллярной массы сополимеров происходит расслоение их растворов в  $\text{CF}_3\text{COOH}$  и точность метода заметно уменьшается.

Нами предпринята попытка определения состава сополиамидов по данным термометрии при проведении адиабатической сополимеризации капролактама с додекалактамом. Правомочность использования термометрии для определения состава сополимеров связана с тем, что количество выделившегося при сополимеризации (мономеров одной природы) тепла не зависит от чередования мономерных звеньев, а определяется только энталпийей размыкания лактамных циклов. Так, при исследовании адиабатической сополимеризации капролактама с С-метил-капролактамом авторами работы [2] была установлена зависимость

$$\Delta H_{\text{сопол}} = \Delta H_1 N_1 + \Delta H_2 N_2, \quad (1)$$

где  $\Delta H_{\text{сопол}}$ ,  $\Delta H_1$  и  $\Delta H_2$  – энталпии сополимеризации и гомополимеризации обоих лактамов соответственно;  $N_1$  и  $N_2$  – мольные доли каждого мономера в сополимере.

Авторами работы [3] при изучении адиабатической полимеризации  $\epsilon$ -капролактама было показано, что изменение теплоемкости системы в ходе процесса компенсируется изменением плотности. Если допустить, что и при адиабатической сополимеризации капролактама с додекалактамом увеличение суммарного значения  $C_p$  будет компенсироваться уменьшением плотности системы, то после соответствующих преобразований уравнение (1) может быть выражено как

$$\Delta T_{\text{сопол}} = \Delta T_{\text{кл}} N_1 + \Delta T_{\text{дл}} N_2, \quad (2)$$

где  $\Delta T_{\text{сопол}}$  – суммарное повышение температуры за счет адиабатической сополимеризации (текущее значение);  $\Delta T_{\text{кл}}$ ,  $\Delta T_{\text{дл}}$  – максимальное повышение температуры при адиабатической полимеризации капролактама и додекалактама соответственно, или

$$\Delta T_{\text{сопол}} = \Delta T_{\text{кл}} \frac{m_1/113,16}{M_1/113,16 + M_2/197,31} + \Delta T_{\text{дл}} \frac{m_2/197,31}{M_1/113,16 + M_2/197,31}, \quad (3)$$

где  $m_1$ ,  $m_2$  – количество г вступившего в реакцию капролактама и додекалактама соответственно,  $M_1$  и  $M_2$  – исходное количество г капролактама и додекалактама соответственно.

Соответственно рассмотрение уравнения (3) и выражения

$$\eta = \frac{m_1 + m_2}{M_1 + M_2}, \quad (4)$$

где  $\eta$  — выход сополимера в вес. долях, приводит к следующему уравнению:

$$\Delta T_{\text{сопол}} = \Delta T_{\text{кл}} \frac{[\eta(M_1 + M_2) - m_2]/113,16}{M_1/113,16 + M_2/197,36} + \Delta T_{\text{дл}} \frac{m_2/197,31}{M_1/113,16 + M_2/197,31} \quad (5)$$

Таким образом, при адиабатической сополимеризации для расчета состава образующихся сополимеров необходимо определить  $\Delta T_{\text{сопол}}$  и глубину превращения. Значение  $\Delta T$  полимеризации капролактама, по данным работы [4], составляет  $52,0^\circ$  (для 100% превращения). Величина  $\Delta T$  по-




Рис. 1. Зависимость максимальных значений  $\Delta T$  при адиабатической сополимеризации капролактама с додекалактамом от состава исходной смеси мономеров. Здесь и на рис. 2, 3 —  $T_0=150^\circ$ , (натрий-капролактам) = ( $N$ -ацетил-капролактам) = 0,5 моль.%

лимеризации додекалактама по данным работы [5] равна  $18,0^\circ$ . Однако эта величина была найдена авторами работы [5] при полимеризации додекалактама в условиях лишь приближающихся к адиабатическим. Нами были проведены измерения максимального подъема температуры при анионной адиабатической полимеризации додекалактама при  $T_0=-167-179^\circ$ . В этих условиях полимеризация и кристаллизация образующегося полимера протекают раздельно, что позволяет точно определить  $\Delta T$ . Значение  $\Delta T$  полимеризации додекалактама составило  $20,4 \pm 0,3^\circ$ .

Для подтверждения допущения о взаимной компенсации изменения теплопоемкости и плотности сополимеризационной системы была исследована анионная сополимеризация капролактама с додекалактамом в зависимости от исходного состава мономерной смеси. Глубина превращения находилась в пределах 97,2—98,3%. На рис. 1 приведена зависимость значений  $\Delta T$  сополимеризации указанных лактамов (в пересчете на 100% конверсии) от исходного состава мономерной смеси. Линейный характер зависимости  $\Delta T_{\text{сопол}}$  — состав свидетельствует о справедливости уравнения (2), в котором суммарная  $\Delta T_{\text{сопол}}$  является аддитивной функцией  $\Delta T_{\text{кл}}$  и  $\Delta T_{\text{дл}}$ . Кроме того, значение  $\Delta T$  полимеризации додекалактама, определяемое путем экстраполяции полученной прямой до пересечения с осью, соответствующей 100% составу додекалактама, совпадает с экспериментально найденным значением ( $20,4^\circ$ ).

На рис. 2, а приведены кинетические кривые изменения  $\Delta T_{\text{сопол}}$  при различном исходном составе. Для построения зависимости глубины превращения от времени гравиметрически на различных участках кинетических кривых определялся выход сополимера. Полученные значения представлены на рис. 2, б. Как видно из приведенных кинетических кривых, увеличение концентрации додекалактама в исходной смеси мономеров (в рассматриваемых пределах) приводит к повышению начальной скорости сополимеризации, что свидетельствует об активации одного мономера другим.

На основании экспериментально найденных значений  $\Delta T_{\text{сопол}}$  и  $\eta$  по формулам (4) и (5) рассчитан состав образующихся сополимеров при различном исходном соотношении лактамов. На рис. 3 приведено изменение в ходе реакции состава сополимеров, определенного тремя методами:

термометрическим, ПМР и элементного анализа. Хорошее совпадение полученных значений свидетельствует о корректности предложенного подхода к определению состава сополимеров по данным термометрии. Точность определения состава термометрическим методом будет зависеть от адиабатичности процесса, быстроты обрыва реакции и соответствия  $\Delta T - \eta$ , разности вкладов сомономеров в суммарное повышение температуры (чем больше разница  $\Delta T_1 - \Delta T_2$ , тем выше точность методики).

Сравнение полученных данных по  $\Delta T_{\text{пол}}$  капролактама ( $52^\circ$  для 100% конверсии) с данными работ других авторов [6, 7] указывает на хоро-




Рис. 2

Рис. 2. Кинетические кривые сополимеризации капролактама с додекалактамом (а –  $\Delta T$ , б – глубина превращения). Здесь и на рис. 3 исходное соотношение мономеров капролактам : додекалактам : 0,85 : 0,15 (1); 0,60 : 0,40 (2); 0,25 : 0,75 (3)

Рис. 3. Кинетика изменения состава сополимеров в процессе адиабатической сополимеризации (данные термометрии (I), ПМР (II) и элементного анализа (III))




Рис. 3

шую адиабатичность проведения процесса. Разность в  $\Delta T_{\text{пол}}$  капролактама и додекалактама достаточно велика. Таким образом, точность приведенных значений состава сополимеров по  $\Delta T$  и глубине превращения зависит от скорости обрыва (остановки) реакции и соответствия полученных данных  $\Delta T - \eta$ . Ошибка термометрического метода определения состава сополимеров, рассчитанная на основании анализа полученных экспериментальных данных, не превышает 5 %. При сравнении представленных на рис. 3 значений состава сополимеров, определенных различными методами, видно, что термометрический метод дает наименьший разброс.

В заключение следует отметить, что термометрия может быть с успехом использована для определения состава как растворимых, так и нерастворимых сополимеров.

$\epsilon$ -капролактам перегоняли в вакууме (т. кип.  $111^\circ/1 \text{ torr}$ ), т. пл.  $68,5-69^\circ$  (лит. данные  $68-70^\circ$  [8]);  $\omega$ -додекалактам дважды перекристаллизовывали из бензола, сушили при  $50^\circ/10 \text{ torr}$ ; т. пл.  $151-152^\circ$  (лит. данные  $151-153^\circ$  [9]), N-апетил- $\epsilon$ -капролактам получали по методике работы [10], т. кип.  $84^\circ/2 \text{ torr}$ ;  $n_D^{20} 1,4893$ ;  $d_4^{20} 1,099$  (лит. данные  $125^\circ/17 \text{ torr}$ ,  $n_D^{20} 1,4891$ ;  $d_4^{20} 1,095$  [10]).

На- $\epsilon$ -капролактам получали взаимодействием металлического Na с  $\epsilon$ -капролактамом и использовали в виде 18–24%-ного раствора соли в  $\epsilon$ -капролактаме, запаянного в ампулы.

Полимеризацию  $\omega$ -додекалактама и сополимеризацию его с  $\epsilon$ -капролактамом проводили по методике, описанной в работе [3]. Степень завершенности сополимеризации определяли после экстракции измельченных сополиамидов в циклогексане в течение 10 час. и последующей сушки в вакууме до постоянного веса. Состав сополиамидов методом ПМР определяли по методике работы [1].

Институт элементоорганических  
соединений АН СССР

Поступила в редакцию  
22 III 1979

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Т. М. Фрунзе, В. А. Котельников, В. В. Курашев, С. Л. Иванова, Л. И. Комарова, В. В. Коршак, Высокомолек. соед., A18, 303, 1976.
2. J. Kralíček, J. Šebenda, Chem. průmysl, 10, 545, 1963.
3. В. В. Коршак, Т. М. Фрунзе, С. П. Давтян, В. В. Курашев, Т. В. Волкова, В. А. Котельников, Р. Б. Шлейфман, Высокомолек. соед., A21, 1960, 1979.
4. Т. М. Фрунзе, В. А. Розенберг, В. В. Курашев, С. П. Давтян, В. А. Котельников, Т. В. Волкова, Sborník přednášek, Polyamidy-78, Chlum u Třeboně, 1978, стр. 52.
5. А. Я. Малкин, С. Л. Иванова, М. А. Корчагина, Высокомолек. соед., A19, 2244, 1977.
6. P. Wittmer, G. Gerrens, Makromolek. Chem., 89, 27, 1965.
7. O. Wichterle, T. Tomka, J. Šebenda, Collect. Czechoslov. Chem. Commun., 29, 610, 1964.
8. Справочник по химии полимеров, «Наукова думка», 1971, стр. 22.
9. А. В. Волохина, Г. И. Кудрявцев, С. И. Мурашева, А. А. Стрельцова, К. Е. Кузнецова, М. Н. Лазареева, М. Н. Портнова, Высокомолек. соед., 9, 915, 1967.
10. R. Benson, T. Cairnes, J. Amer. Chem. Soc., 70, 2115, 1948.

УДК 541.64:547.431:543.544

#### О ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДИГЛИЦИДИЛЛОВЫХ ЭФИРОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НА СИЛИКАГЕЛЕ

Кузяев А. И.

При исследовании распределения по типам функциональности эпоксидных смол методом колоночной адсорбционной хроматографии на силикагеле [1] нами обнаружено, что в условиях хроматографического процесса происходит заметное увеличение молекулярной массы и доли высокомолекулярных фракций. При этом уменьшается содержание диглицидилового эфира (ДГЭ) бисфенола А, который является основным компонентом эпоксидных смол марок ЭД-22 и ЭД-20, т. е. заметно протекание полимеризации ДГЭ. Так как такой процесс резко искажает результаты фракционирования, представляло интерес выяснить некоторые закономерности процесса при условиях, моделирующих режим в хроматографической колонке.

Методом ГПХ исследована адсорбция ряда ДГЭ на силикагеле марки КСС-4 из растворов в тетрагидрофуране при концентрациях 0,45 и 0,25 вес. %, соответствующих условиям в колонке. Через 48 час ДГЭ расходуются нацело и образуются полимеры с  $M_n \approx 1000$ . На рисунке представлено изменение фракционного состава при адсорбции ДГЭ диэтиленгликоля, содержащего 4,5 вес. % моноглицидилового эфира, на КСС-4 из 0,27 вес. % его раствора в тетрагидрофуране. За первые 3–6 час (времена соизмеримы с продолжительностью фракционирования) конверсия достигает 20–40 %. Выдерживание до 6 суток не приводит к изменению вида хроматограммы и, следовательно, фракционного состава образующегося олигомера, хотя на хроматограмме заметны следы остаточного ДГЭ.