

3. Н. П. Кузнецова, Г. В. Самсонов, Докл. АН СССР, 115, 351, 1957.
4. К. К. Каининьш, Б. В. Москвичев, Л. В. Дмитренко, Б. Г. Беленький, Г. В. Самсонов, Изв. АН СССР, серия химич., 1965, 1897.
5. N. K. Boardman, S. M. Partridge, Biochem. J., 59, 543, 1955.
6. T. Sturgill, R. L. Biltonen, Biopolymers, 15, 337, 1976.
7. Л. К. Шатаева, Г. В. Самсонов, Хим. фарм. ж., 1977, № 4, 1978.
8. Л. К. Шатаева, О. В. Орлиевская, Ц. И. Джмухадзе, Г. В. Самсонов, Высокомолек. соед., B17, 735, 1975.
9. Ю. С. Надежин, Л. К. Шатаева, Н. Н. Кузнецова, А. В. Сидорович, Г. В. Самсонов, Высокомолек. соед., A17, 448, 1975.
10. O. H. Lowry et al., J. Biol. Chem., 193, 265, 1951.
11. T. G. Rajagopalan, S. Moor, W. H. Stein, J. Biol. Chem., 241, 4295, 1966.
12. E. J. Casey, K. J. Laidler, J. Amer. Chem. Soc., 73, 1455, 1951.
13. Д. И. Островский, Л. В. Дмитренко, Г. В. Самсонов, Г. А. Лебедев, Изв. АН СССР, серия химич., 1976, № 3, 547.
14. А. Л. Мошковский, С. Е. Одиноков, Докл. АН СССР, 204, 1165, 1972.
15. C. N. Vinogradov, R. A. Hudson, R. M. Scott, Biophys. Biochem. Acta, 214, 6, 1970.

УДК 541.64:546.41

## К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СИСТЕМЕ МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА – ДИГИДРАТ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ

*Симеонов Й. Т., Захариеев Г. З., Чешков В. М.,  
Цветков В. Л.*

В одной из наших работ [1] было показано, что при отверждении мочевиноформальдегидной смолы (МФС) в присутствии дигидрата сульфата кальция исчезает ее хорошо известная тенденция к быстрому трещинообразованию в отверженном состоянии. В связи с этим было высказано предположение о том, что при наполнении МФС дигидратом сульфата кальция (ДСК) не только создаются чисто стерические препятствия к распространению трещин в отверженном полимере, как это наблюдается при использовании других наполнителей в сочетании с этой смолой, но и уменьшается возможность возникновения трещин.

Цель настоящей работы – изучение специфического влияния ДСК как наполнителя на поведение отверженной МФС.

В качестве МФС использовали водорастворимый олигомер клеевого предназначения, полученный при мольном соотношении мочевина : формальдегид = 1 : 2. Содержание сухого остатка в нем составляло 70 вес. %, а содержание свободного формальдегида – 1 %. В качестве наполнителей сравнения использовали порошкообразные кварц, цеолиты, каолин и слюды, отличающиеся как по кристаллохимической структуре, так и по природе поверхности, но лишь замедляющие, даже при высоком наполнении, процессы трещинообразования в отверженной МФС. Весовое соотношение смолы и наполнителей изменяли в пределах от 1 : 1 до 1 : 4. Отверждение проводили при комнатной температуре и атмосферном давлении с использованием в качестве отвердителя фосфорной кислоты.

Отверженные композиции на основе МФС изучали с помощью ИК-спектроскопии, термогравиметрии и растровой электронной микроскопии.

ИК-спектры снимали на спектрометре UR-10. На рис. 1 приведены характерные для аминопластов участки спектров отверженной МФС – ненаполненной (кривой 1) и наполненной ДСК (кривая 2). Укажем, что полосы поглощения отдельных компонентов композиции МФС – ДСК в данной области спектра в значительной мере перекрываются, поэтому для выделения спектра самого полимера, заключенного между частичками наполнителя, использовали метод компенсации. Полученному таким образом спектру отвечает кривая 2 на рис. 1. Сопоставление этих

спектров показывает, что в спектре МФС, отверженной в присутствии ДСК, имеет место заметное смещение полос поглощения  $1530 \text{ см}^{-1}$  (амид II) и  $1645 \text{ см}^{-1}$  (амид I) в сторону более высоких частот. Это смещение можно объяснить взаимодействием поверхности кристаллов ДСК с функциональными группами смолы  $>\text{C=O}$  и  $>\text{N-H}$ . Так как последние активно участвуют в образовании водородных связей в МФС, то результатом подобного взаимодействия смолы и наполнителя может быть определенное разрежение пространственной сетки самого полимера. При исследовании всех остальных композиций эффект смещения указанных полос поглощения не был зарегистрирован. Поэтому можно утверждать, что ДСК в отличие от других наполнителей активно влияет на структуру образующегося в его присутствии мочевиноформальдегидного полимера.

Предположение о разрежении сетки отверженной в присутствии ДСК мочевиноформальдегидной смолы в определенной мере подтверждается данными ТГА, согласно которым скорость термодеструкции смолы в этой композиции более чем на 25% превышает скорость термодеструкции ненаполненной и наполненной остальными наполнителями МФС.

Структуру наполненной и ненаполненной отверженной МФС изучали при помощи растрового электронного микроскопа JEM-100B. На микрофотографии ( $\times 10^4$ ) поверхности самопроизвольного скола ненаполненной МФС (рис. 2, а) отчетливо прослеживаются структурные образования на фоне характерной глобуллярной структуры. По-видимому, склонность отверженной МФС к самопроизвольному трещинообразованию во многом определяется наличием этих образований, поверхностные границы которых можно считать слабыми местами в структуре полимера. На микрофотографии ( $\times 10^4$ ) поверхности скола отверженной композиции МФС – кварц (рис. 2, б) видно, что указанная структура полимера, характерная для ненаполненной МФС, в этом случае сохраняется. Остальные использованные наполнители также не оказывают какого-либо существенного влияния на структуру полимера. Здесь уместно подчеркнуть, что все композиции, за исключением наполненной ДСК мочевиноформальдегидной смолы, показывают прогрессивное падение прочностных показателей во времени, т. е. наполнители не устранили тенденцию отверженной МФС к быстрому трещинообразованию. На микрофотографии поверхности скола отверженной композиции МФС – ДСК (рис. 2, в) видно, что в данном случае наполнитель оказал существенное влияние на структуру МФС: уменьшились размеры структурных образований в полимере, а сама структура стала более однородной на этом уровне наблюдения. Прочностные показатели этой композиции не уменьшаются с течением времени.

Исходя из полученных данных, повышенную трещиностойкость наполненной ДСК отверженной МФС можно объяснить следующим образом. Согласно работе [2], до достижения определенной деформации (критическое удлинение) материал работает без образования трещин. Величина деформационного барьера при трещинообразовании получается преобразованием соотношения Гриффита. Она увеличивается с ростом энергии граничных поверхностей структурных образований, с уменьшением




Рис. 1. ИК-спектры ненаполненной отверженной МФС (1) и МФС, отверженной в присутствии ДСК (2)




Рис. 2. Структура отверженной неполненой МФС (а), отверженной композиции МФС – кварц (б) и отверженной композиции МФС – ДСК (с);  $\times 10\,000$

длины этих поверхностей и с уменьшением модуля упругости самих структурных образований. Исходя из данных ИК-спектроскопии можно принять, что разрежение сетки МФС, отвердевшей в присутствии ДСК (по сравнению с пространственной сеткой неполненной смолы), делает структурные образования более «мягкими», т. е. уменьшается их модуль упругости. Если учесть и второй обнаруженный факт — уменьшение геометрических размеров (длины) структурных образований в полимере в этом случае, то можно заключить, что именно эти два фактора обусловливают повышенную трещиностойкость (повышенное критическое удлинение) наполненной дигидратом сульфата кальция отверженной МФС.

Центральная лаборатория  
физико-химической механики  
Болгарской Академии наук

Поступила в редакцию  
8 VI 1979

#### ЛИТЕРАТУРА

1. И. Симеонов, Г. Захариеев, В. Чешков, И. Радованов, В. Цветков, Физико-химическая механика, 1978, № 4, 46.
2. G. Menges, Kunststoffe, 63, 173, 1973.