

ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАДИОЛИЗА НА ПРОЧНОСТЬ ВОЛОКОН ПОЛИЭТИЛЕНА

Парзуллаев Б. Б., Томашевский Э. Е.

Облучение полимеров в условиях низких температур, когда химические реакции являются заторможенными, позволяет создавать большие концентрации активных промежуточных частиц. Это открывает возможности для изучения относительной роли различных стадий радиационно-химических процессов в изменении прочностных свойств полимеров. В настоящей работе исследовано влияние низкотемпературного радиолиза на прочность волокон ПЭ.

Исследовали образцы из ориентированных высокопрочных волокон. Образцы облучали в неподгруженном состоянии при температуре жидкого азота. Источник излучения — рентгеновская трубка с медным анодом. Облучение проводили через стенку пенопластового дьюара, уровень азота в котором поддерживали автоматически. Мощность поглощенной дозы составляла ~ 1 Мрад/ч. О степени радиационного повреждения судили по образованию свободных радикалов, регистрировавшихся методом ЭПР.




Рис. 1

Рис. 1. Зависимость прочности волокон ПЭ от дозы облучения при 77 К сразу после облучения (1), после отбеливания (2) и после прогревания (3)




Рис. 2

Рис. 2. Температурная зависимость прочности необлученных (1) и облученных (2, 3) волокон ПЭ


Механические испытания облученных образцов проводили при низких температурах в режиме одноосного растяжения с постоянной скоростью, при этом записывали диаграмму нагружения до разрыва. Образцы из нити ПЭ, состоявшей из 18 волокон общим сечением $0,012 \text{ мм}^2$, имели длину 40 мм; облучаемая центральная часть составляла 10 мм. При испытании на прочность образцы помещали непосредственно в жидкий азот или в охлажденный изооктан, который применяли в качестве инертной термостабилизирующей жидкости.

Механические испытания облученных и необлученных волокон при 77 К показали следующее: необлученные волокна при нагружении в жидким азоте разрываются вблизи держателей в местах заделки образцов, являющихся концентраторами напряжений; при достаточном повреждении центральной части образцов вследствие облучения место разрыва перемещается в зону облучения и образцы разрываются в центре; при дальнейшем увеличении дозы облучения происходит уменьшение прочности волокон ПЭ.


Полученные результаты приведены на рис. 1. По оси ординат отложено значение разрывного напряжения σ , по оси абсцисс — поглощенная доза

излучения D , рассчитанная по концентрации зарегистрированных радикалов. Кривая 1 относится к образцам, испытанным сразу после облучения и содержащим первичные продукты радиолиза: свободные радикалы и стабилизированные заряды. Чтобы разделить влияние на прочность нейтральных и заряженных продуктов радиолиза, часть образцов была отбелена перед испытанием светом лампы накаливания, приводящим к рекомбинации зарядов. Полученные для этих образцов данные (рис. 1, кривая 2) свидетельствуют о том, что отбеливание приводит к некоторому восстановлению прочности, потерянной при облучении. Этот результат означает, что уменьшение прочности волокон ПЭ зависит от образования и накопления как нейтральных, так и заряженных продуктов радиолиза.

Можно предполагать, что причиной уменьшения прочности волокон является ослабление химических связей в макрорадикалах и макроионах, образовавшихся при облучении полимера. Под действием растягивающих напряжений такие связи будут разрываться раньше обычных. В случае «радикализованной» макромолекулы следует ожидать ее разрыва по связи С—С, находящейся в β -положении к неспаренному электрону в «срединном» радикале



в случае ионизированной макромолекулы по одноэлектронной связи С—С



Влияние ослабленных связей на прочность полимера должно быть тем больше, чем выше концентрация радикалов и ионов. Представив данные об изменении прочности отбеленных волокон в функции от концентрации радикалов c_p , определенной методом ЭПР, можно оценить эффект относительного падения прочности, приходящейся на каждый образовавшийся срединный радикал. Эта величина оказалась равной

$$\frac{\Delta\sigma_p}{\sigma_0} \cdot \frac{1}{\Delta c_p} \simeq 10^{-21} \text{ см}^3$$

Концентрации заряженных частиц c_3 в облученных образцах ПЭ нам не известны. Считается, что концентрация макроионов в ~ 10 раз меньше, чем концентрация макрорадикалов [1]. В таком случае эффект уменьшения прочности от заряженных продуктов радиолиза, определенный по разности $\Delta\sigma_3$ между прочностями неотбеленных и отбеленных образцов составит величину порядка

$$\frac{\Delta\sigma_3}{\sigma_0} \cdot \frac{1}{\Delta c_3} \simeq 10^{-20} \text{ см}^3$$

Рекомбинация заряженных частиц при отбеливании восстанавливает поврежденные связи в макроионах и повышает прочность облученного полимера. В противоположность этому прогревание облученных образцов на воздухе и их выдерживание при комнатной температуре, приводящее к гибели всех продуктов радиолиза, включая свободные радикалы, вызывает дополнительное падение прочности (рис. 1, кривая 3). Этот результат показывает, что при повышении температуры основную роль играют вторичные свободнорадикальные химические процессы деструктивного характера.

Влияние вторичных процессов проявляется также в температурной зависимости прочности. На рис. 2 показана зависимость прочности от температуры при времени нагружения образцов до разрыва ~ 2 мин для необлученных волокон ПЭ (кривая 1); для облученных волокон, испытавшихся без предварительного размораживания (этот образцы содержали $5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ радикалов (кривая 2)) и для облучения той же дозой волокон,

которые перед испытанием были прогреты на воздухе до полной гибели радикалов (кривая 3).

Как видно, при всех температурах прочность облученного полимера меньше, чем необлученного. Сравнение кривых 1 и 2 свидетельствует о том, что разница в прочности между облученным и необлученным полимером увеличивается, когда температура испытания достигает -50° и становится возможным протекание интенсивных радикальных реакций в нагруженных образцах. Из данных, полученных методом ЭПР, следует, что в процессе испытания облученных волокон в охлажденном изооктане при -50° происходит рекомбинация 20–30% свободных радикалов, причем растягивающие напряжения стимулируют радикальные реакции. Если облученные образцы прогреть до полной гибели радикалов; то различие в прочности еще более возрастает и сохраняется при всех температурах испытания (кривая 3).

Сильное влияние на изменение прочностных свойств полимеров оказывает температура облучения [2]. Опыты, проведенные с волокнами ПЭ, облученными при комнатной температуре в атмосфере гелия и на воздухе, показали, что наибольшее ухудшение механических характеристик ПЭ происходит при облучении на воздухе, что связано с окислительной деструкцией полимера.

Сравнительно небольшой эффект уменьшения прочности ПЭ вследствие низкотемпературного радиолиза, по-видимому, объясняется тем, что механический разрыв макромолекул по ослабленным связям возможен только тогда, когда созданные облучением ослабленные связи случайно попадают в области, где возникают локальные перенапряжения при нагрузении полимера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пшежецкий С. Я., Котов А. Г., Милинчук В. К., Рогинский В. А., Тупиков В. И. ЭПР свободных радикалов в радиационной химии. М.: Химия, 1972, гл. 2.
2. Махлис Ф. А. Радиационная физика и химия полимеров. М.: Атомиздат, 1972, с. 297.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе

Поступила в редакцию
21.VII.1980

УДК 541.64:542.952:547.39

ПЛАЗМОИНИЦИРОВАННАЯ ПОСТПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, СОРБИРОВАННОГО НА ПОЛИЭТИЛЕНЕ

Пономарев А.Н., Крицкая Д.А.

Модификация многих полимерных материалов и изделий путем прививки на их поверхность новых полимеров исследуется довольно широко. Таким путем можно существенно изменять поверхностные свойства исходных полимеров (смачивание, адгезию к другим материалам, коэффициент трения и износостойкость), создавать новые типы материалов. Цетлинским и сотр. [1–3] в течение многих лет исследуется радиационная газофазная прививочная полимеризация различных мономеров на твердые неорганические и полимерные подложки как метод модификации материалов.

Однако в ряде случаев для подобных целей технологически удобнее и перспективнее использовать плазму газового разряда вместо глубоко проникающих излучений (γ -излучения, пучков ускоренных электронов) [4, 5]. При непосредственном воздействии такой плазмы на твердые