

**ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРНЫХ ПОЛИМЕРОВ
МОДИФИКАЦИЕЙ
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА АМИНОСПИРТАМИ**

**Зильберман Е. И., Хитрин С. В.,
Спасская Р. И., Кучина Т. П.**

Неионогенные водорастворимые полимеры, содержащие гидроксильные группы, используют в текстильной промышленности, в качестве загустителей печатных красок, в различных клеевых композициях. Имеются данные об использовании водорастворимых полимеров, полученных взаимодействием полиметилакрилата с этаноламином [1] для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов.

Настоящая работа посвящена изучению возможности получения водорастворимых сополимеров аминолизом широко доступного ПММА этаноламинами. В литературе подобные сополимеры не описаны. Известно лишь, что реакцию ПММА с этаноламином ранее [2] проводили в среде ацетона с добавкой эквимольных количеств этиленгликоля в мягких условиях (50° , 16 ч), при которых водорастворимые полимеры не образовывались.

В работе использовали технический суспензионный ПММА (ТУ 6-01-836-73) с удельной вязкостью 1%-ного толуольного раствора 0,23. Очищенные и осущеные аминоспирты и растворители имели константы, соответствующие литературным.

ПММА взаимодействовал (0,1 осново-моля) с этаноламином в среде растворителей и без них в круглодонной колбе с мешалкой. Модифицированные полимеры трижды пересаживали из метанольного раствора смесью ацетона с пентаном. Высаженные и высушенные до постоянного веса под вакуумом при комнатной температуре полимеры анализировали на общее содержание азота (по Кельдалю) и аминного азота титрованием водным раствором HCl по индикатору метиловому красному.

ИК-спектры снимали на спектрофотометре «Specord IR-75». Образцы готовили в виде таблеток, спрессованных с KBr.

Взаимодействием ПММА с этаноламином в мольном соотношении 1:1 при 170° в среде дихлорэтана или в массе были получены полимеры, которые, несмотря на высокую степень превращения звеньев метилметакрилата (до 37%), в воде не растворялись, хотя набухали в ней. По-видимому, в условиях наших опытов часть молекул этаноламина реагировала с ПММА как амино-, так и оксигруппой и тем самым приводила к спшиванию полимера. Водорастворимые полимеры удалось получить лишь при избытке этаноламина по отношению к ПММА как в массе, так и в растворителях, применение которых не дало преимуществ. В таблице приведены данные по составу и свойствам полимеров, полученных в массе.


**Характеристики водорастворимых полимеров, полученных реакцией ПММА
с этаноламинами**

(Мольное соотношение ПММА : этаноламины 1:5, 170°)


Этаноламин	Время, ч	Азот, %		Состав, мол. %			Растворимость в метаноле	η_{sp} 1%-ного раствора в воде
		общий	амин- ный	A	B	V		
$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	2	3,73	0,86	71	22	7	Хорошая	1,76
	2 *	3,78	0,71	70	24	6	Хорошая	—
	6	6,23	0,29	49	48	3	Хорошая	0,69
	12	7,81	0,24	33	65	2	Удовлетво- рительная	0,60
$\text{HN}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_2$	2	3,09	1,43	74	14	12	Плохая	5,92

* В присутствии 0,01 моля ацетата свинца на 1 моль ПММА.

На ИК-спектрах модифицированных полимеров сохранялась полоса поглощения сложноэфирных групп $\nu_{(C=O)} = 1725 \text{ см}^{-1}$ и появлялась полоса амид I $\nu_{(C=O)} = 1680 \text{ см}^{-1}$, а также широкая полоса $\nu_{(OH)} = 3400 \text{ см}^{-1}$, характерная для гидроксильной группы в полимерах. Интенсивность новых полос увеличивалась по мере увеличения продолжительности реакции. Элементный анализ подтвердил включение в полимер атомов азота, при этом часть азотосодержащих группировок титровалась водным раствором HCl, что свидетельствует о наличии в полимере, наряду с амидными, также аминогрупп. Следовательно, модификацию ПММА этианоламином можно представить схемой



Из таблицы видно, что в условиях наших опытов степень превращения звеньев метилметакрилата достигла 0,67, при этом 97% прореагировавших сложноэфирных групп подверглись аминированию, 3% — перэтерификации с образованием соответственно звеньев Б и В. Обращает на себя внимание, что содержание аминных звеньев В сокращается при нагревании выше 2 ч. Это можно объяснить тем, что по мере уменьшения количества исходных эфирных звеньев А начинают подвергаться аминолизу менее реакционноспособные эфирные звенья В, образовавшиеся в результате перэтерификации¹



где ЭА — этианоламин.


Удельная вязкость водных растворов полимеров, полученных взаимодействием ПММА с этианоламином (таблица), уменьшается с увеличением степени превращения, т. е. разветвленности полимера.

При взаимодействии ПММА с диэтаноламином образуется меньшее количество амидных звеньев, чем в сравнимых условиях при взаимодействии с этианоламином (таблица), что вызвано меньшей активностью NH-группы диэтаноламина в первую очередь, по-видимому, за счет дополнительных пространственных затруднений. Интересно, что замена этианоламина диэтаноламином обусловливает значительное увеличение доли молекул аминоспирта, реагирующих с полимером своими оксигруппами. Это объясняется как пониженной реакционной способностью NH-групп, так и тем, что при одинаковом мольном соотношении реагентов в случае диэтаноламина избыток оксигруппы в 2 раза больше, чем при модификации этианоламином. Другим важным отличием полимера, модифицированного диэтаноламином по сравнению с полимером, модифицированным этианоламином, является увеличение удельной вязкости первого из них. Это, очевидно, обусловлено главным образом тем, что вероятность спи-ва-

¹ На схеме не показано, что все реакции являются обратимыми.

ния трифункциональным диэтаноламином значительно больше, чем бифункциональным этаноламином, и поэтому при обработке ПММА диэтаноламином в условиях, приведенных в таблице, появляется редкая межмолекулярная спивка. По этой же причине увеличение степени превращения (продолжительность опыта 12 ч) приводит к получению еще более сшитого полимера, набухающего в воде, но не растворимого в ней, а также в метаноле.

Нами была сделана попытка ускорить процесс модификации ПММА этаноламином. Предварительные опыты показали, что добавление ацетата свинца к смеси этилацетата и этаноламина (мольное соотношение 0,01 : 1 : 1) позволяет увеличить выход N-ацетилэтаноламина (200°, 30 мин) от 49 до 68%. Однако в реакции ПММА с этаноламином тот же ацетат свинца не оказал заметного влияния на состав продукта реакции. Блокирование каталитического действия можно объяснить взаимодействием ацетата свинца и ПММА с образованием солевых групп [3]



причем после вхождения в состав макромолекулы свинец теряет подвижность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Goto T., Trumi G. Nippon Kageku Kaishi, 1975, N 9, p. 1647.
2. Кудрявцев Г. И., Рассолова Э. А. Химич. волокна, 1959 № 1, с. 36.
3. Экстрип Ф. А., Окладнов Н. А., Трушина О. А., Гусев Л. С., Куликова А. Е. Высокомолек. соед. Б, 1980, т. 22, № 1, с. 36.

Горьковский политехнический институт

Поступила в редакцию
7.VII.1980

УДК 541(64+24):543.422.23

ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ ПОПЕРЕЧНОЙ МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ ОТ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА

Григорьев В. П.

Возрастание молекулярного веса \bar{M}_w полимера в расплаве ведет к существенному уменьшению времени поперечной магнитной релаксации T_2 . Экспериментальная зависимость $T_2 = T_2(\bar{M}_w)$ в логарифмических координатах изображается двумя пересекающимися прямыми [1, 2]. Однако время спин-решеточной релаксации T_1 незначительно изменяется с \bar{M}_w [3]. Расчет спектра времен корреляции на основе модели Каргина – Слонимского и соответственно времени T_2 выполнен в работе [4].

В данном сообщении для нахождения связи между T_2 и \bar{M}_w используется феноменологический спектр типа спектра Тобольского – Аклониса [5], предложенного для описания полимеров в блоке. Следует заметить, что релаксация поперечной намагниченности может описываться сложной функцией и поэтому время релаксации часто определяется как

$$T_2 = (1/\ln 2) t_{1/2}$$

где $t_{1/2}$ – время уменьшения первоначальной амплитуды сигнала в 2 раза [3]. Ограничивааясь рассмотрением сильновязких систем, будем пренебрегать вкладом спин-решеточной релаксации в T_2 .