

12. Вайсбергер А., Прокуэр Э., Риддик Дж., Турс Э. Органические растворители. М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
13. Archibald W. J. Approximate solution of the differential equation of the ultracentrifuge. — J. Appl. Phys., 1947, v. 18, N 1, p. 362.
14. Барановская И. А., Эскин В. Е. О некоторых особенностях исследования методом светорассеяния композиционной дисперсии сополимеров, для которых параметр неоднородности Р отличен от нуля. — Высокомолек. соед. Б, 1970, т. 12, № 6, с. 433.

Институт элементоорганических
соединений АН СССР

Поступила в редакцию
14.V.1980

УДК 541.64 : 542.952 : 466.1

О МЕХАНИЗМЕ АНИОННОЙ АКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЛАКТАМОВ

**Фрунзе Т. М., Давтян С. П., Котельников В. А.,
Волкова Т. В., Курашев В. В.**

Современные представления о механизме анионной активированной полимеризации лактамов (ААПЛ) сформировались более двух десятков лет тому назад [1—5]. Тем не менее все попытки исследователей количественно описать кинетику ААПЛ привели лишь к упрощенным кинетическим уравнениям (таблица), что, по-видимому, связано со сложностью

Кинетические уравнения ААПЛ

Выражение	Уравнение	Литература
1	$w_{bp} = k_p[A][C]$	[6]
2	$w_{bp} = k_p[A][C][M]$	[7]
3	$-\frac{dM}{dt} = k_r[A] [C^-]$	[8]
4	$w_{bp} = k_p K^{0.5} [A][C]^{0.5}$	[9]
5	$w_{bp} = k_p [A][C]^{0.5} [M] - k_d [P][C]^{0.5} [M]$	[10]
6	$-\frac{dM}{dt} = k_1 \frac{k_p}{k_d} [A] [C] [M] - k_2 [A] [C]$	[11]
7	$f(q) = (1-q) (1+k_0 q)$	[12]

Примечание. А — активатор, С — катализатор, М — мономер, Р — полимер, q — глубина превращения мономера; k_p ; k_d , k_1 и k_2 — константы скорости роста цепи, деполимеризации, протонирования и депротонирования соответственно, K — константа диссоциации катализатора, w_{bp} — суммарная скорость процесса.

изучаемого процесса и с отсутствием в связи с этим углубленной детальной разработки механизма ААПЛ.

Из таблицы видно, что порядок реакции по катализатору и мономеру в приведенных уравнениях различен: по [С] равен 1 или 0,5; по [М] — 0 или 1. Порядок реакции по активатору сохраняется равным 1. Выражения скорости 5 и 6 учитывают равновесный характер процесса полимеризации, выражение 7 является чисто эмпирическим. Во всех приведенных уравнениях остается неясным физический смысл констант скоростей реакций.

Следует отметить, что все рассмотренные уравнения описывают лишь малый интервал изменения концентрации катализитической системы. Так, Ситтлер и Шебенда [9] показали, что уравнение 4 (таблица) справедливо только при соотношении $[A] : [C] \leq 2$. При дальнейшем увеличении отношения $[A] : [C]$ происходит нарушение линейной зависимости начальной скорости полимеризации от концентрации активатора, что, по мнению авторов работы [9], связано с непропорциональным изменением концентрации имидных групп вследствие возрастания вклада побочных реакций.




Рис. 1

Рис. 1. Кинетические кривые адиабатической полимеризации ϵ -капролактама в растворе ДМСО (a), N,N-диметилформамида (б), N-метилпирролидона (с). $[A]=[C]=0,0334$ моль/л; $[M]$, моль/л: 1 – 2,84; 2 – 2,04; 3 – 1,079; начальная температура полимеризации 140°

Рис. 2. Зависимость начальной скорости полимеризации ϵ -капролактама от концентрации, моль/л: 1 – С ($[A]=0,0191$), 2 – А ($[C]=0,0191$), 150°

Очевидно, точное описание кинетики АПЛ возможно лишь при полном знании механизма рассматриваемого процесса с учетом всех побочных реакций, приводящих к изменению концентрации катализитической системы в ходе полимеризации.

В настоящей работе предпринята попытка определения порядка реакции анионной полимеризации ϵ -капролактама по каждому из реагирующих компонентов (С, А и М) на начальной стадии процесса. В качестве катализатора была использована натриевая соль ϵ -капролактама, активатором служил N-ацетил- ϵ -капролактам.

С целью изучения влияния [M] на начальную скорость полимеризации w_0 нами была проведена серия опытов в различных растворителях (ДМСО, N,N-диметилформамид, N-метилпирролидон).

Как видно из рис. 1, w_0 практически не зависит от начальной концентрации M, хотя при переходе от одного растворителя к другому абсолютные значения w_0 меняются. Таким образом, можно заключить, что порядок исследуемой реакции по мономеру равен 0. Этот вывод находится в хорошем соответствии с результатами определения констант скоростей протонирования аниона лактама k_a и роста полимерной цепи k_p [3]. Так как k_a больше k_p на четыре порядка, то концентрация мономера, участвующего в реакции лишь на стадии протонирования растущего аниона, не влияет на суммарную скорость роста полимерной цепи.

Зависимость w_0 от исходной концентрации С и А приведена на рис. 2. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что зависимость w_0 от [C] (кривая 1) имеет экстремальный характер. Максимальные значения w_0 наблюдаются при соотношении $[C] : [A] \approx 3 : 1$. До указанного соотношения w_0 практически линейно зависит от концентрации катализатора системы. Дальнейшее увеличение [C] приводит к снижению начальной скорости полимеризации, и при соотношении $[C] : [A] \approx 10 : 1$ w_0 приближается к 0. Таким образом, из рассмотренной зависимости следует, что изменение порядка реакции по катализатору имеет сложный характер.




Рис. 2

По-другому изменяются значения w_0 при варьировании [A]. До соотношения [C] : [A] ≈ 3 : 1 зависимость начальной скорости полимеризации также практически линейна, но при значительном увеличении концентрации A w_0 стремится к насыщению, т. е. порядок реакции по активатору приближается к 0.

На первый взгляд казалось бы, обе полученные зависимости (кривые 1, 2, рис. 2) можно объяснить с учетом только кляйзеновской конденсации. Действительно, при значительном увеличении концентрации катализатора (кривая 1) возрастает щелочность среды, приводящая к резкому снижению концентрации имидных групп за счет конденсации Кляйзена [5] и, как следствие, к уменьшению w_0 . Следует отметить, что введение в систему при соотношении [C] : [A] = 10 : 1 (т. е. практически при $w_0=0$) дополнительной порции активатора приводит к заметному увеличению начальной скорости полимеризации, что согласуется с вышеописанным объяснением. Очевидно, до соотношения [C] : [A] ≈ 3 : 1 увеличение w_0 за счет повышения концентрации катализатора происходит быстрее, чем возрастание скорости кляйзеновской конденсации.

Увеличение [A] (кривая 2) не приводит к изменению pH среды, а следовательно, соотношение скоростей полимеризации и конденсации Кляйзена остается постоянным, что должно было бы привести к монотонному возрастанию w_0 . Однако наблюдаемая зависимость (рис. 2, кривая 2) стремится к насыщению. Такой характер изменения w_0 можно объяснить, предположив, что в полимеризационной системе по реакциям $C=C^-+Me^+$, $C+A=C^-A$, либо $C+A=CA$ (где C^- – анион лактама, Me^+ – катион щелочного металла) образуются активные центры C^-A и CA , на которых идет полимеризация. В этом случае при больших значениях [A] концентрация активных компонентов C^-A (CA), а следовательно, и w_0 перестает зависеть от [A].

Таким образом, полученную зависимость w_0 от [A] нельзя полностью объяснить в рамках существующих представлений о механизме ААПЛ на начальных участках процесса. Более детальное изучение механизма анионной активированной полимеризации лактамов является предметом наших дальнейших исследований.

ε-Капролактам перегоняли в вакууме (т. кип. 111°/1 тор), хранили в вакууме; т. пл. 68,5–69° (лит. данные 68–70°) [14]. N-ацетил-ε-капролактам получали по методике работы [15]; т. кип. 84°/2 тор; n_D^{20} 1,4893; d_4^{20} 1,099 (лит. данные т. кип. 125°/17 тор; n_D^{20} 1,4891; d_4^{20} 1,095 [16]); использовали в виде 0,7–1,0%-ных растворов в ε-капролактаме, запаянных в стеклянные ампулы.

Na-ε-капролактам получали взаимодействием металлического Na с ε-капролактамом при температуре не выше 100° и использовали в виде 0,7–1,0%-ных растворов соли в ε-капролактаме, запаянных в стеклянные ампулы.

N,N-Диметилформамид очищали по методике работы [16], перед употреблением подвергали вакуумной фракционной перегонке; т. кип. 49,0°/10 тор; n_D^{20} 1,430 (по [16] n_D^{20} 1,4294).

ДМСО очищали по аналогичной методике, т. кип. 69°/6 тор; n_D^{20} 1,4788 (лит. данные т. кип. 83°/17 мм; n_D^{20} 1,4795 [17]).

N-Метилпирролидон перегоняли над CaH₂; перед употреблением подвергали вакуумной фракционной перегонке; т. кип. 92,5–94°/20 тор; n_D^{20} 1,4662 (лит. данные т. кип. 92–93°/20 мм; n_D^{20} 1,4666 [18]).

Полимеризацию ε-капролактама в растворе проводили на адиабатической установке, разработанной в ИНЭОС АН СССР по методике работы [19]. При изучении зависимости w_0 от концентрации каталитической системы полимеризацию ε-капролактама проводили в блоке на дифференциальном изотермическом микрокалориметре ДАК-1-1 по следующей методике: в тонкостенные стеклянные пробирки при комнатной температуре загружали мономер и ампулы с катализатором и активатором; пробирки вакуумировали в течение 5 ч, заполняли аргоном и помещали в калориметр. После выхода системы на режим стеклянной мешалкой разбивали ампулы с катализатором и активатором, перемешивали и выводили мешалку из реакционной массы. Предварительно в холостом опыте определяли количество тепла, выделяющееся при разбивании ампул и перемешивании. Значения калибровочных констант калориметра [20] в условиях опытов: $p/g=4,167 \cdot 10^{-4}$ кал/с·мм; $m/g=11,323 \cdot 10^{-4}$ кал/с·мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wichterle O., Sebenda J. Die Polymerization von ε-Caprolactam mit Alkalicarbonaten 1. Über die schnelle Polymerization von ε-Caprolactam mit Natriumcarbonat.— Collect. Czechosl. Chem. Communs, 1956, v. 24, № 2, p. 312.
2. Sebenda J., Kralicék J. Effect of imides on the alkaline polymerization of caprolactam.— Collect. Czechosl. Chem. Communs, 1958, v. 23, № 9, p. 766.
3. Griel W., Schaaf S. Zur anionischen ε-Caprolactam-Polymerization Versuche über die Viskositätsstabilisierung.— Makromolek. Chem., 1959, B. 32, № 2, S. 170.
4. Champetier G., Sekiguchi H. Mécanisme Réactionnel de la Polymérisation Anionique des Lactames.— J. Polymer Sci., 1960, v. 48, p. 309.
5. Sebenda J. Lactam polymerization.— J. Macromolec. Sci. Chem., 1972, v. A6, p. 1145.
6. Sekiguchi H. Etude cinétique de la polymerization catalytique de 1'α-pyrrolidone (II).— Bull. Soc. chim. France, 1960, № 10, p. 1831.
7. Wittmer P., Gerrens G. Über anionische Schnellpolymerization von ε-Caprolactam.— Makromolek. Chem., 1965, B. 89, S. 27.
8. Bar-Zakay S., Levy M., Vofsi D. Studies on anionic polymerization of lactams. II. Effect of cocatalysts on the polymerization of pyrrolidone.— J. Polymer. Sci., 1966, A1, v. 4, № 9, p. 2241.
9. Sittler E., Sebenda J. Alkaline Polymerization of 6-Caprolactam. XXXII. The kinetics of polymerization activated by N,N,N,N-Tetraacetylhexamethylenediamine.— Collect. Czechosl. Chem. Communs., 1968, v. 33, № 1, p. 270.
10. Rigo A., Fabbri G., Talamini G. Kinetic study of anionic polymerization of 6-Caprolactam by differential calorimetry.— J. Polymer Sci., 1975, v. B13, № 5, p. 469.
11. Greenley R., Staufer I., Kurz J. The kinetic Equation for the initiated, anionic polymerization of ε-caprolactam.— Macromolecules, 1969, v. 2, № 8, p. 561.
12. Малкин А. Я., Иванова С. Л., Фролов В. Г., Иванова А. Н., Андрианова З. С., Корчагина М. А. Неизотермическая кинетика полимеризации лактамов.— In: Sbornik prednášek Polyamidy-78, Chlum, ČSSR, 1978, с. 66.
13. Bar-Zakay S., Levy M., Vofsi D. On the mechanism of anionic polymerization of lactams.— J. Polymer Sci., 1965, v. B3, № 7, p. 601.
14. Справочник по химии полимеров. Киев: Наукова думка, 1971, с. 22.
15. Benson R., Cairns T. Chemical reactions of caprolactam.— J. Amer. Chem. Soc., 1948, v. 70, № 6, p. 2115.
16. Вайсбергер А., Проксауэр Э., Риддик Дж., Тунс Э. Органические растворители. М.: Изд-во иностр. лит., 1958, с. 436.
17. Martin D., Weise A., Niclas H. The solvent dimethylsulfoxide.— Angew. Chem., 1967, v. 6, № 4, p. 318.
18. Prill E. A., Elvain S. M. A study of the cyclization of a series of ω,ω'-dicarbethoxydialkylmethylamines through the acetoacetig ester condensation.— J. Amer. Chem. Soc., 1933, v. 55, № 1, p. 1241.
19. Коршак В. В., Фрунзе Т. М., Давтян С. П., Курашев В. В., Волкова Т. В., Котельников В. А., Шлейфман Р. Б. Кинетические особенности процесса анионной активированной полимеризации ε-капролактама в неизотермических условиях.— Высокомолек. соед. А, 1979, т. 21, стр. 1960.
20. Кальве Э., Прат А. Микрокалориметрия. М.: Изд-во иностр. лит., 1963, стр. 81.

Институт элементоорганических
соединений АН СССР

Поступила в редакцию
26.V.1980

УДК 541(64+127) : 539.3

ВЛИЯНИЕ РЕЛАКСАЦИИ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ ЦИС-ПОЛИИЗОПРЕНА

Большакова С. И., Соколовский А. А., Кузьминский А. С.

Проблема, связанная с влиянием механических напряжений и деформации на термическое окисление полимеров, в настоящее время находится в центре внимания ряда исследователей [1–8].

Воздействие механических напряжений на развивающиеся в полимерах при окислении химические реакции имеет двойственный характер, поскольку механические напряжения, ускоряя деструктивные процессы, инициируют окисление, а препятствуя достижению макромолекулами полимеров равновесных конформаций, затрудняют протекание химических реакций, требующих структурной перестройки макромолекул.

Возникающие в вулканизатах каучуков при переработке внутренние напряжения, имеющие энтропийную природу и связанные с отклонением