


**АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИИМИДЫ (ПОЛИАРИМИДЫ) НА ОСНОВЕ
ДИАНГИДРИДА 3,5-бис-(3,4-ДИКАРБОКСИФЕНОКСИ)-
1-КАРБОКСИБЕНЗОЛА**

*Киселева Т. М., Котон М. М., Жукова Т. И.,
Флоринский Ф. С., Бессонов М. И., Лайус Л. А.,
Сазанов Ю. Н., Николаева С. Н.*


Ранее были получены ароматические полииимида (полиаримиды) на основе диангидрида терефталоилпиromеллитовой кислоты, способные к образованию термостойких жестких пленок [1]. В настоящей работе эти исследования продолжены по линии получения ароматических полииимидов (полиаримидов) на основе диангидрида 3,5-бис-(3,4-дикарбоксифенокси)-1-карбоксивензоля

Таблица 1




Поли- мер, №	R	Прочность, МН/м²	Удли- нение при разры- ве, %	Модуль упруго- сти, МН/м²	Т _г размягч	Темпера- турса 5%- ной поте- ри в ваке, °С
1		112	5	2800	250	400
2		142	50	2600	243	420
3		119	113	2450	217	390
4		114	7,2	2500	252	380
5				Пленка хрупкая		420
6				То же		400
7						440

1-карбоксибензола



На основе диангидрида I и ароматических диаминов двухстадийным методом был синтезирован ряд полиаримидов и изучены их некоторые свойства. Как видно из данных табл. 1, полиаримиды 1–4 образуют проч-


Таблица 2



R	R'	Прочь- ность, МН/м ²	Удли- нение, %	Модуль упруго- сти, МН/м ²	T _{размлгч} °	Темпера- тура 5%- ной поте- ри в весе, °C
		180	130	2640	204	520
		112	5	2900	250	400
		162	98	2560	230	530
		100	75	2700	183	500
		116	47	2600	243	420
		123	75	2480	208	500
		120	110	2500	175	500
		119	113	2450	217	390
		146	135	2400	197	500

ные, сравнительно жесткие пленки и обладают довольно высокими температурами размягчения. Полиаримиды 5–7 оказались хрупкими и не давали прочных пленок. В отличие от полиаримидов на основе диангидрида терефталоилпиromеллитовой кислоты и 4,4'-диаминодифенилового эфира [1] в случае диангидрида I удалось получить прочную жесткую пленку с температурой размягчения 250°.

Из сопоставления свойств полиаримидов на основе диангидрида I и диангидридов бис-(3,4-дикарбоксифенилового эфира)резорцина и 2,7-бис-(3,4-дикарбоксифенокси)нафталина следует, что пленки соответствующих полиаримидов на основе диангидрида I обладают меньшими значениями деформационно-прочностных свойств и меньшей термической стабильностью, но более высокими значениями температур размягчения, чем пленки других полиаримидов, представленных в табл. 2, и в зависимости от природы R в диангидридах образуют ряд



Исходные мономеры. Диангидрид 3,5-бис-(3,4-дикарбоксифенокси)-1-карбоксибензола был синтезирован аналогично работам [2, 3], исходя из 3,5-диоксибензойной кислоты и 4-нитрофталонитрила; т. пл. 270–272°; выход 77,0%. Найдено, %: С 61,60; 61,30; Н 2,97; 2,89. C₂₃H₁₀O₁₀. Вычислено, %: С 61,88; Н 2,24.

Диангидрид 2,7-бис-(3,4-дикарбоксифенокси)нафталина получали аналогично [2, 3], исходя из 2,7-дигидроксинафталина и 4-нитрофталонитрила; т. пл. 157–158° (из бензола); выход 90%. Найдено, %: С 68,85; Н 2,64; О 28,50. C₂₆H₁₂O₈. Вычислено, %: С 69,03; Н 2,65; О 28,32.

Диангидрид бис-(3,4-дикарбоксифенокси)резорцина; т. пл. 164–165°. Бис-(4-аминофениловый эфир)гидрохинона; т. пл. 171–172°. Бис-(4-аминофениловый эфир)резорцина; т. пл. 115–116°. 2,5-Бис-[4'-(4-аминофенокси)фенил]окседиазол-1,3,4; т. пл. 227–230°. 3,5-Бис-(4-аминофенокси)пиридин; т. пл. 119–120°. 2-Фенил-4,6-бис-(4-аминофенил)пиридин; т. пл. 303–305°. 4,4'-Диаминодифенилсульфид; т. пл. 106°.

Синтез полимеров. Полиаримиды на основе диангидрида I получали двухстадийным способом. На первой стадии синтезировали полiamидокислоты в растворе в ДМФ. Циклизацию пленок полiamидокислот осуществляли при ступенчатом подъеме температуры от 130 до 300° в вакууме. Деформационно-прочностные характеристики полимеров определяли на приборе УМИВ. Изучение термической стабильности полимеров проводили на дивергаторграфе в атмосфере воздуха при скорости подъема температуры 5 град/мин [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Миронов Г. С., Тимошенко Г. Н., Котон М. М., Глухов Н. А., Сазанов Ю. Н., Щербакова Л. М., Флоринский Ф. С., Жукова Т. И. Высокомолек. соед. Б, 1977, т. 19, № 8, с. 615.
2. Griffith J. R., O'Rear J. G. Пат. 3993631 (США). – Опубл. в РЖХим, 1977, 13C300П.
3. Heath D. R. Пат. 3956320 (США). – Опубл. в РЖХим, 1976, 24H163П.
4. Котон М. М., Жукова Т. И., Флоринский Ф. С., Киселева Т. М., Лайус Л. А., Сазанов Ю. Н. Высокомолек. соед. Б, 1980, т. 22, № 1, с. 43.

Институт высокомолекулярных соединений
АН СССР

Поступила в редакцию
20.IX.1981

УДК 541.64 : 547(46+584)

ПОЛИАМИДЫ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ВЫШИХ НЕНАСЫЩЕННЫХ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

**Федотова О. Я., Миркинд Л. А., Корниенко А. Г.,
Нечипоренко В. П., Зайцева О. А.**

Получение полiamидов из высших ненасыщенных кислот, содержащих 12–18 атомов углерода между карбоксильными группами, представляет интерес в связи с наличием в них ненасыщенных связей. Последние определяют возможность химических превращений и, следовательно, модификации свойств полiamидов, полученных на основе ненасыщенных дикарбоновых кислот.