

**ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  
КАУЧУКАХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ**

**Шаболдин В. И.**

Промышленное производство низкомолекулярных каучуков неизбежно связано с загрязнением их минеральными примесями, что является следствием коррозии аппаратуры, где проводится синтез, недостаточной очисткой исходных веществ и т. д. Это сказывается на характеристиках получаемого полимера, его физико-химических свойствах. Под действием температуры и при наличии влаги взаимодействие  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  и др. с различными реакционноспособными функциональными группами каучука может усиливаться, что приводит к образованию сложных по строению металлогорганических комплексов. Это в свою очередь оказывает влияние на структурирование полимера и процессы его течения [1].

Цель работы — исследование влияния катионов переходных металлов [2] на структурообразование в низкомолекулярных каучуках, содержащих функциональные группы, и выяснение механизма действия растворов вводимых солей.

Объектами исследования являлись фракции получаемых в промышленности низкомолекулярных каучуков с близкими ММ (около  $2 \cdot 10^3$ ).

При фракционировании использовали метод дробного осаждения [3] из 1%-ных спиртотолуольных растворов. При этом получали 12–15 фракций для каждого каучука, в которых содержание функциональных групп оставалось постоянным. Исследуемые полимеры, синтезированные по известным методикам [4], в своей основе имели полибутадиен, содержащий различные функциональные группы. Использовали три полимера: дивинилнитрильный каучук с  $M_w=2,05 \cdot 10^3$ , содержащий ~10 вес.% функциональных групп в основной цепи и вязкостью 17,1 Па·с (при 25°); гидроксилсодержащий каучук  $M_w=2 \cdot 10^3$  с 1,6 вес.% концевых гидроксильных групп с вязкостью 14,8 Па·с и хлорсодержащий каучук с  $M_w=2,1 \cdot 10^3$ , содержащий 2,1 вес.% концевых функциональных групп, и вязкостью 15,0 Па·с (при 25°).

Соли переходных металлов добавляли в каучуки в виде концентрированных водных растворов. Количество воды в каждом случае было строго одним и тем же, чтобы исключить различия в условиях проведения опыта, вызванные разной растворимостью данных электролитов.

Перемешивание каучуков с добавками осуществлялось в лабораторном смесителе при 70° в течение 7 ч. Как показали опыты, этого времени достаточно для того, чтобы полностью прошло взаимодействие и сформировалась структура в каучуке. Исследование реологических свойств осуществляли на ротационном вискозиметре Реотест-2 с коаксиальными цилиндрами при действии постоянной по величине скорости сдвига (метод  $\dot{\varepsilon}=\text{const}$ ).

Как показали исследования, наблюдается независимость значений эффективной вязкости от напряжения сдвига, поэтому нахождение наибольшей ньютоновской вязкости  $\eta_0$  чаще всего не представляло трудностей.

На рисунке приведены результаты, полученные при изучении реологических свойств образцов с добавками концентрированных растворов солей переходных металлов и образцов с добавками того же количества воды, но без солей. Содержание соли в каучуках во всех случаях составляло 2 мол. %.

Сопоставление полученных значений вязкости с параметрами, характеризующими устойчивость соединений,— показателями константы нестабильности комплексного иона  $rK$  свидетельствует о корреляции между величиной  $\eta_{\text{отв}}$  и способностью ионов металлов к созданию в каучуках структуры, оценивающейся наибольшим значением вязкости.

Анализ водных вытяжек образцов каучуков, обработанных солями  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{CdSO}_4$ ,  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ , после экстракции кипящей водой в течение 12 ч показал, что количество извлеченных катионов в большинстве случаев уменьшается в ряду  $\text{CdSO}_4 \rightarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ . По-видимому, это также связано с образованием в каучуках металл-полимерных соединений.

Для подтверждения предполагаемого механизма структурирования каучуков с различными функциональными группами были сняты ИК-спектры образцов с добавками электролитов и без них. Исследовали области валентных колебаний групп  $\text{C}=\text{C}$ ,  $-\text{CN}$ ,  $-\text{OH}$ ,  $-\text{C}-\text{Cl}$ .

Введение в каучуки солей, катионы которых не могут образовывать с данными функциональными группами прочные комплексные соединения [5] ( $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{CdSO}_4$ ), не вызывает изменений вязкости полимеров и в положении указанных полос поглощения, что свидетельствует об отсутствии каких-либо взаимодействий. При введении солей  $\text{FeCl}_3$  и  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  у всех каучуков появляются дополнительные полосы поглощения и уменьшается оптическая плотность, характерная для групп  $-\text{CN}$ ,  $-\text{OH}$ ,  $-\text{C}-\text{Cl}$ . Интенсивность данных полос поглощения понижается с увеличением концентрации  $\text{FeCl}_3$  в каучуке (таблица).

Полученные данные свидетельствуют о возникновении координационных связей между катионом металла и соответствующей функциональной группой [6, 7]. Оценивая в общем влияние добавок электролитов на структуру и свойства низкомолекулярных каучуков, содержащих функциональные группы, способные выступать в роли аддендов, следует учитывать не только устойчивость, прочность и число образующихся в системе связей, но и количество активных к взаимодействию ионов металла. Чем больше табличная вели-


Зависимость оптических плотностей полос поглощения от концентрации соли в каучуке

Концентрация $\text{FeCl}_3$ , вес. %	Каучук с нитрильными группами в цепи		Каучук с концевыми $-\text{OH}$ -группами		Каучук с концевыми $-\text{Cl}$ -группами	
	$-\text{CN}$	$2273 \text{ см}^{-1}$	$-\text{OH}$	$3375 \text{ см}^{-1}$	$-\text{Cl}$	$3375 \text{ см}^{-1}$
0	1,4	0	0,04	0,26	0,19	0
1	1,2	0,1	0,02	0,49	0,17	0,08
2	1,1	0,12	0	0,66	0,12	0,15
3	0,95	0,13	—	—	0,09	0,29
4	0,8	0,15	—	—	—	—

чина  $pK$  нестабильности комплексного иона, характерная для катиона вводимой соли, ее растворимость и диссоциация, тем выше эффективность структурирования каучука. Это позволяет заранее предугадывать действие различных минеральных добавок на структуру данных полимеров.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Крашенинников А. И., Морозов В. А., Шаболдин В. П., Галишникова Л. Я. Высокомолек. соед. А, 1972, т. 14, № 2, с. 274.
- Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969, ч. 3, с. 48.



Зависимость относительной вязкости хлоросодержащего (1–5), гидроксилсодержащего (6–12) и нитрильного (1'–7') каучуков с различными функциональными группами от  $\text{pH}$  нестабильности комплексных ионов, характерных для катионов вводимых солей, при  $25^\circ$ :  $\text{H}_2\text{O}$  (1, 1', 6);  $\text{Hg}^{2+}$  (2, 2', 7);  $\text{Ag}^+$  (3, 3', 8);  $\text{Fe}^{3+}$  (4, 4', 9);  $\text{Cd}^{2+}$  (5, 5', 10);  $\text{Zn}^{2+}$  (6', 11);  $\text{Co}^{2+}$  (7', 12)

3. Методы исследования полимеров. Пер. с англ. под ред. Праведникова А. Н. М.: Изд-во иностр. лит., 1961, с. 52.
4. Кирпичников П. А., Аверко-Антонович Л. Я., Аверко-Антонович Ю. О. Химия и технология синтетического каучука. Л.: Химия, 1975, с. 437.
5. Краткий справочник по химии. 4-е изд. испр. и доп. Киев: Наукова думка, 1974, с. 45.
6. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: Изд-во иностр. лит., 1963, с. 250.
7. Харитонов Ю. Я., Икрамов Х. У. Докл. АН СССР, 1964, т. 158, № 6, с. 1412.

Всесоюзный заочный  
машиностроительный институт

Поступила в редакцию  
29.IV.1982

УДК 541(64+127) : 542.954

## КИНЕТИКА ТВЕРДОФАЗНОЙ ЦИКЛИЗАЦИИ ПОЛИПИРОМЕЛЛИТАМИДОКИСЛОТЫ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА

*Микитаев А. К., Куашева В. Б., Таова А. Ж.,  
Оранова Т. И., Коршак В. В.*

Основным способом синтеза полиимидов является термическая твердофазная [1] циклодегидратация полиамидокислот (ПАК). Как известно, имидизацию проводят при 403–623 К путем ступенчатого подъема температуры. В условиях промышленного получения полиимидов такой процесс является долговременным и энергоемким. Поэтому поиск путей, понижающих время и температурный интервал циклизации, является актуальной проблемой.

Известно [2], что третичные амины ускоряют имидизацию полиамидокислот. В настоящей работе исследовано влияние имидазола (катализатора) на циклизацию полиамидокислоты, полученной низкотемпературной поликонденсацией 4,4'-диаминодифенилового эфира и пиромеллитового диангидрида.

### Кинетические параметры процесса твердофазной термической циклизации полиамидокислот

Полимер	Температура начала циклизации, К	$k_{\Pi} \cdot 10^8$ (с <sup>-1</sup> ) при			$E_a$ , кДж/моль
		413 К	433 К	453 К	
ПАК	403	3,57	26,8	83,7	88,03
ПАК + катализатор	383	25,7	48,0	52,7	46,34

4,4'-Диаминодифениловый эфир и пиромеллитовый диангидрид очищали сублимацией в вакууме при 473 и 493 К соответственно. Температуры плавления реагентов соответствовали литературным данным. Диметилформамид выдерживали над KOH и перегоняли в вакууме.

Имидизацию изучали на пленках полимера толщиной 6–9 мкм. Кинетические исследования проводили на газовом хроматографе ЛХМ-8МД по методике, описанной ранее [3]. При этом была использована насадка длиной 5 м из полисорб-1, пропитанного полиэтиленгликольдицинатом. Температура термостата хроматографа 393 К. Расход газа-носителя (азот)  $8,3 \cdot 10^{-7}$  м<sup>3</sup>/с.

Количественный анализ, проведенный с помощью ИК-спектрофотометра «Perkin-Elmer», позволил определить температуру начала циклизации полимеров (таблица). За превращением полиамидокислот в соответствующие полиимиды следили по изменениям интенсивности полос поглощения имидного цикла в области длин волн 5617, 7250 и 13 900 нм.

С целью выяснения гидролитической устойчивости ПАК нами было исследовано взаимодействие циклизационной воды с полимерами в замкнутом объеме. На гидролитические процессы затрачивается значительное количество циклизационной воды, которое растет с увеличением температуры.

Кинетика имидизации ПАК и ПАК<sup>+</sup> катализатор изучена в области температур 403–573 К.