

# ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Краткие сообщения

Том (Б) XXVI

1984

№ 11

УДК 541(64+13)

### ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРА НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДА ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ИНИЦИИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Зытнер Я. Д., Лебедкина О. К., Макаров К. А.,  
Машляковский Л. Н., Мышиленникова В. А., Жебрунова Т. Н.

В литературе по электрохимически инициированной полимеризации эфиров метакриловой кислоты практически отсутствуют систематические исследования по влиянию потенциала электрода и природы мономера на характеристики полимера, получающегося на поверхности электрода. Для выявления основных факторов, играющих важную роль при образовании полимера, в данной работе была исследована система: растворитель — диметилформамид ДМФ; электропроводящая добавка — перхлорат натрия; мономер — метилметакрилат (ММА), этилметакрилат (ЭМА), *n*-пропилметакрилат (ПМА), *n*-бутилметакрилат (БМА). Концентрация мономера и перхлората натрия в системе были равны соответственно 1,4 и 0,08 моль/л.

Для определения причин, вызывающих образование полимера на поверхности катода, были сняты потенциодинамические кривые. Методика эксперимента описана в работе [1]. Анализ потенциодинамических кривых показал, что при увеличении катодного потенциала вначале при  $-1,9$  В (относительно хлорсеребряного электрода сравнения) происходит восстановление катиона щелочного металла, а затем при потенциалах более отрицательных, чем  $-2,1$  В, наблюдается восстановление эфиров метакриловой кислоты. При этом в ряду мономеров MMA, ЭМА, ПМА и БМА потенциал начала восстановления смешается в более отрицательную область в результате возрастания положительного индукционного эффекта от метильного радикала к бутильному, повышающего электронную плотность на углеродных атомах винильной группы и тем самым затрудняющего восстановление последней. Полученные результаты согласуются с полярографическими данными [2]. При восстановлении винильной группы эфиров метакриловой кислоты в аprotонном растворителе образуются анион-радикалы, инициирующие полимеризацию [3].

Дальнейшее смещение потенциала в отрицательную область вызывает выделение газа в результате разрушения молекул мономера [3]. При катодном восстановлении ненасыщенных сложных эфиров почти всегда раньше восстанавливается двойная связь, а затем эфирная группа. Косвенным доказательством восстановления на катоде эфирных групп является уменьшение их количества в образующемся полимере по сравнению с теоретическим. Содержание эфирных групп оценивалось путем определения числа омыления [4]. Относительная разность между теоретическими и экспериментально определенными значениями числа омыления возрастает от 22 до 32% при переходе от ПММА к ПБМА. При высоких катодных потенциалах (отрицательнее  $-2,9$  В) начинается восстановле-




Рис. 1. Зависимость массы полимера, образующегося на поверхности электрода (а) и содержание гель-фракции в нем (б) от величины потенциала: 1 — ММА, 2 — ЭМА, 3 — ПММА, 4 — БМА

ние растворителя ДМФ. Масса полимера, образующегося на катоде, увеличивается при переходе от ММА к БМА (рис. 1, а).

С целью определения основных характеристик полимеров их промывали для удаления остаточного мономера и затем сушили под вакуумом. При переходе от ПММА к ПБМА возрастает содержание гель-фракции в полимере (рис. 1, б). Количество гель-фракции определяли экстракцией бензолом в аппарате Сокслета.

Для выделения золь-фракции полимеры помещали в колбу с бензолом, перемешивали в течение 2 сут и затем растворитель нагревали до кипения. Гель-фракцию отделяли от раствора фильтрованием через стеклянный фильтр. После отгонки под вакуумом растворителя остаток высушивали и готовили растворы золь-фракции в ДМФ.

Кривые турбидиметрического титрования, полученные на фотоколориметре ФЭК-56М-У42, показывают, что полидисперсность золь-фракции полимеров мало различается (рис. 2, а). Небольшой угол наклона этих кривых свидетельствует о довольно узком молекулярно-массовом распределении макромолекул золь-фракции полимеров. При увеличении продолжительности процесса полидисперсность золь-фракции полимера возрастает, поскольку уменьшается крутизна кривых турбидиметрического титрования (рис. 2, б).

При переходе от ПММА к ПБМА понижается растворимость золь-фракции, поскольку уменьшается количество осадителя (воды), необходимое для начала осаждения полимера из ДМФ (рис. 2, а). Растворимость золь-фракций полимеров в ряду ПММА, ПЭМА, ППМА, ПБМА равна соответственно (моль  $\text{H}_2\text{O}/\text{моль ДМФ}$ ): 0,65; 0,63; 0,50; 0,37 и коррелирует с теоретической разностью параметров растворимости полимеров и растворителя. Так, для ДМФ параметр растворимости равен  $50 \text{ Дж}^{\text{h}}/\text{см}^{\text{h}}$ , а для полимеров соответственно уменьшается в ряду ПММА, ПЭМА, ППМА и ПБМА ( $\text{Дж}^{\text{h}}/\text{см}^{\text{h}}$ ): 39, 38, 37, 3, 37 [5].

При электрохимической полимеризации эфиров метакриловой кислоты ММ золь-фракции полимеров повышается при переходе от ПММА к ПБМА и равна соответственно 8900 и 15 300 ( $i=30 \text{ А}/\text{м}^2$  и  $t=10 \text{ мин}$ ). Для измерения вязкости применяли вискозиметр Убеледе. Возрастание ММ полимеров, образующихся на электроде, в основном связано с увеличением ММ мономеров в ряду ММА, ЭМА, ПМА, БМА.

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что повышение массы полимера (рис. 1, б) связано не с возрастанием скорости электрохимической полимеризации мономеров в ряду ММА, ЭМА, ПМА, БМА, а с уменьшением растворимости золь-фракции в системе и с уве-




Рис. 2. Кривые турбидиметрического титрования 0,4%-ного раствора золь-фракции в ДМФ для полимеров, полученных при электрохимической полимеризации ММА (1), ЭМА (2), ПМА (3) и БМА (4) (а), а также ММА (б). а: продолжительность процесса 10 мин; б: 1 – 3, 2 – 5, 3 – 10, 4 – 15 мин. Осадитель вода; плотность тока 50 А/м<sup>2</sup>

личением содержания гель-фракции при переходе от ПММА к ПБМА. Напротив, при увеличении длины алкильного радикала эфирной группы повышается электронная плотность на двойной связи и понижается склонность мономера к анионной полимеризации.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Зытнер Я. Д., Макаров К. А., Мышиленникова В. А., Лебедкина О. К., Прудникова О. Г. Высокомолек. соед., 1983, т. 25, № 9, с. 1880.
2. Безугый В. Д. Полярография в химии и технологии полимеров. Л.: Химия, 1968, с. 82.
3. Шаповал Г. С., Липатова Т. Э., Шевчук Е. С. Высокомолек. соед. Б, 1977, т. 19, № 5, с. 358.
4. Торопцева А. М., Белогородская К. В., Бондаренко В. М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. Л.: Химия, 1972, с. 112.
5. Аскадский А. А. Успехи химии, 1977, т. 46, № 6, с. 1122.

1-й Ленинградский медицинский  
институт им. И. П. Павлова  
Ленинградский технологический  
институт им. Ленсовета

Поступила в редакцию  
17.IV.1983