

**СОРБЦИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ДОБАВОК ПОЛИЭТИЛЕНОМ.  
РОЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОЛИМЕРА**

*Гедрайтите Г. Б., Юшкевиччюте С. С.*


В современные полимерные материалы вводятся разнообразные низкомолекулярные добавки — стабилизаторы, иногда содержащие два-три компонента, пластификаторы, антицирены и т. п. В ходе переработки при повышенных температурах эти добавки гомогенно распределяются в полимере, однако может показаться, что при температурах хранения и эксплуатации концентрации растворенных в полимере веществ окажутся выше их растворимостей, в результате избыток добавок выделится на поверхности материала или изделия в виде налета (выщелачивание или выцветание). Настоящая работа посвящена изучению влияния одного вещества на растворимость другого, а также связь этого эффекта с плотностью полимера. Факт влияния одних веществ на растворимость других был описан ранее [1].

В работе использовали ПЭ низкой плотности (ПЭНП) с  $M=6 \cdot 10^4$  ( $d_{293}=909 \text{ кг}/\text{м}^3$ ) и ПЭ высокой плотности (ПЭВП) с  $M=1,7 \cdot 10^5$  ( $d_{293}=942 \text{ кг}/\text{м}^3$ ), очищенный осаждением этиловым спиртом из раствора в толуоле. Низкомолекулярные вещества фенил-β-нафтиламин (ФНА) (т. пл. 381–382 К) и 2,2'-метилен-бис-(4-метил-6-трет-бутилфенол) (МБФ) (т. пл. 403 К) очищали возгонкой в вакууме. Образцы ПЭНП и ПЭВП выдерживали при 323 К в среде изопропилового спирта, содержащего растворенные в нем ФНА и МБФ. Для раздельного определения низкомолекулярных добавок пленку ПЭ вымывали дистилированной водой 15 ч при 348 К, основную массу ФНА извлекали из пленки. Оставшийся в пленке МБФ извлекали экстракцией гептаном. ФНА и МБФ анализировали по спектрам поглощения в УФ-области [2]. Для определения концентрации центров ФНА и МБФ исследовали зависимость между концентрациями ФНА и МБФ в изопропиловом спирте и их концентрациями в ПЭ.

Изотермы сорбции индивидуальных веществ описываются формулой, аналогичной изотерме адсорбции Лэнгмюра

$$[A]_n = \frac{\gamma K_a [\Delta] \cdot [A]_c}{1 + K_a \gamma [A]_c}, \quad (1)$$

где  $[A]_n$  — концентрация низкомолекулярного вещества А в полимере,  $[A]_c$  — в растворителе,  $\gamma$  — коэффициент распределения вещества А между полимером (имеется в виду только истинно растворенная часть  $[A]$ ),  $\gamma=[A] : [A]_c$ ,  $K_a$  — константа равновесия сорбции истинно растворенных молекул А центрами  $\Delta$ .



Формулу (1) можно преобразовать к виду

$$1/[A]_n = 1/[\Delta] + 1/K_a [\Delta] \cdot 1/[A]_c. \quad (2)$$

Согласно (2), концентрацию  $[A]_n$  можно найти трансформируя изотерму сорбции вещества А в координатах  $1/[A]_c - 1/[A]_n$  и экстраполируя ее к  $1/[A]_c = 0$ .

Изотермы сорбции ФНА и МБФ приведены на рис. 1, откуда  $[\Delta]$  для ФНА в ПЭНП равна 0,0143 моль/кг, для ПЭВП — 0,0080 моль/кг, а для МБФ — соответственно 0,0125 и 0,0080 моль/кг. При этом кривые сорбции из раствора одного вещества всегда выше кривых, полученных при сорбции из растворов, содержащих обе низкомолекулярные добавки (рис. 2).

Зависимость концентрации ФНА в ПЭНП от концентрации МБФ в растворе  $[M\text{БФ}]_c$  при  $[\text{ФНА}]_c = \text{const}$  (рис. 2, a) описывается сложной кривой с минимумом при  $[M\text{БФ}]_c = 0,015$  моль/л и с максимумом при

Рис. 1. Зависимость равновесной концентрации низкомолекулярных добавок в полимере  $[A]_n$  от их концентрации в растворе  $[A]_c$ : 1 — ФНА в ПЭНП, 2 — ФНА в ПЭВП, 3 — МБФ в ПЭНП, 4 — МБФ в ПЭВП

Рис. 2. Сорбция ФНА и МБФ в ПЭНП (а, б) и в ПЭВП (в, г) из их растворов в изопропиловом спирте. а, в — зависимости концентрации ФНА (1) и МБФ (2) в ПЭНП (а) и в ПЭВП (в) от концентрации МБФ в растворе при  $[\text{ФНА}]_c = \text{const}$ ; сорбция МБФ в ПЭ из раствора в отсутствие ФНА (3); б, г — зависимости концентрации МБФ (1) и ФНА (2) в ПЭНП (б) и в ПЭВП (г) от концентрации ФНА в растворе при  $[\text{МБФ}]_c = \text{const}$ ; сорбция ФНА в ПЭ из раствора в отсутствие МБФ (3)




Рис. 1




Рис. 2


$[\text{МБФ}]_c = 0,05$  моль/л. Концентрация  $[\text{МБФ}]_n$  при тех же значениях  $[\text{МБФ}]_c$  в присутствии второго вещества ( $[\text{ФНА}]_c = 0,05$  моль/л) выше, чем в его отсутствии при  $[\text{МБФ}]_c < 0,03$  моль/л и ниже при более высоких концентрациях.

При  $[\text{МБФ}]_c = \text{const}$  зависимость концентрации МБФ в ПЭНП от концентрации ФНА в растворе (рис. 2, б) также описывается сложной кривой с минимумом при  $[\text{ФНА}]_c = 0,0125$  моль/л и с максимумом при  $[\text{ФНА}]_c = -0,0175$  моль/л.


Ранее существование аналогичных зависимостей было установлено в работе [3].

В более плотном ПЭВП максимумы на кривых сорбций отсутствуют, вырождаясь в слабо выраженные волнобразные участки на монотонных кривых (рис. 2, в, г).

Как следует из данных настоящей работы, в ПЭ существуют центры сорбции двух типов — небольшие по объему центры  $D_1$ , сорбирующие по одной молекуле низкомолекулярного вещества, и более объемистые центры  $D_2$ , сорбирующие две молекулы. Второе вещество В при его внесении в полимер вытесняет первое А из центров  $D_1$  по схеме



и способствует его сорбции центрами  $D_2$



Наблюдаемые закономерности сорбции можно объяснить, если предположить, что концентрации ПЭНП и ПЭВП центров  $D_1$  практически одинаковы, тогда как концентрации центров  $D_2$  сильно различаются. Во всех случаях, когда в полимер вводится несколько различных низкомолекулярных добавок, следует учитывать возможность снижения их парциальных растворимостей в сложных смесях.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Марьин А. П., Шляпников Ю. А. Докл. АН СССР, 1974, т. 219, № 6, с. 1409.
2. Юшкевиччюте С. С., Шляпников Ю. А. Тр. АН ЛитССР Б, 1969, т. 3, № 58, с. 153.
3. Гедрайтите Г. Б., Юшкевиччюте С. С. Высокомолек. соед. Б, 1982, т. 24, № 7, с. 514.

Вильнюсский государственный  
университет им. В. Каунаса

Поступила в редакцию  
20.IV.1983

УДК 541.64:536.4:547.322

#### ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ВИНИЛХЛОРИДА И ВИНИЛИДЕНХЛОРИДА

*Лисицкий В. В., Бронникова В. Н., Муллоянова Л. Ф.,  
Кубовская Н. И., Заводчикова Н. Н., Яновский Д. М.*

Термическая деструкция ПВХ и ПВДХ имеет много общих черт: элиминирование HCl, формирование систем полисопряженных связей  $\text{>}C=C\text{<}$  сшивание макромолекул [1–3]. Однако термическая стабильность ПВХ и ПВДХ существенным образом различается. Если образцы ПВХ характеризуются различными значениями скорости брутто-дегидрохлорирования ( $V_{\text{HCl}} = 10^{-7} - 10^{-6}$  моль HCl/моль ПВХ·с) [4] с образованием уже на ранних стадиях деструкции полисопряженных систем двойных связей  $\text{>}C=C\text{<}$  с  $n > 7$  [1, 5], то ПВДХ характеризуется заметно большими значениями  $V_{\text{HCl}}$  с формированием даже на глубоких стадиях деструкции коротких полиеновых последовательностей [2, 3].

Естественно, что термическая деструкция сополимеров винилхлорида (ВХ) с винилиденхлоридом (ВДХ) будет характеризоваться как рядом общих черт, присущим обоим гомополимерам, так и некоторыми отличительными признаками, связанными с особенностями химических реакций на границе разнородных звеньев ( $\sim\text{CH}_2-\text{CHCl}-\text{CH}_2-\text{CCl}_2\sim$ ).

Цель настоящей работы — изучение влияния звеньев ВДХ на кинетику