

# ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

*Краткие сообщения*

Том (Б) XXVIII

1986

№ 1

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ


УДК 541.64:539.3

### КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК И МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОЛИМЕРОВ

Козлов Г. В., Кехарсаева Э. Р., Шогенов В. Н.,  
Берикетов А. С., Хараев А. М., Микитаев А. К.

В настоящее время принято, что упругая деформация полимеров определяется упругой деформацией межмолекулярных связей [1], а разрушение полимеров — разрывом химических связей [2]. В настоящей работе сообщается о впервые обнаруженных корреляциях между деформацией при разрушении пленочных образцов с надрезом  $\varepsilon_p^n$  и без надреза  $\varepsilon_p$ , энергией когезии  $E_k$  и температурой стеклования  $T_c$  соответственно. Величина  $E_k$  дает оценку прочности межмолекулярных связей, а  $T_c$  — оценку жесткости макромолекул.

Экспериментальные величины  $\varepsilon_p^n$  и  $\varepsilon_p$  получены при растяжении соответствующих пленочных образцов стеклообразных аморфных полиэфиров толщиной  $\sim 100$  мкм, синтезированных на основе дихлорангидрида 1,1-ди-



Зависимости  $\varepsilon_p^n$  от величины  $1/E_k$  (а) и  $\varepsilon_p$  от величины  $1/T_c$  (б). 1 — ЭОДХ, 2 — ТХД, 3 — БСП-7Д, 4 — С-1, 5 — диан, 6 — ДОДФС, 7 — ДМД, 8 — ТБФФ, 9 — ФФ, 10 — БСП-7Ф, 11 — ДХДФЦГ, 12 — ДОФФЭ, 13 — ТД

хлор-2,2-ди(*n*-карбоксифенил)этилена и ряда бисфенолов: 1,1-дихлор-2,2-ди(*n*-гидроксифенил)этилена (ЭОДХ), тетрахлордиана (ТХД), 1,1,1-трихлор-2-ди(*n*-оксифенил)этилена (С-1), диана, диоксидифенилсульфона (ДОДФС), диметилдиана (ДМД), тетрабромфенолфталеина (ТБФФ), фенолфталеина (ФФ), 1,1-дихлор-ди(*n*-оксифенил)циклогексана (ДХДФЦГ), 2,2-ди(*n*-оксифенил)-2-фенилэтана (ДОФФЭ), триптицендиола-2,5 (ТД) и пленочных образцов двух полиарилатсульфонов — на основе диана (БСП-7Д) и фенолфталеина (БСП-7Ф). Все полиэфиры получены акцеп-

торно-катализитической поликонденсацией в растворе. Приведенная вязкость 0,5%-ных растворов полимеров в хлороформе при 298 К, определенная на вискозиметре Уббелоде, равнялась 0,08–0,4 м<sup>3</sup>/кг. Испытания проведены на испытательной машине модели MPC-500 со скоростью деформации 10<sup>-3</sup> с<sup>-1</sup>.

Величины  $E_k$  и  $T_c$  рассчитаны по аддитивной схеме [3]. Расчетные значения  $E_k$  и  $T_c$  хорошо согласуются с экспериментально определенными величинами. На рисунке показаны зависимости  $\varepsilon_p^n = f(1/E_k)$  и  $\varepsilon_p = f(1/T_c)$ , которые подтверждают ранее предложенные схемы деформирования жесткоцепных полимеров на молекулярном уровне [4].

Интересной особенностью этих зависимостей является то, что они представляют собой параллельные прямые, причем верхняя относится к полимерам без боковых групп, а нижняя – к полимерам, имеющим объемные боковые группы. Таким образом, при равных величинах  $E_k$  и  $T_c$  полимеры с объемными боковыми группами имеют меньшие значения  $\varepsilon_p^n$  и  $\varepsilon_p$ , чем полимеры без боковых групп.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Берштейн В. А., Разгуляева Л. Г., Синани А. Б., Степанов В. А. Физика твердого тела, 1976, т. 18, № 10, с. 3017.
2. Журков С. Н., Куксенко В. С., Слуцкер А. И. Физика твердого тела, 1969, т. 11, № 2, с. 296.
3. Аскадский А. А. Структура и свойства теплостойких полимеров. М.: Химия, 1981, с. 276.
4. Аскадский А. А. Физикохимия полиарилатов. М.: Химия, 1968, с. 79.

Институт высокомолекулярных соединений  
при Кабардино-Балкарском государственном  
университете

Поступило в редакцию  
3.IX.1985

УДК 541.64:539.3

## МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПОЛИМЕРОВ В УСЛОВИЯХ УДАРНОГО НАГРУЖЕНИЯ

Микитаев А. К., Козлов Г. В.

В настоящее время предполагается, что модуль упругости  $E$  полимеров зависит от следующих параметров: во-первых, параметра, который определяется гибкостью макромолекул и является функцией температуры и временного масштаба эксперимента, во-вторых, параметра, определяющегося силами межмолекулярного взаимодействия и, в-третьих, параметра, который обусловлен искажением угла связи и предполагается пренебрежимо малым при температурах, значительно больших 0 К.

Если величина  $E$  взята при приведенной температуре ( $T_c=50$ ) (это позволяет уравнять действие первого параметра для разных полимеров), то зависимость  $E$  от плотности энергии когезии  $\sum E_n$  (которая является мерой сил межмолекулярного взаимодействия) является линейной и описывается уравнением [1]

$$E(\text{ГПа}) \approx 8,1 \cdot 10^{-3} \sum E_n (\text{МДж}/\text{м}^3) \quad (1)$$

В работе [2] показано, что для серии жесткоцепных сополиэфиров аналогичная зависимость имеет место при комнатной температуре

$$E(\text{ГПа}) \approx 9,07 \cdot 10^{-3} \sum E_n (\text{МДж}/\text{м}^3), \quad (2)$$