


ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРИАЗИНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН-ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ

Кутепов Д. Ф., Коригодский А. Р., Ковылина Н. Н.,
Бессонова Н. П., Годовский Ю. К., Тарасов А. В.,
Карабеевцев В. Г.


Блок-сополимеры, содержащие органосилоксановые фрагменты в макропептиде, в последние годы привлекают внимание многих исследователей, поскольку являются перспективными материалами, например, для создания эффективных газоразделительных мембран [1]. Однако в большинстве случаев при синтезе таких блок-сополимеров исходят из предварительно полученных бифункциональных органических олигомеров, что сопряжено с определенными технологическими сложностями.

Настоящая работа посвящена исследованию триазинсодержащих полидиметилсиликсан-полиуретановых блок-сополимеров (**ТПДУ**) со статистическим распределением звеньев, жесткий блок которых формировался непосредственно в процессе их синтеза из мономеров.

Синтез ТПДУ различного состава осуществляли одностадийным способом путем взаимодействия смеси олигометилсилоксандиола и низкомолекулярного триазинсодержащего диола с 4,4'-дифенилметандиизоцианатом (МДИ) [2]. Реакцию проводили в среде безводного диоксана в течение 4 ч при 50–70° в присутствии 0,05 вес.% дигидрида титана по схеме



где



$m=2, 3, 6, 12$ и 32 ; $n=2$; $x=10$ и 21 ; m и n – символы, обозначающие нерегулярное распределение блоков по цепи.

В работе были использованы следующие триазинсодержащие диолы (ТАД): 2-дифениламино-4,6-бис-(2-оксиэтокси)-1,3,5-триазин-(I), а также 2-дифениламино-(II), 2-циперидино-(III), 2-морфолино-(IV) и 2-диэтиламино-4,6-бис-(2-этаноламино)-1,3,5-триазин-(V). Они представляли собой соединения меламинового строения, за исключением диола I. Олигоглиметилсилоксандиолы (ОГС) имели ММ 920 и 1780.

Таблица 1

Состав и некоторые характеристики ТПДУ

ТАД	<i>m</i>	Гибкий блок		η^* пр., дЛ/г	$T_{c_1}^{\circ}$ **	$T_{c_2}^{\circ}$
		<i>M</i>	с, вес. %			
I	32	1780	15	0,51	—	—
	12	1780	30	0,48	-122	52
	6	1780	47	0,68	-123	79
	3	1780	60	0,33	-118	74
	2	920	51	0,86	—	—
II	6	1780	47	0,37	-122	56
III	6	1780	49	0,41	—	—
IV	6	1780	49	0,68	—	—
V	6	1780	50	0,41	—	—

* Определяли для 0,5%-ных растворов полимеров в диоксане при 25°.

** Для ПУ на основе диола I и МДИ $T_c = 57^{\circ}$; для исходного ОДС-1780 $T_c = -123^{\circ}$, $T_{пл} = -45^{\circ}$.

Синтезированные блок-сополимеры растворялись в диоксане, ТГФ и ДМФА, а также в большинстве случаев в хлорированных углеводородах и ацетоне. Состав и некоторые их характеристики представлены в табл. 1.

Пленочные образцы толщиной 80–200 мкм получали поливом растворов блок-сополимеров в диоксане на целлофановую подложку. Образцы выдерживали в вакууме при комнатной температуре и остаточном давлении 1,33 кПа в течение 48 ч.

Степень фазового разделения компонентов в ТПДУ оценивали по смещению температур переходов относительно этих характеристик в исходных компонентах. Температуру стеклования определяли по точке перегиба кривой в области аномального изменения теплоемкости. Исследования проводили с помощью сканирующего калориметра ДСК-2 («Перкин – Эльмер»). Образец весом 10–15 мг нагревали со скоростью 40 град/мин в интервале -150° – $+150^{\circ}$.

Механические испытания пленочных образцов проводили на динамометре типа «Поляния» при скорости растяжения $2,19 \cdot 10^{-4}$ м/с.

Термогравиметрический анализ полимеров проводили на дериватографе фирмы МОМ (Венгрия). Скорость нагревания 5 град/мин.

Газопроницаемость пленок определяли манометрическим методом при 20° [3].

Калориметрические исследования блок-сополимеров, отличающихся природой жесткого политриазинуретанового блока и содержанием гибкого ПДМС-блока (табл. 1), свидетельствуют о том, что все эти системы двухфазны. Микрогетерогенность ТПДУ обусловлена высокой несовместимостью входящих в их состав органических и диметилсилоксановых фрагментов, что характерно вообще для блок-сополимеров, содержащих блоки полисираносилоксанов [1]. Для изучаемых ТПДУ температура стеклования ПДМС-фазы практически совпадает с температурой стеклования исходного ОДС. В то же время температурный переход, соответствующий стеклованию политриазинуретановой фазы, находится в области 52 – 79° . Отсутствие единой температуры стеклования жесткого блока может в определенной мере отражать его статистический характер. Аналогичное явление отмечалось и для подобных блок-сополимеров с регулярным расположением звеньев [4].

Влияние жесткого блока ТПДУ на ПДМС-блок проявляется в подавлении его кристаллизации, не наблюдающейся в этих блок-сополимерах даже при низкотемпературном отжиге (2 ч при -80°).

Кривые растяжения пленок ТПДУ с различным соотношением компонентов представлены на рис. 1. При увеличении содержания гибкоцепного компонента с 15 до 60 вес. % предел вынужденной эластичности и прочность при разрыве поникаются соответственно с 51,0 до 5,5 МПа и с 46,5 до 7,5 МПа, а относительное удлинение при этом возрастает с 15 до 95 %. В меньшей степени деформационно-прочностные свойства блок-сополиме-

ров зависят от природы жесткого блока, определяемой строением исходного ТПДУ (табл. 2), а также ММ используемых ОДС при условии примерного равенства содержания последних.

При анализе данных механических испытаний обращает на себя внимание то обстоятельство, что для блок-сополимеров во всем рассматриваемом диапазоне составов характерно явление вынужденной эластичности. Однако для ТПДУ значения относительного удлинения при разрыве по сравнению с полибутадиеновыми аналогами [5] оказались невелики.




Рис. 1




Рис. 2

Рис. 1. Кривые растяжения ТПДУ на основе диола I. Содержание блоков ОДС 15 (1), 30 (2), 47 (3), 51 (4) и 60 вес.% (5). ММ блока ОДС 1780 (1-3, 5) и 920 (4)

Рис. 2. Зависимость коэффициентов газопроницаемости по углекислому газу (1), кислороду (2) и азоту (3) для пленок ТПДУ на основе диола I и ОДС-1780 от содержания гибкого блока с

По всей видимости, это связано с особенностями силоксановой фазы, не способной к значительным деформациям.

Результаты термогравиметрических испытаний блок-сополимеров свидетельствуют о зависимости их термической устойчивости от природы жесткого блока (табл. 2). При этом термическая устойчивость ТПДУ, имеющих в боковой цепи дифениламинную группу, превышает на 25–45° тот же показатель систем с алициклическими и алифатическими аминогруппами.

Было проведено определение коэффициентов газопроницаемости пленок на основе синтезированных ТПДУ по углекислому газу, кислороду и азоту. Как видно из рис. 2, увеличение доли кремнийорганического блока свыше 30–40 вес.% приводит к стремительному росту газопроницаемости ТПДУ. В то же время практически полное отсутствие проницаемости блок-сополимеров при содержании ОДС менее 30 вес.% связано с переходом этого компонента в форму включений в непрерывной малопроницаемой полигиазинуретановой матрице. В этом плане результаты настоящих испытаний хорошо соотносятся с результатами механических испытаний соответствующих систем (табл. 1). Из числа испытанных блок-сополимеров одной серии (табл. 3) наибольшей проницаемостью отличается ТПДУ, содержащий диэтиламинную группу в боковой цепи.

Таким образом, исследованы свойства триазинсодержащих полидиметилсилоксан-полиуретановых блок-сополимеров, имеющих статистическое распределение звеньев, характеризующихся двухфазной морфологией и

Таблица 2

**Деформационно-прочностные свойства и термическая устойчивость ТПДУ
на основе ОДС-1780 (50 вес.%)**

ТАД	σ_{B3}	σ_p	Относительное удлинение, %	T_h°	T_p°
	МПа				
I	21,0	23,5	75	215	250
II	28,5	22,0	25	195	220
III	23,0	20,0	90	170	195
IV	32,0	25,0	30	170	200
V	22,0	21,5	70	170	200

Примечание. T_h — температура начала разложения образца; T_p — температура, соответствующая 5%-ной потере веса образца.

Таблица 3

Коэффициенты газопроницаемости P и селективность пленок из ТПДУ на основе ОДС-1780 (50 вес.%)

ТАД	$P \cdot 10^{16}$, моль·м/м ² ·с·Па			Селективность	
	CO ₂	O ₂	N ₂	CO ₂ /O ₂	CO ₂ /N ₂
I	139,3	24,1	10,7	5,8	13,0
II	106,8	21,7	8,9	4,9	12,0
III	128,6	21,9	9,8	5,9	13,1
IV	138,5	24,7	11,2	5,6	12,4
V	169,6	29,5	13,4	5,8	12,7

предназначенных для использования в качестве газоразделительных мембран. На их деформационно-прочностные характеристики, термическую устойчивость и газопроницаемость влияет природа заместителей в исходных диолах, а также соотношение жесткого и гибкого блоков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ношай А., Мак-Грат Дж. Блок-сополимеры. М.: Мир, 1980. 478 с.
2. Кутепов Д. Ф., Коригодский А. Р., Трезевов А. В., Беляков В. К., Тарасов А. В., Каракецов В. Г. А. с. 998469 (СССР). — Опубл. в Б. И., 1983, № 7, с. 157.
3. Дубяга В. П., Перепечкин Л. П., Каталевский Е. Е. Полимерные мембранны. М.: Химия, 1981, с. 51.
4. Гольберг Э. Ш., Райгородский И. М., Ковалев Г. Н., Эльцефон Б. С., Коршак В. В., Кузнецов А. И., Алексеева С. Г., Урман Я. Г., Слоним И. Я. Высокомолек. соед. А, 1984, т. 26, № 7, с. 1369.
5. Бессонова Н. П., Коригодский А. Р., Кутепов Д. Ф., Годовский Ю. К. Высокомолек. соед. А, 1984, т. 26, № 9, с. 1877.

Московский химико-технологический
институт им. Д. И. Менделеева

Поступила в редакцию
12.XII.1985

Научно-исследовательский физико-
химический институт им. Л. Я. Карпова

Всесоюзный научно-исследовательский
институт синтетических смол