

Значения вязкости растворов ПС в стироле при скорости сдвига 100–600 с⁻¹

Концентрация раствора ПС в стироле, %	Значения вязкости при		
	110°	120°	130°
Полисилоксан	3,9	3,4	3,0
30	2,3	1,7	—
40	3,1	2,6–2,4	2,4–2,0
50	8,5–8,1	6,8–6,2	—

На рис. 3 приведены зависимости вязкости конечных полимерных дисперсий от скорости сдвига $\dot{\gamma}$. Видно, что для низкомолекулярного полисилоксана и полимерной дисперсии, содержащей сферические частицы ПС, характерно ньютоновское течение. Для композиций, включающих стержнеподобные частицы, обнаружена аномалия вязкого течения, а при малых скоростях сдвига слабая дилатансия. Вероятно, в этом случае имеет место ориентация частиц, сопровождающаяся образованием цепочечных структур. Снижение вязкости с дальнейшим увеличением скорости сдвига связано с разрушением этих цепочечных структур.

ЛИТЕРАТУРА

1. Getson I. C. Pat. 3555109 (USA).— Printed in Official Gazette, 1971.
2. Adams P. I., Lewis R. N. Pat. 3694478 (USA).— Printed in Official Gazette, 1972.
3. Lengniok G. F., Newroth C. A. Pat. 3794694 (USA).— Printed in Official Gazette, 1974.
4. Lengniok G. F. Pat. 3525778 (USA).— Printed in Official Gazette, 1970.
5. Kreuzer F. H., Wick M., Keil W., Marguardt K. Kautschuk und Gummi. Kunststoffe, 1980, B. 33, № 8, S. 603.

Научно-исследовательский институт
химии при Горьковском государственном
университете им. Н. И. Лобачевского

Поступила в редакцию
8.IV.1985

УДК 541.64:547.315.3

**ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
1,1,2-ТРИХЛОР-3-МЕТИЛБУТА-1,3-ДИЕНА
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ**

Жулин В. М., Макарова З. Г., Климентова Н. В.,
Супрун А. П., Саламандра Л. К., Тайц С. З.,
Игнатенко А. В.

Известно, что ряд трех- и четырехзамещенных хлорсодержащих бута-1,3-диенов образуют высокомолекулярные соединения только при давлениях порядка 1 ГПа и выше [1–3]. В настоящей работе приведены результаты исследования термической полимеризации 1,1,2-трихлор-3-метилбута-1,3-диена (ТХМБ) при давлениях от 1,0 до 1,4 ГПа.

ТХМБ получали дегидратацией 1,1,2-трихлор-3-метил-3-ол-бут-1-ена над пятиокисью фосфора с выходом 65%; т. кип. 332–333 К (20 мм рт. ст.); n_D^{25} 1,4989; d_4^{25} 1,2893. Найдено, %: С 35,10; 35,08; Н 3,01; 2,99; Cl 62,21; 62,11. Вычислено, %: С 34,99; Н 2,95; Cl 62,06. Чистоту ТХМБ контролировали ГЖХ.

Для снятия кинетических кривых применяли метод, описанный в работе [3] и заключающийся в фиксации уменьшения давления в ходе полимеризации и определении количества непрореагированного мономера после окончания опыта. Часть опытов проведена на установке типа цилиндр – поршень [4]. Общий выход полимера определяли удалением непрореагированного мономера в вакууме при комнатной температуре. Выход высокомолекулярной фракции (твердого полимера) определяли после осаждения его шестикратным избытком метанола из раствора полученного полимера в бензole с последующей лиофильной сушкой растворов полиме-

ра в бензole до постоянного веса. Полимер представляет собой порошок белого цвета; ММ, определенная эбуллиоскопически, равна $(1,5-2,0) \cdot 10^4$. Найдено, %: С 35,67; 35,49; Н 3,01; 3,07; Cl 60,60; 60,96. Вычислено, %: С 34,99; Н 2,95; Cl 62,06.


Спектры ПМР снимали на приборе $W_m=250$ фирмы «Брукер» с рабочей частотой 250 МГц, эталон — ГМДС, 0,1 м. растворы мономера или твердого полимера в CDCl_3 , хим. сдвиги в δ -шкале.

ПМР-спектр мономера состоит из двух мультиплетов с хим. сдвигами 5,15 и 1,85 м. д., относящихся к группам $=\text{CH}_2$ и $-\text{CH}_3$; соотношение интенсивностей мультиплетов 2 : 3.

В спектре ПМР полимера, полученного при 1,0—1,4 ГПа и 323 К, наблюдаются три группы линий. Сигналы в области 3,6—3,9 м.д. относятся к метиленовым протонам фрагмента 1,4-присоединения по типу «голова к хвосту» $=\text{C}-(\text{CH}_3)\text{CH}_2-\text{CCl}_2-$. Хим. сдвиг аналогичной группы $-\text{CH}_2$ в политрихлорбутадиене имеет близкое значение — 3,5—3,6 м.д. [5]. К фрагменту 1,4-присоединения можно также отнести сигналы малой интенсивности со средним хим. сдвигом 3,2 и 4,2 м.д., характеризующие геометрическую изомерию метильной группы при двойной связи. В области 1,7—2,6 м.д. наблюдается сложный мультиплет, обусловленный метиленовыми протонами фрагмента 1,4-присоединения по типу «хвост к хвосту» $=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)=$ и метильными группами различных типов 1,4-присоединения. Мультиплет с хим. сдвигом 1,6 м.д. относится к 3,4-присоединению [5]. Судя по его относительной интенсивности (20%), рост цепи при полимеризации осуществляется в основном по типу 1,4-присоединения.

Кинетические кривые полимеризации приведены на рисунке, а данные о выходе твердого полимера в зависимости от температуры в таблице. Эти данные необычны в том отношении, что реакция аномально ускоряется при давлениях выше 1,1 ГПа. Так, при увеличении давления от 1,1 до 1,2 ГПа суммарная скорость полимеризации w_c (таблица) возрастает в 4,2 раза, дальнейшее увеличение давления до 1,3 ГПа приводит к возрастанию w_c в 7 раз. В тоже время в интервале 1,0—1,1 ГПа величина w_c возрастает всего в 1,3 раза, что можно было ожидать на основании известных данных о влиянии давления на реакции полимеризации. Суммарный объемный эффект активации (V_c^*), вычисленный, как указано в работе [3], для интервала 1,0—1,1 ГПа составляет $-21 \text{ см}^3/\text{моль}$, а для интервала 1,1—1,3 ГПа $-133 \text{ см}^3/\text{моль}$. Известная из литературных данных величина V_c^* для полимеризации в жидкой фазе составляет $-20 \div -35 \text{ см}^3/\text{моль}$.

Аналогичное аномальное ускорение реакции в определенном интервале давлений наблюдалось ранее при изучении полимеризации 1,1,2,3-тетрахлорбута-1,3-диена (ТХБ) при той же температуре 323 К [3]. При повышении давления с 0,8 до 1,0 ГПа скорость полимеризации ТХБ возрастает в 2 раза, а в интервале 1,0—1,2 ГПа — в 10 раз. Следует отметить, что ТХБ кристаллизуется при давлении, лишь немногим превышающем 1,2 ГПа, т. е. аномальное ускорение происходит в области предкристаллизационного состояния мономера. В настоящей работе найдено, что ТХМБ кристаллизуется при атмосферном давлении при более низкой температуре, чем ТХБ (143 и 156 К соответственно). Его давление кристаллизации



Кинетические кривые полимеризации ТХМБ при 323 К при давлениях 1 (1); 1,1 (2); 1,2 (3); 1,3 (4) и 1,4 ГПа (5)

(при 323 К), вычисленное по той же формуле, что и для ТХБ [3], составляет 1,3 ГПа. Экспериментально кристаллизацию ТХМБ зафиксировать не удалось, поскольку добавление стабильного радикала не приводило в отличие от ТХБ к ингибированию полимеризации при этих давлениях. Однако с достаточной уверенностью можно утверждать, что при 1,3 ГПа кристаллизация ТХМБ не происходит.

С нашей точки зрения необычное ускорение полимеризации (30 раз) в интервале 1,1–1,3 ГПа связано с аномальным изменением физических свойств жидкого мономера, обусловленным образованием кластеров по мере приближения к температуре и давлению, при которых происходит кристаллизация. В области термодинамических параметров, близких к кристаллизационным, значительная доля объема может быть занята антикристаллическими кластерами, что приводит к большим «переохлаждениям».

Полимеризация 1,1,2-трихлор-3-метилбута-1,3-диена при высоких давлениях

P, ГПа	T, K	Время, ч	Выход твердого полимера, %	w_c^*	P, ГПа	T, K	Время, ч	Выход твердого полимера, %	w_c^*
1,0	323	3	0,8	0,6	1,1	363	3	9,8	—
1,0	323	6	1,6	—	1,1	373	3	12,4 **	—
1,0	343	3	1,4	—	1,1	383	3	20,8 **	—
1,0	363	3	6,8	—	1,2	323	5	14,0	3,4
1,0	373	3	6,5 **	—	1,3	323	4	54,0	24,0
1,0	383	3	5,4 **	—	1,4	323	3	47,3	—
1,1	323	5	2,3	0,8	1,4	323	4	57,0	—
1,1	343	3	4,3	—	1,4	343	—	***	—

* Определена по линейным участкам кинетических кривых.

** В ПМР-спектре образцов (окрашенный полимер) появился мультиплет со средним хим. сдвигом 1,75 м.д., что обусловлено деструкцией полимера: по данным элементного анализа содержание хлора в полимере уменьшилось на 10–15%.

*** Спустя 5 мин происходит взрывное разложение полимера.

ям» и к легкому переходу жидкости в стеклообразное состояние [6].

Именно существование явления аномального ускорения процесса давлением дает возможность осуществить синтез высокомолекулярного полимера. Как показывают данные таблицы, с повышением температуры выход твердого полимера при $T=363$ К (1,0 ГПа) проходит через максимум. При давлении 1,1 ГПа выход полимера возрастает по мере повышения температуры 383 К, однако, начиная с 373 К, судя по данным элементного анализа, полимер начинает разлагаться с выделением HCl.

ЛИТЕРАТУРА

- Жулин В. М., Байкова Р. И., Прокопчук Н. Р., Батура Л. Н., Кабердин Р. В., Бусловская Е. Е., Ольдекоп Ю. А. Изв. АН СССР. Сер. хим., 1979, № 7, с. 57.
- Жулин В. М., Макарова З. Г., Климентова Н. В. Высокомолек. соед. Б, 1981, т. 23, № 10, с. 724.
- Жулин В. М., Макарова З. Г., Климентова Н. В., Супрун А. П., Акопян А. Н., Шаховской Г. П. Высокомолек. соед. А, 1982, т. 24, № 12, с. 2621.
- Никишин Г. И., Спектор С. С., Шаховской Г. П., Глауховцев В. Г., Жулин В. М. Изв. АН СССР. Сер. хим., 1976, с. 1664.
- Супрун А. П., Соболева Т. А. Высокомолек. соед., 1964, т. 4, № 6, с. 1128.
- Убелоде А. Плавление и кристаллическая структура. М.: Мир, 1969.

Институт органической химии
им. Н. Д. Зелинского АН СССР
Институт элементоорганических
соединений им. А. Н. Несмеянова
АН СССР

Поступила в редакцию
10.IV.1985