

$\alpha,\omega$ -ОЛИГОФЕНИЛЕНСУЛЬФИДИЭПОКСИДЫ


Сергеев В. А., Неделькин В. И., Андрианова О. Б.,  
Новиков В. У.

Ранее взаимодействием дитиолов с эпихлоргидрином (ЭХГ) получены диглицидиловые тиоэфиры, эпоксидные полимеры на основе которых обладают повышенными эластичностью и физико-механическими свойствами по сравнению с эпоксидиановыми полимерами [1, 2].

Учитывая труднодоступность индивидуальных дитиофенолов вследствие многостадийности их синтеза, в настоящей работе для получения диглицидиловых тиоэфиров использованы доступные низкоплавкие телехелатные олигофениленсульфиддитиолы общего формул I. При этом также ставили задачу улучшения термореактивных свойств олигофениленсульфидов, отверждение которых протекает, как правило, при температурах  $>300^\circ$ .

Олигомер I получали сополиконденсацией смеси *n*- и *o*-дихлорбензолов (3 : 2, мол.) с сульфидом натрия [3] и последующим замещением концевых атомов хлора в олигомерах, без их выделения, на тиольные группы действием NaSH. Эпоксидирование олигомера I (содержание групп SH 6–7 вес.%) избытком ЭХГ при  $60^\circ$  проводили в присутствии сухого NaOH по аналогии с методикой [2].

Общая схема



II


где  $-\text{C}_6\text{H}_4$  — *n*- и *o*-изомеры в соотношении 3 : 2;  $n \approx 8$ .

Полученный в результате эпоксидирования продукт представлял собой густую аморфную смолу коричневого цвета, размягчающуюся при  $40$ – $65^\circ$ , растворимую в хлорированных углеводородах, ТГФ, диоксане и других растворителях. Согласно данным анализа, продукт содержал 31,3% серы и 8,5 вес. % эпоксигруппы. Хорошее совпадение ММ олигомера, рассчитанной по эпоксигруппам и определенной эбуллиоскопией (1010 и 1015 соответственно) свидетельствует о телехелатном расположении в нем эпоксигрупп, а цепь олигомера содержит  $\approx 8$  фенилсульфидных звеньев.

В ИК-спектре полученного олигофениленсульфиддиэпоксида II имеются полосы поглощения 930, 1250, 3050  $\text{cm}^{-1}$  (эпокси-циклы); 740 и 820  $\text{cm}^{-1}$  (*o*- и *n*-дизамещенные бензольные кольца); 1090  $\text{cm}^{-1}$  (фенил – сера); 1480 и 1570  $\text{cm}^{-1}$  (ароматические кольца). ПМР-спектр олигомера II содержит две группы сигналов протонов с  $\delta = 7,0$ – $7,2$  и 2,8–3,1 м.д., относящихся соответственно к протонам бензольных и эпоксидных циклов.

При исследовании отверждения олигомера II 4,4'-диаминодифенилметаном по ступенчатому режиму с конечной температурой  $200^\circ$  [4] установлено, что по сравнению с диглицидиловым тиоэфиром дифенилсульфифда [2] и олигомером ЭД-20 структурирование олигомера II протекало более медленно, что обусловлено, вероятно, меньшим содержанием в нем эпоксигрупп, а отверженные продукты содержат соответственно 19, 3 и 10 вес.% золь-фракции. При этом до  $200^\circ$  спицкий олигомер II представлял собой каучукоподобную массу, затвердевающую лишь после длительной выдержки при  $200^\circ$ .

Следует отметить, что сетчатые полимеры на основе олигомера II имеют более высокую термостойкость, по сравнению с полимерами на основе диглицидилового тиоэфира дифенилсульфида (олигомер II при  $n=1$ ) или ЭД-20 (рисунок, а).



Так, по данным ТГА на воздухе их 5%-ные потери в весе происходят при 330–335, 310–315 и 260–270° соответственно. Согласно термомеханическим испытаниям, отверженный олигомер II имеет также и большую теплостойкость (рисунок, б).

Таким образом, введение эпоксигруппы в олигофениленсульфиды понижает температуру структурирования до  $\leq 200^\circ$  и позволяет перерабатывать их по стандартной эпоксидной технологии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Charmas W., Podkosciełny W.* J. Appl. Polymer Sci., 1982, v. 27, № 5, p. 1453.
2. Сергеев В. А., Неделькин В. И., Новиков В. У. Высокомолек. соед. А, 1984, т. 26, № 1, с. 208.
3. Сергеев В. А., Неделькин В. И., Андрианова О. Б., Цыряпкин В. А., Юнников В. В., Ливен А. В. Высокомолек. соед. А, 1981, т 23, № 3, с. 682.
4. Сергеев В. А., Неделькин В. И., Новиков В. У. Высокомолек. соед. А, 1983, т. 25, № 6, с. 1311.

Институт элементоорганических  
соединений им. А. Н. Несмеянова  
АН СССР

Поступила в редакцию  
21.VI.1985