

7. Byrd N. R., Kleist F. K., Stamires D. N. J. Polymer Sci. A-2, 1972, v. 10, p. 957.
8. Simionescu Cr., Dumitrescu S., Daranga M., Grovu M., Vasiliu S., Diaconu I.. Lenaca M. Rev. Roumaine Chim., 1975, v. 20, № 8, p. 1157.
9. Simionescu C., Grovu M. Angew. Makromolek. Chemie, 1983, № 111, p. 149.
10. Silvestri G., Gambino S., Filardo G. Advances Polymer Sci., 1984, v. 38, p. 27.
11. Drewsen V. B. Ann. 1882, B. 212, p. 150.
12. Muller C. L. Ann., 1882, № 212, p. 124.
13. Olaj O. F., Breitenbach J. W., Buchberger B. Angew. Makromolek. Chemie, 1968, B. 3, S. 160.
14. Simionescu C. I., Percec V., Dumitrescu S. J. Polymer Sci. Polymer Chem. Ed., 1977, № 15, p. 2497.
15. Kern R. J. J. Polymer Sci. A-1, 1969, № 7, p. 621.

Политехнический институт, Яссы,  
Румыния

Поступила в редакцию  
20.V.1985

УДК 541.64:547 (415+553)

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИГЛИЦИДИЛОВОГО ЭФИРА ГИДРОХИНОНА С НЕКОТОРЫМИ ДИАМИНАМИ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Индолова Е. Л., Жорин В. А., Зеленецкий А. Н.,  
Ениколопян Н. С.

В ряде работ было показано [1–3], что при пластическом течении под высоким давлением, инициируемым сдвиговыми деформациями, реакции взаимодействия в бикомпонентных смесях протекают до глубин превращения 80–90 %. В этих условиях изучались реакции сополимеризации [1], поликонденсации [3]. В работе [4] было показано, что при пластическом течении под давлением протекает взаимодействие диглицидилового эфира гидрохинона (ДГЭГ) с ароматическими диаминами. Основное внимание в этой работе было уделено установлению факта протекания реакций и определению глубины конверсии для доказательства осуществления в этих условиях интенсивных процессов массопереноса на молекулярном уровне. Прямые спектральные измерения, выполненные под давлением на органических кислотах, свидетельствуют об увеличении подвижности протона, участвующего в образовании водородной связи [5]. В работе [6] были проведены реакции органических кислот и амидов, которые протекали с миграцией протона карбоксильных и амидных групп. В этой связи представляет интерес исследование поведения различных по своей активности диаминов в реакции взаимодействия с ДГЭГ.

В настоящей работе исследовали влияние высокого давления (2–4 ГПа) на взаимодействие ДГЭГ со следующими диаминами: *m*-фенилендиамином, *n*-фенилендиамином, 1,4-диаминопиридином, гексаметилендиамином при пластическом течении. Работу проводили на аппаратуре типа наковален Бридгмена при комнатной температуре. Глубину превращения определяли по количеству образовавшейся гель-фракции гравиметрически, непрореагировавшие исходные продукты отмывали спиртом до постоянного веса.

После обработки под давлением исходный белый образец превращался в темно-коричневый продукт, нерастворимый в органических растворителях. Кроме того, о химическом превращении в системе свидетельствовало уменьшение интенсивности полосы в ИК-спектре при  $915 \text{ см}^{-1}$ , относящейся к валентным колебаниям С–О в эпоксидной группе, а также общее уширение полос в ИК-спектре, характерное для образования полимера. Перечисленные данные свидетельствуют об образовании сплошного полимерного продукта.

На рис. 1, *a* приведены зависимости выхода гель-фракции от угла поворота наковален для смесей ДГЭГ с различными диаминами. Как и для реакции в блоке при атмосферном давлении, в наших условиях появлению геля предшествует индукционный период. Обычно существование индук-




Рис. 1. Зависимости выхода гель-фракции  $\eta$  от угла поворота наковален  $\alpha^\circ$  в смесях ДГЭГ с различными диаминами при 2 (а) и 5 ГПа (б). 1 – ДГЭГ, 2 – о-фенилендиамин, 3 – м-фенилендиамин, 4 – н-фенилендиамин, 5 – 1,5-дiamинопиридин, 6 – 4,4'-дiamинодифенилметан, 7 – гексаметилендиамин. Содержание аминов 1 : 1




Рис. 2. Влияние относительного содержания диамина  $x$  на величину индукционного периода образования гель-фракции  $\alpha^\circ$  при взаимодействии ДГЭГ с *m*-фенилендиамином (1) и гексаметилендиамином (2)

ционного периода связывают с накоплением в системе линейных и разветвленных олигомеров. При достижении определенной степени превращения эпоксидных групп начинается образование спирального продукта, который и составляет гель-фракцию.

По влиянию на период индукции реакции при 2 ГПа диамины располагаются в ряд, который полностью соответствует их активности в реакции при обычных условиях. Это свидетельствует о том, что, по-видимому, при таком давлении механизм процесса остается сходным с механизмом отверждения эпоксидов диаминами при атмосферном давлении. Однако оказалось, что при увеличении давления до 4 ГПа (рис. 1, б) различие между активностью диаминов практически исчезает. Это может свидетельствовать либо о том, что при 4 ГПа диамины не участвуют в реакции с ДГЭГ (по крайней мере, на начальном этапе), либо о выравнивании активности диаминов под действием сверхвысокого давления.

Для установления роли диамина в начальной стадии отверждения ДГЭГ были получены зависимости индукционного периода реакции от концентрации диамина (рис. 2). Если при 2 ГПа наблюдается прямая связь

величины индукционного периода с концентрацией как ароматического, так и алифатического диамина, то при 4 ГПа индукционный период практически не зависит от количества отвердителя.

Можно предположить, что если при 2 ГПа начальная стадия реакции — взаимодействие ДГЭГ с амином, то при 4 ГПа для инициирования реакции участие диамина не требуется. Возможно, что при 4 ГПа поляризация связи С—О приводит к активации эпоксидного цикла, который быстро взаимодействует не только с амином, но и с образовавшейся при присоединении амина гидроксильной группой. При этом в условиях высокого давления катализ амином реакции эпоксид — гидроксил не играет существенной роли.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Жорин В. А., Жаров А. А., Киссин Ю. В., Ениколопян Н. С. Докл. АН СССР, 1974, т. 219, № 3, с. 647.
2. Капустян В. М., Жаров А. А., Ениколопян Н. С. Докл. АН СССР, 1968, т. 179, № 3, с. 627.
3. Жорин В. А., Чеснокова А. Е., Берестнева Г. Л., Коршак В. В., Ениколопян Н. С. Высокомолек. соед. Б, 1984, т. 26, № 2, с. 140.
4. Жорин В. А., Зеленецкий А. Н., Соловьева А. Б., Ениколопян Н. С. Высокомолек. соед. Б, 1982, т. 24, № 11, с. 866.
5. Natann S. D., Linton M. Austral J. Chem., 1967, v. 28, № 12, p. 2567.
6. Соловьева А. Б., Жорин В. А., Криницкая Л. А., Киссин Ю. В., Ениколопян Н. С. Изв. АН СССР. Сер. хим., 1977, № 5, с. 1161.

Институт химической физики АН СССР

Поступила в редакцию  
24.V.1985

УДК 541.64:549.3:535


## МЕХАНИЧЕСКАЯ И ОПТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИИМИДНОЙ ПЛЕНКИ

Смирнова В. Е., Бессонов М. И., Михайлова Н. В.

Полиимидная пленка ПМ известна уникальными физико-механическими свойствами и термостойкостью [1, с. 282]. В работе [2] показано, что многие практические важные характеристики этой пленки существенно улучшаются после ориентационной термовытяжки. Детальное исследование анизотропии физических свойств и структуры ориентированных пленок из ПИ и других полигетероариленов представляется важной и интересной задачей.

В настоящей работе исследовали анизотропию упругих и оптических свойств ориентированных пленок ПМ с разной степенью вытяжки и молекулярной ориентации. Эти данные необходимы для анализа структуры указанных пленок, механизма возникновения анизотропии свойств и природы внутренних взаимодействий.

Основой пленки ПМ (как и пленки «Kapton», США) является полипиромеллитимид ПМ строения



Вытянутые макромолекулы ПМ имеют форму плоского зигзага. Жесткие участки зигзага необычно длины (18 Å против 2 Å для карбоцепных полимеров) и состоят из циклических группировок, содержащих сопряженные связи и способных к сильным межмолекулярным взаимодействиям [1, с. 171]. Эти особенности молекулярного строения прямо связаны с рядом аномалий свойств ПМ и должны проявляться в анизотропии его физических характеристик в ориентированном состоянии.

Объектами исследования были серии образцов, полученных вытяжкой полос промышенной пленки ПМ шириной 10 см при 370–390°. Толщина исходной пленки 40 мкм. Степени вытяжки образцов серии I – 1; 1,17; 2,3 и 5; серии II – 1; 1,3; 1,5;