

ПОЛИ(КАТИОН-РАДИКАЛ)БЕНЗИЛВИОЛОГЕНА

Дзараева Л. Б., Бумбер А. А., Климов Е. С.,
Катаев В. А., Охлобыстин О. Ю.


Синтез и изучение физико-химических свойств полимеров, содержащих катионные органические группы, представляет интерес в нескольких аспектах. Такие полимеры находят применение в различных фоточувствительных композициях для записи и размножения информации, они имеют перспективы при использовании в системах преобразования солнечной энергии в химическую или электрическую. Полимеры с виологеновыми группами, например, используются в электрохромных и фотогальванических устройствах [1].

Взаимодействием *n*-хлорметилполистирола ($M=13\,600$, содержание хлорметилированных групп 85%, количество хлора определено разложением образца с последующим титрованием AgNO_3) с 4,4'-дициридином синтезировали *n*-дibenзил-4,4'-дициридиний полистилен (I) — порошок белого цвета, $T_{\text{разм}}=210-220^\circ$, нерастворимый в эфире и бензole, умеренно растворимый в диметилформамиде и ацетонитриле.

Согласно данным полярографии, полимер I содержит ~25 паракватных фрагментов на 100 звеньев полимера. Электрохимические исследования проводили в очищенном по известной методике [2] ДМФА в присутствии электролита 0,1 м. перхлората тетраэтиламмония. Циклические вольтамперограммы снимали на потенциостате П-5827М с источником треугольных импульсов, описанном в работе [3], на платиновом дисковом электроде диаметром 1 мм; в качестве анода сравнивались использовали насыщенный каломельный электрод. Число электронов оценивали сравнением высот пиков изучаемых соединений с заведомо одноэлектронным восстановлением трифенилпиррилия [4]. Спектры ЭПР снимали в вакууме 10 мм рт. ст. при комнатной температуре на модифицированном спектрометре РЭ-1301 (клистрон К-52 с длиной волны 3,2 см, разрешающей способностью 0,1 Г).

Для мономерных солей дициридиния известна редокс-триада: дикатион — катион-радикал — нейтральная молекула, члены которой связаны одноэлектронными переходами [5, 6].

Как видно из рис. 1, *a*, бензилвиологен восстанавливается в четыре стадии, из которых первые две обратимые и одноэлектронные. Третья и четвертая ступени восстановления полностью необратимы. Восстановление полимерного виологена I в режиме циклической вольтамперометрии проходит в две одноэлектронные (в расчете на звено виологена) ступени с потенциалами катодных пиков $-0,40$ и $-0,78$ В (рис. 1, *b*). Наличие двух анодных пиков с потенциалами $-0,35$ и $-0,74$ В указывает на полную обратимость процессов переноса электрона на обеих стадиях.



Известно, что величины максимальных токов в вольтамперометрии пропорциональны концентрации деполяризатора в объеме раствора [7].

Сравнивая высоты пиков восстановления виологена I и мономерного бензилвиологена, можно заключить, что число виологенных групп составляет 1 на 4–5 звеньев полистирола. В отличие от бензилвиологена, нейтральная форма поливиологена II дальнейших стадий восстановления не имеет. По-видимому, виологеновые группы, связанные цепью полистирола, менее активны, чем соответствующие им мономерные соединения.




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма 0,54 мг/мл (10^{-3} м.) перхлората бензилвиологена (a) и полибензильвиологена (b) в 0,1 м. растворе перхлората тетраэтиламмония в ДМФА

Рис. 2. Спектр ЭПР поликатион-радикала *n*-бензильвиологена

Существование катион-радикалов изучаемых виологенов подтверждено методом ЭПР-спектроскопии. Восстановление на цинковом зеркале полибензильвиологена в ДМФА (при 10 мм рт. ст. приводит к возникновению спектра ЭПР катион-радикала (рис. 2). Сверхтонкая структура этого спектра мало отличается от ранее полученных для катион-радикалов бипиридина [8] — распределение спиновой плотности по молекуле почти не зависит от природы заместителей у атомов азота. Спектр ЭПР обусловлен взаимодействием энергетических уровней неспаренного электрона с двумя эквивалентными ядрами ^{14}N ($a=4,2\text{ Э}$), восемью эквивалентными протонами в положениях 2,2,6,6,3,3,5,5 ($a=1,4\text{ Э}$) и двумя метиленовыми группами (4 эквивалентных протона) бензильных N,N'-заместителей ($a=2,8\text{ Э}$). Из сверхтонкой структуры спектра следует, что неспаренный электрон делокализован по всему катион-радикальному остатку бипиридиниевого фрагмента и бензильным заместителям у атомов азота. Расщепление от фенильных колец в условиях эксперимента не наблюдается и вносит вклад в ширину индивидуальной линии спектра. Величина g -фактора сигнала ЭПР близка к значению для свободного электрона и составляет 2,0033. Аналогичный спектр регистрируется при восстановлении цинком модельного N,N'-дibenзил-4,4-дипиридинийдихлорида.

Регистрация спектра ЭПР с описанными параметрами свидетельствует о том, что обменное взаимодействие неспаренными электронами в поликатион-радикале затруднено.

Таким образом, на основании электрохимических данных и наличия сверхтонкой структуры в спектрах ЭПР можно сделать вывод, что paramagnитные центры, входящие в боковую цепь полимера и не связанные цепями сопряжения, друг с другом существенно не взаимодействуют.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ванников А. В., Гришин А. Д. Фотохимия полимерных донорно-акцепторных комплексов. М.: Наука, 1984, с. 4.
2. Манн Ч. Неводные растворители в электрохимии. В кн.: Электрохимия металлов в неводных растворах / Под ред. Колотыркина Я. М. М.: Мир, 1974.
3. Трошин Г. Е., Лакомов Ф. Ф., Сосонкин И. М. Электрохимия, 1981, т. 27, с. 894.
4. Pragst F., Ziebig R., Seydel U., Driesel G. Electrochim. Acta, 1980, v. 25, p. 341.
5. Michaelis L., Hill E. S. J. Gen. Physiol., 1933, v. 16, p. 859.
6. Bird C. L., Kuhn A. T. Chem. Rev., 1981, v. 10, № 1, p. 49.
7. Гейровский Я., Кута Я. Основы полярографии. М.: Мир, 1965.
8. Шапиро Б. И., Минин В. В., Сыркин Я. К. Журн. структур. химии, 1973, т. 14, с. 642.

Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова

Поступила в редакцию
1.VII.1985

УДК 541.64:536.7

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕГОСЯ АКРИЛОНИТРИЛА ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ

Барсуков И. А., Сметанина И. Е., Емельянов Д. Н.,
Камский Р. А., Подмогаева Т. Н.

В литературе подробно описаны закономерности изменения реологических свойств в процессе полимеризации систем в гомогенной фазе, когда образующийся полимер растворим в своем мономере или растворителем [1, 2]. Существенное влияние на реологическое поведение системы оказывает изменение ее фазового состояния, происходящее непосредственно в ходе полимеризации. Однако информация по этому вопросу в литературе очень малочисленна [3]. Так, на примере полимеризации MMA в смеси растворитель — осадитель было показано, что выделение полимерной фазы с повышением глубины превращения мономера в полимер приводит к резкому уменьшению вязкости системы [3]. При этом наблюдается образование дисперсии с частицами, обладающими достаточной агрегативной устойчивостью.

Представляло интерес рассмотреть роль студнеобразования в реологическом поведении полимеризующихся масс. Исследовали АН, полимеризующийся в водном растворе роданида натрия. Выбор объекта обусловлен широким использованием полимеризации АН и сополимеризации его с виниловыми мономерами в водном растворе NaCNS при производстве синтетических волокон.

АН, очищенный перегонкой при атмосферном давлении, имел т. кип. 77° и n_D^{20} 1,392. Полимеризацию АН в водном растворе NaCNS проводили при 80°, а для предотвращения вскипания мономера при повышенном давлении (0,25 МПа). Инициатором полимеризации служил ДАК (0,7%), регулятором ММ образующегося ПАН — изопропиловый спирт в количестве 4–6% от веса мономера. Концентрация мономера 10% от веса солевого раствора. Варьируя концентрацию NaCNS (квалификации х. ч.) в воде от 38 до 54 вес. %, изменяли растворяющую способность среды [4]. Молекулярную массу ПАН определяли вискозиметрическим методом в растворе ДМФА при 35° [5]. Концентрацию полимера и глубину конверсии находили по общепринятой методике [6]. Вязкость в процессе полимеризации АН измеряли на ротационном вискозиметре «Реотест» со специальной приставкой, позволяющей проводить измерения при повышенном давлении. Фазовый переход системы фиксировали по изменению оптической плотности (мутности). Мутность измеряли в процессе полимеризации на фотоэлектрическом калориметре с автоматической записью.