

Учитывая, что из определения (3) следует $f_i(k=0)=F_i$, получаем формулу для силы, действующей на шар в нелокальной жидкости

$$F_i = -6\pi\eta(\mathbf{k}=0)au_i = -6\pi a \int \eta(r) dr u_i \quad (7)$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Doi M., Edwards S. F. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. II. 1978. № 74. P. 1789.
2. Покровский В. Н., Волков В. С. // Высокомолек. соед. А. 1978. Т. 20. № 12. С. 2700.
3. Каргин В. А., Слонимский Г. Л. // Докл. АН СССР. 1948. Т. 62. № 2. С. 239.
4. Rouse P. E. // J. Chem. Phys. 1953. V. 27. № 7. P. 1272.
5. Покровский В. Н., Кокорин Ю. К. // Высокомолек. соед. Б. 1984. Т. 26. № 8. С. 573.
6. Покровский В. Н., Кокорин Ю. К. // Высокомолек. соед. Б. 1985. Т. 27. № 10. С. 794.
7. Graessley W. W. // Advances Polymer Sci. 1974. V. 16. P. 1.
8. Poh B. T., Ong B. T. // Europ. Polymer J. 1984. V. 20. № 10. P. 975.
9. Watanabe H., Kotaka T. // Macromolecules. 1984. V. 17. № 11. P. 2316.
10. Takahashi Y., Isono Y., Noda I., Nogasawa M. // Macromolecules. 1985. V. 18. № 5. P. 1002.
11. Mazur P. // Physica A. 1982. V. 110. № 2. P. 128.

Алтайский государственный университет

Поступила в редакцию
29.I.1987

УДК 541.64:678.13

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛА С АКРИЛОВЫМИ МОНОМЕРАМИ

Гапоник П. Н., Ивашкевич О. А., Ковалева Т. Б.,
Морозов В. А., Кригер А. Г., Фрончек Э. В.,
Цайлингольд В. Л., Грачев В. П.

2-Метил-5-винилтетразол (МВТ) представляет значительный интерес как полупродукт в синтезе высокоазотсодержащих полимерных материалов, обладающих комплексом ценных свойств [1, 2]. Сведения о реакционной способности этого мономера ограничены данными по радикальной полимеризации [3] и сополимеризации со стиролом, метилметакрилатом и винилацетатом [4]. В настоящей работе впервые изучена сополимеризация МВТ с акрилонитрилом (АН) в массе и в водной эмульсии, с гидроксизетилметакрилатом (ГЭМ) в массе, метакриловой кислотой (МАК) в растворе ацетона и глицидиловым эфиром метакриловой кислоты (ГМА) в растворе хлороформа.

МВТ получали и очищали по методике [3]. МАК, ГМА, ГЭМ и АН очищали стандартными методами. Сополимеризацию МВТ с АН и МВТ с ГЭМ в массе проводили в запаянных стеклянных ампулах в вакууме (338 К, инициатор 0,5 мол.% ДАК).

Полимеризацию прерывали при глубине превращения не более 10%. Полученные сополимеры МВТ с АН растворяли в ДМФА и осаждали изопропанолом, а сополимеры МВТ с ГЭМ — в хлороформе и осаждали гексаном. Водно-эмульсионную сополимеризацию проводили в термостатируемом сосуде при 313 К в атмосфере аргона при перемешивании в течение 15–30 мин. Суммарная концентрация мономеров составляла 3 моль/л. Инициатор персульфат/метабисульфит калия (0,25 мол.%, соотношение окислитель : восстановитель = 3 : 2). По окончании синтеза реакционную смесь осаждали при перемешивании в насыщенный раствор NH_4Cl , выпавший полимер многократно промывали водой, сушили и пересаждали из ДМФА в изопропанол. Сополимеризацию МВТ с МАК в ацетоне и МВТ с ГМА в хлороформе (333 К, инициатор ДАК — 0,4 вес.%, растворитель — 70 вес.%) осуществляли в колбе с обратным холодильником в атмосфере аргона при перемешивании до глубины превращения не более 10%. Полимер высаждали в смесь гексана с изопропанолом (1 : 1), при соотношении полимеризат : осадитель = 1 : 10. Образцы сополимеров после фильтрования сушили в вакууме при 323–333 К до постоянного веса. Растворители очищали по методике [5]. Состав сополимеров МВТ с АН и ГЭМ определяли с помощью элементного анализа на анализаторе «Hewlett-Packard-185» сополимеров МВТ с МАК и ГМА — методом потенциометрического титрования функциональных групп: эпосидных — титрованием уксуснокислым раствором хлорной кислоты в присутствии

тетраэтиламмония бромистого, карбоксильных – титрованием бензоло-этанольным раствором гидроксида тетраэтиламмония [6, 7].

Спектры ЯМР ^{13}C и ^1H МВТ в дейтерометаноле получали соответственно с помощью приборов WM-360 фирмы «Bruker» (рабочая частота 90,56 МГц) и JNMPS-100. В качестве внутреннего стандарта использовали тетраметилсилан.

Константы сополимеризации рассчитывали по методу Файнемана – Росса [8] с использованием регрессионного анализа (95% доверительный интервал) на мини-ЭВМ «Электроника ДЗ-28».

По данным работы [9], электронная плотность в молекуле 2-метилтетразола и его 5-замещенных производных распределена таким образом, что на атоме углерода цикла имеется избыточный положительный заряд. Поэтому 2-метил-5-тетразолильный радикал является электроноакцепторной группировкой. Это подтверждается значением индукционной константы σ_I для 2-метил-5-тетразолильной группы, рассчитанной из данных по кислотности 2-метил-5-тетразолилуксусной кислоты и составляющей 0,32 [10]. В то же время в силу ароматичности тетразольного кольца [11] 2-метил-5-тетразолильная группа за счет эффекта сопряжения может выступать как донор электронов и вызывать поляризацию винильной связи, что характерно и для N-азолильных группировок, влияние которых в процессах сополимеризации подобно влиянию атома галогена [12]. Отсюда можно было предположить, что МВТ, имея избыточную π -электронную плотность на винильной группе, будет легко вступать в реакцию сополимеризации с акриловыми мономерами, имеющими электронодефицитные двойные связи [13].

Для оценки влияния эффекта сопряжения на реакционную способность винильной группы нами была определена σ_R -константа Тафта для 2-метил-5-тетразолильной группы, характеризующая вклад эффекта сопряжения в σ -константу Гаммета. Для расчета σ_R -константы использовано корреляционное соотношение, связывающее разность в величинах хим. сдвига атомов C^β винильной группы мономера и этилена с индукционной и резонансной константами заместителя при винильной группе [14].

$$\Delta\delta\text{C}^\beta = 11,9\sigma_I + 63,5\sigma_R$$

В спектре ЯМР ^{13}C МВТ метильная группа проявляется в виде квартета при 39,83 м.д., атом углерода цикла дает синглет при 169,46 м.д., сигналы от атомов C^α и C^β винильной группы представляют собой перекрывающиеся симметричные дублет и триплет при 123,75 и 122,33 м.д. соответственно. Рассчитанное на основании этих данных значение резонансной константы 2-метил-5-тетразолильной группы составляет $-0,08$. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для С-тетразолильных групп сопряжение с электронной системой винильной группы менее характерно, чем в случае N-азолильных радикалов. Значение σ_R константы 2-метил-5-тетразолильного радикала близко к величинам этого параметра у С-ароматических группировок, например стирола, для которого $\sigma_R = -0,09$ [15].

Используя установленные в работах [16, 17] общие для олефиновых мономеров различной природы корреляционные связи между некоторыми параметрами их реакционной способности в радикальной полимеризации и хим.сдвигом протона винильной группы, находящегося в *транс*-положении к заместителю и составляющему для МВТ 5,65 м.д., мы оценили значения общей электронной плотности $q_\beta = -0,03$ и π -заряда $q_\beta^\pi = -0,01$ на конечном винильном атоме углерода МВТ, значение энергий локализации $L_M = 1,72$ и $L_R = 0,81$ для мономера и радикала, а также брутто-энергию активации гомополимеризации МВТ в инертном растворителе $E_a = 84,2$ кДж/моль.

$$q_\beta = 0,0308\text{H}_C - 0,200 \quad (r=0,936, s=0,005)$$

$$q_\beta = 0,8q_\beta^\pi - 0,0252 \quad (r=0,942, s=0,009)$$

$$L_R = 0,436H_C - 1,62 \quad (r = 0,980, s = 0,0038)$$

$$L_M + L_R = 0,1576H_C + 1,646 \quad (r = 0,933, s = 0,011)$$

$$E_a = -11,826H_C + 150,33 \quad (r = 0,99, s = 0,77)$$

По оцененным параметрам МВТ также близок к стиролу, для которого зарядовые характеристики, рассчитанные методом ППДП/2, составляют $q_B = -0,05$, $q_B^* = -0,02$ [18], а энергетические характеристики равны




Рис. 1

Рис. 1. Зависимость состава сополимеров МВТ с ГЭМ (1), с МАК (2), с ГМА (3) и с АН (4, 5) от состава смеси мономеров. 4 – сополимеризация в массе, 5 – вододисперсионная сополимеризация. F_2 и f_2 – мольная доля МАК, ГМА, ГЭМ или АН в сополимере и в исходной смеси мономеров




Рис. 2

Рис. 2. Зависимость величины параметра блокности R от состава исходной смеси мономеров для сополимеризации МВТ с АН (1), ГМА (2), ГЭМ (3) и МАК (4). f_1 – мольная доля МВТ в исходной смеси мономеров

соответственно $L_M = 1,70$; $L_R = 0,72$ [19] и $E_a = 89,3$ кДж/моль [17]. Рассчитанная нами энергия активации хорошо согласуется с экспериментально определенным значением E_a для гомополимеризации МВТ в массе, равным $88,8 \pm 2$ кДж/моль [3].

Полученные данные могут служить некоторым обоснованием для предположения о том, что в сополимеризации с перечисленными выше мономерами МВТ будет вести себя подобно стиролу ($r_c = 0,4 \pm 0,005$, $r_{АН} = 0,04 \pm$

Константы сополимеризации МВТ (M_1) с АН, МАК, ГМА и ГЭМ

M_2	r_1	r_2	$r_1 \cdot r_2$	Q	e
АН	$2,39 \pm 0,20$	$0,07 \pm 0,03$	0,167	1,70	-0,14
АН*	$2,18 \pm 0,18$	$0,02 \pm 0,01$	0,044	—	—
МАК	$0,60 \pm 0,005$	$1,00 \pm 0,12$	0,60	1,40	-0,10
ГМА	$0,59 \pm 0,004$	$0,54 \pm 0,03$	0,318	1,40	-0,97
ГЭМ	$0,19 \pm 0,004$	$1,04 \pm 0,06$	0,197	—	—

* Сополимеризация в водной эмульсии.

$\pm 0,04$; $r_c = 0,15 \pm 0,01$, $r_{МАК} = 0,7 \pm 0,05$; $r_c = 0,44 \pm 0,001$, $r_{ГМА} = 0,53 \pm 0,07$ [13].

На рис. 1 приведены результаты экспериментов по определению зависимости состава сополимеров МВТ с ГМА, МАК, ГЭМ и АН от состава исходных мономерных смесей. По данным рис. 1 оценены константы

относительной активности мономеров в сополимеризации, на основании которых определены значения параметров Алфрейя — Прайса для МВТ (таблица). Для ГМА, МАК и АН использованы следующие значения: $e=0,1$, $Q=0,85$; $e=0,65$, $Q=2,34$ и $e=1,20$, $Q=0,60$ соответственно [13].

Полученные данные подтверждают предположение о характере сополимеризации МВТ с указанными сомономерами. Значение Q для МВТ характерно для сопряженных систем, а по эффекту сопряжения 2-метил-5-тетразолильная группа ведет себя как донор электронов, что, как и предполагалось, обуславливает избыточную электронную плотность на винильной группе.

Анализ значений параметров блочности R (рис. 2), рассчитанных по уравнению Харвуда [20], показывает, что при сополимеризации МВТ и АН блоки одинаковых звеньев значительной длины в макроцепи сополимера могут образовываться при относительно высоком содержании МВТ в исходной смеси мономеров, что свидетельствует о склонности МВТ к гомополимеризации. В остальных случаях образуются сополимеры с высокой степенью чередования. При сополимеризации МВТ с ГЭМ, ГМА и МАК вероятность образования блок-сополимеров выше ($r_1 \cdot r_2 = 0,197$; $r_1 \cdot r_2 = 0,318$; $r_1 \cdot r_2 = 0,60$), причем в случае сополимеризации МВТ с ГМА и МАК эта величина имеет минимум в области примерно равных концентраций мономеров в исходной смеси, а в случае сополимеризации МВТ с ГЭМ минимум сдвинут в область большего содержания МВТ в исходной смеси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. 3004959 США. 1961.
2. Матвеева О. Н., Гольбрайх Л. С., Фрончек Э. В., Морозов В. А. // Химия древесины. 1982. № 1. С. 43.
3. Кригер А. Г., Грачев В. П., Смирнов Б. Р., Фрончек Э. В., Морозов В. А., Королев Г. В. // Высокомолек. соед. Б. 1985. Т. 27. № 3. С. 231.
4. Wouters G., Smets G. // Makromolek. Chem. 1982. В. 183. № 8. S. 1861.
5. Общий практикум по органической химии/Под ред. Коста А. Н. М., 1965. С. 608.
6. Эшворт М. Р. Ф. Титриметрические методы анализа органических соединений. М., 1972. С. 490.
7. Patchornik A., Shalitin V. // Analyt. Chem. 1961. V. 33. № 9. P. 1887.
8. Fineman M., Ross S. D. // J. Polymer Sci. 1950. V. 5. № 2. P. 259.
9. Островский В. А., Панина Н. С., Колдобский Г. Н., Гидаснов Б. В., Широбок И. Ю. // Журн. орган. химии. 1979. Т. 15. № 4. С. 844.
10. Щипанов В. П. // Химия гетероцикл. соед. 1983. № 8. С. 1130.
11. Butler R. N. // Advances Heterocycl. Chem. 1977. V. 21. № 2. P. 323.
12. Татарова Л. А., Морозова И. С., Ермакова Т. Т., Лопырев В. А., Кедрина Н. Ф., Ениколопан Н. С. // Высокомолек. соед. А. 1983. Т. 25. № 1. С. 14.
13. Хэм Д. Сополимеризация. М., 1971. С. 286, 292, 488, 605.
14. Ford G. P., Katritzky A. R., Topsom R. D. Correlation Analysis in Chemistry. Recent Advances/Ed. by Chapman N. B., Shorter J. S. N. Y.; L., 1978. P. 269.
15. Кери Ф., Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. Т. 1. М., 1981. С. 132.
16. Сутягин В. М., Лопатинский В. П., Филимонов В. Д. // Высокомолек. соед. А. 1982. Т. 24. № 9. С. 1968.
17. Сутягин В. М., Лопатинский В. П., Филимонов В. Д. // Изв. вузов СССР. Химия и хим. технология. 1983. Т. 26. № 10. С. 1242.
18. Эйзнер Е. Ю., Ерусалимский Б. Л. Электронный аспект реакций полимеризации. Л., 1976. С. 179.
19. Багдасарьян Х. С. Теория радикальной полимеризации. М., 1966. С. 279.
20. Harwood H. J., Ritchey W. M. // J. Polymer Sci. B. 1964. V. 2. № 3. P. 601.

Отделение Института химической физики
АН СССР

Научно-исследовательский институт
физико-химических проблем при
Белорусском государственном университете

Поступил в редакцию
9.II.1987