

3. Вощев В. С., Колников О. В., Гордина Т. А., Котов Б. В., Сажин Б. И., Михантьев Б. И., Праведников А. Н. // Высокомолек. соед. Б. 1974. Т. 16. № 4. С. 295.
4. Котов Б. В., Гордина Т. А., Вощев В. С., Колников О. В., Праведников А. Н. // Высокомолек. соед. А. 1977. Т. 19. № 3. С. 614.
5. Beens H., Knibbe H., Weller A. // J. Chem. Phys. 1967. V. 47. № 3. P. 1183.
6. Mataga N., Ottolenghi M. // Molecular Association/Ed. by Foster R. V. 2. New York; San Francisco, 1979. Р. 2.
7. Биксон Б. Р., Фрейманис Я. Ф. // Высокомолек. соед. А. 1970. Т. 12. № 1. С. 69.
8. Каган Г. И., Кособуцкий В. А., Беляков В. К., Тараканов О. Г. // Химия гетероциклических соед. 1972. № 8. С. 1048.
9. Тилика В. Ж., Нейланд О. Я. А. с. 1011638 СССР // Б. И. 1983. № 14.
10. Виноградова С. В., Выгодский Я. С., Воробьев В. Д., Чурочкина Н. А., Чудина Л. И., Спирин Т. Н. // Высокомолек. соед. А. 1974. Т. 16. № 3. С. 506.
11. Балтрап Дж., Кайл Дж. Возбужденные состояния в органической химии. М., 1978. С. 132.

Научно-исследовательский
физико-химический институт им. Л. Я. Карпова

Поступила в редакцию
25.XI.1987

Рижский политехнический институт
им. А. Я. Пельше

УДК 541.64:532.77

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОЛИГО- И ПОЛИКАРБОНАТОВ В СМЕШАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Богородская М. А., Ким В., Фролов Ю. Г.,
Матюхина О. С., Голланд А. Э.

При рассмотрении механизма процесса межфазной поликонденсации бисфенола А с фосгеном обычно принимается, что растущий олигомерный ион локализован на границе раздела водная щелочь — органический растворитель [1], причем его поверхностная активность g определяется составом водной фазы и природой растворителя [2—4]. Однако данные об адсорбции ПК и олигомеров на жидких границах раздела фаз практически отсутствуют.

В настоящей работе излагаются результаты исследования гидродинамических и адсорбционных свойств ПК и олигомеров в зависимости от состава органической фазы и температуры.

Таблица 1

Характеристики ПК

Образец	$\bar{M}_n \cdot 10^{-3}$	$\bar{M}_w \cdot 10^{-3}$	$\bar{M}_z \cdot 10^{-3}$
ПК-1	11,9	33,1	61,9
ПК-2	12,0	40,4	76,0
ПК-3	30,7	146,0	247,0

Использовали промышленные образцы ПК, ММР которых, определенные методом ГПХ [5], приведены в табл. 1. Олигомеры со средней $M=2 \cdot 10^3$ различались по составу функциональных групп: А — гидроксилсодержащий олигомер, В — олигомер со смешанными функциональными группами, С — хлорсодержащий олигомер. Органические растворители — метиленхлорид (МХ) и хлорбензол (ХБ) — перегнанные.

Межфазное натяжение определяли методом взвешивания капли [6]. Величину избыточной адсорбции Г рассчитывали по уравнению Гиббса. Вязкость растворов ПК измеряли на вискозиметре Хепплера.

Рис. 1. Зависимость поверхностной активности ПК-3 от состава смешанного растворителя, 293 К. Концентрация NaOH в водной фазе 0 (1); 0,06 (2); 0,12 (3); 0,25 (4), 0,50 (5) и 1 вес.% (6)

Рис. 2. Зависимость поверхностной активности олигомеров от концентрации NaOH в водной фазе, 293 К. Растворители: 1-3 - МХ, 4-6 - ХБ. Олигомеры: 1, 4 - А, 2, 5 - В, 3, 6 - С




Рис. 1




Рис. 2

Учитывая, что ХБ является термодинамически плохим растворителем для ПК [7], можно было ожидать монотонного убывания характеристической вязкости $[\eta]$ с увеличением концентрации ХБ в растворителе. Однако реологические исследования позволили установить, что зависимость $[\eta]$ от состава смешанного растворителя имеет минимум (табл. 2), что, возможно, связано с селективной адсорбцией одного из компонентов растворителя на поверхности полимерных сегментов.

Таблица 2

Характеристическая вязкость ПК в смешанных растворителях

T, K	Образец	[η] (дл/г) при концентрации ХБ (вес.%) в растворителе					
		0	10	20	30	40	100
293	ПК-1	0,48	0,45	0,42	0,40	0,38	0,45
	ПК-2	0,65	0,59	0,57	0,53	0,47	0,51
	ПК-3	1,70	1,40	1,20	1,10	1,00	1,10
303	ПК-1	0,37	0,37	0,36	0,34	0,31	0,35
	ПК-2	0,48	0,44	0,43	0,40	0,41	0,45
	ПК-3	1,30	1,10	1,00	0,90	0,80	1,00

При увеличении температуры от 293 до 303 К $[\eta]$ растворов ПК уменьшается. По-видимому, это обусловлено ослаблением межмолекулярных взаимодействий и десольватацией молекул ПК, вследствие чего гибкие полимерные цепи сворачиваются в клубок.

Зависимость g ПК от составов органической и водной фаз представлена на рис. 1. Анализ экспериментальных данных показывает, что адсорбция на границе вода — МХ незначительна. С увеличением доли ХБ в растворителе g ПК увеличивается, причем симбатно увеличивается Γ_{\max} .

Интересно отметить явление «обращения» зависимости адсорбционной способности ПК от состава органической фазы при увеличении основности водной фазы: в отсутствие NaOH увеличение содержания ХБ в растворителе ведет к росту g ПК, тогда как при концентрации $\text{NaOH} > 0,2$ вес.% имеет место обратное явление. Возможно, свертывание макромолекул в компактные клубки при ухудшении качества растворителя затрудняет ионизацию карбонатных групп и, следовательно, не благоприятствует переходу молекул ПК на границу раздела фаз. С увеличением концентрации NaOH в водной фазе от 0 до 1 вес.% значение Γ_{\max} ПК увеличивается от 0 до $7 \cdot 10^{-10}$ кмоль/м² из растворов в МХ и от $3 \cdot 10^{-10}$ до $9 \cdot 10^{-10}$ кмоль/м² из растворов, содержащих 30 вес.% ХБ. Увеличение температуры от 293 до 303 К существенно не влияет на Γ_{\max} , тогда как константа адсорбции уменьшается в 1,4–1,7 раза.

В отличие от высокомолекулярных ПК олигомеры поверхностно-активны и в отсутствие щелочи на границе вода — МХ (рис. 2), что можно объяснить высокой полярностью функциональных групп. Введение NaOH в двухфазную систему позволяет повысить g всех трех олигомеров, а замена МХ на ХБ приводит к увеличению g в 1,5–2,0 раза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Смирнова О. В., Ерофеева С. В. Поликарбонаты. М., 1975. С. 286.
2. Смирнова О. В., Коровина Е. В., Фортунатов О. Г. // Пласт. массы. 1970. № 12. С. 9.
3. Фролов Ю. Г., Богородская М. А., Ким В., Матюхина О. С., Голланд А. Э. // Коллоид. журн. 1987. Т. 49. № 4. С. 723.
4. Фортунатов О. Г. Дис. ... канд. хим. наук. М., МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1969. 207 с.
5. Гурянова В. В., Алкаева О. Ф., Ершов О. В., Прудкова Г. П., Павлова А. В. // Высокомолек. соед. Б. 1985. Т. 27. № 4. С. 276.
6. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М., 1979. С. 568.
7. Heiss H. L. // Polymer Eng. and Sci. 1979. V. 19. № 9. P. 625.

Московский химико-технологический
институт им. Д. И. Менделеева

Поступила в редакцию
3.XII.1987

УДК 541.64:543.422.23

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ НИТРОЗАМЕЩЕННЫХ ПОЛИ(ДИФЕНИЛЕНФТАЛИДОВ) МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР ^{13}C

Султанова В. С., Халилов Л. М., Шитиков А. В.,
Золотухин М. Г., Панасенко А. А., Салазкин С. Н.,
Рафиков С. Р.

Спектроскопия ЯМР ^{13}C — эффективный метод для установления строения ВМС [1—3]. Недавно этот метод был успешно применен при исследовании новых ароматических полимеров — полиариленфталидов, синтезированных реакцией электрофильного замещения [3]. Цель настоящей работы — исследование строения нитрозамещенных поли(дифениленфталидов), полученных нитрованием полимера различными нитрующими агентами.

Поли(нитродифениленфталиды) (ПНДФ) синтезированы нитрованием поли(дифениленфталида) (ПДФ) по методике, описанной в работе [4]. Нитрование было осуществлено добавлением нитрующего агента (KNO_3 , 54–99,6%-ной HNO_3) к раствору ПДФ в серной кислоте, либо смешением полимера с 54–99,6%-ной HNO_3 . Степень нитрования P_n строго регулировалась типом и количеством нитрующего агента, температурой и продолжительностью проведения реакции и составляет величину от 0,2 до 3,0 нитрогрупп на 1 моль звена полимера [4].