


УДК 541.64:543.422.4

© 1991 г. И. С. Кочнева, В. П. Рощупкин


**ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ  
В СОПОЛИМЕРАХ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  
С МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ**

В сополимерах метилметакрилата с 5–20%-ной метакриловой кислотой сетка водородных связей определяется равновесием между узлами двух типов: карбоксильными димерами и комплексами карбоксильных групп со сложноэфирными. Из-за высокой концентрации сложноэфирных групп это равновесие при высоких температурах практически полностью сдвигается в сторону образования комплексов  $-\text{COOH} \cdots \text{O}=\text{C}-\text{OCN}_3$ . Температурная зависимость частоты и интенсивности полосы поглощения колебания  $\text{O}-\text{H}$  в этих комплексах обусловлена изменением длины и прочности связи  $\text{H} \cdots \text{O}$  вследствие теплового расширения сополимера. Образование водородной связи между карбоксильной и сложноэфирной группами сопровождается переходом последней из *цикло*-конформации в *транс*-конформацию и изменением ее ориентации относительно главной цепи. Отмечено, что аналогичное влияние на конформацию сложноэфирной группы в полидиметакрилатах оказывают химические сшивки.

Введение в макромолекулы звеньев метакриловой кислоты (МАК) является распространенным способом модификации свойств полимеров. Обычно полагают [1–4], что механизм такой модификации основан на способности карбоксильных групп образовывать межмолекулярные водородные связи в виде димеров



выполняющих роль квазихимических сшивок между полимерными цепями, концентрацию которых можно задавать, варьируя содержание МАК в сополимере. Однако такая простая картина, по-видимому, справедлива только для сополимера МАК с этиленом [1] из-за отсутствия взаимодействия между группами  $-\text{COOH}$  и  $-\text{CH}_2-$ . В сополимере МАК со стиролом наряду с димерами отмечено образование водородных связей между звеньями МАК и  $\pi$ -электронами фенильных колец [5]. Резкого увеличения вклада перекрестных взаимодействий звеньев МАК со звеньями базового сомономера можно ожидать в сополимерах с ММА. Однако в работах [2–4] утверждается, что в сополимерах МАК с алкилакрилатами сетка Н-связей полностью определяется равновесием между свободными карбоксильными группами и их димерами



Широкое распространение сополимеров акрилатов и метакрилатов с МАК выдвигает изучение водородных связей в них в ряд актуальных научных и практических задач. Поэтому цель настоящей работы состояла в детальном исследовании Н-связей в сополимерах МАК с ММА методом ИК-спектроскопии. При этом главное внимание было обращено на взаимодействие карбоксильных и сложноэфирных групп, которое ранее не изучалось. Поэтому исследования ИК-спектров проводили не только в


традиционной области колебаний связей О—Н [2–4], но также в области, где расположены полосы поглощения различных поворотных изомеров группы —COOCH<sub>3</sub>.

Исследовали сополимеры MMA с МАК, полученные путем радикальной полимеризации и содержащие 5; 7; 11,5 и 20 мол.% МАК. Поскольку сетка водородных связей в сополимерах MMA с МАК, согласно работе [6], формируется на стадии полимеризации и зависит от условий проведения процесса, при подготовке образцов для съемки спектров применяли методику, исключающую проявление эффекта памяти. Образцы готовили в виде пленок из растворов сополимеров в ДМФА выпариванием растворителя при комнатной температуре. С целью удаления следов растворителя и сорбированной воды пленки отжигали при 120° в течение 1 ч. Выбор растворителя обусловлен способностью ДМФА разрушать водородные связи и ионизировать карбоксильные группы. Взаимное отталкивание карбоксилатных ионов приводит к более однородному распределению звеньев МАК в объеме образцов сополимера и позволяет стандартизировать условия формирования сетки водородных связей в них [7].

ИК-спектры регистрировали на спектрофотометре «Specord IR-75». Для получения спектров сополимеров при высоких температурах использовали термостатируемую кювету фирмы «Карл Цейсс».

Для обоснованных выводов о природе водородных связей в исследованных сополимерах решающее значение имеет правильность отнесения полос поглощения к колебаниям различных химических связей. С целью такого отнесения сравним представленные на рис. 1 спектры сополимеров и гомополимеров — ПММА и полиметакриловой кислоты (ПМАК).

Прежде всего обращает на себя внимание значительное различие в полосах поглощения, относящихся к колебаниям связей О—Н в спектрах ПМАК и сополимеров (рис. 1, кривые 1 и 2). В спектре ПМАК эти колебания представлены двумя полосами с максимумами при 3100 и 2600 см<sup>-1</sup>. Согласно литературным данным [8], такая картина характерна для карбоновых кислот, ассоциированных в виде димеров. При этом ни одна из полос в отдельности не может служить характеристикой связи О—Н в димере, поскольку обе они являются следствием ферми-резонансного взаимодействия между валентным колебанием О—Н и обертоном соответствующего деформационного колебания. Истинную частоту колебания связи О—Н в этом случае следует определять как центр тяжести обеих полос [8]. С учетом этих данных частоту невозмущенного колебания О—Н в димерах ПМАК можно оценить как находящуюся в интервале 2900–3000 см<sup>-1</sup>. В спектре же сополимера полоса 2600 см<sup>-1</sup>, связанная с димерами, имеет низкую интенсивность, а доминирует по интенсивности полоса поглощения 3275 см<sup>-1</sup>, отсутствующая в спектре ПМАК. Учитывая столь значительные различия со спектром ПМАК, нам представляется естественным отнести полосу 3275 см<sup>-1</sup> не к колебаниям связи О—Н в димерах I, как это сделано в работе [3], а к колебаниям в комплексах карбоксильных и сложноэфирных групп типа



II

Рассмотрим далее проявление в ИК-спектрах колебаний О—Н свободных карбоксильных групп. Судя по литературным данным, частота этого колебания практически не зависит от природы сомономера: в сополимерах с этиленом она имеет значение 3540 см<sup>-1</sup> [1], а в сополимерах со стиролом — 3530 см<sup>-1</sup> [5]. Интенсивность этой полосы растет с увеличением диссоциации водородных связей с ростом температуры [1] или при растворении сополимеров [5]. На рис. 1 видно, что в спектре сополимеров МАК с MMA при 30° полоса свободных колебаний О—Н-групп при 3540 см<sup>-1</sup> отсутствует. Не наблюдается она при этой температуре и в спектрах других исследованных сополимеров, содержащих до 20%




Рис. 1. ИК-спектры пленок ПМАК (1), сополимеров ММА с 5 мол.% МАК (2), ПММА (3). Температура 30°

МАК, что говорит об отсутствии диссоциации водородных связей в указанных условиях.

В отличие от работ [1, 5] в работах [3, 4] к колебаниям свободных групп O—H в спектрах сополимеров МАК с ММА относили полосу 3440 см<sup>-1</sup>. Однако такое отнесение опровергается присутствием указанной полосы в спектре ПММА (рис. 1, кривая 3). Ранее [9] было установлено, что полоса 3440 см<sup>-1</sup> принадлежит обертона валентного колебания C=O сложноэфирной группы с частотой 1730 см<sup>-1</sup>. Полоса 1730 см<sup>-1</sup> самая интенсивная в спектрах исследованных сополимеров, и ее обертона при 3440 см<sup>-1</sup> проявляется на фоне полосы 3275 см<sup>-1</sup> во всех образцах. При этом относительная интенсивность обертона закономерно убывает с увеличением содержания МАК (рис. 2). Это естественный результат уменьшения доли свободных групп COOCH<sub>3</sub>, при образовании комплексов II: водородная связь понижает частоту колебания C=O сложноэфирных групп в комплексе, и они не дают вклада в интенсивность полосы обертона 3440 см<sup>-1</sup>. Эту трактовку подтверждают данные об основных колебаниях C=O, представленные на рис. 3. Как видно из рисунка (кривая 1), здесь доминирует полоса 1730 см<sup>-1</sup> свободных групп —COOCH<sub>3</sub>, маскируя более слабые полосы колебаний C=O в комплексах. Запись разностного спектра сополимера и ПММА (рис. 3, кривая 3) выявила две такие полосы: 1745 и 1700 см<sup>-1</sup>. Важное значение для их отнесения имеет работа [5], в которой подобную пару полос наблюдали в спектрах раствора сополимера МАК со стиролом. На основании данных о влиянии температуры на их относительную интенсивность высокочастотная полоса была отнесена к колебаниям C=O в свободных карбоксилах, а низкочастотная — в димерах<sup>1</sup> [5].

Поскольку, как отмечалось, в исследованных нами сополимерах МАК с ММА свободные карбоксильные группы практически отсутствуют, полосу 1745 см<sup>-1</sup> естественно отнести к колебаниям свободной связи C=O карбоксилов в составе комплексов II. Полоса 1700 см<sup>-1</sup>, по-видимому, обусловлена наложением полосы колебания C=O сложноэфирных групп, связанных с водородными связями, в комплексах II и полосы колебания C=O в присутствующих в небольшом количестве димерах I. В пользу такого отнесения свидетельствует, что интенсивность полос 1745 и 1700 см<sup>-1</sup> симбатно возрастает при увеличении содержания МАК в сополимере. Если бы доминирующей формой комплексообразования были не комплексы II, а димеры I, то увеличение содержания МАК сопро-

<sup>1</sup> К сожалению, в сополимерах МАК с ММА сильное уширение полосы свободных сложноэфирных групп 1730 см<sup>-1</sup> не позволяет получить надежную информацию о влиянии температуры на слабые полосы-спутники 1745 и 1700 см<sup>-1</sup>.




Рис. 2. Проявление колебания обертона С=О ( $3440 \text{ см}^{-1}$ ) в ИК-спектрах: ПММА (1), сополимера MMA с 5 (2) и 15 мол.% МАК (3)




Рис. 3. Полосы поглощения С=О в ПММА (1) и в сополимере MMA с 20 мол.% МАК (2). 3 – разностный спектр сополимера MMA с 5 мол.% МАК и ПММА

вождалось бы ростом интенсивности полосы  $1700 \text{ см}^{-1}$  при одновременном уменьшении интенсивности полосы  $1745 \text{ см}^{-1}$ .

Совокупность рассмотренных данных позволяет сделать вывод, что доминирующей формой реализации водородных связей в сополимерах МАК с MMA являются комплексы карбоксильных и сложноэфирных групп II. Доля карбоксильных димеров I относительно невелика, а свободные карбоксильные группы практически отсутствуют. Такое распределение по типам водородных связей в исследованных сополимерах определяется тем, что концентрация сложноэфирных групп в них существенно выше, чем карбоксильных. Поэтому, несмотря на то что энергия образования димеров I вдвое превышает энергию комплексов II, образование последних является более предпочтительным из-за энтропийного фактора.

Сравнение ИК-спектров, зарегистрированных при различных температурах, позволяет оценить влияние температуры на распределение по типам водородных связей. Типичная для исследованных сополимеров картина изменения спектров с температурой представлена на рис. 4. Существенно отметить, что эти изменения являются полностью обратимыми и, следовательно, не связаны с термохимическими превращениями в образцах. Поэтому естественно принять, что наблюдаемые изменения





Рис. 4. Температурная зависимость ИК-спектров сополимеров ММА с 11,5 мол.% МАК при 30 (1), 100 (2), 130 (3) и 190° (4)

ИК-спектров обусловлены температурными зависимостями констант равновесия между различными типами ассоциатов, в которых участвуют карбоксильные группы.

Из сравнения ИК-спектров, приведенных на рис. 4, видно, что масштабы влияния температуры на параметры полос поглощения колебаний О—Н существенно возрастают при переходе через температуру стеклования, которая для исследованного сополимера лежит в интервале 100—120°. Так, если при нагревании образца от 30 до 100° интенсивность полосы поглощения  $2600\text{ cm}^{-1}$ , относящейся к карбоксильным димерам, уменьшается незначительно, то последующее нагревание до 190° приводит к почти полному ее исчезновению. Это говорит о том, что распад димеров в сополимерах МАК с ММА в значительном количестве происходит только при температурах, превышающих температуру стеклования.

Однако обращает на себя внимание то, что даже при предельно высокой температуре исследования (190°) наблюдается едва ли заметный прирост поглощения в области  $3540\text{ cm}^{-1}$ . Это свидетельствует о мизерном количестве свободных карбоксильных групп и позволяет предположить, что образующиеся при распаде димеров карбоксильные группы взаимодействуют с присутствующими в избытке сложноэфирными группами с образованием комплексов II.

Поэтому при достаточно высоких температурах в исследованных сополимерах возможен переход от бимодального распределения карбоксильных групп по типу Н-связей к унимодальному вследствие сдвига равновесий



вправо.

При этом, однако, возникает вопрос, почему с ростом температуры не происходит увеличения интенсивности полосы  $3275\text{ cm}^{-1}$ , которую относим к колебанию связи О—Н в комплексах II. Ответ, по-видимому, следует искать в сильном влиянии температуры на состояние связи Н...О в комплексах II и, как следствие, на спектральные характеристики колебания связи О—Н.

Из рис. 4 видно, что при повышении температуры от 30 до 100° максимум соответствующей полосы смещается от  $3275$  к  $3285\text{ cm}^{-1}$ , а ее


интенсивность слегка уменьшается. Дальнейшее повышение температуры сопровождается более сильным уменьшением интенсивности полосы и сдвигом ее максимума в высокочастотную область, частота которого при 190° достигает 3315 см<sup>-1</sup>.

При интерпретации этих данных учитывали известные закономерности, связывающие прочность водородной связи со спектральными характеристиками колебания О—Н. Так, из литературы известно [10], что при увеличении расстояния О...О водородная связь ОН...О ослабляется и частота колебания связи О—Н возрастает. Установлено также [8], что интенсивность полосы поглощения валентного колебания О—Н уменьшается с уменьшением прочности водородной связи, в которой участвует протон.

С учетом этих данных повышение частоты и уменьшение интенсивности полосы поглощения колебания О—Н в комплексах II с ростом температуры естественно объяснить увеличением длины и уменьшением прочности водородной связи в них вследствие теплового расширения сополимера. При этом резкое изменение чувствительности спектральных характеристик при переходе через температуру стеклования находит естественное объяснение в резком различии коэффициентов теплового расширения полимеров ниже и выше  $T_c$  [11].

Важной особенностью температурной зависимости ИК-спектров, представленных на рис. 4, является изобестическая точка при 3325 см<sup>-1</sup>. Она показывает, что широкая полоса поглощения колебаний О—Н состоит из двух компонент, между которыми при изменении температуры происходит перекачка интенсивности. Максимумы компонент приблизительно соответствуют 3270 и 3350 см<sup>-1</sup>. Заметим, что перекачка интенсивности из низкочастотной компоненты в высокочастотную проявляется в форме обсуждавшегося выше сдвига максимума огибающей кривой поглощения к высоким частотам при нагревании сополимера.

Известно, что изобестические точки характерны для систем, в которых реализуются химические, таутомерные либо конформационные равновесия между формами, имеющими перекрывающиеся полосы поглощения. Мы предполагаем, что в рассматриваемом случае изобестическая точка отражает наличие двух форм комплекса II, различающихся значениями колебательного квантового числа  $\vartheta$  низкочастотного колебания водородной связи СО...Н, частота которого обычно не превышает 200 см<sup>-1</sup>. Поскольку доля комплексов II на основном и термически возбужденном энергетических уровнях определяется соотношением Больцмана, можно говорить, пользуясь терминологией [12], о термическом равновесии между «холодными» ( $\vartheta=0$ ) и «горячими» ( $\vartheta=1$ ) комплексами II



В зависимости от значений  $\vartheta$  комплексы II отличаются прочностью и длиной водородной связи, что отражено на схеме разным числом точек.

Различия в состоянии связей СО...Н в «холодных» и «горячих» комплексах II определяют различия в свойствах и спектральных характеристиках смежных связей Н—О. В этом смысле изобестическая точка на рис. 4 является отражением скачкообразного (квантового) удлинения водородной связи вследствие термического возбуждения на колебательный уровень  $\vartheta=1$ .

Численная оценка подтверждает правомочность такой трактовки. Согласно работе [12], относительное число водородно-связанных комплексов на возбужденном  $n_1$  и нулевом  $n_0$  колебательных уровнях определяется выражением  $n_1/n_0 = \exp(-1,43v/T)$ . Принимая для частоты валентного колебания водородной связи типичное значение  $v=180$  см<sup>-1</sup>, получаем для границ исследованного температурного интервала 300–450 К интервал значений  $n_1/n_0=0,24–0,56$ . Таким образом, в исследованной области температур должна происходить инверсия заселенности основного ( $\vartheta=0$ ) и возбужденного ( $\vartheta=1$ ) колебательных уровней связи СО...Н. Если принять, что низкочастотная компонента полосы О—Н





Рис. 5. ИК-спектры в области колебания конформеров сложноэфирной группы в ПММА (1), сополимере ММА с 15 (2) и 20 мол.% MAK (3)

относится к колебаниям связей О—Н в комплексах II, находящихся в основном состоянии водородной связи СО...Н, а высокочастотная — в термически возбужденном, то изменение величины  $n_i/n_0$  с температурой естественным образом объясняет перекачку интенсивности между компонентами полосы О—Н.

Таким образом, температурная зависимость интенсивности полос поглощения колебаний связей О—Н определяется как изменением распределения по типам водородных связей в соответствии с равновесием (1), так и влиянием температуры на состояние связей СО...Н согласно равновесию (2).

Образование водородной связи между карбоксильной и сложноэфирной группами сопровождается изменением конформации последней. Из литературных данных известно, что сложноэфирная группа в ПММА может находиться в двух конформациях: более стабильной *цис*-форме, которой отвечает полоса поглощения  $1190\text{ см}^{-1}$ , и менее стабильной *транс*-форме с полосой поглощения  $1170\text{ см}^{-1}$  [13]. Увеличение интенсивности полосы поглощения в области  $1170\text{ см}^{-1}$  в сополимере по сравнению с ПММА (рис. 5) свидетельствует об увеличении концентрации *транс*-изомера группы  $\text{COOCH}_3$ . Это обусловлено тем, что более стабильная *цис*-конформация создает стерические препятствия для образования комплекса



Наряду с конформационным переходом *цис* – *транс* происходит изменение ориентации сложноэфирной группы относительно основной цепи. Об этом свидетельствует изменение относительной интенсивности полос поглощения при 1240 и 1270 см<sup>-1</sup> в спектрах сополимеров. Известно [13], что в ПММА эти полосы характерны для колебания групп COOCH<sub>3</sub>, различающихся понижением относительно главной цепи (углом внутреннего вращения  $\Phi_2$ ).

Следует заметить, что подобные изменения конформации сложноэфирной группы наблюдали при химической спивке полиметакрилатных цепей [14]. Это сходство свидетельствует в пользу существования общих принципов формирования структуры полимерных сеток, независимо от природы узлов, в качестве которых могут выступать химические спивки, водородные связи или диполь-дипольные взаимодействия [15, 16].

Авторы благодарят Г. В. Королева за интерес к работе и обсуждение полученных результатов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. MacKnight W., McKenna L. M., Read R. E., Stein R. S. // J. Phys. Chem. 1968. V. 72. P. 1122.
2. Earnest T. R., MacKnight W. J. // Macromolecules. 1980. V. 13. № 4. P. 844.
3. Kihira Y. // J. Sci. Hiroshima Univ. A. 1976. V. 40. № 2. P. 293.
4. Kihira Y., Yamamura H., Murukame I. // J. Macromolec. Sci. Phys. 1987. V. 26. N 2. P. 201.
5. Зак А. Г., Кузнецов Н. А., Лишанский А. Л., Роганова З. А., Смолянский А. Л. // Высокомолек. соед. А. 1974. Т. 16. № 4. С. 886.
6. Френкель С. Я. // Введение в статистическую теорию полимеризации. М.; Л. 1965. 267 с.
7. Рошупкин В. П., Кочнева И. С., Березин М. П. // Тез. докл. II Всесоюз. конф. «Интерполимерные комплексы». Рига, 1989. С. 12.
8. Иогансен А. В. // Водородная связь/Под ред. Соколова Н. Д. М., 1981. С. 112.
9. Рошупкин В. П., Озерковский Б. В., Королев Г. В. // Высокомолек. соед. А. 1975. Т. 27. № 3. С. 679.
10. Дехант И., Данц Р., Киммер В., Шмольке Р. // Инфракрасная спектроскопия полимеров. М., 1976. 472 с.
11. Ван-Кревелен Д. В. // Свойства и химическое строение полимеров. М., 1976. С. 58.
12. Фини А., Гейтс П., Редклиф К., Диксон Ф., Бентли Ф. // Применение длинноволновой ИК-спектроскопии в химии. М., 1973. 284 с.
13. Кузнецов Н. А., Смолянский А. Л. // Высокомолек. соед. А. 1975. Т. 17. № 6. С. 1271.
14. Озерковский Б. В., Рошупкин В. П. // Высокомолек. соед. А. 1970. Т. 12. № 4. С. 784.
15. Карапетян З. А., Атовмян Е. Г., Рошупкин В. П., Смирнов Б. Р. // Высокомолек. соед. А. 1983. Т. 25. № 2. С. 303.
16. Spevacek J., Schneider B., Stokr J., Vicek P. // Makromolek. Chem. 1988. В. 189. С. 951.

Отделение Института химической физики  
им. Н. Н. Семёнова АН СССР

Поступила в редакцию  
28.12.90

I. S. Kochneva, V. P. Roschupkin

#### IR-SPECTROSCOPIC STUDY OF THE HYDROGEN BONDS NETWORK IN COPOLYMERS OF METHYL METHACRYLATE WITH METHACRYLIC ACID

#### Summary

In copolymers of methyl methacrylate with 5-20% of methacrylic acid the hydrogen bonds network is a result of the equilibrium between network points of two types: carboxyl dimers and complexes of carboxyl groups with ester ones. Because of the high concentration of ester groups at high temperatures this equilibrium is completely displaced in the direction of  $-\text{COO} \dots \text{O}=\text{C}(\text{OCH}_3)-$  complexes formation. Temperature dependence of the frequency and intensity of the absorption band of the O–H vibration in these complexes is a result of the change of the length and strength of the H...O bond because of the heat expansion of a copolymer. The formation of the hydrogen bond between carboxyl and ester groups is accompanied by the transition of the last one from the *cis*- into the *trans*-conformation and by the change of its orientation towards the main chain. Chemical crosslinks are mentioned to affect the conformation of the ester group in polydimethacrylates by the same way.