

УДК 541.64:536.7:537.3

## О СУЩЕСТВОВАНИИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В СВЕРХТОНКИХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА<sup>1</sup>

© 2004 г. Н. Л. Левшин\*, С. Г. Юдин\*\*

\*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Физический факультет  
119992 Москва, Ленинские горы

\*\*Институт кристаллографии Российской академии наук  
119333 Москва, Ленинский пр., 59

Поступила в редакцию 28.01.2004 г.  
Принята в печать 06.07.2004 г.

Исследованы сверхтонкие пленки ПВДФ, полученные методом Ленгмюра–Шефера. Измерением изотерм адсорбции молекул воды на поверхности пленок показано, что при ~335 К адсорбционная способность пленок имеет максимум, свидетельствующий о протекании структурного фазового перехода в области этой температуры. Обнаруженный фазовый переход существует только в пленках толщиной 7–11 слоев (5–8 нм); при увеличении толщины пленки до 30–40 слоев он исчезает.

### ВВЕДЕНИЕ

Тонкие и сверхтонкие сегнетоэлектрические пленки сополимера винилиденфторида (ВДФ) с трифтотрэтиленом (ТФЭ) – удобный модельный объект для исследования сегнетоэлектрического фазового перехода в системах, обладающих пониженной размерностью [1]. Преимуществом органических пленок является возможность получения методом Ленгмюра–Шефера [2] упорядоченных структур толщиной от одного до нескольких десятков молекулярных слоев (1–20 нм), в которых могут отчетливо регистрироваться фазовые переходы. Отметим, что полное подавление фазового перехода в неорганических пленках наблюдается уже при толщине ~20–25 нм [1]. Поэтому сегнетоэлектрические полимерные пленки на основе ВДФ являются перспективными материалами для создания структур молекулярной электроники. Яркий пример проявления размерных эффектов в пленках ВДФ–ТФЭ толщиной менее 15 нм – обнаруженный в работе [3] низкотемпературный фазовый переход. Сегнетоэлектрический фазовый переход наблюдается при нагревании пленок этого сополимера с толщиной от двух до 30 монослоев при 370–380 К.

<sup>1</sup> Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 03-02-17288 и 04-02-16466) и программы “Интеграция” (проект Б0082/828).

E-mail: lbf@ns.crys.ras.ru (Юдин Сергей Георгиевич).

Тесная взаимосвязь между адсорбционно-десорбционными свойствами твердых тел и изменением симметрии их кристаллической решетки при фазовом переходе была продемонстрирована на примере фазовых превращений различного типа: полупроводник–металл [4, 5] и сегнетоэлектрик–параэлектрик [6]. Изучение изотерм адсорбции различных газов и паров позволило зарегистрировать высокотемпературный фазовый переход в пленках ВДФ–ТФЭ, а также низкотемпературный переход в сверхтонких пленках указанного сополимера [6]. Существование низкотемпературного фазового перехода в нем привело к предположению о возможности существования аналогичного фазового превращения в гомополимере винилиденфторида (ПВДФ), имеющем аналогичную структуру. В настоящей работе апробированный ранее метод измерения изотерм адсорбции применен для регистрации фазового перехода в пленках ПВДФ [6]. Как известно, в сегнетоэлектрических пленках ПВДФ температура фазового перехода из сегнето- в параэлектрическую фазу превышает температуру плавления [7, 8], что препятствует регистрации этого перехода. В сополимерных пленках ВДФ–ТФЭ переход из сегнетоэлектрической фазы в параэлектрическую фазу наблюдается при содержании ТФЭ в составе сополимера не менее 20% [9].




Рис. 1. Осциллограмма тока переключения пленки ПВДФ толщиной 15 слоев при 308 К (1), зарегистрированная при приложении напряжения треугольной формы с амплитудой 14 В и частотой 96 Гц (2).

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Пленки ПВДФ получали на автоматизированной установке, описанной в работе [9]. В работе использовали гомополимер ПВДФ марки Ф2Э ( $M \approx 10^5$ ), изготовленный в ОНПО "Пластполимер", а также ПВДФ компании АТОСНЕМ, Франция. Пленки из этих материалов обладали идентичными свойствами. Растворителем ПВДФ служил ацетон. Концентрация раствора ПВДФ в ацетоне составляла 0.05–0.1 мас. %. Мономолекулярные слои переносили с поверхности воды на различные (в зависимости от проводимого эксперимента) подложки при поверхностном давлении 1.5–3 мН/м и температуре 18–20°C методом Ленгмюра–Шефера (горизонтальный лифт).

Полученные по описанной методике пленки ПВДФ обладали сегнетоэлектрическими свойствами, что было подтверждено наблюдениями за токами переключения. Такие токи были зафиксированы в широкой области температур 298–372 К. Так, на рис. 1 показаны токовые отклики на напряжение треугольной формы (частота  $f = 96$  Гц,  $U_0 = 14$  В) при 308 К для образца с 15 слоями ПВДФ, расположенного между двумя алюминиевыми электродами с площадью перекрытия  $0.1 \times 0.1$  см $^2$ . Токи переключения представляют собой по форме прямоугольные импульсы с нарастающими токами переполяризации, характерными для сегнетоэлектриков. Максимальная амплитуда импульсов приходится на область температур 303–322 К.

Для адсорбционных измерений использовали сегнетоэлектрические ленгмюровские пленки ПВДФ, перенесенные на кварцевые резонаторы с серебряными электродами. Пленки ПВДФ толщиной 7, 11, 15 монослоев получали на обеих поверхностях резонаторов. Измерение количества адсорбированных молекул  $N_a$  осуществляли методом пьезорезонансных кварцевых весов [6]. Частота кварцевых резонаторов ~5 МГц; геометрическая рабочая площадь поверхности пленки на резонаторе составляла ~1 см $^2$ . Чувствительность метода при адсорбции паров воды ~ $6 \times 10^{12}$  молекул. Погрешность эксперимента определялась точностью измерения давления  $p$  в ячейке и не превышала 5%. Температуру образцов регистрировали с помощью платинового термометра сопротивления и поддерживали с точностью 0.5 К. В качестве адсорбата были выбраны молекулы воды, адсорбцию которых мы изучали ранее на поверхности пленок сополимера ВДФ–ТФЭ [6].

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Адсорбцию воды исследовали на пленках ПВДФ различной толщины. В качестве примера на рис. 2 представлены зависимости количества адсорбированных на пленке молекул воды от относительного давления паров воды  $p/p_s$  ( $p_s$  – давление насыщенного пара), измеренные при различных температурах. Как и в случае с образцами сополимера ВДФ–ТФЭ [6], время установления




Рис. 2. Изотермы адсорбции паров воды на пленке ПВДФ толщиной 11 слоев при 326 (1), 333 (2) и 346 К (3).

адсорбционного равновесия не превышало 30 мин. Изотермы адсорбции были полностью обратимы в цикле адсорбция паров–вакуумирование при комнатной температуре. Предварительное вакуумирование образца в течение нескольких часов удаляло основную часть молекул воды, связанной в пленке с цепями полимера связями Ван-дер-Ваальса. Из рис. 2 видно, что с ростом температуры число адсорбированных молекул первоначально резко увеличивается, а затем уменьшается.

Для оценки температуры, при которой пленки ПВДФ обладают максимальной адсорбционной способностью, были построены температурные зависимости числа адсорбированных молекул при одном и том же значении относительного давления  $p/p_s$ . На рис. 3 представлены такие зависимости для пленок ПВДФ различной толщины – 7, 11 и 15 слоев. Максимальное количество молекул воды адсорбируется при одной и той же температуре ~335 К независимо от толщины пленок ПВДФ.

Увеличение адсорбционной способности пленки при 335 К следует связать с протеканием структурного фазового перехода. Отметим, что аналогичные выводы были сделаны нами и для двух фазовых переходов в сверхтонких пленках ВДФ–ТФЭ [6]. Для сравнения на рис. 4 приведены температурные зависимости числа адсорбированных молекул на поверхности пленок этого сополимера и пленки ПВДФ. Перестройка кристаллической структуры пленки облегчает проникновение в нее молекул адсорбата, которые могут образовывать ван-дер-ваальсовы связи в пленках ПВДФ и ВДФ–ТФЭ.




Рис. 3. Температурная зависимость количества адсорбированных молекул воды для пленок ПВДФ толщиной 7 (1), 11 (2) и 15 слоев (3).  $p/p_s \approx 0.015$  (1) и 0.025 (2, 3).




Рис. 4. Температурные зависимости относительного количества адсорбированных молекул воды для пленок сopolимера ВДФ–ТФЭ толщиной 5 (1) и 30 слоев (2), а также пленки ПВДФ толщиной 7 слоев (3).  $p/p_s \approx 0.004$  (1), 0.002 (2) и 0.015 (3).

Обсудим возможные причины появления фазового перехода в сверхтонких пленках ПВДФ. На рис. 3 отчетливо видно, что с увеличением толщины пленки происходит резкое снижение максимального числа адсорбированных молекул при структурном фазовом переходе, т.е. этот переход подавляется. При увеличении толщины пленки до 30–40 слоев переход исчезает. В настоящее время природа этого фазового перехода не ясна. Вместе с тем анализ формы изотерм адсорбции на образцах ПВДФ и ВДФ–ТФЭ, а также зависимости числа адсорбированных молекул от

температуры свидетельствует в пользу того, что поверхностные фазовые переходы в сверхтонких пленках протекают по одним и тем же механизмам. Действительно, в обоих полимерах температура двумерного фазового перехода существенно ниже, чем температура объемного перехода. Температура поверхностного перехода в пленках ПВДФ выше, чем в пленках ВДФ-ТФЭ. Низкотемпературные переходы исчезают практически при одной и той же толщине пленок ~30 монослоев. Оба перехода, по-видимому, связаны с перестройкой структуры полимера, поскольку обе фазы в окрестности точки перехода являются сегнетоэлектрическими.

В работе [10] исследованы ИК-спектры ленгмюровских пленок ПВДФ, содержащих различное число слоев. Установлено, что если в блоочной пленке образование  $\beta$ -фазы определяется растворителем, то в пленках Ленгмюра-Блодже формирование полярной фазы связано с методикой их приготовления. Поэтому можно считать, что пленки, исследованные в настоящей работе и работе [10], практически идентичны. Было обнаружено, что пленки толщиной 30 монослоев и более обладают достаточно совершенной структурой, соответствующей  $\beta$ -фазе. Снижение числа монослоев приводит к изменению структуры, появлению других фаз, в том числе и неполярной  $\alpha$ -фазы, а также к увеличению числа дефектов. Поэтому наиболее вероятной причиной возникновения новых фазовых переходов в квазидвумерных пленках является неизбежное ухудшение совершенства их структуры, связанное, например, с взаимодействием первого слоя цепочек полимера с подложкой. Небольшое количество слоев ленгмюровской пленки облегчает перестройку ее структуры. В этих условиях появляется возможность перехода структуры из метастабильных состояний в стабильные, т.е. могут наблюдаться новые структурные фазовые переходы.

Таким образом, в настоящей работе впервые зарегистрировано увеличение адсорбционной способности в сверхтонких пленках ПВДФ при температурах вблизи ~335 К. Это усиление адсорбции свидетельствует о протекании в сверхтонких пленках ПВДФ структурного фазового перехода, который отсутствует в пленках, содержащих более 30–40 монослоев.

С.Г. Юдин благодарит Nederloclnolse Organisatie voor Wetenschocnolse Onderzoek (NWO) за финансовую поддержку.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинов Л.М., Фридкин В.М., Палто С.П., Буне А.В., Даубен П.А., Дюшарм С. // Успехи физ. наук. 2000. Т. 170. № 3. С. 247.
2. Langmuir J., Schaffer V. // J. Chem. Soc. 1937. V. 59. P. 2400.
3. Bune A.V., Fridkin V.M., Ducharme S., Blinov L.M., Palto S.P., Sorokin A.V., Yudin S.G., Zlatkin A.T. // Nature. 1998. V. 391. № 2. P. 274.
4. Киселев В.Ф., Левшин Н.Л., Поройков С.Ю. // Докл. АН СССР. 1991. Т. 317. № 6. С. 1408.
5. Левшин Н.Л. // Физика твердого тела. 1997. Т. 39. № 3. С. 573.
6. Левшин Н.Л., Пестова С.А., Юдин С.Г. // Коллоид. журн. 2001. Т. 63. № 2. С. 229.
7. The Applications of Ferroelectric Polymers / Ed. by Wang T.T., Herbert J.M., Glass A.M. New York: Chapman and Hall, 1988.
8. Koga K., Ohigashi H. // J. Appl. Phys. 1986. V. 59. № 5. P. 2142.
9. Yudin S.G., Palto S.P., Khavrichev V.A., Mironenko S.V., Barnik M.I. // Thin Solid Films. 1992. V. 210–211. P. 46.
10. Кочервинский В.В., Локшин Б.В., Палто С.П., Андреев Г.Н., Блинов Л.М., Петухова Н.Н. // Высокомолек. соед. А. 1999. Т. 41. № 8. С. 1290.

## On the Phase Transition in Ultrathin Ferroelectric Poly(vinylidene fluoride) Films

N. L. Levshin\* and S. G. Yudin\*\*

\*Faculty of Physics, Moscow State University,  
Leninskie gory, Moscow, 119992 Russia

\*\*Institute of Crystallography, Russian Academy of Sciences,  
Leninskii pr. 59, Moscow, 119333 Russia

**Abstract**—Ultrathin poly(vinylidene fluoride) (PVDF) films prepared by the Langmuir-Schaffer method were investigated. By measuring adsorption isotherms of water molecules on the film surface, it was shown that the adsorption capacity of the films has a maximum in the vicinity of 335 K, which is indicative of the existence of a structural phase transition in this temperature range. This transition was not observed previously; it takes place only in films of 7–11 monolayers (5–8 nm) in thickness and disappears when the film attains a thickness of 30–40 monolayers.