

УДК 541.64:542.954

## КАРБОКСИЛИРОВАННЫЕ ПОЛИАРИЛЕНЭФИРОХИНОКСАЛИНЫ

© 2005 г. А. Л. Рusanov, М. Л. Кештов, Н. М. Беломоина

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмейнова

Российской академии наук

119991 Москва, ул. Вавилова, 28


Поступила в редакцию 18.01.2005 г.

Принята в печать 15.02.2005 г.

Новый мономер 2,3-ди[(4-фтор-*n,n*-дифенилентиенил)-5(6)-карбоксициноксалин] получен путем многостадийных превращений производных хлорала. Взаимодействием этого мономера с различными бисфенолами в условиях ароматического нуклеофильного полизамещения в среде сульфолана при 200°C синтезированы карбоксилированные полиариленэфирохиноксалины, сочетающие высокие термо- и теплостойкость с растворимостью в органических растворителях.

Полифенилхиноксалины (**ПФХ**) [1–3] характеризуются рядом особых свойств, в частности, прекрасными термо-, тепло- и хемостойкостью. Это определяет возможность их использования для создания материалов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях, например, в качестве сепараторов для щелочных электролизеров воды [4]. Следует, однако, отметить, что обычные **ПФХ** гидрофобны; это весьма нежелательно при их использовании в указанной области.

Одним из возможных путей сообщения **ПФХ** гидрофильности является введение в их макромолекулы карбоксильных групп [5]. Ранее нами был предложен оригинальный метод синтеза полиэфирохиноксалинов, содержащих карбоксильные группы, основанный на полимераналогичной реакции взаимодействия полиэфиробензилов с эквимольными количествами 3,4-дiamинобензойной кислоты [6].




E-mail: bel@ineos.ac.ru (Беломоина Наталия Михайловна).

Полимераналогичные превращения осуществляли в среде *m*-крезола, варьируя их температуру и продолжительность; степень превращения достигала 90%, однако получить более глубокие степени превращения не удалось. Между тем, наличие в макромолекулах карбоксилированных ПФХ 10% непрореагировавших  $\alpha$ -дикетонных групп может, исходя из известной нестабильности  $\alpha$ -дикетонных фрагментов [7], существенно уменьшить устойчивость рассматриваемых полимеров к щелочному гидролизу. С целью создания

карбоксилированных ПФХ, свободных от дефектных  $\alpha$ -дикетонных групп, нами был осуществлен синтез дигалоидароматических соединений, содержащих 5(6)-карбоксихиноксал-2,3-диильные группы и синтез ароматических карбоксилированных полиэфирохиноксалинов на их основе.

Синтез 2,3-ди(*n*-бромуфенилен)-5(6)-карбоксихиноксалина был осуществлен в соответствии со схемой







Взаимодействием хлораля I с двукратным мольным количеством бромбензола в среде олеума был получен 1,1,1-трихлор-2,2-ди(*n*-бромуфенилен)этан II, который был превращен в 4,4'-дibромстильбен III. Бромирование последнего привело к 1,2-бис-(4-бромофенил)-1,2-дibромэтану IV, обработанному далее спиртовой щелочью с образованием 4,4'-дibромтолана V, окисленного далее до 4,4'-дibромбензила VI.

Взаимодействием соединения VI с 3,4-диаминобензойной кислотой синтезирован 2,3-ди(*n*-бромуфенилен)-5(6)-карбоксихиноксалин VII.

Взаимодействием соединения VII с двукратным мольным количеством *n*-фторфенилацетена в условиях Pd-катализируемого кросс-сочетания [8] получен 2,3-ди[(4-фтор-*n,n*-дифенилен этинилен)-5(6)-карбоксихиноксалин VIII.

**Таблица 1.** Некоторые характеристики соединений общей формулы R--X--R


Соединение	X	R	$T_{\text{пл.}}, ^\circ\text{C}$	Спектр КР, см $^{-1}$	Выход, %
V	C≡C	Br	182–183	2217	78
VI		Br	224–226		82
VII		–Br	270–272		85
VIII		C≡C–Ph–F	282–283	2219	39
IX		C≡C–Ph–F	226–228	2214	83




Строение некоторых синтезированных продуктов, как и всех описанных далее соединений, было подтверждено данными спектроскопии ИК, КР, ЯМР  $^1\text{H}$  и ЯМР  $^{13}\text{C}$ , а также данными элементного анализа (табл. 1). В частности, на рис. 1 приведены спектры ЯМР  $^1\text{H}$  и ЯМР  $^{13}\text{C}$  соединения VIII.

Некоторые характеристики соединения VIII и ряда промежуточных продуктов представлены в табл. 1.

Альтернативный подход к синтезу соединения VIII предполагает обработку 4,4'-дибромбензила VI двукратным мольным количеством *n*-фторфенилацетилена в условиях Pd-катализируемого кросс-сочетания [8], приводящего к 4,4'-ди[(4-фтор-*n,n*-дифениленэтинилен)] бензилу IX и последующую обработку этого продукта 3,4-диаминобензойной кислотой:






**Рис. 1.** Спектры ЯМР  $^1\text{H}$  (а) и ЯМР  $^{13}\text{C}$  (б) соединения VIII.

Некоторые характеристики соединения IX приведены в табл. 1. Синтез полиариленэфирохиноксалинов (**ПАЭХ**) осуществляли взаимодействием

VIII с бисфенолятами различного строения в среде сульфолана при  $200^\circ\text{C}$  в течение 10 ч в соответствии со схемой



Здесь  $\text{Ar} =$  (ПАЭХ-1), (ПАЭХ-2), (ПАЭХ-3),

(ПАЭХ-4).

Строение выбранных бисфенолов определило аморфную структуру целевых ПАЭХ, что позволило проводить поликонденсацию в гомогенных условиях и получать полимеры с приведенной вязкостью растворов 0.17–0.22 дL/g, соответствующей  $M_w = (6.5–11.3) \times 10^3$  (табл. 2).


Протекание реакций поликонденсации контролировали вискозиметрически и методом ИК-спектроскопии.

Аналитическая ценность полос, принадлежащих колебаниям такого характерного для соединения VIII фрагмента, как Ph-F, оказалась невелика. Хотя в ИК-спектрах этого соединения присутствовала сравнительно слабая полоса вблизи  $1230 \text{ cm}^{-1}$ , принадлежащая колебаниям фрагмента C-F концевых фенильных колец, следить по исчезновению этих полос за протеканием реакции поликонденсации неудобно. Более однозначно на образование полимера в данном случае могут указывать новые полосы поглощения, появляющиеся вблизи  $1034 \text{ cm}^{-1}$ , и также, видимо, принадлежащие колебаниям группировки Ar-O-Ar. Кроме того, в

ИК-спектрах всех полимеров присутствуют характеристические полосы, относящиеся к колебаниям ацетиленовой связи ( $2217 \text{ cm}^{-1}$ ) [9].

Полимеры растворимы в хлороформе и аprotонных растворителях; их температура стеклования варьируется в интервале 230–280°C в зависимости от строения бисфенолов, используемых в синтезе (табл. 2). Результаты ТГА указывают на высокую термостабильность полимеров. Температуры 10%-ной потери массы для ПАЭХ-1–ПАЭХ-4 при нагревании в атмосфере аргона находились в пределах 520–573°C (табл. 2). По данным ДСК, все полимеры обнаруживали интенсивный экзотермический пик с максимумом вблизи 400°C, соответствующий реакциям термоиндуцированной перекрестной “сшивки” с участием ацетиленовых связей [10]. При этом полимеры становились не растворимыми в органических растворителях. При повторном нагревании тех же образцов экзотермические пики не наблюдаются. В КР-спектрах термообработанных продуктов не проявляются полосы поглощения вблизи  $2220 \text{ cm}^{-1}$ , что хорошо согласуется с описанными выше дан-

**Таблица 2. Вязкостные, молекулярно-массовые и термические характеристики ПАЭХ общей формулы**



ПАЭХ	Ar	$\eta_{\text{прив}}$ ( <i>m</i> -крезол, 25°C), дл/г	$M_n$	$M_w$	$M_n/M_w$	Температура, °C		
						стеклования	10%-ной потери массы* (воздух/argon)	максимума на кривой ДСК**
1		0.18	6270	11300	1.8	190	525/540	387
2		0.17	4500	7900	1.8	280	520/573	390
3		0.20	5480	6500	1.2	260	525/573	385
4		0.22	5320	10100	1.9	230	475/515	388

\* По данным ТГА при скорости нагревания 10 град/мин.

\*\* Скорость нагревания 20 град/мин.

ными ДСК и может служить дополнительным доказательством расходования ацетиленовых связей в ПАЭХ в процессе термообработки.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ными ДСК и может служить дополнительным доказательством расходования ацетиленовых связей в ПАЭХ в процессе термообработки.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. *Hergenrother P.M.* // J. Macromol. Sci., Revs. Macromol. Chem. 1971. V. 6. № 1. P. 1.
  2. *Hergenrother P.M.* // Encyclopedia of Polymer Science and Engineering / Ed. by Mark H.F. New York: Willey, 1988. P. 55.
  3. *Русанов А.Л., Тугуши Д.С., Коршак В.В.* Успехи химии полигетероариленов. Тбилиси: Тбилисский гос. ун-т, 1988. С. 7.
  4. *Renaud R., Le Roy R.L.* // Int. J. Hyd. Energy. 1982. V. 7. № 2. P. 155.
  5. *Harris F.W., Korleski J.E.* // Am. Chem. Soc., Polym. Prepr. 1992. V. 33. № 1. P. 982.
  6. *Кеитов М.Л., Русанов А.Л., Комарова Л.И., Кеитова С.В., Саркисян Г.Б., Ронова И.А.* // Высокомолек. соед. А. 2002. Т. 44. № 8. С. 1319.

7. Кронгауз Е.С. // Высокомолек. соед. А. 1984. Т. 26. № 2. С. 227.
8. Heck R.F. // Palladium Reagents in Organic Synthesis. New York: Akad. Press, 1990.
9. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: Изд-во иностр. лит., 1963.
10. Сергеев В.А., Черномордик Ю.А., Курапов А.С. // Успехи химии. 1984. Т. 53. № 3. С. 518.

## Carboxylated Poly(aryleneesterquinoxalines)

A. L. Rusanov, M. L. Keshtov, and N. M. Belomoina

Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences,  
ul. Vavilova 28, Moscow, 119991 Russia

**Abstract**—A novel monomer 2,3-di[(4-fluoro-*p,p*-diphenyleneethynylene)]-5(6)-carboxyquinoxaline was obtained by multistage transformations of chloral derivatives. The interaction of this monomer with various bisphenols under the conditions of aromatic nucleophilic polysubstitution in sulfolane at 200°C gave carboxylated poly(aryleneesterquinoxalines) combining high thermal and heat stability with good solubility in organic solvents.